

日本ペイント本社ビル

目次

（Ⅰ）一般建築用塗料

1．油・ワニス……4
2．エマルション壁面用塗料……4
3．合成樹脂系塗料……4
4．フタル酸樹脂塗料……4
5．機能性内装塗料……4
6．室内用高拡散反射塗料……6
7．ターペン可溶カチオン形アクリル樹脂塗料……6
8．ターペン可溶ウレタン樹脂塗料……6
9．トタン屋根用塗料……6
10．住宅用化粧スレート屋根の塗り替え塗料……6
11．高日射反射率（遮熱）塗料……6
12．水性つや有りエマルション塗料……8
13．１液水性反応硬化形エマルション塗料……8
14．水性さび止め塗料……8
15．多彩模様塗料……8

（Ⅱ）外装材

1．高耐候性・ふっ素樹脂塗料、シリコン樹脂塗料……8
2．超高耐候性仕上げ（水性無機塗料）……10
3．外装用リシン仕上げ材……10
4．複層高弾性模様仕上げ材……10
5．単層弾性仕上げ材……10
6．外装用・タイル状仕上げ材……10
7．新築ALC外壁専用塗料……12
8．ハナコレクション……12
9．パーフェクトシリーズ……12
10．戸建て塗り替え用塗料（水性シリコン系仕上げ材）…12
11．壁面仕上げ材……12
12．外装磁器タイル面改修用クリヤー塗料……14
13．天然御影石および陶磁器調模様仕上げ塗材……14
14．内外壁意匠仕上げ……14
15．下塗り材および特殊塗料……14

（Ⅲ）防水材

1．ベランダ・屋上防水材……16

（Ⅳ）さび止め塗料

1．油性系さび止め塗料……18
2．合成樹脂系さび止め塗料……18

（Ⅴ）鉄構造物用塗料

1．ジンクリッチペイント……18
2．合成樹脂系塗料……18
3．塩化ゴム系塗料……20
4．耐熱塗料……20
5．耐火塗料……20
6．M.I.O.塗料……20
7．エポキシ樹脂系塗料……20
8．ウレタン樹脂塗料……22
9．その他特殊塗料……22
10．ふっ素樹脂塗料……22

（Ⅵ）コンクリート構造物用塗料

1．下塗り塗料……24
2．パテ材……24
3．中塗り塗料……24
4．上塗り塗料……24
5．その他……24

（Ⅶ）自動車補修用塗料

1．下地塗料……26
2．上塗り塗料……26
3．その他塗料……28

（Ⅷ）船舶用塗料

1．塗装前処理用プライマー……30
2．油性系さび止め塗料及び上塗り塗料……30
3．塩化ゴム系プライマー及び上塗り塗料……30
4．アクリル系上塗り塗料……30
5．ビニル系塗料……30
6．２液型エポキシ塗料……30
7．ポリウレタン系塗料……32
8．水性塗料……32
9．無機ジンク及びエポキシジンク塗料……32
10．船底塗料……32
11．NOA……32
12．LF-Sea……34
13．その他機能塗料……34
14．漁船・ヨット用塗料……34
15．漁網用防汚剤……34

（Ⅸ）工業用汎用塗料

1．エコシリーズ……36
2．メラミン樹脂系焼付け塗料……36
3．アクリル樹脂系焼付け塗料……36
4．焼付け下塗り塗料……36
5．フタル酸樹脂系塗料……36
6．常乾下塗り塗料……38
7．ポリウレタン塗料……38
8．エポキシ樹脂系塗料……38
9．焼付け形・水性塗料……38
10．粉体塗料……38
11．カチオン電着塗料……38

（Ⅹ）道路・床用塗料

1．道路用塗料……40
2．床用塗料……40

（Ⅺ）表面処理剤……42

（Ⅻ）家庭用塗料……43

（ⅩⅢ）その他塗装関連商品……46

主要汎用商品一覧表索引

	商品名	ページ
数	１液ハイポンファインデクロ	18
	ニッペ１液ファインウレタンＵ100	6
	ニッペ１液ファインウレタンＵ100木部用下塗	16
	ニッペ１液ファインシーラー	14
	ニッペ１液ファインシリコンセラＵＶ	12
	ニッペ10 スーパー	26
ア	アイスバン1600	34
	アカルクス	6
	アカルクス下塗	6
	ニッペアクアシール（200Ｓ）	16
	ニッペアクリル	26
	アブラウドシェラスター ＮＥＯ	10
	ニッペ網太郎30	34
	ニッペ網太郎35	34
	ニッペ網太郎350	34
	ニッペ網太郎500	34
	ニッペ網太郎550	34
	ニッペアンダーフィラー ＡＬ	16
	ニッペアンダーフィラー Ｓ	16
	ニッペアンダーフィラー弾性エクセル	16
イ	ニッペ一液浸透シーラー	14
	インディアートＣＥＲＡ	14
ウ	うなぎ塗料一番	34
	うなぎ塗料一番あざやか	34
	ニッペウルトラシーラーⅢ	10・14
	ニッペウレトップＲＸ	38
	ニッペウレトップエコ	36・38
エ	ニッペＡＬＣワンデートップ	12
	ニッペＡＬＣワンデーフィラー	12
	ニッペＡＣ透明シーラー	14
	ＡＣトタンペイント	6
	ニッペＡＣホワイトシーラー	14
	エコフラット30	4
	エコフラット60	4
	エコフラット70	4
	エコフラット100	4
	エコロシルク	32
	エコロシルクタイコート	32
	エコロフレックス ＳＰＣ 100	32
	エコロフレックス ＳＰＣ 150 HyB	32
	エコロフレックス ＳＰＣ 200	32
	エコロフレックス ＳＰＣ 250 HyB	32
	エコロフレックス ＳＰＣ 400 LPS	32
	エコロフレックス ＳＰＣ 600 HyB	32
	エコロフレックス ＳＰＣ 600 LPS	32
	エコロフレックス ＳＰＣ 700	32
	ニッペエスパーワンⅡ	18
	ＦＲＰマリン	34
	ニッペエポキシＰＣ ＮＯＡ	34
	ニッペエポキシフィニッシュＭ	30
	ニッペエポキシプライマーＭ	30
	エポタールＢＯエコ	22
	エポタールＮＢ-20Ｆ	22
	エポマイティ 400 HS	30
	LF-Sea 150 HyB	34
	LF-Sea 250 HyB	34
	LF-Sea 600 HyB	34
	LZプライマーＭ	30
	ニッペ塩ビゾルウレタンプライマー	16
オ	オーデエコラインS-100	38
	オーデグロス	8
	オーデコートＧエコ	8
	オーデノータック	4
	ニッペオーデファインアクト	4
	オーデフレッシュＦ 100Ⅲ	10
	オーデフレッシュＳｉ 100Ⅲ	10
	オーデフレッシュＵ 100Ⅱ	10
	オーデマリンPF	32
	オルガ 1000 NOA	34
	オルガ 1000 NOA NS	34
	オルガエコ	36
	オルガエコプラサフ	36
	オルガセレクト30NCプライマーP-2	36
	オルガネオ	36
	オルガネオＥＰ	36
	オルガネオＨＢ	36
カ	カラーヘルゴン	18
ク	ニッペグラシィガード	14
	ニッペクリスタコート	16
	ニッペクリンカラーＡベストつや消	40
	ニッペクリンカラーＡベストつや有	40
	ニッペクリンカラーＥ20	40
	ニッペクリンカラーＥ20プライマー	40
	ニッペクリンカラーＥベスト	40
	ニッペクリンカラーＥレジモル	40
	ニッペクリンカラーＥワン	40
	ニッペクリンカラーＵファイン	40
	ニッペクリンカラーＵベスト	40
	ニッペクリンカラーWカチオンプライマー	40
	ニッペクリンカラーWハードトップ	40
	ニッペクリンカラーWベストつや消	40
	ニッペクリンカラーWベストつや有	40
	ニッペクリンカラーパワフルプライマー	40
	ニッペクリンカラーマークガード	40
	ニッペクリンカラー塗替プライマー	40
	ニッペクリンカラー油面プライマー	40
ケ	ニッペケンエースＧ-Ⅱ	6
	ニッペケンエースＧ-Ⅱグロス	6
	ニッペケンエースＧアクトⅡ	6
コ	ニッペ高弾性ファインシリコンフレッシュ	8
サ	ニッペサーモアイ１液Ｓｉ	6
	ニッペサーモアイ４Ｆ	6
	ニッペサーモアイＳｉ	6
	ニッペサーモアイＵＶ	6
	ニッペサーモアイシーラー	8
	ニッペサーモアイプライマー	8
	ニッペサーモアイヤネガード	8
	ニッペサーモアイロードW	8
	ニッペサーモアイ水性Ｓｉ	8
シ	ＣＲペイント上塗エコ	18
	ＣＲペイント中塗エコ	18
	ＣＲ マリンフィニッシュ	30
	Ｃヘルゴン50	18
	ニッペシールマットⅡ	4
	ニッペジキトーンカフェベース	14
	ニッペジキトーン水性シリコンクリヤー	14
	ニッペジキトーンセラベース	14
	ニッペジキトーンセラローラーベース	14
	ニッペジキトーンセラローラー下塗材	14
	ニッペジキトーン御影ベース	14
	ニッペジキトーンＵクリヤー	14
	順風	34
	ニッペシリカリシン	10
	ニッペシリコンルーフⅡ	6
	シルバーコート	30
	シルバコート	18
	ニッペジンキー 1000 Ｐ	18
	ニッペジンキー 1000 ＱＣ	18
	ニッペジンキー 1000 ＱＣＳ	32
	ニッペジンキー 8000 HB	18
	ニッペジンキー 8000 メタルグレー	18
	ニッペジンキー 8000 MHB	32
	ニッペ浸透性シーラー（新）	14
ス	スーパーオーデフレッシュＳｉ	10
	スーパーラックエコ	36
	スーパーラックネオ	36
	スーパーラックネオＬＴ	36
	ニッペ水性4Fプーレクリヤー(水性4Fプーレシステム)	8
	ニッペ水性カチオンシーラー透明	12・14
	ニッペ水性カチオンシーラーホワイト	12・14
	ニッペ水性ケンエース	4
	水性サーモアイウォールＦ	8
	水性サーモアイウォールＳｉ	8
	水性サーモアイウォールサーフ	8
	水性サーモアイウォールシーラー	8
	水性シミ止めシーラーⅡ	4・14
	ニッペ水性シリコンエポサーフ	12
	ニッペ水性シリコン浸透ガード	12
	ニッペ水性シリコン浸透シーラー	12
	ニッペ水性シリコンセラＵＶ	12
	ニッペ水性シリコンベストⅡ	6
	ニッペ水性シルクシーラー厚膜	14
	ニッペ水性透明シーラー	4・14
	水性ハイポンプライマー	8・18
	ニッペ水性ファインウレタンＵ100	8
	ニッペ水性ホワイトシーラー	4・14
	ニッペストロング7000	32
セ	清潔ＷＡＬＬ	4
	清潔ＷＡＬＬ下塗	4
	ニッペセメントフィラー	16
	ニッペセラモ	30
	ニッペセラモＳＷ	18
	ニッペセラモタッチアップ用Ｍ	30
ソ	速乾さび止めエコ	18
	速乾シアナミドヘルゴン下塗	18
	速乾ＰＺヘルゴンエコ	18
タ	タイカリットＳ-100ベースコート	20
	ニッペタイルラックEMA-Sベース100K	10
	ニッペタイルラックＥＭＡ上塗Ⅱ	10
	ニッペタイルラックＥＰＯ-Ｓベース	12
	ニッペタイルラックシリカＳベース	12
	ニッペタイルラックスタッコ	12
	ニッペタイルラック水性トップつや一番	10
	ニッペタイルラック内部用Ｓ	4
	多彩ビリュージアメタフィール	38
	タフガードＢＤ中塗#60	24
	タフガードＢＤ中塗#100	24
	タフガードＥクロス用中塗Ｎ	24
	タフガードＥＤ中塗	24
	タフガードＥＤ中塗Ｎ	24
	タフガードＥ中塗	24
	タフガードＥパテＮ	24
	タフガードＥパテＮ-２	24
	タフガードＥプライマー	24
	タフガードＦＤ上塗	24
	タフガードＦフレッシュ上塗	24
	タフガード浸透材	24
	タフガードＵＤ上塗	24
	タフガードＵ上塗	24
	ニッペＤＡＮシリコンセラＲ	10
	ニッペＤＡＮシリコンセラＳ	10
	ニッペ弾性ファインウレタンU100	6
	ニッペＤＡＮタイル水性上塗	10
	ニッペＤＡＮタイル中塗	10
	ニッペＤＡＮタイルＵ上塗	10
	ニッペＤＡＮフィラーエポ	16
	ニッペＤＡＮフレッシュ Ｒ	10
	ニッペＤＡＮフレッシュ Ｓ	10
	ニッペＤＡＮリシン	10
チ	超速乾ヘルゴン	18
ツ	椿印ボイル油Ａ	4
テ	ニッペ低汚染形ファインウレタンU100	6
	テツゾール200エコ	20
	テツゾール200エコシルバー	20
	テツゾール300エコ	20
	テツゾール300エコシルバー	20
	テツゾール400エコ	20
	テツゾール400エコシルバー	20
	テツゾール500エコ	20
	テツゾール500エコシルバー	20
	テツゾール600エコシルバー	20
	テツゾール700エコシルバー	20
	テツゾールP-200エコ	20
	テツゾールP-300エコ	20
	テツゾールP-400エコ	20
	テツゾールP-500エコ	20
	テツゾールP-600エコ	20
	デュフロン100 中塗Ｋ	22
	デュフロン100 ファイン	22
	デュフロン100 ファインHB	22
	デュフロン100 ファイン中塗	22
	デュフロン100 フレッシュ	22
	デュフロン4FⅡ スーパーフレッシュ	8
	デュフロン4FⅡ ブーレスーパーフレッシュクリヤー	8
	デュフロン4FⅡ フレッシュ	8
	デュフロン4F ルーフ	6
	テラベールＡＥ	12
	テラベールＵカラー	12
	テラベールＵクリヤー	12
ナ	naxアドミラ	26
	naxイージスクリヤー	26
	naxウレタンプラサフ NSグレー／ホワイト	26
	naxウレタンプラサフＳＢアルファ	26
	naxウレタンプラサフハイシール	26
	naxウレタンプラサフプロV1グレー／ホワイト／ブラック	26
	naxウレタンプラサフメガV1グレー／ホワイト／ブラック	26
	naxＦシャーシーブラック（無鉛）	28
	naxオーデベース	26
	naxクイックプライマーＮＣ	28
	naxシリコンオフ・シリコンオフSP naxシリコンオフ低帯電性	28
	naxx水性シャーシーブラックDX／オレンジDX	28
	naxスペリオＲ（調色品のみ）	26
	naxソフトナーファイブ	28
	naxチッピングプライマー	28
	naxチッピングプライマー（エアゾール型）	28
	naxパテクルツ120（中間）	26
	naxパテクルツ180（細地）	26
	naxパテクルツ240（仕上げ）	26
	naxパテクルツ80（厚付け）	26
	naxパテスポットレッド	26
	naxパテゼルダ120（中間）	26
	naxパテゼルダ80（厚付け）	26
	naxパテゼルダカーボン60	26
	naxＰＰプライマー	28
	naxビタプライマー	28
	naxプラサフＥＸアルファ	26
	naxプラサフカラーホワイト	26
	naxプラサフシールグレー	26
	naxポリパテアクティ	26
	naxマイティラック Ｇ-Ⅱ	26
	naxマルチＳＣカラーⅡ	28
	naxマルチエコクリヤー／マルチクリヤー	26
	naxマルチフラットベーススーパー	28
	naxマルチマイカベース	28
	naxリムーバーマイルド	28
	naxレアル	26
ニ	ニッポンV-マリンA／Ｃ ＴＦ	30
	ニッポンA-マリンフィニッシュ	30
	ニッポンE-マリンA／Ｃ	30
	ニッポンE-マリンA／Ｃ ＬＴ	30
	ニッポンE-マリンA／Ｃ Ⅱ	30
	ニッポンE-マリンA／Ｃ Ⅱ ＬＴ	30
	ニッポンE-マリンプライマー ガルバ	34
	ニッポンE-マリンプライマーＧＦ	30
ネ	ネオガード 10	34
	ネオガード 100	34
	ネオガード 100 ＧＦ	34
ノ	ＮＯＡ 10 Ｆ	32
	ＮＯＡ 10 Ｆ ＬＴ	32
	ＮＯＡ 10 Ｍ	32
	ＮＯＡ 10 Ｍ ＬＴ	32
	ＮＯＡ 60 ＨＳ	34
	ＮＯＡ 60 ＨＳ-ＬＴ	34
	ＮＯＡ Ａ／Ｃ Ⅱ	32
	ＮＯＡ Ａ／Ｃ Ⅱ ＬＴ	32
	ＮＯＡ ＧＦ	34
ハ	ニッペパーフェクトサーフ	12
	ニッペパーフェクトフィラー	12
	ニッペパーフェクトプライマー	12
	Ｈｉ-ＣＲ下塗 白（無鉛）	4
	Ｈｉ-ＣＲデラックスエコ	4
	ハイシルク ニュータイプ100	4
	ニッペハイシルク ニュータイプ30および50	4
	Ｈｉビニレックスエコ	4
	Ｈｉビニレックスエコ仕上パテ	16
	ハイポン20ＺＮⅡ	22
	ハイポン20デクロ	22
	ハイポン20ファイン	22
	ハイポン20ファインＨＢ	22
	ハイポン30上塗ＨＢ	20
	ハイポン30ファイン中塗	22
	ハイポン30マスチック中塗Ｋ	22
	ハイポン30マスチックプライマーＫ	22
	ハイポン40上塗	20
	ハイポン50上塗	22
	ハイポン50ファインＨＢ	22
	ハイポン90モイスタックＡ	22
	ハイポン90モイスタックＳ	22
	ハイポンダブルガードＳｉ	22
	ハイポンダブルガードＵ	22
	ハイポンダブルガードＵシルバー	22
	ハイポンファインプライマーⅡ	18
	ハイポンルーフデクロ	22
	ハイラバーＥ下塗	20
	ハイラバーＥスーパー上塗（新）	20
	ハイラバーＥスーパー上塗シルバー	20
	ハイラバーＥスーパー中塗（新）	20
	ハナコレクション100水性	12
	ハナコレクション100ファイン	12
	ハナコレクション200ＵＶファイン	12
	ハナコレクション300ＵＶファイン	12
	ハナコレクション500コート	12
	パワートップＵエクセル500	38
	パワーニックス1100	38
	ニッペパワーバインド	36・38
	ニッペパワーバインドネクスト	36・38
	ニッペパワーバインド刷毛用	38
	パワーフロート450	38
	パワーフロート1200	38
	パワーフロート510	38
ヒ	PZヘルゴンエコ ＪＬ	18
	ビオフレックス テクノ	32
	ビスマチックソリューション	30
	ニッペビッグサンセレナ	16
	ビニレックス110アクチブプライマー	18
	ビニレックス120アクチブプライマー	18
	日の丸印プライマーオイル	4
	ピュアライド UVプロテクトクリヤー	14
	ニッペビラカットクリーン	22
	ニッペビラカットセラ シート	22
	ニッペビラカットセラ 中塗骨材	22
	ビリュージア ＨＢ1000	38
	ビリュージア ＨＢ2000	38
	ビリュージア ＰＬ1000	38
	ビリュージア ＰＬ5100	38
	ビリュージア ＰＬ7100	38
	ニッペビルガードカチオンフィラーＪ	16
フ	ファイン４Ｆセラミック	8
	ファイン４Ｆベスト	6
	ファインUVベスト	6
	ニッペファインウレタンＵ100	6
	ニッペファイングラシィＳｉクリヤー	14
	ニッペファインシリコンフレッシュクリヤー(ファイングレシステム)	10
	ニッペファインシリコンフレッシュ	8
	ニッペファインシリコンベスト	6
	ニッペファイン浸透シーラー	14
	ニッペファイン浸透造膜シーラー	14
	ニッペファインルーフⅡ	6
	ニッペファインルーフＳｉ	6
	ニッペフィラー200	16
	ニッペフィラー300	16
	ニッペフィラー500	16
	ニッペフィラー1000	16
	ぶろべら一番	34
	ニッペブリードオフプライマー	16
	フリーベスト Ｒ＆Ｅ	16
	フリーベスト 湿潤剤	16
	フリーベスト 浸透剤	16
	ブルコン	34
ヘ	ベリアート	8
	ヘルゴンＣＰ速乾型	38
	ヘルゴン無鉛速乾型	38
ホ	ニッペ防錆形ファインウレタンＵ100	6
	ポリウレマイティラックＭ	32
マ	マイカスＡ	20
	マイカスＥ	20
	マリアートＡＦ	34
	満帆	34
ヤ	ニッペヤネガード	22
ユ	ユニエポック30プライマーＮＣ	38
	ユニグランドＥスマイル	36・38
	ユニバックエコ速乾	36
	ユニバックエコ超速乾	36
	ユニバックエコ標準	36
	ユニバックネオ速乾	36
	ユニバックネオ超速乾	36
	ユニバックネオ標準	36
	ユニプライム 10	30
	ユニプライム 100	30
	ユニプライム 100 ＬＴ	30
	ユニプロテクター	30
	ユニポン200	38
ラ	ラバコート 一号塗料	30
	ラバコート 上塗	30
	ラバコート 二号塗料	32
	ラバコート プライマー Ｍ	30
リ	ニッペリシン	10
	ニッペリシンR	10
	ニッペ立駐機床用	16
ロ	ニッペロードライン1000	40
	ニッペロードライン2000	40

（注）表面処理剤、家庭用塗料および塗装関連商品はこの索引に含まれていません。
（注）「ニッペ」を省略した商品名の頭文字で配慮しております。

（Ⅰ）一般建築用塗料

1） 油・ワニス

区分	商品名	品種（規格）	容量	色彩	密度 (g/cm³) (23℃)	特徴
	槌印ボイル油A	ボイル油 (JIS K 5421)	16L	透明	0.92	アマニ油を主体とした高級品
	日の丸印プライマーオイル	油性下地塗料	〃	〃	0.83	一般徳用品

2） エマルション壁面用塗料

	商品名	品種（規格）	容量	色彩	密度 (g/cm³) (23℃)	特徴
上塗り	エコフラット30	室内環境配慮形水性つや消し塗料 (JIS K 5663 2種)（近畿地区除く）（防火材料認定）	20kg	各色	1.54	奥ツヤが目立ちにくく落ち着きのあるVOCをほとんど含まない環境配慮形エマルション塗料
	エコフラット60	〃 (JIS K 5663 2種)（防火材料認定）	〃	〃	1.48	VOCをほとんど含まない環境配慮形エマルション塗料
	エコフラット70	〃 (JIS K 5663 1種)（　〃　）	〃	〃	1.50	〃
	エコフラット100	〃 (JIS K 5663 1種相当)（　〃　）	〃	〃	1.47	ホルムアルデヒド吸着・抗菌機能をもったVOCをほとんど含まない環境配慮形エマルション塗料
	ニッペオーデファインアクト	水性機能形つや消し塗料（　〃　）（　〃　）	16kg	〃	1.48	低臭で汚染除去性にすぐれるエマルション塗料
	Hiビニレックスエコ	室内環境配慮形水性つや消し塗料 (JIS K 5663 1種)（近畿地区用）（防火材料認定）	20kg	〃	1.54	奥ツヤが目立ちにくく落ち着きのあるVOCをほとんど含まない環境配慮形エマルション塗料
	ニッペタイルラック内部用S	壁面化粧仕上げ材（内部用）（防火材料認定）	〃	白	1.78	吹き付けで立体模様仕上げが生き、塗装作業性にすぐれる中塗り塗料
	ニッペ水性ケンエース	水性機能形つや消し塗料 (JIS K 5663 1種)（防火材料認定）	16kg 4kg	各色	1.41	臭気を嫌う軒天や内部の塗り替えに最適な低VOCつや消し塗料（VOC1%以下）
下塗り	水性シミ止めシーラーⅡ	カチオン形アクリル樹脂エマルションシーラー (JIS K 5663)	15kg	白	1.20	たばこのやに、雨じみなどのシミを止め、水系で安全です
	ニッペ水性透明シーラー	低VOC形アクリル樹脂エマルションシーラー (JIS K 5663)	〃	透明	1.01	主に内装用シーラーとして最適
	ニッペ水性ホワイトシーラー	アクリル樹脂エマルションシーラー (JIS K 5663)	〃	白	1.15	〃

3） 合成樹脂系塗料

	商品名	品種（規格）	容量	色彩	密度 (g/cm³) (23℃)	特徴
上塗り	Hi－CRデラックスエコ	鉛クロムフリー，F☆☆☆☆合成樹脂調合ペイント (JIS K 5516 1種)（防火材料認定）	16kg 4kg	各色	1.31	鉛、クロムなどの有害重金属を使わない環境配慮形合成樹脂調合ペイント
下塗り	Hi－CR下塗　白（無鉛）	木部専用合成樹脂調合ペイント下塗り塗料 (JASS 18 M-304)	20kg	白	1.57	木目、吸い込み止め効果良

4） フタル酸樹脂塗料

	商品名	品種（規格）	容量	色彩	密度 (g/cm³) (23℃)	特徴
上塗り	ニッペハイシルク ニュータイプ30及び50	フタル酸樹脂エナメル（防火材料認定）	16kg 4kg	各色	1.31(30) 1.33(50)	絹をおもわせる仕上がりの優雅さと高性能な塗膜、3分つや、5分つや
	ハイシルク ニュータイプ100	フタル酸樹脂エナメル (JIS K 5572 1種相当)（　〃　）	〃	〃	1.20	つや有りタイプで隠ぺい力、塗装作業性にすぐれる

5） 機能性内装塗料

	商品名	品種（規格）	容量	色彩	密度 (g/cm³) (23℃)	特徴
上塗り	清潔WALL	水性内部用汚染付着制御・除去効果塗料 (JIS K 5663 1種相当)（防火材料認定）	15kg	淡彩各色 (3分つや有り)	1.24	人の皮脂による「手垢汚れ」に強いです。汚れにくく、汚れても容易に拭き取ることができます
下塗り	清潔WALL下塗	清潔WALL専用下塗り塗料（防火材料認定）	16kg	白 (つや消し)	1.41	〃
上塗り	オーデノータック	手あか汚れ・皮脂軟化対策水性内部用塗料（防火材料認定）	15kg	各色	1.24	ビル内部の鉄扉や手すり向け水性塗料です。手あか汚れや皮脂軟化にすぐれた耐候性があります
	ニッペシールマットⅡ	吸音ボード・天井ボード専用吹き付け水性高機能環境配慮形塗料	16kg	標準色 (つや消し)	1.48	吸音ボードの吸音効果を落としません

★（注）製品安全に関する詳細内容については、製品安全データシート（MSDS）をご参照ください。

★調色品（または多色品）の密度は、原則として白の数値を記載しております。

主な用途	乾燥時間(23℃) 指触	半硬化	塗り重ね可能時間	塗り回数	適用希釈剤	はけ・ローラー(%)	スプレー(%)	標準膜厚 (μm/回)	使用量 (kg/m²/回)	ホルムアルデヒド放散等級
うすめ液	12時間	－	2日以上	－	塗料用シンナーA	0～10	－	－	0.04～0.08	
〃	3時間	－	16時間以上	－	〃	0～5	－	－	0.05～0.09	

（モルタル・プラスター・コンクリート面および木部用）

主な用途	乾燥時間(23℃) 指触	半硬化	塗り重ね可能時間	塗り回数	適用希釈剤	はけ・ローラー(%)	スプレー(%)	標準膜厚 (μm/回)	使用量 (kg/m²/回)	ホルムアルデヒド放散等級
内部壁面、特に臭気対策が求められる改修物件（学校・レストランなど）に最適	10分	－	2時間以上	2	水道水	5～10	5～15 (エアレス)	－	0.12～0.15	☆☆☆☆
〃	〃	－	〃	〃	〃	〃	〃 (〃)	－	〃	☆☆☆☆
〃	〃	－	〃	〃	〃	〃	〃 (〃)	－	〃	☆☆☆☆
内外部壁面、特に臭気対策・シックハウス対策・抗菌作用が求められる新築および改修物件（学校・病院・介護施設・レストランなど）に最適	〃	－	〃	〃	〃	〃	〃 (〃)	－	〃	☆☆☆☆
外装用および室内美装用特に汚れやすい所に最適	〃	－	〃	〃	〃	〃	－	－	0.12～0.14	☆☆☆☆
内部壁面、特に臭気対策が求められる改修物件（学校・レストランなど）に最適	〃	－	〃	〃	〃	〃	5～15 (〃)	－	0.12～0.15	☆☆☆☆
室内美装用	1時間	－	16時間以上	1	〃	－	3～8 (タイルガン)	－	0.60～0.80	☆☆☆☆
内部壁面、軒天	10分	－	2時間以上	2	〃	2～8	2～8 (エアレス)	－	0.12～0.14	☆☆☆☆
やに、シミ止め効果を目的とした塩化ビニールクロス、および内装旧塗膜面（EP）の塗り替え	40分	－	4時間以上	1	〃	0～5	－	－	0.11～0.13	☆☆☆☆
室内用下塗り材	30分	－	2時間以上	〃	〃	100	100 (エアレス)	－	0.04～0.05	☆☆☆☆
〃	〃	－	〃	〃	〃	5～15	5～15 (エアレス)	－	0.08～0.11	☆☆☆☆
建築物の内外部鉄部、木製の付帯部などの上塗り	90分	－	16時間以上	2	塗料用シンナーA	5～10	5～10 (エアレス)	25	0.10～0.12	☆☆☆☆
木部専用下塗り	2時間	－	〃	1	〃	0～5	－	－	0.14～0.17	☆☆☆☆
鋼製木製の扉、階段、手摺などの建具類	1時間	－	16時間以上	2	塗料用シンナーA	5～10	5～10 (エアレス)	25	0.11～0.14	☆☆☆
外部、内部鉄構造物 外部、内部木部構造物	30分	－	〃	〃	塗料用シンナーSA	0～5	10～15 (〃)	〃	〃	☆☆☆
内壁面(コンクリート、モルタル、けい酸カルシウム板、プラスターボード、塩化ビニルクロス)	15分	－	2時間以上	2	水道水	0～5	－	－	0.14～0.15	☆☆☆☆
清潔WALL専用下塗り	10分	－	〃	1	〃	5～10	－	－	0.10～0.12	☆☆☆☆
オフィスビル、公共施設、戸建て、マンション、賃貸住宅、工場・倉庫、店舗などの建物内部の鉄部・木部（ドア・扉・手すりなど）	15分	－	〃	2	〃	〃	－	－	0.10～0.12（鉄面） 0.14～0.15（コンクリート・モルタル面）	☆☆☆☆
吸音ボード、天井ボード	〃	－	15分以上	1	〃	－	5～15 (エアレス)	－	0.15～0.18	☆☆☆☆

区分	商品名	品種（規格）	容量	色彩	密度 (g/cm³) (23℃)	特徴	主な用途	乾燥時間(23℃) 指触	乾燥時間(23℃) 半硬化	乾燥時間(23℃) 塗り重ね可能時間	塗り回数	適用希釈剤	希釈率 はけ・ローラー(%)	希釈率 スプレー(%)	標準膜厚 (μm/回)	使用量 (kg/m²/回)	ホルムアルデヒド放散等級
6）室内用高拡散反射塗料																	
上塗り	アカルクス	室内用高拡散反射塗料（防火材料認定）	16kg	LUX-001～006（6色）（つや消し）	1.40	室内照度アップ、省エネルギー効果があります	内壁面（コンクリート、モルタル、けい酸カルシウム板、プラスターボード、塩化ビニルクロス、石膏ボード）	15分	—	3時間以上	2	水道水	0～10	—	—	0.11～0.13	☆☆☆☆
下塗り	アカルクス下塗	アカルクス専用下塗塗料（防火材料認定）	〃	白（つや消し）	1.41	〃	アカルクス専用下塗り	10分	—	2時間以上	1	〃	5～10	5～10（エアレス）	—	0.10～0.12	☆☆☆☆
7）ターペン可溶カチオン形アクリル樹脂塗料																	
上塗り	ニッペケンエースG－Ⅱ	弱溶剤アクリル樹脂系非分散形塗料（JIS K 5670）（防火材料認定）	16kg 4kg（原色のみ）	各色	1.51	やに、しみ等に直接塗装してもブリードがなく広範囲に防かび効果を発揮する工程短縮形塗料	建築、内、外壁面の新設、塗り替え（モルタル、コンクリート壁面、ケイカル板等無機質建材ほとんどの旧塗膜面）	20分	—	2時間以上	2	塗料用シンナーA	0～7	5～10（エアレス）	—	0.13～0.16	☆☆☆☆
	ニッペケンエースG－Ⅱグロス	カチオン系NADアクリル樹脂を主体とした内外部用のつや有り塗料（〃）（〃）	16kg	〃	1.14	内・外部用のつや有り塗料	〃	30分	—	4時間以上	〃	〃	10～15（ウルローラー）5～10（はけ）	25～30（エアレス）	25	0.12～0.15	☆☆☆☆
	ニッペケンエースGアクトⅡ	低臭アクリル樹脂つや消し塗料（〃）（〃）	16kg 4kg	〃	1.47	低臭形のケンエースG－Ⅱ	〃	20分	—	2時間以上	〃	ケンエースGアクトシンナー	0～5	5～10（エアレス）	—	0.13～0.16	☆☆☆☆
8）ターペン可溶ウレタン樹脂塗料																	
上塗り	ニッペ1液ファインウレタンU100	ターペン可溶1液反応硬化形ウレタン樹脂塗料（JIS A 6909 複層塗材RE上塗材 相当）	15kg 3kg	各色（調色可）	1.20	2液形のファインウレタンU100がさらに使いやすくなりました	コンクリート、モルタル壁面の新設、塗替え	20分	—	3時間以上	2	塗料用シンナーA	1回目/3～8 2回目/8～13（ローラー）	3～8（エアレス）	—	0.12～0.16	☆☆☆☆
	ニッペファインウレタンU100	ターペン可溶2液形ポリウレタン樹脂塗料（JIS A6909 建築用仕上塗材可とう形改修塗材E、複層塗材E/RE/S上塗材）（JASS 18 M-403）JIS K5658 建築用耐候性上塗り塗料3級	15kg 4kg セット	〃	1.11（混合液）	作業性良好の2液形ウレタン樹脂塗料（防藻、防かび形）	〃	〃	—	2時間以上	〃	〃	1回目/5～10 2回目/10～15	5～10（エアレス）	—	0.12～0.17	☆☆☆☆
	ニッペ弾性ファインウレタンU100	弾性ターペン可溶2液形ポリウレタン樹脂塗料（弾性形）JIS K5658 建築用耐候性上塗り塗料3級（JIS A6909 建築用仕上塗材可とう形改修塗材RE、防水形複層塗材E/RE上塗材）	15kg セット	〃	〃	ファインウレタンU100の硬化剤を変えるだけで弾性タイプになる単層、複層弾性仕上げの塗替えに有力	〃	〃	—	〃	〃	〃	〃（〃）	25	〃	☆☆☆☆
	ニッペ低汚染形ファインウレタンU100	ターペン可溶2液形ポリウレタン樹脂塗料（低汚染形）JIS K5658 建築用耐候性上塗り塗料3級	〃	〃	1.12	低汚染形のファインウレタンU100	〃	〃	—	〃	〃	〃	〃（〃）	〃	〃	☆☆☆☆
	ニッペ防錆形ファインウレタンU100	防錆形ターペン可溶2液形ポリウレタン樹脂塗料 JIS K5658 建築用耐候性上塗り塗料3級（JASS 18 M-403）	〃	〃	1.11（混合液）	ファインウレタンU100の硬化剤を替えることにより防錆性を付与できます	建築鉄部、鉄骨、簡易的なさび止め機能を付与したい塗装工事	〃	—	〃	〃	〃	〃（〃）	〃	〃	☆☆☆☆
9）トタン屋根用塗料																	
上塗り	デュフロン4Fルーフ	ターペン可溶4フッ化フッ素樹脂トタン屋根用塗料	15kg セット	常備色	1.05	従来のトタン屋根用塗料を超えた最高級の仕上がり	トタン屋根の塗替え	20分	—	3時間以上7日以内	2	塗料用シンナーA	0～10	5～15（エアレス）	25	0.11～0.14	
	ニッペファインルーフSi	2液形シリコン系トタン屋根用塗料	15kg セット	〃	1.17	耐候性、光沢保持性が非常にすぐれる	鋼板屋根、トタン屋根	30分	—	3時間以上7日以内	〃	〃	〃	〃	—	0.12～0.14	
	ニッペシリコンルーフⅡ	1液反応硬化形シリコン変性樹脂屋根用塗料	14kg 7kg	14kg（常備色25色）7kg（常備色12色）	1.05	「高光沢・肉持ち感」を持つ高級感のある美しい仕上がり	鋼板屋根、トタン屋根、住宅用化粧スレート屋根、波形スレート屋根の塗替え	40分	—	2時間以上	〃	〃	5～15	〃	25	0.12～0.14（鋼板屋根）0.15～0.18（スレート屋根）	
	ニッペファインルーフⅡ	2液形ポリウレタントタンペイント	16kg セット	常備色	0.99	耐候性にすぐれ、幅広い下地適性を持つ	トタン屋根の塗替え	30分	—	4時間以上7日以内	〃	〃	0～5	5～10（エアレス）	30	0.11～0.14	
	ACトタンペイント	アクリル樹脂トタン塗替え用塗料	14L	〃	1.05	トタン（亜鉛めっき面）との付着性、防錆力にすぐれる 光沢が良く、耐候性にすぐれる	〃	50分	—	4時間以上	〃	〃	10～20	10～20（エアレス）	25	0.12～0.14（エアレス）0.11～0.13（はけ・ローラー）	
10）住宅用化粧スレート屋根の塗り替え塗料																	
上塗り	ファイン4Fベスト	ターペン可溶4フッ化フッ素セラミック変性樹脂屋根用塗料	15kg セット	24色	1.00（混合液）	住宅用化粧スレート屋根塗り替え塗料の決定版	住宅用化粧スレート、波形スレートなど	30分	—	3時間以上7日以内	2	塗料用シンナーA	0～10	0～10（エアレス）	—	0.15～0.18（スレート屋根）	
	ファインUVベスト	ターペン可溶2液形スレート屋根用塗料	〃	〃	0.92（混合液ブラック）	紫外線からお家の屋根を長期にまもります	住宅用スレート屋根から工場・倉庫にも	〃	—	〃	〃	〃	〃	0～10	—	〃	
	ニッペファインシリコンベスト	ターペン可溶1液反応硬化形住宅用化粧スレート屋根塗替え用塗料	15kg	〃	0.92（ブラック）	劣化の著しい住宅用化粧スレート屋根を見事に蘇らせます	住宅用化粧スレート、波形スレートなど	40分	—	3時間以上	〃	〃	10～15	10～15（エアレス）	—	0.15～0.18	
	ニッペ水性シリコンベストⅡ	1液水性反応硬化形シリコン樹脂屋根用塗料	〃	24色（つや有り）4色（つや消し）	1.10	美粧性、耐久性および作業性にすぐれ、屋根材との密着が良好	〃	15分	—	2時間以上	〃	水道水	0～5	0～5（エアレス）	—	〃	
11）高日射反射率（遮熱）塗料																	
屋根用上塗り	ニッペサーモアイ4F	高日射反射率4フッ化フッ素樹脂屋根用塗料（遮熱塗料）	15kg セット	40色（つや有り）	1.09	弱溶剤を使用した2液形の4フッ化フッ素樹脂塗料です	波形スレート屋根、住宅用化粧スレート屋根、鋼板屋根、トタン屋根など	30分	—	3時間以上7日以内	2	塗料用シンナーA	0～5	0～10（エアレス）	—	0.12～0.14（鋼板屋根）0.15～0.18（スレート屋根）	
	ニッペサーモアイSi	高日射反射率シリコン系屋根用塗料（遮熱塗料）	〃	〃	1.08	耐候性、光沢保持性がすぐれています	〃	〃	—	〃	〃	〃	〃	〃	—	〃	
	ニッペサーモアイUV	高日射反射率2液反応硬化形樹脂屋根用塗料（遮熱塗料）	〃	〃	0.94	〃	〃	〃	—	〃	〃	〃	〃	0～5	—	〃	
	ニッペサーモアイ1液Si	高日射反射率1液シリコン系屋根用塗料（遮熱塗料）	15kg	5色（つや有り）	0.92	水性よりも塗装直後の雨、霜などの影響を受けにくい塗料です	住宅用化粧スレート、波形スレートなど	40分	—	3時間以上	〃	〃	〃	0～5（エアレス）	—	0.15～0.18	

★（注）製品安全に関する詳細内容については、製品安全データシート（MSDS）をご参照ください。

★調色品（または多色品）の密度は、原則として白の数値を記載しております。

区分	商品名	品種（規格）	容量	色彩	密度 (g/cm³) (23℃)	特徴	主な用途	乾燥時間(23℃) 指触	乾燥時間(23℃) 半硬化	乾燥時間(23℃) 塗り重ね可能時間	塗り回数	適用希釈剤	希釈剤 はけ・ローラー(%)	希釈剤 スプレー(%)	標準膜厚 (μm/回)	使用量 (kg/m²/回)	ホルムアルデヒド放散等級
11）高日射反射率（遮熱）塗料																	
屋根用 上塗り	ニッペサーモアイ水性Ｓｉ	高日射反射率水性シリコン系屋根用塗料（遮熱塗料）	15kg	5色（つや有り）	1.10	一液水性反応硬化形なので、密着性にすぐれています	住宅用化粧スレート、波形スレート屋根など	15分	－	2時間以上	2	水道水	0～5	0～5（エアレス）	－	0.15～0.18	
屋根用 上塗り	ニッペサーモアイヤネガード	高日射反射率長期防錆型屋根用塗料（遮熱塗料）	16kg	18色（3分つや有り）	1.15	耐候性・耐久性にすぐれる	工場、体育館などの大型屋根	1時間	5時間	16時間以上	1～2	塗料用シンナーA	〃	5～10	（は　け）80（エアレス）150	0.26 0.50	
屋根用 下塗り	ニッペサーモアイシーラー	高日射反射率塗料（遮熱塗料）専用下塗り材	15kgセット	白色	1.04	下塗りに使用することにより、塗膜の日射反射率を向上させます	波形スレート屋根、住宅用スレート屋根など	〃	－	4時間以上5日以内	〃	無希釈	－	－	－	0.14～0.28	
屋根用 下塗り	ニッペサーモアイプライマー	高日射反射率塗料（遮熱塗料）専用さび止め塗料	16kgセット	〃	1.40	〃	鋼板屋根、トタン屋根など	〃	－	〃	1	塗料用シンナーA	0～10	0～5（エアレス）	45	0.16～0.18	
外壁用 上塗り	水性サーモアイウォール　F	1液水性反応硬化形フッ素樹脂外壁用高日射反射率（遮熱）塗料	15kg	28色（つや有り）	1.17（白）	一液水性反応硬化技術により、二液形フッ素樹脂塗料（溶剤系）並みの耐候性を有し、耐汚染性にすぐれた高外観を維持します。遮熱機能により壁への蓄熱を抑制します	工場、倉庫、戸建て住宅、教育・福祉施設、公共施設、事務所、店舗、集合住宅などの外壁	15分	－	3時間以上	2	水道水	5～10（はけ・ウールローラー）	5～10（エアレス）	－	0.14～0.17	
外壁用 上塗り	水性サーモアイウォール　Ｓｉ	1液水性反応硬化形シリコン系外壁用高日射反射率（遮熱）塗料	〃	〃	〃	一液水性反応硬化技術により、二液形シリコン樹脂塗料（溶剤系）並みの耐候性を有し、耐汚染性にすぐれた高外観を維持します。遮熱機能により壁への蓄熱を抑制します	〃	〃	－	〃	〃	〃	〃	〃	－	〃	
外壁用 下塗り	水性サーモアイウォール　サーフ	水性反応硬化形外壁用高日射反射率（遮熱）サーフェーサー	16kg	白色（つや消し）	1.45	下塗りに使用することにより、塗膜の日射反射率を向上させます。シーラーとフィラーの機能を兼ね備えているので、さまざまな種類の既存塗膜に直接塗装できます	〃	2時間	－	4時間以上（1コート）16時間以上（2コート）	1	〃	0～3（砂骨ローラー）3～6（ウールローラー）	2～5（リシンガン）	－	0.80～1.30（なみがた）0.30～0.60（平滑）	
外壁用 下塗り	水性サーモアイウォール　シーラー	水性カチオン形外壁用高日射反射率（遮熱）シーラー	15kg	白色	1.08	下塗りに使用することにより、塗膜の日射反射率を向上させます	〃	1時間	－	4時間以上	〃	〃	0～10（はけ・ウールローラー）	0～10（エアスプレー）	－	0.10～0.16	
外壁用 下塗り	ニッペサーモアイプライマー	高日射反射率塗料（遮熱塗料）専用さび止め塗料	16kgセット	〃	1.40	〃	金属パネル、金属サイディングなど	〃	－	〃	〃	塗料用シンナーA	0～10	0～5（エアレス）	45	0.16～0.18	
路面用	ニッペサーモアイロードW	高日射反射率（遮熱）路面用水性塗料	16kg	8色（つや消し）	1.52（RWグレー）	路面温度の低減効果・美粧性・低臭性	屋外施設・一般工場・駐車場・屋外プールサイドなどの床面	30分	－	1時間以上	2	水道水	3～5（中毛ローラー流し塗り）	0～2（リシンガン）	－	0.50～0.60（リシンガン）（骨材含む）	
12）水性つや有りエマルション塗料																	
上塗り	オーデコートGエコ	室内環境配慮形水性つや有り塗料(防火材料認定)つや有り(JIS K 5660)つや調整(JIS K 5663 1種)	15kg 4kg	各色	1.25	つや有り塗料で、超低TVOCと超低臭を実現	建築内部のコンクリート、モルタル、ボード類や鉄部、木、FRPなど	15分	－	4時間以上	2	水道水	0～10（ウールローラー）	0～10（エアレス）	－	0.13～0.15	☆☆☆☆
13）1液水性反応硬化形エマルション塗料																	
上塗り	ニッペ水性ファインウレタンU100	1液水性反応硬化形ウレタン樹脂塗料（防火材料認定）	15kg	各色	1.24	「ファインウレタンU100」をより「環境にやさしい」「使いやすい」水性塗料にしました	外壁、木部、鉄部	15分	－	3時間以上	2	水道水	0～10	5～10（エアレス）	－	0.13～0.16	☆☆☆☆
上塗り	オーデグロス	1液水性反応硬化形アクリル樹脂多機能塗料（　〃　）（JIS K 5660）	〃	〃	1.25	防藻・防かび性など多くの機能を持つ、反応硬化形の水性つや有り塗料（GP）	内壁、外壁、鉄部など	〃	－	〃	〃	〃	〃	〃	－	0.13～0.15	☆☆☆☆
14）水性さび止め塗料																	
下塗り	水性ハイポンプライマー	水性1液速乾エポキシ系さび止め塗料（JASS 18 M-111）	16kg 4kg	赤さび グレー ホワイト(白さび色)	1.46	環境にやさしい水性でありながら、従来の溶剤系に匹敵する防錆性能と旧塗膜への塗り重ね適応性を実現	鉄面全般(旧塗膜面など)	20分	－	4時間以上7日以内	1	水道水	0～5	－	35	0.13～0.16	☆☆☆☆
15）多彩模様塗料																	
上塗り	ペリアート	内部用低臭多彩模様塗料（防火材料認定）	15kg	常備色	1.05	特殊アクリル樹脂主体の内部低臭多彩模様塗料	コンクリート、モルタル、石綿スレート、各種ボード他、内部側面	40分	－	2時間以上	1	無希釈	－	－	－	0.30～0.50（エアスプレーのみ）	☆☆☆☆

（Ⅱ）外装材

区分	商品名	品種（規格）	容量	色彩	密度 (g/cm³) (23℃)	特徴	主な用途	乾燥時間(23℃) 指触	乾燥時間(23℃) 半硬化	乾燥時間(23℃) 塗り重ね可能時間	塗り回数	適用希釈剤	希釈剤 はけ・ローラー(%)	希釈剤 スプレー(%)	標準膜厚 (μm/回)	使用量 (kg/m²/回)	ホルムアルデヒド放散等級
1）高耐候性・ふっ素樹脂塗料、シリコン樹脂塗料																	
上塗り	デュフロン4FⅡフレッシュ	超耐久性、低汚染性4フッ化フッ素樹脂塗料（メタリック、ソリッド）(JIS K 5658 相当)	15kgセット 3kgセット	各色	1.35（混合液）	極めてすぐれた耐候性、耐薬品性汚れにくい低汚染性	鉄面、アルミニウム面、亜鉛めっき面、コンクリート面など	2分	－	16時間以上	1（中塗1回）	デュフロンシンナー	10～30	10～30（エアレス）	－	0.12～0.16	☆☆☆☆
上塗り	デュフロン4FⅡスーパーフレッシュ	超耐久性、超低汚染性4フッ化フッ素樹脂塗料（メタリック、ソリッド、クリヤー）	〃	〃	〃	極めてすぐれた耐候性、耐薬品性極めて汚れにくい超低汚染性	〃	〃	－	〃	〃（　〃　）	〃	－	10～20（エアレスのみ）	－	〃	☆☆☆☆
上塗り	ファイン4Fセラミック	ターペン可溶2液超低汚染形4フッ化フッ素セラミック変性樹脂塗料（JIS A 6909 可とう形改修塗材E・RE、複層塗材E上塗材）	〃	〃	1.11	弱溶剤タイプのフッ素樹脂塗料専用中塗りを必要とせず、上塗り2回での塗装が可能	外部壁面、内外壁鉄構造物など	20分	－	3時間以上	2	塗料用シンナーA	0～10	5～10（エアレス）	－	0.12～0.14	☆☆☆☆
上塗り	ニッペファインシリコンフレッシュ	超低汚染形ターペン2液形アクリルシリコン樹脂塗料（JIS A 6909 可とう形改修塗材E・RE、複層塗材E・RE・Si防水形複層塗材E・RE 上塗材）	15kgセット	〃	1.11（混合液）	すぐれた耐候性、耐薬品性汚れにくい低汚染性	鉄面、アルミニウム面、亜鉛めっき面、コンクリート面など	〃	－	〃	〃	〃	〃	〃（　〃　）	－	〃	☆☆☆☆
上塗り	ニッペ高弾性ファインシリコンフレッシュ	高弾性超低汚染形ターペン2液形アクリルシリコン樹脂塗料	〃	〃	1.12	硬化剤を「高弾性硬化剤」に替えるだけで、すぐれた弾性力を得ることができます	〃	〃	－	〃	〃	〃	〃	〃	－	〃	☆☆☆☆
上塗り	デュフロン4FⅡプーレスーパーフレッシュクリヤー	超耐久性、超低汚染性4フッ化フッ素樹脂クリヤー塗料（クリヤー）（JASS 18 M-206）	〃	透明 カラークリヤー	1.02（混合液）	超耐候性、超低汚染、コンクリート打ち放し、濡れ肌防止仕上げ、つや有り、つや消し仕上げ可能	コンクリート面	15分	－	16時間以上	1（プーレコート1回）	デュフロンシンナー	－	5～40（エアスプレー）	－	0.10～0.12	☆☆☆☆
上塗り	ニッペ水性4Fプーレクリヤー（水性4Fプーレシステム）	水性4フッ化フッ素樹脂系上塗りクリヤー塗料	15kg	乳白色およびカラークリヤー	1.08（つや消）	過酷な環境からコンクリートを保護し、ぬれ肌を防止。コンクリートならではの素材感を長期間キープする水性塗料	コンクリート生地仕上げ用	－	－	4時間以上	1	水道水	－	10～20（エアスプレー）	－	〃	☆☆☆☆

★（注）製品安全に関する詳細内容については、製品安全データシート（MSDS）をご参照ください。

★調色品（または多色品）の密度は、原則として白の数値を記載しております。

区分	商品名	品種（規格）	容量	色彩	密度 (g/cm³) (23℃)	特徴	主な用途	乾燥時間(23℃) 指触	乾燥時間(23℃) 半硬化	乾燥時間(23℃) 塗り重ね可能時間	塗り回数	適用希釈剤	希釈剤 はけ・ローラー(%)	希釈剤 スプレー(%)	標準膜厚 (μm/回)	使用量 (kg/m²/回)	ホルムアルデヒド放散等級
1） 高耐候性・ふっ素樹脂塗料、シリコン樹脂塗料																	
上塗り	ニッペファインシリコンフレッシュクリヤー（ファインブーレシステム）	超低汚染形ターペン２液形アクリルシリコン樹脂クリヤー塗料	15kgセット	透明 カラークリヤー	0.93 (混合液)	高耐候、低汚染形、コンクリート打放し、濡れ肌防止仕上げ、つや有り、つや消し仕上げ可能	コンクリート生地仕上げ用	－	－	4時間以上	1～2 (ファインブーレコート1回下地条件で異なる)	塗料用シンナーA	0～10 (短毛ローラー)	20～40 (エアスプレー)	－	0.12～0.14	☆☆☆☆
2） 超高耐候性仕上げ（水性無機塗料）																	
上塗り	アプラウドシェラスターNEO	超高耐候超低汚染水性２液形無機塗料（防火材料認定）	16kgセット	各色	1.19 (混合液)	建物の長寿命化・改修周期を延ばすには、シェラスターNEOが最適	建物外壁改修	1時間	－	4時間以上	2	水道水	0～10	0～10	－	0.14～0.18	☆☆☆☆
3） 外装用リシン仕上げ材							（モルタル・プラスター・コンクリート面用）										
上塗り	ニッペリシン	砂壁状仕上げ塗材（防火材料認定）（JIS A 6909 外装薄塗材E主材）	20kg	各色	1.98	新設、軒天部に多く使用される	外壁面リシン仕上げ	30分	－	3時間以上	1～2※	水道水	－	5～8 (リシンガン)	－	1.30～1.50	☆☆☆☆
	ニッペリシンR	〃（〃）	〃	〃	1.55	ローラー仕様	〃	〃	－	〃	2	〃	0～3 (中毛ローラー)	－	－	0.30～0.40	☆☆☆☆
	ニッペシリカリシン	〃（〃）（JIS A 6909 外装薄塗材Si主材）	25kg	〃	1.76	シリカ仕様	〃	〃	－	〃	1～2※	〃	－	0～3 (リシンガン)	－	1.60～1.70	☆☆☆☆
4） 複層高弾性模様仕上げ材							（コンクリート・モルタル面・セメント製建材用）										
上塗り	ニッペDANタイルU上塗	アクリルウレタン樹脂塗料（JIS A 6909 防水形複層塗材E上塗材相当）	18kgセット 15kgセット (中濃彩)	各色	1.16	壁面に発生するクラックを伸びのある塗膜で吸収し、長期間にわたって防水性を発揮する。吹付け仕上げ、ローラー仕上げと幅広い施工法が可能で、カラフルで豪華なテクスチュアを提供する	コンクリート、モルタル壁面ALC板、PC板の防水と化粧セメント建材、木部の内外塗装	5分	－	2時間以上	2	ニッペ建築ウレタン用シンナー	10～30 (ローラー)	10～30 (エアレス)	－	0.14～0.17	☆☆☆☆
	ニッペDANタイル水性上塗	水性アクリル樹脂弾性壁面化粧仕上げ材（JIS A 6909 防水形複層塗材E上塗材）	15kg	〃	1.28	〃	〃	15分	－	4時間以上	〃	水道水	5～10	10～20 (エアレス)	－	0.17～0.20	☆☆☆☆
	オーデフレッシュU 100Ⅱ	1液水性反応硬化形ウレタン樹脂塗料（JIS A 6909 可とう形改修塗材E・RE 複層塗材E・RE・Si 防水形複層塗材E・RE 上塗材）	〃	〃	1.23	美しい塗膜を維持、耐候性、耐汚染性にすぐれています	建築物のコンクリート・モルタル各種ボードの塗り替えおよび新設	〃	－	3時間以上	〃	〃	〃	5～10 (エアレス)	－	0.14～0.17	☆☆☆☆
	オーデフレッシュSi 100Ⅲ	1液水性反応硬化形シリコン系塗料（JIS A 6909 可とう形改修塗材E・RE 複層塗材E・RE 防水形複層塗材E・RE 上塗材耐候形1種）	〃	〃	1.17	1液水性反応硬化技術により、すぐれた耐久性を実現	〃	〃	－	〃	〃	〃	〃	〃	－	〃	☆☆☆☆
	オーデフレッシュF 100Ⅲ	1液水性反応硬化形フッ素樹脂塗料（JIS A 6909 可とう形改修塗材E・RE 上塗材耐候形1種）	〃	〃	1.17	高耐候性水性樹脂塗料 低汚染性	〃	〃	－	〃	1（中塗1回）	〃	〃	〃	－	〃	☆☆☆☆
中塗り	ニッペDANタイル中塗	弾性壁面化粧仕上げ材（JIS A 6909 防水形複層塗材E主材）	20kg	白	1.47	壁面に発生するクラックを伸びのある塗膜で吸収し、長期間にわたって防水性を発揮する。吹付け仕上げ、ローラー仕上げと、幅広い施工法が可能で、カラフルで豪華なテクスチュアを提供する	コンクリート、モルタル壁面ALC板、PC板の防水と化粧セメント建材の内外塗装	1時間	－	4時間以上（1コート）16時間以上（2コート）	2	〃	1回目/5～8 2回目/5～8 (砂骨ローラー)	1回目/5～8 2回目/1～3 (タイルガン)	－	※仕様等で異なる	☆☆☆☆
5） 単層弾性仕上げ材																	
上塗り	ニッペDANシリコンセラR	1液反応硬化形セラミック変性シリコン系単層弾性仕上げ材（つや有り／5分つや有り）（JIS A 6909 防水形外装薄塗材E主材）	15kg	各色	1.15	最高級の単層弾性仕上げ材、ローラー施工法にすぐれる	コンクリート面、モルタル壁面の防水と化粧および各種塗り替え用（壁面に発生するクラックを伸びのある塗膜で吸収し、長期間にわたって防水効果を発揮します。また吹付け仕上げ、またはローラー仕上げとカラフルで豪華なテクスチャーを単層塗りで提供します）	40分	－	3時間以上	2	水道水	1回目/0～2 2回目/5～10 (ローラー)	－	－	1回目0.80～1.00（1コート） 2回目0.30～0.50（2コート）（なみがた模様）	☆☆☆☆
	ニッペDANシリコンセラS	〃	〃	〃	1.13	最高級の単層弾性仕上げ材、吹付け用塗材	〃	〃	－	〃	〃	〃	－	模様で異なる	－	1回目0.80～1.00（1コート） 2回目0.60～0.80（2コート）（凹凸模様）	☆☆☆☆
	ニッペDANフレッシュ R	低汚染性単層弾性アクリル樹脂塗料	16kg	〃	1.17	汚れにくい弾性仕上げ材、ローラー施工性にすぐれる	〃	〃	－	〃	〃	〃	1回目/0～2 2回目/5～10 (ローラー)	－	－	1回目0.80～1.00（1コート） 2回目0.30～0.50（2コート）（なみがた模様）	☆☆☆☆
	ニッペDANフレッシュ S	〃	〃	〃	1.13	汚れにくい弾性仕上げ材、吹付け用塗材	〃	〃	－	〃	〃	〃	－	模様で異なる	－	1回目0.80～1.00（1コート） 2回目0.60～0.80（2コート）（凹凸模様）	☆☆☆☆
	ニッペDANリシン	砂壁状弾性吹付け材（JIS A 6909 可とう形外装薄塗材E主材相当）	20kg	〃	1.45	ソフトな砂壁状仕上げ	〃	30分	－	〃	1～2※	〃	－	5～10	－	1.20～1.50（砂壁状）	☆☆☆☆
下塗り	ニッペウルトラシーラーⅢ	水性特殊高分子下塗材（JASS 18 M-204）（JIS A 6909 防水形外装薄塗材E 下塗材（透明のみ））	15kg	ホワイト 透明	1.05 1.02	下地および仕上げ材との適合種類が幅広い低臭タイプ	タイルラックEMA、ニッペリシン、DANシリーズ、エコフラットの新設・塗り替え用	1時間	－	〃	1	透明 ホワイト	－ 水道水	－ 10～30	－ 10～30 (エアレス)	－	0.10～0.16	☆☆☆☆
6） 外装用・タイル状仕上げ材																	
上塗り	ニッペタイルラック水性トップつや一番	水性アクリルエマルションつや有り（JIS A 6909複層塗材E・RE・Si上塗材）	15kg	各色	1.24	光沢、耐水、耐アルカリ性良好	タイルラックEMA系ベースの上塗り用	15分	－	4時間以上	2	水道水	5～10	10～20 (エアレス)	－	0.17～0.20	☆☆☆☆
	ニッペタイルラックEMA上塗Ⅱ	1液溶剤形アクリル樹脂エナメル塗料（〃相当）	〃	〃	〃	総合塗膜は、中塗りベースと上塗りの組み合わせにより、耐候性、耐水性、耐汚染性にすぐれ、長期にわたり建築物を保護します	①適用個所 ○一般外壁（一般内壁（エレベーターホール、柱、玄関）） ②被塗物 ○コンクリート面（現場打、PC板）ALC板など○モルタル面（こて押え、はけ引き）○セメント製建材	5分	－	1時間以上	〃	ニッペ建築アクリル用シンナー	30～50	70～90 (エアレス)	－	0.15～0.19	☆☆☆☆
	オーデフレッシュU 100Ⅱ	1液水性反応硬化形ウレタン樹脂塗料（JIS A 6909 可とう形改修塗材E・RE 複層塗材E・RE・Si 防水形複層塗材E・RE 上塗材）	〃	〃	1.23	美しい塗膜を維持、耐候性、耐汚染性にすぐれています	建築物のコンクリート・モルタル各種ボードの塗り替えおよび新設	15分	－	3時間以上	〃	水道水	5～10	5～10 (エアレス)	－	0.14～0.17	☆☆☆☆
	オーデフレッシュSi 100Ⅲ	1液水性反応硬化形シリコン系塗料（JIS A 6909 可とう形改修塗材E・RE 複層塗材E・RE 防水形複層塗材E・RE 上塗材耐候形1種）	〃	〃	1.17	1液水性反応硬化技術により、すぐれた耐久性を実現	〃	〃	－	〃	〃	〃	〃	〃	－	〃	☆☆☆☆
	スーパーオーデフレッシュSi	超低汚染1液水性反応硬化形シリコン樹脂塗料（JIS A 6909 建築用仕上塗材 可とう形改修塗材E/RE 複層塗材E/RE 防水形複層塗材E/RE 上塗材耐候形1種）	〃	〃	1.20	マンション・集合住宅・ビルなどの塗り替えに最適。美観と資産価値をまもります	コンクリート面（現場打ち）モルタル仕上げ面塗り替え改修用ALCパネル	〃	－	〃	1（中塗1回）	〃	〃	5～10	－	〃	☆☆☆☆
	オーデフレッシュF 100Ⅲ	1液水性反応硬化形フッ素樹脂塗料（JIS A 6909 建築用仕上塗材 可とう形改修塗材E/RE 上塗材耐候形1種）	〃	〃	1.17	高耐候性水性樹脂塗料 低汚染性	建築物のコンクリート・モルタル各種ボードの塗り替えおよび新設	〃	－	〃	〃	〃	〃	5～10 (エアレス)	－	〃	☆☆☆☆
中塗り	ニッペタイルラックEMA-Sベース100K	壁面化粧仕上げ材（JIS A 6909 複層塗材E主材）	20kg	白	1.72	総合塗膜は、中塗りベースと上塗りの組み合わせにより、耐候性、耐水性、耐汚染性にすぐれ、長期にわたり建築物を保護します	①適用個所 ○一般外壁（一般内壁（エレベーターホール、柱、玄関）） ②被塗物 ○コンクリート面（現場打、PC板）ALC板など○モルタル面（こて押え、はけ引き）○セメント製建材	1時間	－	16時間以上	1～2※	〃	－	1～3	－	1.40～2.00	☆☆☆☆

★（注）製品安全に関する詳細内容については、製品安全データシート（MSDS）をご参照ください。

★調色品（または多色品）の密度は、原則として白の数値を記載しております。

※主材の使用量は塗り回数1～2回で塗りつけるトータル量です。

区分	商品名	品種（規格）	容量	色彩	密度 (g/cm³) (23℃)	特徴
6）外装用・タイル状仕上げ材						
中塗り	ニッペタイルラックEPO-Sベース	壁面化粧仕上げ材（JIS A 6909 複層塗材RE主材）	20kgセット	白	1.66	総合塗膜は、中塗りベースと上塗りの組み合わせにより、耐候性、耐水性、耐汚染性にすぐれ、長期にわたり建築物を保護します
中塗り	ニッペタイルラックシリカSベース	けい酸質系仕上げ塗材（JIS A 6909 複層塗材Si主材）	20kg	〃	1.65	〃
中塗り	ニッペタイルラックスタッコ	壁面化粧仕上げ材（JIS A 6909 外装厚塗材E主材）	24kg	各色	1.76	作業性の良い吹付け工法により立体感のある壁面が創り出せます
下塗り	ニッペ水性カチオンシーラー透明	水性カチオンエポキシ複合形下塗材（JIS A6909建築用仕上塗材 外装厚塗材E, 外装薄塗材E, 防水形外装薄塗材E, 複層塗材E/RE, 防水形複層塗材E/RE 下塗材）（JIS K5663 合成樹脂エマルションシーラー）（JASS 18 M-204）	15kg	乳白色（透明）	1.02	外部適性に加えて、カチオンによる高密着力により室内のけい酸カルシウム板での水性仕様にも対応可
下塗り	ニッペ水性カチオンシーラーホワイト	〃	〃	白	1.08	〃
7）新築ALC外壁専用塗料						
上塗り	ニッペALCワンデートップ	新築ALC外壁専用1液水性厚膜仕上げ材	15kg	各色	1.15	専用の下塗り材との組み合わせにより、2コートで仕上がる工期工程短縮型・ALC専用塗装システムです
下塗り	ニッペALCワンデーフィラー	特殊アクリル系樹脂エマルションフィラー	20kg	淡彩	1.51	〃
8）ハナコレクション						
上塗り	ハナコレクション100水性	1液水性反応硬化形セラミック変性シリコン樹脂塗料	15kg 4kg	各色	1.17	塗料に芳香をつけており、塗装時にバラの香りがして塗料臭が目立ちません
上塗り	ハナコレクション100ファイン	ターペン可溶1液反応硬化形セラミック変性シリコン樹脂塗料	15kg 3kg	〃	1.18	弱溶剤系であるため、臭気がマイルドで、下地を選ばずに塗装できます。耐汚染性、耐候性、光沢保持性が良く、耐アルカリ性、耐水性にもすぐれています
上塗り	ハナコレクション200ＵＶファイン	超低汚染形ターペン2液形アクリルシリコン樹脂塗料	15kgセット 3kgセット	〃	1.11	〃
上塗り	ハナコレクション300ＵＶファイン	ターペン可溶2液超低汚染形4フッ化フッ素セラミック変性樹脂塗料	〃	〃	1.05	〃
オーバーコート	ハナコレクション500コート	無機系超低汚染コーティング剤	8kg 4kg	無色	0.91	下地適性にすぐれ、塗装することで無機系の親水性超薄膜が形成されるため、乾燥直後から超低汚染機能を発揮します
9）パーフェクトシリーズ						
下塗り	ニッペパーフェクトサーフ	窯業系サイディングボード改修用下塗材	15kg	白	1.46	キメ細かい（超平滑）ので、上塗りの吸い込みが少なく、光沢のある仕上がりが得られます
下塗り	ニッペパーフェクトフィラー	水性反応硬化形ソフトフィラー（JIS A6909 可とう形改修塗材E主材）	〃	〃	1.05	ひび割れ追従能力にすぐれ、中性化防止に役立ちます
下塗り	ニッペパーフェクトプライマー	金属系サイディングボード改修用下塗材	15kgセット 4kgセット	白 ダークグレー	1.37	ステンレス、アルミ、硬質塩化ビニル板、木など幅広い基材のプライマーとして使用できます
10）戸建て塗り替え用塗料（水性シリコン系仕上げ材）						
上塗り	ニッペ水性シリコンセラＵＶ	1液水性反応硬化形セラミック変性シリコン系樹脂塗料	15kg	各色	1.17	シリコン樹脂とセラミックをハイブリッドし、サイディングボード塗り替え適性、耐候性、耐汚染性にすぐれています
上塗り	ニッペ1液ファインシリコンセラUV	ターペン可溶1液反応硬化形セラミック変性シリコン樹脂塗料	〃	〃	1.18	2液の信頼性を1液常温反応硬化NAD技術で実現しました
上塗り	ニッペ水性シリコン浸透ガード	住宅コンクリート用浸透性吸水防止塗料	〃	透明 モルタルグレー ライトグレー	〃	住宅基礎部の表面に吸水防止効果を付与します
下塗り	ニッペ水性シリコンエポサーフ	1液水性反応硬化形シリコンエポキシ変性カチオン系壁用下塗材	〃	ホワイト	1.40	シーリング材による汚染防止性、作業性、サイディングボード塗り替え適性にすぐれた微弾性下塗り材
下塗り	ニッペ水性シリコン浸透シーラー	1液水性反応硬化形シリコンエポキシ変性カチオン系壁用シーラー	〃	透明 ホワイト	1.05	防藻・防かび性、浸透性、密着性、サイディングボード塗り替え適性にすぐれたシーラーです
11）壁面仕上げ材						
上塗り	テラベールＵクリヤー	コンクリート生地仕上げ用のウレタン樹脂クリヤー（JASS 18 M-502）	18kgセット	透明	0.98	コンクリートなどの生地をいかす仕上げ材
上塗り	テラベールＵカラー	（JASS 18 M-203）〃	〃	着色 半透明	〃	〃
上塗り	テラベールＡＥ	1液溶剤形アクリル樹脂エナメル塗料	15kg	各色	1.24	耐水性、耐候性など外部用として条件を備える。豊富な色彩

★（注）製品安全に関する詳細内容については、製品安全データシート（MSDS）をご参照ください。

★調色品（または多色品）の密度は、原則として白の数値を記載しております。

主な用途	乾燥時間（23℃） 指触	半硬化	塗り重ね可能時間	塗り回数	適用希釈剤	はけ・ローラー（%）	スプレー（%）	標準膜厚（μm/回）	使用量（kg/m²/回）	ホルムアルデヒド放散等級
①適用個所 ○一般外壁 ○一般内壁（エレベーターホール、柱、玄関） ②被塗物 ○コンクリート面（現場打、PC板） ALC板など ○モルタル面（こて押え、はけ引き） ○セメント製建材	1時間	—	16時間以上	※1 1～2	水道水	—	1～3	—	1.40～2.00	☆☆☆☆
〃	〃	—	〃	〃	〃	—	0～3	—	1.50～2.00	☆☆☆☆
外壁面スタッコ仕上げ	30分	—	2時間以上（1コート） 16時間以上（2コート）	2	〃	—	5～10（ベース吹き） 0～5（模様吹き）	—	模様で異なる 2～2.5（ベース吹き） 3.5～4（模様吹き）	☆☆☆☆
室内けい酸カルシウム板、コンクリート	1時間	—	4時間以上	1	無希釈	—	—	—	0.10～0.16 0.12～0.16	☆☆☆☆
〃	〃	—	〃	〃	水道水	0～10	—	—	〃	☆☆☆☆
新築ALC	40分	—	—	1	水道水	0～2（砂骨ローラー）	—	—	0.80～1.00	☆☆☆☆
〃	30分	—	3時間以上	〃	〃	0～2（ウールローラー）	—	—	0.30～0.50	☆☆☆☆
窯業サイディングボード（セメント無機繊維板、硬質木片セメント板、けい酸カルシウム板、スラグもこう板など）、モルタル、コンクリート、ALCなど	15分	—	3時間以上	2	水道水	5～10	5～10（エアレス）	—	0.14～0.16	☆☆☆☆
〃	20分	—	〃	〃	塗料用シンナーA	1回目/3～8 2回目/8～13	3～8（エアレス）	—	0.12～0.16	☆☆☆☆
〃	〃	—	〃	〃	〃	0～10	5～10（エアレス）	—	0.12～0.14	☆☆☆☆
〃	〃	—	〃	〃	〃	〃	〃	—	〃	☆☆☆☆
〃	2時間	—	—	1	無希釈	—	—	—	0.04～0.08	☆☆☆☆
窯業サイディングボード（セメント無機繊維板、硬質木片セメント板、けい酸カルシウム板、スラグもこう板など）、モルタル、コンクリート、ALCなど	30分	—	3時間以上	1	水道水	2～5	—	—	0.20～0.40	☆☆☆☆
〃	1時間	—	4時間以上	〃	〃	1～3（砂骨ローラー） 3～6（ウールローラー）	—	—	0.50～0.90（なみがた） 0.25～0.50（平滑）	☆☆☆☆
〃	〃	—	4時間以上7日以内	〃	塗料用シンナーA	0～5	0～5（エアレス）	—	0.14～0.16（はけ、ローラー） 0.16～0.18（エアレス）	☆☆☆☆
サイディングボード、コンクリート・モルタルの塗り替えおよび新設	15分	—	3時間以上	2	水道水	5～10	5～10（エアレス）	—	0.14～0.16	☆☆☆☆
〃	20分	—	〃	〃	塗料用シンナーA	1回目/3～8 2回目/8～13	3～8（エアレス）	—	0.12～0.16	☆☆☆☆
住宅コンクリート用（ガレージ壁・住宅基礎）	—	—	1時間以上 8時間以内（透明は追っかけ塗装）	〃	無希釈	—	—	—	1回目/0.1～0.2 2回目/0.06～0.1	☆☆☆☆
サイディングボード、コンクリート・モルタルの塗り替えおよび新設	10分	—	4時間以上	1	水道水	0～5（ウールローラー）	5～10（エアレス）	—	※ 0.20～0.40	☆☆☆☆
〃	15分	—	3時間以上	〃	無希釈	—	—	—	0.12～0.20	☆☆☆☆
打ち放しコンクリート、化粧コンクリート、PCパネル	5分	—	2時間以上	3	ニッペ建築ウレタン用シンナー	—	40～60（エアスプレー）	—	0.12～0.14	☆☆☆☆
〃	〃	—	〃	2	〃	—	〃	—	〃	☆☆☆☆
打ち放しコンクリート、モルタル仕上げ面、PCパネル	〃	—	1時間以上	〃	ニッペ建築アクリル用シンナー（クイック）	30～50	70～90（エアレス）	—	0.15～0.19	☆☆☆☆

※ローラーとスプレーで塗付量が異なります。

※1 主材の使用量は塗り回数1～2回で塗りつけるトータル量です。

区分	商品名	品種（規格）	容量	色彩	密度 (g/cm³) (23℃)	特徴	主な用途	乾燥時間(23℃) 指触	乾燥時間(23℃) 半硬化	乾燥時間(23℃) 塗り重ね可能時間	塗り回数	適用希釈剤	希釈率 はけ・ローラー(%)	希釈率 スプレー(%)	標準膜厚 (μm/回)	使用量 (kg/m²/回)	ホルムアルデヒド放散等級
12）外装磁器タイル面改修用クリヤー塗料																	
上塗り	ニッペグラシィガード	陶磁器タイル目地用浸透性吸水防止材	12.8kg	無色	0.80	モルタル目地内部に深く浸透し、強力な吸水防止層を形成します	陶磁器タイルおよびモルタル目地部	30分	−	30分以上	2	無希釈	−	−	−	0.06〜0.1	☆☆☆☆
上塗り	ニッペファイングラシィSiクリヤー	磁器タイル用超低汚染形ターペン可溶2液形アクリルシリコン樹脂クリヤー	15kgセット	透明（つや有り、3・5分つや有り）	0.94	陶器・磁器タイル表面と化学的に接合、すぐれた耐候性と強靭な付着性を実現、弱溶剤タイプ	陶器・磁器タイル面	20分	−	4時間以上	〃	塗料用シンナーA	0〜10（短毛ローラー）	20〜40（エアレス）	−	0.08〜0.12	☆☆☆☆
上塗り	ピュアライド UVプロテクトクリヤー	高意匠サイディングボード用セラミック系外壁保護クリヤー	〃	透明	0.93	耐候性のあるクリヤー 高意匠サイディングボード面	高意匠サイディングボード面	−	−	〃	〃	〃	0〜10	20〜40（エアスプレー）5〜10（エアレス）	−	0.12〜0.14	☆☆☆☆
13）天然御影石および陶磁器調模様仕上げ塗材																	
上塗り	ニッペジキトーンUクリヤー	イソシアネート硬化形ウレタン樹脂クリヤー塗料	18kgセット	透明	0.99	耐候性、光沢保持率が良好で、耐水性、耐アルカリ性にすぐれる。また、乾燥が速く、作業性にすぐれる	各種ジキトーンベース用上塗り	5分	−	2時間以上	2	ニッペ建築ウレタン用シンナー	40〜60	50〜80（エアレス）	−	0.12〜0.16	☆☆☆☆
上塗り	ニッペジキトーン水性シリコンクリヤー	水性アクリルシリコン樹脂クリヤー塗料	15kg	〃	1.02	防藻・防かび性、耐水性、耐アルカリ性にすぐれた水性クリヤー塗料です	建築物の、コンクリート・モルタル各種ボードの塗り替えおよび新設	15分	−	3時間以上	1	水道水	ローラー10〜15	−	−	0.12〜0.15	☆☆☆☆
中塗り	ニッペジキトーン御影ベース	天然石調模様仕上げ塗材	20kg	各色	1.67	御影石の風合いと豊かな自然感を生かしながら、さらに自由な目地割りのできる御影石調仕上げ塗材	コンクリート、モルタル、セメント系建材、ALC板、ブロックなど	2時間	−	24時間以上	数回	水道水	−	各種仕様で異なる	−	各種仕様で異なる	☆☆☆☆
中塗り	ニッペジキトーンセラベース	厚付け陶磁器調仕上げ塗材	〃	〃	1.60	陶磁器独特の風合いと素材感を持ち、豊かな色彩で格調のある豪華な仕上がりが得られる厚付け模様仕上げ塗材	コンクリート、モルタル、セメント系建材、ALC板、塗り替え改修用	〃	−	〃	2	〃	−	〃	−	〃	☆☆☆☆
中塗り	ニッペジキトーンカフェベース	薄付け陶磁器調模様仕上げ塗材	〃	標準色	1.53	上記薄付タイプ	コンクリート、モルタル、セメント系建材、ALC板、ブロックなど	1時間	−	16時間以上	1〜2	〃	−	〃	−	平滑模様1.6〜1.8	☆☆☆☆
中塗り	ニッペジキトーンセラローラーベース	石材調模様仕上げ塗り材（ローラー用主材）	18kg	常備色	1.60	耐候性、耐水性、耐アルカリ性、接着性にすぐれ、立体感のある石材調に仕上げられる主材です	建築物の、コンクリート・モルタル各種ボードの塗り替えおよび新設	〃	−	〃	2	〃	1回目/5〜9 2回目/2〜6	−	−	1回目/1.00〜1.30 2回目/1.30〜1.70	☆☆☆☆
下塗り	ニッペジキトーンセラローラー下塗材	石材調模様仕上げ塗り材用下塗り材	16kg	標準色	〃	やせが少なく下地の目つぶし効果にすぐれ、耐水性と耐アルカリ性にすぐれています	〃	〃	−	〃	1	〃	ローラー1〜3	−	−	0.80〜1.30	☆☆☆☆
14）内外壁意匠仕上げ																	
	インディアートCERA	セラミック・シリコン樹脂系意匠塗材	16kg	各色	1.55	ローラー、吹付けなどでネタ配り後、コテ、模様ローラーなどで幅広い意匠の演出が可能です	コンクリート、モルタル、ALC、窯業サイディングボードなどに	1時間	−	4時間以上	2	水道水	※各種仕様で異なります。	※各種仕様で異なります。	−	※各種仕様で異なります。	☆☆☆☆
15）下塗り材および特殊塗料																	
シーラー類	ニッペ水性透明シーラー	低VOC形アクリル樹脂エマルションシーラー（JIS K 5663）	15kg	透明	1.01	塗装する上塗り、下地に応じて使い分けができる壁面用下塗り材	Hi-ピニレックス、エコフラットの新設用	30分	−	2時間以上	1	水道水	100	100（エアレス）	−	0.04〜0.05	☆☆☆☆
シーラー類	ニッペ水性ホワイトシーラー	アクリル樹脂エマルションシーラー（JIS K 5663）	〃	白	1.15	〃	〃	〃	−	〃	〃	〃	5〜15	5〜15（エアレス）	−	0.08〜0.11	☆☆☆☆
シーラー類	ニッペウルトラシーラーⅢ	水性特殊高分子下塗材（JASS 18 M-204）	〃	ホワイト 透明	1.05 1.02	下地および仕上げ材との適合種類が幅広い低臭タイプ	タイルラックEMA、ニッペリシン、DANシリーズ、エコフラット・塗り替え用	1時間	−	3時間以上	〃	透明 − ホワイト 水道水	− 10〜30	− 10〜30（エアレス）	−	0.10〜0.16	☆☆☆☆
シーラー類	ニッペ水性カチオンシーラー透明	水性カチオンエポキシ複合形下塗材（JIS A6909建築用仕上塗材 外装薄塗材E、外装薄塗材E、防水形外装薄塗材E、複層塗材E/RE、防水形複層塗材E/RE 下塗材）（JIS K5663 合成樹脂エマルションシーラー）（JASS 18 M-204）	〃	乳白色（透明）	1.02	外部適性に加えて、カチオンによる高密着力により室内のけい酸カルシウム板での水性仕様にも対応可	室内けい酸カルシウム板、コンクリート	〃	−	4時間以上	〃	無希釈	−	−	−	0.10〜0.16 0.12〜0.16	☆☆☆☆
シーラー類	ニッペ水性カチオンシーラーホワイト	〃	〃	白	1.08	〃	〃	〃	−	〃	〃	水道水	0〜10	−	−	〃	☆☆☆☆
シーラー類	ニッペAC透明シーラー	内外部用速乾下塗り塗料	〃	透明	0.90	塗装する上塗り、下地に応じて使い分けができる壁面用下塗り材	タイルラックEMA、ニッペリシンの新設	20分	−	1時間以上	〃	無希釈	−	−	−	0.11〜0.13 0.12〜0.14	☆☆☆☆
シーラー類	ニッペACホワイトシーラー	〃	〃	白	1.25	〃	〃	〃	−	〃	〃	ニッペ建築アクリル用シンナー	60〜80	80〜100（エアレス）	−	〃	☆☆☆☆
シーラー類	ニッペファイン浸透造膜シーラー	ターペン可溶2液形浸透造膜エポキシ樹脂シーラー（JIS A6909 防水形外装薄塗材E、複層塗材E/RE/Si 防水形複層塗材E 下塗材相当）（JASS18M-201、M-208）	15kgセット	淡褐色	0.91	ファイン浸透シーラー並みの浸透固着性に加え、素材表面造膜性にすぐれてます	吸い込みの激しい内外部壁面・屋根面塗り替え用	50分	−	4時間以上7日以内	〃	無希釈	−	−	−	0.16〜0.20	☆☆☆☆
シーラー類	ニッペ浸透性シーラー（新）	ぜい弱素材補強用シーラー（2液エポキシ浸透形）（JIS A6909 建築用仕上塗材 外装薄塗材E 防水形外装薄塗材E、複層塗材E/RE 防水形複層塗材E/RE 下塗材）（JASS 18 M-201）	16kgセット	〃	0.90	含浸性が有り、素材の補強並びに上塗りとの密着性良好	軽量石綿板をはじめ脆弱なモルタル、粉化面およびコンクリート、モルタル面、主に新設用	5分	−	16時間以上7日以内	〃	〃	−	−	−	0.15〜0.19	☆☆☆☆
シーラー類	ニッペファイン浸透シーラー	ターペン可溶2液形エポキシ樹脂シーラー（JIS A6909 防水形外装薄塗材E、複層塗材E/RE/Si 防水形複層塗材E 下塗材）（JASS 18 M-201、208）	15kgセット	淡黄色透明	0.87	含浸性が有り、素材の補強並びに上塗りとの密着性良好。弱溶剤タイプ	コンクリート、モルタル面、主に新設用、塗り替え用	50分	−	3時間以上7日以内	〃	〃	−	−	−	0.16〜0.20	☆☆☆☆
シーラー類	ニッペー液浸透シーラー	反応硬化形一液速乾エポキシシーラー（〃）	15kg	透明	0.90	1液タイプの反応硬化形シーラー、高付着性で作業性良好	外部用下塗り塗料 新設：押出成形板、PC板、コンクリート、スレート板、ALC、ケイカル板 塗り替え：弾性系仕上げ材、吹付タイル、リシンなどの旧塗膜	20分	−	2時間以上7日以内	〃	〃	−	−	−	0.06〜0.20	☆☆☆☆
シーラー類	ニッペ1液ファインシーラー	ターペン可溶1液反応硬化形特殊アクリル樹脂下塗り材	14kg	淡黄色透明	0.83	〃	〃	50分	−	3時間以上7日以内	〃	〃	−	−	−	0.15〜0.19	☆☆☆☆
シーラー類	水性シミ止めシーラーⅡ	カチオン形アクリル樹脂エマルションシーラー（JIS K 5663）	15kg	白	1.20	上塗りにやに、しみのにじみがないシーラー	内部壁面および天井面の塗り替え用	40分	−	4時間以上	〃	水道水	0〜5	−	−	0.11〜0.13	☆☆☆☆
シーラー類	ニッペ水性シルクシーラー厚膜	水性二重反応硬化形シーラー（JIS A6909 複層塗材E/RE/Si 下塗材 相当）	〃	〃	1.46	下地の適用範囲が広く、低臭タイプの下塗り塗料	コンクリート面（各種PC工法および現場打ち）モルタル仕上げ面、セメント建材系（フレキシブルボードなど）、ALCパネル、塗り替え改修用	30分	−	3時間以上	〃	〃	2〜5（ウールローラー）	−	−	0.20〜0.40	☆☆☆☆

★（注）製品安全に関する詳細内容については、製品安全データシート（MSDS）をご参照ください。

★調色品（または多色品）の密度は、原則として白の数値を記載しております。

区分	商品名	品種（規格）	容量	色彩	密度 (g/cm³) (23℃)	特徴
15）下塗り材および特殊塗料						
バリアプライマー	ニッペブリードオフプライマー	シーリン材可塑剤移行防止プライマー	0.5kgセット	白色液体	1.16	耐水性、耐薬品性にすぐれ、シーリング材中の可塑剤の移行、にじみによる汚染を防止する
パテ類	Ｈｉ－ビニレックスエコ仕上パテ	環境配慮形内部用エマルションパテ（JIS K 5669）（JASS 18 M-204）	12kg 2.5kg	白	1.00	一般形薄付け用
下地調整材	ニッペアンダーフィラーＳ	内外部用下地調整材	20kg	ホワイト ライトクリーム	1.63	シーラーとフィラーの機能をあわせ持つ下地調整材
	ニッペアンダーフィラーＡＬ	内外部用下地調整材（エアレス塗装用）	〃	〃	1.51	エアレス塗装に最適 シーラーとフィラーの機能兼備
	ニッペビルガードカチオンフィラーＪ	建築用下地調整塗材（JIS A 6916 2種）	20kgセット	グレー	1.73	抜群の付着性・強度をもち、中性化防止、アルカリ性回復力を有します
	ニッペDANフィラーエポ	防水形エポキシ含有架橋エマルションフィラー（JIS A 6909建築用仕上塗材可とう形改修塗材RE 防水形複層塗材RE 主材）	16kg	白	1.45	弾性機能を持ち、下地のひび割れを補填して、防水性を付与できます
	ニッペアンダーフィラー弾性エクセル	微弾性特殊アクリルゴム系樹脂エマルションフィラー（JIS A 6909可とう形改修塗材E主材）	〃	〃	1.60	小さなひび割れが発生しやすい下地の下地調整材に最適（1液形）
	ニッペセメントフィラー	建築用下地調整塗材（JIS A 6916 2種）	22.3kgセット	グレー	1.37	住宅・都市整備公団基準に適合するセメント系下地調整材
	ニッペフィラー200	〃（JIS A 6916 1種）	30kgセット	ホワイト	1.43	付着性、作業性、充填性にすぐれる
	ニッペフィラー300	はけ・ローラー用薄付け下地調整塗材	20kgセット	白 ダーク コンクリート色	1.15	ローラー刷毛用の薄塗りタイプ
	ニッペフィラー500	コテ塗り用下地調整塗材	17.5kgセット	グレー	1.33	コテ用の厚塗りタイプ
	ニッペフィラー1000	超厚付け用ポリマーセメント系特殊軽量モルタル	12kgセット	〃	1.58	欠損充填や10mm厚以上の厚付けに最適
特殊塗料	ニッペアクアシール（200Ｓ）	浸透性吸水防止材	16Ｌ	透明	0.78	塗付体内部に深く浸透し、長期にわたって水の浸透を防ぎ、腐食老化や白化、汚れを防止する
	ニッペ塩ビゾルウレタンプライマー	塩ビゾル鋼板製外部部材専用プライマー	16.5kg 5.5kgセット	白	1.20	塩ビゾル鋼板の下塗りに塗ることで上塗りのタック、ベタベタ感を解消
	ニッペ1液ファインウレタンU100 木部用下塗	ターペン可溶1液速乾木部用下塗塗料	15kg 3kg	白 チョコ淡	1.39	木部の下塗りとして密着性、目止め効果にすぐれるエポキシタイプの下塗り
	フリーベスト Ｒ＆Ｅ	吹付けアスベスト粉じん飛散防止処理剤	15kg	白および淡彩	1.2～1.33	アスベスト除去作業後に塗付 アスベスト繊維を固化し、発じんを防止します〈エナメル押さえ〉
	フリーベスト 浸透剤	〃	〃	乳白色	1.01	アスベスト除去作業後に塗付 アスベスト繊維を固化し、発じんを防止します〈透明押さえ〉
	フリーベスト 湿潤剤	〃 抑制剤	〃	〃	〃	アスベスト除去作業前に塗付 作業時に粉じん発生を抑制
	ニッペクリスタコート	無機系超低汚染コーティング剤	8kg	無色	0.91	自然の恵み（降雨）を利用して、美観を保つ、超低汚染コーティング剤です
	ニッペ立駐機床用	2液形ウレタン樹脂立駐機床用塗料	17.6kgセット	各色	1.24（混合液）	塗装後3日目から立体駐車設備が使用できます

主な用途	乾燥時間(23℃) 指触	半硬化	塗り重ね可能時間	塗り回数	適用希釈剤	はけ・ローラー(%)	スプレー(%)	標準膜厚 (μm/回)	使用量 (kg/m²/回)	ホルムアルデヒド放散等級
各種シーリング材	15分	－	16時間以上 7日以内	〃	無希釈	－	－	－	0.15～0.20（はけ）	☆☆☆☆
合成樹脂エマルション仕上げ用のパテ	－	－	研磨可能時間 6時間以上	〃	水道水 0～3％（コテ）			(0.5mm)	0.24～0.36	☆☆☆☆
PC板、ALC板、モルタル、コンクリートなどの下地調整材	10分	－	4時間以上	〃	水道水	4～8（ローラー）	10～15（リシンガン）	(0.5mm)	0.60～0.90（ローラー）	☆☆☆☆
〃	30分	－	3時間以上	〃	〃	0～2（ローラー）	8～10（エアレス）	(0.4～0.5mm)	0.50～0.70（ローラー）	☆☆☆☆
中性化、劣化したコンクリート、モルタル、スレート面、打放しコンクリート、PCパネルの下地調整	－	－	水系仕上げ 24時間以上 溶剤系仕上げ 72時間以上	〃	〃	0～0.04	0～0.04	※塗装方法で異なります	※塗装方法で異なります	☆☆☆☆
コンクリート面（現場打ち）モルタル仕上げ面 塗り替え改修用、ACLパネル	2時間	－	4時間以上（1コート）	1～2	〃	－	※模様によって異なります 3～6（ウールローラー）	－	0.40～0.80（平滑）	☆☆☆☆
コンクリート打放し、PCパネル、ALC板、モルタルなど下地調整材	1時間	－	4時間以上	1	〃	1～5（砂骨ローラー）	2～5	－	※塗装方法で異なります	☆☆☆☆
〃	－	－	7日以上	〃	〃	20～25（金こて）	－	（1mm）	1.50～1.70	☆☆☆☆
ALC面および改修用下地調整材	－	－	24時間以上	〃	〃	10～20	10～15	－	0.40～0.80（砂骨ローラー）	☆☆☆☆
コンクリート、モルタル、スレート面の中性化、劣化抑制	－	－	〃	〃	〃	5～10（ウールローラー）	－	－	0.80～1.00	☆☆☆☆
〃	－	－	7日以上	〃	〃	0～2（金こて）	－	－	5mm厚：10kg/㎡ 10mm厚：19.5kg/㎡（目安）	☆☆☆☆
〃	－	－	24時間以上	〃	〃	金こて塗り	－	－	20mm厚：24.0kg/㎡（目安）	
打ち放しコンクリート面、モルタル、PC板など	30分	－	10分以上	3	－	－	－	－	0.08～0.09	☆☆☆☆
塩ビゾル鋼板	5分	－	4時間以上 7日以内	1	ニッペ建築ウレタン用シンナー	10～30	－	－	0.15～0.19	☆☆☆☆
巾木、破風などの木部	1時間以上 2時間以内	－	4時間以上	〃	塗料用シンナーA	5～10	－	－	0.12～0.20	☆☆☆☆
アスベスト除去	15分	－	－	－	水道水	－	除去した面 0～10 養生シート面など 100	－	0.20～0.30 0.07～0.08	☆☆☆☆
〃	－	－	－	－	〃	－	除去した面 0 養生シート面など 500	－	〃	☆☆☆☆
〃	15分	－	－	－	〃	－	500	－	0.50～3.00（アスベスト層の厚さにより異なる）	☆☆☆☆
コーティング剤	2時間	－	－	1	無希釈	－	－	－	0.04～0.20	☆☆☆☆
立体駐車場用（鉄骨、床面）	5分	20分	2時間以上	2	ハイポンウレタンシンナー	5～10	－	－	0.12～0.14	

（Ⅲ） 防水材

1） ベランダ・屋上防水材

ニッペビッグサンセレナ		32kgセット	標準色	1.64	弾性で耐久性、耐候性にすぐれ、改修工事にも最適

主な用途	乾燥時間(23℃) 指触	半硬化	塗り重ね可能時間	塗り回数	適用希釈剤	はけ・ローラー(%)	スプレー(%)	標準膜厚 (μm/回)	使用量 (kg/m²/回)	ホルムアルデヒド放散等級
ベランダ、屋上などの防水		－	施工マニュアルに準ず		水道水		施工マニュアルに準ず			

★(注) 製品安全に関する詳細内容については、製品安全データシート(MSDS)をご参照ください。

★調色品(または多色品)の密度は、原則として白の数値を記載しております。

（Ⅳ） さび止め塗料

1） 油性系さび止め塗料

区分	商品名	品種（規格）	容量	色彩	密度 (g/cm³) (23℃)	特徴	主な用途	乾燥時間(23℃) 指触	乾燥時間(23℃) 半硬化	乾燥時間(23℃) 塗り重ね可能時間	塗り回数	適用希釈剤	希釈剤 はけ・ローラー(%)	希釈剤 スプレー(%)	標準膜厚 (μm/回)	使用量 (kg/m²/回) (はけ) (エアレス)	ホルムアルデヒド放散等級
下塗り	速乾シアナミドヘルゴン下塗	シアナミド鉛さび止め塗料 (JIS K 5625 2種)	20kg	新赤さび色 グレー	1.51	シアナミド鉛形、速乾形	橋梁、タンクなどの鉄構造物用さび止め	2時間	6時間	16時間以上	1～2	塗料用シンナーA	0～5	0～10	35	0.14 0.17	☆☆☆☆
	カラーヘルゴン	一般用さび止めペイント (JIS K 5621 2種)	〃	ホワイト グレー グリーン 淡彩色	1.47	カラーさび止めとも色による高隠ぺい性	建屋鉄骨、ビル鉄骨配管、架台など	30分	1時間	8時間以上	〃	〃	〃	0～5	40	0.15 0.18	☆☆☆
	Cヘルゴン50	一般用さび止めペイント (〃)	〃	赤さび色	1.44	一般さび止め塗料	一般鉄骨、看板、門扉、手摺など	〃	〃	〃	〃	〃	〃	0～10	30	0.11 0.13	☆☆☆
	速乾さび止めエコ	一般用さび止めペイント (〃) 調色品はJIS表示なし	〃	赤さび色 グレー 中彩色	1.66	有害重金属を含まない環境配慮形、速乾形	一般鉄骨、手摺など	1時間	2時間	16時間以上	〃	〃	〃	〃	〃	〃	☆☆☆☆
	超速乾ヘルゴン	一般用さび止めペイント (〃)	〃	赤さび色	1.48	有害重金属を含まない一般さび止め塗料、超速乾形	〃	5分	10分	4時間以上	〃	〃	−	5～15	〃	0.14	☆☆☆
	速乾ＰＺヘルゴンエコ	鉛・クロムフリーさび止めペイント (JIS K 5674 1種)	〃	赤さび、さび色 ホワイト(白さび) 淡彩色・中彩色	1.61	有害重金属を含まない環境配慮形、速乾形	橋梁、タンクなどの鉄構造物さび止め	2時間	6時間	16時間以上1ヶ月以内	〃	〃	0～5	0～10	35	0.14 0.17	☆☆☆☆
	ＰＺヘルゴンエコ ＪＬ	環境配慮形速乾さび止め塗料 (JIS K5674 1種 相当)	〃	赤さび グレー ホワイト 淡彩色・中彩色	1.65	〃	一般鉄骨、手摺など	45分	1時間	8時間以上1ヶ月以内	〃	〃	〃	0～10 (エアレス)	〃	0.13 0.15	☆☆☆☆

2） 合成樹脂系さび止め塗料

区分	商品名	品種（規格）	容量	色彩	密度 (g/cm³) (23℃)	特徴	主な用途	乾燥時間(23℃) 指触	乾燥時間(23℃) 半硬化	乾燥時間(23℃) 塗り重ね可能時間	塗り回数	適用希釈剤	希釈剤 はけ・ローラー(%)	希釈剤 スプレー(%)	標準膜厚 (μm/回)	使用量 (kg/m²/回) (はけ) (エアレス)	ホルムアルデヒド放散等級
下塗り	ビニレックス110 アクチブプライマー	短ばく形エッチングプライマー (JIS K 5633 1種)	16kgセット 4kgセット 1kgセット	黄色	0.91	短期暴露用、ステンレス・亜鉛メッキ素地への密着性にすぐれる	塗装前処理用プライマー	3分	5分	2時間以上24時間以内	1	ビニレックス510 APシンナー	0～10	5～20	7	0.08 0.10	☆☆☆☆
	ビニレックス120 アクチブプライマー	長ばく形エッチングプライマー (JIS K 5633 2種)	16kgセット 4kgセット	ダークグリーン	0.93	長期暴露用（3ヶ月）	鉄構造物塗装前処理用プライマー	5分	15分	24時間以上3ヶ月以内	〃	〃	〃	0～5	15	0.10 0.13	
下塗錆止	ニッペエスパーワンⅡ	1液速乾エポキシ変性さび止め塗料 (JASS 18M-109)	16kg 4kg	クリーム 赤さび色 グレー 淡彩色	1.45	速乾形、短時間作業が可能 幅広い下地選択性	鉄、アルミ、トタン、各種旧塗膜	20分	30分	4時間以上 (2液形塗料は翌日塗装)	〃	塗料用シンナーA	5～10	10～15	30	0.13 0.15	☆☆☆☆
	ハイポンファインプライマーⅡ	弱溶剤形2液エポキシさび止め塗料	16kg 4kg セット	グレー 赤さび色 ホワイト	1.36 (グレー混合塗料)	作業性良好、幅広い下地選択性	鉄面の塗り替え、新設	1時間	3時間	4時間以上10日以内	〃	〃	0～10	0～5	45	0.16 0.18	☆☆☆☆
	水性ハイポンプライマー	水性1液速乾エポキシ系さび止め塗料 (JASS 18M-111)	16kg 4kg	赤さび色 グレー ホワイト (白さび色)	1.46	水性エポキシさび止め塗料	建屋鉄骨、ビル鉄骨、手摺など	20分	30分	4時間以上	1～2	水道水	0～5	−	35	0.13	☆☆☆☆
	1液ハイポンファインデクロ	ターペン可溶1液速乾変性エポキシ系さび止め塗料 (JASS 18M-107、109 相当)	〃	赤さび色 グレー クリーム ホワイト (白さび色)	1.39	弱溶剤で速乾形、当日の上塗り塗装が可能	〃	40分	1時間	4時間以上7日以内	〃	塗料用シンナーA	5～10	−	30	0.14	☆☆☆☆
上塗り	シルバコート	アルミニウムペイント (JIS K 5492)	16L 4L 1L	シルバー	0.97	シルバー色 耐候性良好	鉄構造物、タンク、照明器具、そのほか耐熱用	1時間	8時間	16時間以上	2	〃	0～5	0～5	20	0.10 0.13	☆☆☆☆

（Ⅴ） 鉄構造物用塗料

1） ジンクリッチペイント

区分	商品名	品種（規格）	容量	色彩	密度 (g/cm³) (23℃)	特徴	主な用途	乾燥時間(23℃) 指触	乾燥時間(23℃) 半硬化	乾燥時間(23℃) 塗り重ね可能時間	塗り回数	適用希釈剤	希釈剤 はけ・ローラー(%)	希釈剤 スプレー(%)	標準膜厚 (μm/回)	使用量 (kg/m²/回) (はけ) (エアレス)	ホルムアルデヒド放散等級
	ニッペジンキー 1000 P	無機ジンクリッチプライマー (JIS K 5552 1種)	25kgセット	ライトグレー	2.32	防食性・耐錆性・耐油性・耐溶剤性・エアレス作業性	橋梁、タンク、鉄骨などの一次プライマー	10分	30分	3日以上6ヶ月以内	1	ニッペジンキー1500シンナー	−	0～5	15	0.20	
	ニッペジンキー 1000 QC	厚膜形無機ジンクリッチペイント (JIS K 5553 1種)	〃	〃	2.61	防食性・耐熱性・耐油性・耐水性・耐溶剤性	橋梁、タンク、鉄骨などの防食下地	30分	1時間	2日以上	〃	〃	−	〃	75	0.70	
	ニッペジンキー 8000 メタルグレー	有機ジンクリッチプライマー (JIS K 5552 2種)	20kgセット	グレー	2.31	防食性・耐塩水性・耐油性・速乾性・付着性	橋梁、タンク、鉄骨などの一次プライマー	2分	30分	16時間以上6ヶ月以内	〃	ニッペジンキー8500シンナー	0～5	5～15	15	0.18 0.20	☆☆☆☆
	ニッペジンキー 8000 HB	厚膜形有機ジンクリッチペイント (JIS K 5553 2種)	25kgセット	〃	2.34	防食性・耐塩水性・耐油性・速乾性・厚塗り性	橋梁、タンク、鉄骨などの防食下地	20分	3時間	24時間以上6ヶ月以内	〃	〃	−	0～5	75	0.70	
	ニッペセラモSW	無機ジンク系機能性プライマー	18kgセット	〃	1.42	防食性・溶接溶断性・耐油性・エアレス作業性・耐錆性	橋梁、タンク、鉄骨などの一次プライマー	10分	30分	2日以上6ヶ月以内	〃	ニッペセラモ20シンナー (夏セラモ40シンナー)	−	〃	15	0.15	

2） 合成樹脂系塗料

区分	商品名	品種（規格）	容量	色彩	密度 (g/cm³) (23℃)	特徴	主な用途	乾燥時間(23℃) 指触	乾燥時間(23℃) 半硬化	乾燥時間(23℃) 塗り重ね可能時間	塗り回数	適用希釈剤	希釈剤 はけ・ローラー(%)	希釈剤 スプレー(%)	標準膜厚 (μm/回)	使用量 (kg/m²/回) (はけ) (エアレス)	ホルムアルデヒド放散等級
上塗り	ＣＲペイント上塗エコ	合成樹脂調合ペイント (JIS K 5516 2種上塗り用)	20kg(淡彩) 16kg(中彩) 4kg(各色)	各色	1.25	有害重金属を含まない環境配慮形耐候性良好	橋梁、鋼構造物用	1.5時間	8時間	24時間以上	1	塗料用シンナーA	0～10	0～10	25	0.11 0.14	☆☆
中塗り	ＣＲペイント中塗エコ	合成樹脂調合ペイント (JIS K 5516 2種中塗り用)	20kg 4kg	〃	1.42	有害重金属を含まない環境配慮形層間付着良	〃	2時間	13時間	〃	〃	〃	〃	〃	30	0.12 0.15	☆☆☆

★（注） 製品安全に関する詳細内容については、製品安全データシート（MSDS）をご参照ください。

★調色品（または多色品）の密度は、原則として白の数値を記載しております。

区分	商品名	品種（規格）	容量	色彩	密度 (g/cm³) (23℃)	特徴	主な用途	乾燥時間(23℃) 指触	乾燥時間(23℃) 半硬化	乾燥時間(23℃) 塗り重ね可能時間	塗り回数	適用希釈剤	希釈剤 はけ・ローラー(%)	希釈剤 スプレー(%)	標準膜厚 (μm/回)	使用量 (kg/m²/回) (はけ) (エアレス)	ホルムアルデヒド放散等級
3） 塩化ゴム系塗料																	
上塗り	ハイラバーEスーパー上塗（新）	塩化ゴム系上塗り塗料	16kg 4kg	白 各色	1.37	耐候性良好。薬品性良好	タンク、鉄塔など	20分	1時間	—	1	ハイラバーEシンナー	0～15	5～15	30	0.15 0.20	
	ハイラバーEスーパー上塗シルバー	塩化ゴム系アルミニウム塗料	16kg 4kg セット	シルバー	1.09	〃	〃	〃	〃	—	〃	〃	0～10	〃	25	〃	
中塗り	ハイラバーEスーパー中塗（新）	塩化ゴム系中塗り塗料	20kg 4kg	白 各色	1.38	層間付着良	タンク、鉄塔用 中塗り	〃	〃	6時間以上	〃	〃	〃 (はけ)	〃	35	0.17 0.22	
下塗り	ハイラバーE下塗	塩化ゴム系下塗り塗料	20kg	赤さび色 ねずみ色 白	1.45	亜鉛めっき面、ジンクリッチへの付着良好	タンク、鉄塔用 下塗り	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	(はけ) 35 (エアレス) 45	0.18 0.25	
4） 耐熱塗料																	
上塗り	テツゾール200エコ	環境配慮形シリコーン・アルキド樹脂耐熱用上塗り塗料	16kg 5kg	各色	1.37	耐熱温度200℃以下	耐熱性能を要求するプラント関連全般	20分	4時間	4時間以上7日以内	2	テツゾール専用シンナー	5～10	10～20 (エアレス)	20	(はけ・ローラー) 0.08 0.12 (エアレス)	
	テツゾール200エコシルバー	〃	16kg 4kg	シルバー	1.01	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	0～5	5～10 (エアレス)	10	(はけ・ローラー) 0.05 0.07 (エアレス)	
	テツゾール300エコ	環境配慮形変性シリコーン樹脂系耐熱用上塗り塗料	16kg 5kg	各色	1.40	耐熱温度300℃以下	〃	〃	〃	〃	〃	〃	5～10	10～20 (エアレス)	20	(はけ・ローラー) 0.09 0.13 (エアレス)	
	テツゾール300エコシルバー	〃	16kg 4kg	シルバー	1.04	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	0～5	5～10 (エアレス)	10	(はけ・ローラー) 0.05 0.07 (エアレス)	
	テツゾール400エコ	環境配慮形シリコーン樹脂系耐熱用上塗り塗料	16kg 5kg	各色	1.40	耐熱温度400℃以下	〃	〃	〃	〃	〃	〃	5～10	10～20 (エアレス)	20	(はけ・ローラー) 0.09 0.13 (エアレス)	
	テツゾール400エコシルバー	〃	16kg 4kg	シルバー	1.03	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	0～5	5～10 (エアレス)	10	(はけ・ローラー) 0.06 0.08 (エアレス)	
	テツゾール500エコ	〃	16kg 5kg	各色	1.40	耐熱温度500℃以下	〃	〃	〃	〃	〃	〃	5～10	10～20 (エアレス)	20	(はけ・ローラー) 0.09 0.13 (エアレス)	
	テツゾール500エコシルバー	〃	16kg 4kg	シルバー	1.03	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	0～5	5～10 (エアレス)	10	(はけ・ローラー) 0.06 0.08 (エアレス)	
	テツゾール600エコシルバー	〃	〃	〃	〃	耐熱温度600℃以下	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
	テツゾール700エコシルバー	〃	〃	〃	〃	耐熱温度700℃以下	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
下塗り	テツゾールP－200エコ	環境配慮形シリコーン・アルキド樹脂耐熱用下塗り塗料	16kg 5kg	グレー 赤さび	1.35	耐熱温度200℃以下	〃	〃	〃	〃	〃	〃	5～10	15～25 (エアレス)	25	(はけ・ローラー) 0.10 0.15 (エアレス)	
	テツゾールP－300エコ	環境配慮形変性シリコーン樹脂系耐熱用下塗り塗料	〃	〃	1.32	耐熱温度300℃以下	〃	〃	〃	〃	〃	〃	0～5	5～15 (エアレス)	〃	〃	
	テツゾールP－400エコ	環境配慮形シリコーン樹脂系耐熱用下塗り塗料	〃	〃	1.37	耐熱温度400℃以下	〃	〃	〃	〃	〃	〃	5～15	15～25 (エアレス)	〃	(はけ・ローラー) 0.11 0.18 (エアレス)	
	テツゾールP－500エコ	〃	〃	〃	1.28	耐熱温度500℃以下	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
	テツゾールP－600エコ	〃	〃	グレー	〃	耐熱温度600℃以下	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
5） 耐火塗料																	
	タイカリットS－100ベースコート	鉄骨用発泡型耐火塗料	20kg	白	1.33	国土交通省認定発泡形耐火塗料 1・2時間耐火	意匠性構造物・大空間構造物・アトリウム・スポーツ施設・ショールーム・展示場・駅ビル屋内など	2時間	12時間	1日以上(7日以上※)	別途	タイカリットベースコート用シンナー	—	0～10	500	1.17 (エアレス) (塗付け量) ※※	☆☆☆☆
6） M.I.O.塗料																	
	マイカスA	フェノール樹脂系M.I.O.塗料	20kg	タフシルバーグレー	1.67	フェノール樹脂ワニスをビヒクルとし、雲母状酸化鉄を顔料とした塗料	橋梁、建造物用 耐候性、防食性にすぐれる	30分	5時間	24時間以上 但しハイラバー上塗りの場合48時間	1～2	塗料用シンナーA	0～10	0～10	50	0.25 0.30	
	マイカスE	エポキシ樹脂M.I.O.塗料	20kg セット	〃	1.59	エポキシ樹脂ワニスをビヒクルとし、雲母状酸化鉄を顔料とした塗料	〃	1時間	3時間	16時間以上1年以内	1	ハイポンエポキシシンナー	〃	〃	(はけ) 50 (エアレス) 60	0.25 0.35	☆☆☆☆
7） エポキシ樹脂系塗料																	
上塗り	ハイポン30上塗HB	エポキシ樹脂厚膜形上塗り塗料	16kg 4kg セット	各色	1.24	耐薬品性にすぐれる 厚膜に塗装できる	タンク内面など浸漬部	1時間	12時間	24時間以上7日以内	2	ハイポンエポキシシンナー	0～5	0～10	(はけ) 50 (エアレス) 100	0.20 0.43	☆☆☆☆
	ハイポン40上塗	エポキシ樹脂上塗り塗料	〃	〃	1.30	耐水性、耐薬品性にすぐれる	耐水性を要する個所 薬品雰囲気のある個所	〃	2時間	16時間以上7日以内	1～2	〃	5～10	〃	35	0.14 0.17	

★(注) 製品安全に関する詳細内容については、製品安全データシート(MSDS)をご参照ください。

★調色品(または多色品)の密度は、原則として白の数値を記載しております。

※上塗り施工までの養生期間です。養生期間は膜厚・気候により変わります。

※※塗付け量は、ロスを含まない理論塗付量で記載しています。塗装環境や様々な鋼材形状によりエアレスで約5%～80%、はけ・ローラーで約3%～60%のロスが発生します。

区分	商品名	品種（規格）	容量	色彩	密度 (g/cm³) (23℃)	特徴		主な用途	乾燥時間(23℃) 指触	半硬化	塗り重ね可能時間	塗り回数	適用希釈剤 はけ・ローラー(%)	スプレー(%)	標準膜厚 (μm/回)	使用量 (kg/m²/回) (はけ) (エアレス)	ホルムアルデヒド放散等級
7） エポキシ樹脂系塗料																	
中塗り	ハイポン30マスチック中塗K	JIS K 5659 中塗り塗料	20kg 5kgセット	各色	1.36	耐水性、対薬品性にすぐれる		鋼構造用ポリウレタン樹脂塗料用中塗	1時間	3時間	16時間以上10日以内	1	ハイポンエポキシシンナー	0～5	0～10	30	0.14 0.17	
	ハイポン30ファイン中塗	JIS K 5659 中塗り塗料	〃	〃	1.36	弱溶剤で耐薬品性にすぐれた、2液形のエポキシ樹脂塗料		弱溶剤エポキシ樹脂中塗り塗料	2時間	4時間	〃	〃	塗料用シンナーA	0～10	0～5	〃	〃	
下塗り	ハイポン20デクロ	JIS K 5551 C種1号・2号 変性エポキシ樹脂下塗り塗料（JASS 18M-109）調色品はJIS表示なし	〃	ホワイト ブラウン グレー 淡彩色	1.37	防錆力・密着力にすぐれ、ほとんど旧塗膜に塗れる万能形下塗り塗料		橋梁・鉄塔・鉄骨の特に高耐候・高耐久塗装用	30分	6時間	16時間以上30日以内ウレタンを塗り重ねる場合は16時間以上7日以内	1～2	ハイポンエポキシシンナー	0～5	〃	(はけ) 50 (エアレス) 80	0.20 0.40	☆☆☆☆
	ハイポン20ファイン	JIS K 5551 C種1号・2号 弱溶剤形変性エポキシ樹脂下塗り塗料（JASS 18M-109）調色品はJIS表示なし	〃	グレー ブラウン ミルキーホワイト 淡彩色	1.34	弱溶剤のため旧塗膜および素材を起こしたり傷めたりしません		旧塗膜適性と防食性が要求される個所	2時間	4時間	16時間以上30日以内ウレタンを塗り重ねる場合は16時間以上10日以内	〃	塗料用シンナーA	0～10	〃	〃	0.20 0.38	☆☆☆☆
	ハイポン20ファインHB	弱溶剤厚膜形変性エポキシ樹脂下塗り塗料	20kgセット	グレー ブラウン	1.41	下塗り1回、上塗り1回の2回塗りで仕上げが可能です		〃	3時間	〃	16時間以上10日以内	1	〃	0～5	0～5（エアレス）	100 (はけ・ローラー) 120 (エアレス)	0.29 (はけ・ローラー) 0.43 (エアレス)	
	ハイポン30マスチックプライマーK	エポキシ樹脂下塗り塗料	20kg 5kgセット	赤さび色 さび色	〃	耐水性・耐薬品性・耐油性良好		橋梁・鉄骨・タンク・化学工場など	1時間	3時間	〃	2	ハイポンエポキシシンナー	〃	0～10	(はけ) 50 (エアレス) 80	0.21 0.39	☆☆☆☆
	ハイポン20ZN Ⅱ	溶融亜鉛めっき面用エポキシ樹脂下塗り塗料	16kgセット	ライトグレー	1.27	溶融亜鉛めっき面用		橋梁・鉄骨・タンク・化学工場	〃	8時間	16時間以上7日以内	1	ハイポンエポキシシンナーS	0～10	〃	(はけ) 40 (エアレス) 40	0.16 0.20	☆☆☆☆
	ハイポン90モイスタックA	超厚膜形エポキシ樹脂塗料	20kg 5kgセット	グレー ライトグレー	1.50	超重防食・超厚膜形		腐食の激しい環境及び永久塗装部、橋梁・タンク・プラントなど	5時間	10時間（硬化）	24時間以上10日以内	1～2	ハイポンエポキシシンナー	0～3	0～5（エアレス）	(はけ) 150 (エアレス) 300	0.5 1.2	
	ハイポン90モイスタックS	〃	25kgセット	グレー ダークグレー	1.67	超重防食・超厚膜形・専用エアレス塗装機使用		〃	4時間	15時間（硬化）	24時間以上7日以内	〃	〃	−	0～5	1000～2000	3.0～6.0（エアレス）	
	エポタールBOエコ	コールタールフリー変性エポキシ樹脂塗料	18kgセット	ブラック ブラウン	1.26	環境配慮形タールフリー		重防食用（標準品）非暴露部	60分	8時間	24時間以上10日以内	1～2	エポタールシンナー	0～10	〃	(はけ) 60 (エアレス) 200	0.18 0.70	
	エポタールNB−20F	変性エポキシ樹脂塗料	〃	白および淡彩色	1.29	耐食性、耐海水性良好 淡彩色仕上げ		タンク天ガイ部・橋梁水中施設関係 他	〃	〃	24時間以上7日以内	〃	〃	〃	〃	(はけ) 50 (エアレス) 100	0.18 0.40	☆☆☆☆
8） ウレタン樹脂塗料																	
上塗り	ハイポン50上塗	JIS K 5659 上塗り塗料3級 ポリウレタン樹脂上塗り塗料	16kg 4kgセット	各色	1.38	耐候性・耐薬品性にすぐれる		長期の防食性と耐候性を要する個所	20分	1時間	16時間以上	1	ハイポンウレタンシンナー	0～10	10～20	30	0.12 0.14	
	ハイポン50ファインHB	弱溶剤厚膜形ポリウレタン樹脂塗料	〃	〃	1.22	耐候性・耐薬品性にすぐれる 厚膜形・塗料用シンナー希釈		〃	1時間	〃	〃	〃	塗料用シンナーA	0～5	0～5	50	0.20 0.24	☆☆☆☆
9） その他特殊塗料																	
上塗り	ニッペヤネガード	長期防錆型屋根用塗料（特殊アクリル樹脂塗料）	16kg	ブルー グリーン ブラウン シルバーグレー他	1.15	耐候性・耐久性にすぐれる		工場、体育館などの大型屋根	1時間	5時間	16時間以上	1～2	塗料用シンナーA	0～5	5～10	(はけ) 80 (エアレス) 150	0.26 0.50	
下塗り	ハイポンルーフデクロ	ターペン可溶1液速乾変性エポキシ系屋根用さび止め塗料	16kg 4kg	ブラウン グレー グリーン 他	1.35	1液弱溶剤変性エポキシ系屋根用下塗		各種屋根	40分	1時間	4時間以上7日以内	〃	〃	5～10	−	30	0.13～0.15	
上塗り	ニッペピラカットクリーン	特殊シリコンフッ素変性樹脂系クリヤー塗料	3.5kgセット	透明	0.96	落書き・貼り紙防止		鉄部、コンクリート面	20分	8時間	直後以上8時間以内	1	ハイポンウレタンシンナー ハイポンウレタンシンナーS（夏場施工時）	0～5	−	−	0.07	
骨材	ニッペピラカットセラ 中塗骨材	貼り紙防止塗料用骨材	0.48kg 0.12kg	淡茶褐色	0.6	ニッペピラカットクリーン専用		〃	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	ニッペピラカットセラ シート	水性アクリル樹脂系専用落書き除去剤	4kg	乳白色	−	ピラカット専用落書き除去剤		〃	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
下上兼用	ハイポンダブルガードU	弱溶剤形エポキシ・ウレタン変性樹脂系下上兼用塗料	16kgセット	各色	1.16	下塗の防錆力・付着力上塗の耐候性をあわせ持つ塗料		鉄骨、タンク、プラント、鉄構物全般	40分	1時間	16時間以上1ヶ月以内	2	塗料用シンナーA	0～5	0～5	50	0.15 0.19	☆☆☆☆
	ハイポンダブルガードUシルバー	弱溶剤形エポキシ・ウレタン変性樹脂系下上兼用アルミニウム塗料	〃	シルバー	1.09	〃		〃	30分	〃	16時間以上	〃	〃	0～15	0～10（エアレス）	30	0.10 0.14	☆☆☆☆
	ハイポンダブルガードSi	弱溶剤形エポキシ・シリコン変性樹脂系下上兼用塗料	〃	各色	1.15	〃		〃	40分	〃	16時間以上1ヶ月以内	〃	〃	0～5	0～5	50	0.15 0.19	☆☆☆☆
10） ふっ素樹脂塗料																	
上塗り	デュフロン100 フレッシュ	JIS K 5659 上塗り塗料1級 低汚染形ふっ素樹脂上塗り塗料	15kg 3kgセット	各色	1.37	耐汚染性にすぐれる。耐候性、耐薬品性が極めてよい		橋梁、タンク、プラント、鉄構造物全般	20分	1時間	16時間以上	1	デュフロン100 フレッシュシンナー	0～10	10～20	25	0.12 0.14	
	デュフロン100 ファイン	JIS K 5659 上塗り塗料1級 弱溶剤形ふっ素樹脂上塗り塗料	〃	〃	1.30	耐汚染性にすぐれる。耐候性・耐薬品性が極めてよい 塗料用シンナー希釈		〃	1時間	3時間	〃	〃	塗料用シンナーA	0～5	0～10	〃	〃	
	デュフロン100ファインHB	弱溶剤厚膜形ふっ素樹脂中上兼用塗料	16kgセット	淡彩	1.13	重防食塗装仕様の省工程化を実現		〃	〃	〃	16時間以上10日以内	〃	〃	0～10	0～10（エアレス）	55	0.18 (はけ・ローラー) 0.23 (エアレス)	
中塗り	デュフロン100 中塗K	JIS K 5659 中塗り塗料 ふっ素樹脂塗料用中塗り	20kg 5kgセット	各色	1.34	エポキシ樹脂塗料 層間付着性良好		〃	〃	〃	〃	〃	ハイポンエポキシシンナー	0～5	0～10	30	0.14 0.17	
	デュフロン100 ファイン中塗	JIS K 5659 中塗り塗料 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗り	〃	〃	1.36	エポキシ樹脂塗料 層間付着性良好 塗料用シンナー希釈		〃	2時間	4時間	〃	〃	塗料用シンナーA	0～10	0～5	〃	〃	

★（注）製品安全に関する詳細内容については、製品安全データシート（MSDS）をご参照ください。

★調色品（または多色品）の密度は、原則として白の数値を記載しております。

(Ⅵ) コンクリート構造物用塗料

区分	商品名	品種（規格）	容量	色彩	密度 (g/cm³) (23℃)	特徴		主な用途	乾燥時間(23℃) 指触	乾燥時間(23℃) 半硬化	乾燥時間(23℃) 塗り重ね可能時間	塗り回数	適用希釈剤	適用希釈剤 はけ・ローラー (%)	適用希釈剤 スプレー (%)	標準膜厚 (μm/回)	使用量 (kg/m²/回)	ホルムアルデヒド 放散等級
1） 下塗り塗料																		
下塗り	タフガードEプライマー	エポキシ樹脂プライマー	16kg セット	クリヤー	0.96	素材浸透性にすぐれる 耐アルカリ性にすぐれる		コンクリート構造物用プライマー	1時間	10時間	16時間以上 7日以内	1	タフガードエポキシシンナー	0～20	–	–	0.10 (はけ・ローラー)	
2） パテ材																		
パテ	タフガードEパテN	エポキシ樹脂パテ	12kg セット	グレー	1.12	作業性がよく、肉やせがしない 物性すぐれる		コンクリート構造物用面調整材	–	12時間	16時間以上 7日以内	1～2	–	–	–	–	0.3～0.8 (ヘラ・こて)	
	タフガードEパテN－2	〃	〃	〃	1.56	〃		〃	–	〃	〃	〃	–	–	–	–	〃	☆☆☆☆
3） 中塗り塗料																		
中塗り	タフガードE中塗	エポキシ樹脂塗料中塗り	20kg 5kg セット	各色	1.37	腐食物の遮断性にすぐれる 1回塗りで60μ可能		コンクリート構造物 他	2時間	6時間	16時間以上 7日以内	1	タフガードエポキシシンナー	0～5	–	60	0.26	
	タフガードED中塗	厚膜柔軟形エポキシ樹脂塗料中塗り	20kg セット	各色 (中・淡彩色)	1.29	ひび割れ追随性にすぐれる 腐食物の遮断性にすぐれる		〃	–	10時間	〃	1～3	〃	〃	–	〃	〃	☆☆☆☆
	タフガードED中塗N	〃	〃	〃	1.34	低温時のひび割れ追随性にすぐれる 腐食物の遮断性にすぐれる		〃	–	〃	〃	〃	〃	〃	–	120	0.32	☆☆☆☆
	タフガードBD中塗#60	厚膜超柔軟形ポリブタジエン樹脂塗料中塗り	9kg セット	ホワイト	1.26	厚膜に塗装でき、振動による疲労劣化ひび割れ、追随性にすぐれる		〃	–	8時間 (硬化)	16時間以上 3日以内	1	タフガードウレタンシンナー	(ヘラ・こて) 0～5	–	500	0.84	
	タフガードBD中塗#100	厚膜柔軟形ポリウレタン樹脂塗料中塗り	8kg セット	〃	1.40	はく落防止性能を有する 厚膜に塗装でき、ひび割れ追随性にすぐれる		〃	–	8時間	16時間以上 5日以内	1～2	〃	(ヘラ・こて) 0～15	–	1000	1.80	
接着剤	タフガードEクロス用中塗N	エポキシ樹脂接着剤	12kg セット	グレー	1.12	ガラスクロスとの馴じみがよく高い強度が得られる。作業性良好		ガラスクロス用接着剤	–	12時間	16時間以上 7日以内	2	–	–	–	–	0.30 (ヘラ・こて)	
4） 上塗り塗料																		
上塗り	タフガードU上塗	ポリウレタン樹脂塗料上塗り	16kg 4kg セット	各色	1.39	耐候性にすぐれる 耐薬品性にすぐれる		コンクリート構造物 他	20分	5時間	16時間以上 1ヶ月以内	1	タフガードウレタンシンナー	10～20	–	30	0.12	
	タフガードUD上塗	柔軟形ポリウレタン樹脂塗料上塗り	16.5kg 13.5kg 5.5kg セット	〃	1.27	耐候性にすぐれる ひび割れ追随性にすぐれる		〃	〃	〃	16時間以上 7日以内	〃	〃	〃	–	〃	〃	☆☆☆☆
	タフガードFフレッシュ上塗	低汚染形ふっ素樹脂塗料上塗り	15kg 3kg セット	〃	1.37	耐汚染性にすぐれる 極めて耐候性にすぐれる		〃	〃	1時間	16時間 以上	〃	タフガードFフレッシュシンナー	〃	–	〃	〃	
	タフガードFD上塗	柔軟形ふっ素樹脂塗料上塗り	16kg セット	グレー	1.43	ひび割れ追随性にすぐれる 極めて耐候性にすぐれる		〃	〃	〃	〃	〃	タフガードウレタンシンナー	〃	–	〃	〃	
5） その他																		
前処理材	タフガード浸透材	シラン系浸透性吸水防止材	14kg	クリヤー	0.86	強力なはっ水効果による遮断性 コンクリートの外観維持、 上塗り塗装可能		コンクリート構造物浸透材	30分	3時間	16時間以上 7日以内	1～2	–	–	–	–	0.20～0.25	

★(注) 製品安全に関する詳細内容については、
製品安全データシート(MSDS)をご参照ください。

★調色品(または多色品)の密度は、原則として
白の数値を記載しております。

(Ⅶ) 自動車補修用塗料

1) 下地塗料

区分	商品名	品種（規格）	容量	色彩	密度 (g/cm³) (23℃)	特徴	主な用途	乾燥時間(23℃) 指触	乾燥時間(23℃) 硬化	乾燥時間(23℃) 塗り重ね可能時間	塗り回数	適用希釈剤	適用希釈剤 はけ(%)	適用希釈剤 スプレー(%)	標準膜厚 (μm)	標準塗布量 (kg/m²/回)	ホルムアルデヒド放散等級
下地パテ類	naxパテゼルダカーボン60	ポリエスエルパテ	2.5kg	茶褐色		防錆鋼板・アルミ素材 研磨可能時間が早く研ぎやすい	自動車補修			40分			へら付け		20mm		
	naxパテゼルダ80（厚付け）	〃	3.5kg	茶　色		〃	〃			〃			〃		8mm		
	naxパテゼルダ120（中間）	〃	〃	薄い茶色		〃	〃			〃			〃		4mm		
	naxパテクルツ80（厚付け）	〃	〃	ブラウン		〃	〃			〃			〃		8mm		
	naxパテクルツ120（中間）	〃	〃	淡ピンク		〃	〃			〃			〃		4mm		
	naxパテクルツ180（細地）	〃	〃	淡ブラウン		〃	〃			〃			〃		3mm		
	naxパテクルツ240（仕上げ）	〃	2.5kg	淡ブラウン エロー		〃	〃			〃			〃		2mm		
	naxポリパテアクティ	〃	4kg	エロー		一般用ポリパテ、作業性良好	〃		50分	60分以上			〃		3mm		
	naxパテスポットレッド	ラッカー系パテ	240g	赤さび		作業性良、速乾	〃		20分～25分	〃					0.1mm		
下塗り	naxプラサフシールグレー	ラッカー系プライマーサーフェサー	16kg 4kg	グレー		研磨性、シール性良 耐ブリスター性	〃	3分	60分	〃	2～3	ニッペ1500 シンナー		40～60	30～35	0.11	
	naxプラサフカラーホワイト	〃	〃	ホワイト		研磨性、着色可能	〃	〃	〃	〃	〃	〃		〃	〃		
	naxプラサフEXアルファ	〃	4kg	グレー		防錆鋼板対応	〃	〃	〃	〃		〃		60～80	〃	0.11	
	naxウレタンプラサフSBアルファ	ウレタン系（ハードナー比10:1）	〃	グレー ホワイト		防錆鋼板・アルミ鋼板対応 カラープラサフ仕様	〃	〃	〃	〃		マイティラックシンナー 又はマルチウレタンシンナー		20～30	〃	〃	
	naxウレタンプラサフハイシール	ウレタン系（ハードナー比4:1）	16kg 4kg	淡グレー		研磨性良 速乾シーリング効果大	〃	〃	〃	〃	3	〃		10～20	60～100		
	naxウレタンプラサフ NS グレー/ホワイト	ウレタン系（ハードナー比10:1）	4kg	グレー ホワイト		セッティング時間がいらない強制乾燥専用タイプ	〃	〃	60℃×20分 以上		2	マルチウレタンシンナー		10～30	40～80		
	naxウレタンプラサフプロV1 グレー/ホワイト/ブラック	ウレタン系（ハードナー比5:1）	〃	グレー ホワイト ブラック		研磨性、肌伸びにすぐれる	〃			2時間 60℃×20分以上	2～3	〃		0～30	50～80		
	naxウレタンプラサフメガV1 グレー/ホワイト/ブラック	〃	〃	〃		厚付け性・密着性にすぐれる	〃			2時間 60℃×15分以上	3	〃		5～15	150～280		

2) 上塗り塗料

区分	商品名	品種（規格）	容量	色彩	密度 (g/cm³) (23℃)	特徴	主な用途	乾燥時間(23℃) 指触	乾燥時間(23℃) 硬化	乾燥時間(23℃) 塗り重ね可能時間	塗り回数	適用希釈剤	適用希釈剤 はけ(%)	適用希釈剤 スプレー(%)	標準膜厚 (μm)	標準塗布量 (kg/m²/回)	ホルムアルデヒド放散等級
上塗り	naxレアル	1液型特殊アクリル樹脂塗料	3.6kg 0.9kg 0.5kg	各　色		高隠ぺい・作業性が高い	自動車補修					スタビR NEO			20～40		
	naxアドミラ	〃	16kg 3.6kg 0.9kg	〃		速乾、メタルむらでにくい ぼかしやすい、第2石油類該当品	〃	4分	予備乾燥 強制乾燥	40℃×10分 60℃×30分 以上		アドミラシンナー 又はスタビ		シンナー：80～100 スタビ：40	30～40		
	naxスペリオR（調色品のみ）	2液型速乾アクリルウレタン樹脂塗料	〃	〃		速乾 混合比率(塗料液10:硬化剤1)	〃	7分	〃	〃	3～5	マルチウレタン シンナー		30～60	40～50		
	naxマイティラック G－Ⅱ	2液型アクリルウレタン樹脂塗料	〃	〃		混合比率(塗料液4:硬化剤1)	自動車全塗装用	10分	〃	〃	〃	マイティラック シンナー		20～50	〃	0.09～0.10	
	naxオーデベース	1液型特殊アクリル樹脂塗料	0.9kg 380g 190g	〃		水性、PRTR対応、非危険物 高隠ぺい・作業性が良	自動車補修					オーデ希釈剤			10～40		
	naxマルチエコクリヤー/マルチクリヤー	2液型アクリルウレタン樹脂塗料	16L	透　明		ハードナー比 8:1、5:1、3:1の3種類	〃	8分～15分	予備乾燥 強制乾燥	40℃×10分 60℃×12～30分		マルチウレタン シンナー		0～30	40～50		
	naxイージスクリヤー	2液型ウレタンアクリル樹脂塗料	〃	〃		ハードナー比　3:1	〃	10分	〃	20℃×10分 50℃×15分		マルチウレタン シンナー		5～15	〃		
	ニッペアクリル	合成樹脂エナメル塗料	16kg 4kg 1kg	各　色		耐候性、調色作業性が良	自動車補修・鋼製品など	5分	1時間	30分以上	2～3	ニッペアクリル シンナー		70～90	25～35	0.09～0.10	
	ニッペ10　スーパー	硝化綿ラッカーエナメル塗料	16kg 4kg	〃		工業用および大型車架装用	〃	〃	〃	20分以上	〃	ニッペ1500シンナー		80～120	10～15	0.08～0.09	

★(注) 製品安全に関する詳細内容については、製品安全データシート(MSDS)をご参照ください。

★調色品(または多色品)の密度は、原則として白の数値を記載しております。

2） 上塗り塗料

区分	商品名	品種（規格）	容量	色彩	密度 (g/cm³) (23℃)	特徴	主な用途	乾燥時間(23℃) 指触	硬化	塗り重ね可能時間	塗り回数	適用希釈剤	はけ(%)	スプレー(%)	標準膜厚(μm)	標準塗布量(kg/m²/回)	ホルムアルデヒド放散等級
上塗り	ｎａｘソフトナーファイブ	ウレタンバンパー用軟化剤	500ｇ	透　明		屈曲性、密着性良	ウレタンバンパー塗装用添加剤										
	ｎａｘマルチマイカベース	パールマイカ塗料（濃縮タイプ）	400ｇ 200ｇ	各　色		各種塗料に共通して使える	自動車補修調色										
	ｎａｘマルチＳＣカラーⅡ	微調色用原色	400ｇ	〃		〃	〃										

3） その他塗料

	ｎａｘ水性シャーシーブラックDX/オレンジDX	水溶分散型アクリル樹脂塗料	14kg	ブラック オレンジ		添黒性、臭気	シャーシ用	10分	60分	60分以上	1～2	水		5以下	40	0.10	
	ｎａｘＦシャーシーブラック（無鉛）	合成樹脂エナメル塗料	〃	ブラック		作業性良好、黒さ・光沢にすぐれる、無鉛	自動車シャーシ用	15～20分	6時間以上	18時間（冬24時間）	〃	塗料用シンナーＳＡ		25～30	20～30		
	ｎａｘクイックプライマーＮＣ		18kg	グレー グリーン		密着性、防錆性、速乾	各種車両の下塗り	10分	〃	60分		合成樹脂プライマーシンナー		25～30			
	ｎａｘシリコンオフ・シリコンオフSP ｎａｘシリコンオフ低帯電性		16L 4L			塗面調整剤		－	－	－	－		ウエス				
	ｎａｘリムーバーマイルド		3.5kg			塗膜はく離剤		－	－	－	－		は　け				
	ｎａｘマルチフラットベーススーパー	つや消し剤	0.9kg	乳白色		ラッカー、アクリル、ウレタン塗料のいずれにも使える	一　般										
	ｎａｘチッピングプライマー	水性塗料	1.2kg	ブラック		耐衝撃性、付着性、弾力性にすぐれる	自動車補修	1～2時間	6～8時間		1～2	水		0～10	20～30		
	ｎａｘチッピングプライマー（エアゾール型）	溶剤タイプ	480cc	ブラック ホワイト		速乾、作業性がよい	〃	30～40分	4時間								
	ｎａｘＰＰプライマー	（1液型）（エアゾール型）	1Ｌ 480cc	半透明		ＰＰ素材と塗膜の密着向上	ＰＰバンパー			10～20分	3～4				5		
	ｎａｘピタプライマー	（1液型）（エアゾール型）	4Ｌ 480ml	透　明		各種素材※と塗膜の密着向上	各種プラスチック、樹脂素材、金属素材	10～20分			2～4	無希釈で使用			10		

★（注）製品安全に関する詳細内容については、製品安全データシート（MSDS）をご参照ください。

★調色品（または多色品）の密度は、原則として白の数値を記載しております。

※適用可能素材・塗料はカタログをご参照ください。

(Ⅷ) 船舶用塗料

1) 塗装前処理用プライマー

区分	商品名	品種（規格）	容量	色彩	密度 (g/cm³) (20℃)	特徴	主な用途	乾燥時間(20℃) 指触	硬化	塗り重ね可能時間	塗り回数	適用希釈剤	はけ (%)	スプレー (%)	標準膜厚 (μm/回)	理論塗付量 (kg/m²/回)	ホルムアルデヒド放散等級
	ニッペセラモ	無機ジンクショッププライマー（２液型）	18kgセット	グレーIT ブラウンIT グリーンIT		超耐熱性・防錆性・溶接性良好	超耐熱鋼板用ショッププライマー	２分	５分	７日以上	1	ニッペセラモシンナー	０～５	０～15	13	0.052	
	ニッペセラモタッチアップ用M	エポキシ樹脂ジンクプライマー（２液型）	25kgセット	グリーン ブルー グレー		防錆性・乾燥性・上塗り付着性良好	鋼板用一次防さびタッチアップ用プライマー	〃	〃	16時間以上	〃	ニッペエポキシシンナー	〃	〃	15	0.057	

2) 油性系さび止め塗料及び上塗り塗料

区分	商品名	品種（規格）	容量	色彩	密度 (g/cm³) (20℃)	特徴	主な用途	乾燥時間(20℃) 指触	硬化	塗り重ね可能時間	塗り回数	適用希釈剤	はけ (%)	スプレー (%)	標準膜厚 (μm/回)	理論塗付量 (kg/m²/回)	ホルムアルデヒド放散等級
	ＬＺプライマーM	アルキッド樹脂防食塗料（厚膜型）	20kg	赤さび ホワイト		付着性・防錆性・耐湿性 作業性・造膜性良好	上構・暴露デッキ・居住区内部・機関部などの防食塗料	30分	７時間	16時間以上	1～2	塗料用シンナーA	０～５	０～５	70	0.190	
	ユニプライム10	アルキッド樹脂防食塗料（１液型）	〃	グレー 赤さび		付着性・防錆性・耐湿性良好	暴露デッキ・デッキ艤装品・ハッチカバー・上構外部などの防食塗料	〃	〃	50分以上	〃	ラバコートシンナー	〃	〃	75	0.195	
	CRマリンフィニッシュ	アルキッド樹脂上塗り塗料（２液型）	〃	白・黒 他各色		付着性・防錆性・耐湿性 作業性・造膜性良好	上構・暴露デッキ・居住区内部・機関部などの上塗り塗料	〃	〃	15時間以上	〃	塗料用シンナーA	〃	〃	35	0.093	
	シルバーコート	〃	16L	シルバー		〃	パイプライン・煙突・ボイラーなどの上塗り塗料	1時間	８時間	16時間以上	〃	〃	〃	〃	25	0.055	
	ビスマチックソリューション	瀝青質	〃	黒		〃	アンカー・アンカーチェーンなどの防食塗料	40分	３時間	３時間以上５日以内	〃	〃	〃	〃	〃	0.050	

3) 塩化ゴム系プライマー及び上塗り塗料

区分	商品名	品種（規格）	容量	色彩	密度 (g/cm³) (20℃)	特徴	主な用途	乾燥時間(20℃) 指触	硬化	塗り重ね可能時間	塗り回数	適用希釈剤	はけ (%)	スプレー (%)	標準膜厚 (μm/回)	理論塗付量 (kg/m²/回)	ホルムアルデヒド放散等級
	ラバコート一号塗料	塩化ゴム樹脂防食塗料（厚膜型／アルミニウム含有）	20kg	シルバー ライトブラウン		耐水性・耐海水性・耐アルカリ性 造膜性良好	外板用防食塗料	30分	２時間	４時間以上	2	ラバコートシンナー	０～５	０～５	80	0.207	
	ラバコート　プライマーM	塩化ゴム樹脂防食塗料（厚膜型／ノンアルミニウム）	〃	ブラウン ライトグレー ホワイト		耐水性・耐アルカリ性・造膜性良好	暴露デッキ・デッキ艤装品・ハッチカバー・上構外部などの防食塗料	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	0.236	
	ラバコート　上塗	塩化ゴム樹脂上塗り塗料	〃	白・黒 他各色		耐候性・作業性良好	水線・外舷・暴露デッキ上構などの上塗り塗料	20分	１時間	３時間以上	1～2	〃	〃	〃	35	0.091	

4) アクリル系上塗り塗料

区分	商品名	品種（規格）	容量	色彩	密度 (g/cm³) (20℃)	特徴	主な用途	乾燥時間(20℃) 指触	硬化	塗り重ね可能時間	塗り回数	適用希釈剤	はけ (%)	スプレー (%)	標準膜厚 (μm/回)	理論塗付量 (kg/m²/回)	ホルムアルデヒド放散等級
	ニッポンA-マリンフィニッシュ	アクリル樹脂上塗り塗料	18kg	白・黒 他各色		耐候性、作業性良好	水線・外舷・暴露デッキ上構などの上塗り塗料	20分	１時間	３時間以上	1～2	ラバコートシンナー	０～５	０～５	50	0.133	

5) ビニル系塗料

区分	商品名	品種（規格）	容量	色彩	密度 (g/cm³) (20℃)	特徴	主な用途	乾燥時間(20℃) 指触	硬化	塗り重ね可能時間	塗り回数	適用希釈剤	はけ (%)	スプレー (%)	標準膜厚 (μm/回)	理論塗付量 (kg/m²/回)	ホルムアルデヒド放散等級
	ニッポンVーマリンA／C　TF	塩化ビニル樹脂防食塗料	18kg	シルバー		１液型タイコート機能A／C	外板・暴露デッキ・上構外部などの防食塗料	30分	３時間	３時間以上	1	ビニタールシンナー	０～５	０～10	75	0.201	

6) ２液型エポキシ塗料

区分	商品名	品種（規格）	容量	色彩	密度 (g/cm³) (20℃)	特徴	主な用途	乾燥時間(20℃) 指触	硬化	塗り重ね可能時間	塗り回数	適用希釈剤	はけ (%)	スプレー (%)	標準膜厚 (μm/回)	理論塗付量 (kg/m²/回)	ホルムアルデヒド放散等級
	エポマイティ400 HS	エポキシ樹脂防食塗料（厚膜型／２液型／ハイソリッド）	20kgセット	ホワイト グレー		防食性・耐水性・耐薬品性・低温乾燥性良好、インターバルフリー	カーゴホールド・暴露デッキ・上構造・機関部・ボイドスペース・コッファダムなどの防食塗料	１時間	７時間	７時間以上	1～2	ニッペエポキシシンナー	０～５	０～５	200	0.400	
	ユニプロテクター	ピュアエポキシ樹脂防食塗料（厚膜型／２液型）高純度アルミニウム含有	18kgセット	ブロンズ アルミニウム		耐摩耗性・長期防食性良好	新造船の外板・暴露デッキ・ホールド・バラストタンク・上構などの摩耗や腐食顕著個所の防食塗料	３時間	６時間	7時間以上7日以内	〃	〃	〃	〃	150	0.290	
	ニッペエポキシプライマーM	ピュアエポキシ樹脂防食塗料（２液型）	20kgセット	レッド グレー		防食性・耐水性・耐薬品性良好	水線・外舷・デッキ・ホールド・上構などの防食塗料	１時間	７時間	10時間以上	〃	〃	〃	〃	100	0.238	
	ニッポンE-マリンプライマー GF	ピュアエポキシ樹脂防食塗料（超厚膜型／２液型）ガラスフレーク含有	18Lセット	グレー		耐水性・耐電気防食性・耐摩耗性・耐薬品性良好	ラダー・スタンフレーム・シーチェスト・水線・キールプレートなどの摩耗や腐食顕著個所の防食塗料	４時間	16時間	16時間以上3日以内	〃	〃	〃	0～10	600	0.791	
	ニッペエポキシフィニッシュM	ピュアエポキシ樹脂上塗り塗料（２液型）	16Lセット	白・黒 他各色		防食性、耐海水性、耐薬品性良好、インターバルフリー	水線・外舷・デッキ・ホールド・上構・海洋構造物などの上塗り塗料	１.５時間	〃	16時間以上	〃	〃	〃	〃	60	0.129	
	ニッポンE-マリンA／C	エポキシ樹脂防食塗料（耐摩耗型／厚膜型／２液型）	20kgセット	赤さび グレー		ユニバーサルA／Cプライマー、耐水性、耐海水性良好、耐摩耗型	水線、外舷、デッキ、ホールド、バラストタンクなどに適用可能なユニバーサルプライマー	２時間	〃	16時間以上30日以内	〃	〃	〃	〃	175	0.317	
	ニッポンE-マリンA／C　LT	エポキシ樹脂防食塗料（耐摩耗型／厚膜型／低温型／２液型）	〃	〃		〃	〃	40分（10℃）	16時間（10℃）	16時間以上30日以内（10℃）	〃	〃	〃	〃	〃	0.338	
	ニッポンE-マリンA／C Ⅱ	エポキシ樹脂防食塗料（厚膜型／２液型）	〃	グレー クリーム		高耐食A／Cバインダー	外板（水線・外舷含む）、デッキ、上構などのタイコート防食塗料	６時間	16時間	16時間以上30日以内	〃	〃	〃	〃	75	0.186	
	ニッポンE-マリンA／C Ⅱ LT	エポキシ樹脂防食塗料（厚膜型／低温型／２液型）	〃	〃		〃	〃	２時間（10℃）	12時間	12時間以上14日以内	〃	〃	〃	〃	〃	0.177	
	ユニプライム　100	エポキシ樹脂防食塗料（２液型）	〃	グレー 赤さび		ユニバーサルA／Cプライマー、耐水性、耐海水性良好、耐摩耗型	水線、外舷、デッキ、ホールド、上構、ボイドスペースなどの防食塗料	１時間	10時間	10時間以上	〃	〃	〃	0～5	125	0.250	
	ユニプライム　100　LT	エポキシ樹脂防食塗料（２液型／低温型）	〃	〃		〃	〃	２時間（10℃）	16時間（10℃）	16時間以上（10℃）	〃	〃	〃	〃	〃	0.263	

★(注) 製品安全に関する詳細内容については、製品安全データシート(MSDS)をご参照ください。

★調色品(または多色品)の密度は、原則として白の数値を記載しております。

区分	商品名	品種（規格）	容量	色彩	密度 (g/cm³) (20℃)	特徴
7）ポリウレタン系塗料						
	ポリウレマイティラックM	ポリウレタン樹脂上塗り塗料（2液型／厚膜型）	18kgセット	白・黒その他各色		光沢保持性・耐候性良好
8）水性塗料						
	オーデマリン PF	水性エポキシ樹脂さび止め上塗り兼用塗料（1液型）	20kg	ホワイト淡彩色		水性塗料、さび止め上塗り兼用
9）無機ジンク及びエポキシジンク塗料						
	ニッペジンキー1000 QCS	アルキルシリケート樹脂無機ジンク防食塗料（厚膜型／2液型）	25kgセット	グレー		耐油性・耐水性・耐熱性・防錆性良好
	ニッペジンキー8000 MHB	エポキシジンクリッチ防食塗料（厚膜型／2液型）	〃	〃		付着性・上塗り性良好
10）船底塗料						
	エコロフレックスSPC 100	亜酸化銅／特殊アクリルコポリマー（錫フリー／自己研磨型／加水分解型）	20kg	レッドブラウン ダークブラウン		錫フリー／長期防汚性良好 高速高稼動船に適用
	エコロフレックスSPC 200	〃	〃	〃		錫フリー／長期防汚性良好 上記以外の一般外航船に適用
	エコロフレックスSPC 200	〃	〃	レッドブラウンZ ダークブラウンZ		錫フリー／長期防汚性良好 外航船全般に適用
	エコロフレックスSPC 700	〃	〃	チェリーV		錫フリー／長期防汚性良好 作業船に適用
	ニッペストロング7000	亜酸化銅／特殊アクリルコポリマー（錫フリー／自己研磨型／加水分解型／ハイソリッド）	〃	チェリー		錫フリー／長期防汚性良好 内航船に適用
	エコロフレックスSPC 400LPS	〃	〃	ブラウンH レッドブラウンH レッドH		錫フリー／長期防汚性良好 鋼漁船・近海船に適用
	エコロフレックスSPC 600LPS	〃	〃	ブラウンH レッドブラウンH		錫フリー／長期防汚性良好 内航船に適用
	エコロフレックスSPC 150HyB	シリル銅アクリルコポリマー（錫フリー／セルフスムージング／加水分解型／ハイソリッド）	〃	ブラウン ライトブラウン		錫フリー／長期防汚性良好 外航船全般（特に高速高稼動船）に適用
	エコロフレックスSPC 150HyB	〃	〃	ブラウンB ライトブラウンB		〃
	エコロフレックスSPC 150HyB	〃	〃	ブラウンC ライトブラウンC		錫フリー／長期防汚性良好 高速高稼動船に適用
	エコロフレックスSPC 250HyB	〃	〃	チェリーV プラムV		錫フリー／長期防汚性良好 外航LPG・LNG・タンカーに適用
	エコロフレックスSPC 600HyB	〃	〃	チェリーV プラムV チェリーF プラムF		錫フリー／長期防汚性良好 一般内航船に適用
	ビオフレックステクノ	亜酸化銅／特殊合成樹脂（錫フリー／自己研磨型）	〃	レッドブラウン ブラウン		亜酸化銅／特殊合成樹脂（錫フリー／自己研磨型）
	エコロシルク	シリコンエラストマー 超撥水防汚塗装システム用フィニッシュ	10L	グレー		防汚剤フリー／長期防汚性良好 高速高稼動船に適用
	エコロシルクタイコート	シリコンエラストマー エコロシルクシステム用タイコート	〃	ライトグレー		
	ラバコート二号塗料	亜酸化銅／塩化ゴム（錫フリー／溶出型）	20kg	赤さび		亜酸化銅／塩化ゴム（錫フリー／溶出型）
11）NOA						
	NOA 10F	エポキシ（厚膜型／2液型）耐磨耗型	20kg	パフ		SIテクノロジー※・マルチパーパス 高耐食A／C・ライトカラー・インターバルフリー
	NOA 10FLT	エポキシ（厚膜型／2液型）耐磨耗型／低温型	〃	〃		〃
	NOA 10M	エポキシ（厚膜型／2液型）	〃	〃		SIテクノロジー※・マルチパーパス 高耐食A／C
	NOA 10M LT	エポキシ（厚膜型／低温型／2液型）	〃	〃		〃
	NOA A/C Ⅱ	エポキシ（厚膜型／2液型）	〃	グレー		高耐食A／Cバインダー
	NOA A/C Ⅱ LT	エポキシ（厚膜型／低温型／2液型）	〃	〃		〃

主な用途	乾燥時間(20℃) 指触	硬化	塗り重ね可能時間	塗り回数	適用希釈剤	希釈剤 はけ(%)	希釈剤 スプレー(%)	標準膜厚(μm/回)	理論塗付量(kg/m²/回)	ホルムアルデヒド放散等級
外舷・上構などの上塗り塗料	30分	8時間	16時間以上	1～2	ポリウレマイティラックMシンナー	0～10	5～15	30	0.069	
居住区内部・機関室・パッセージ・ボースンストア内部などのさび止め・上塗り兼用塗料	15分	6時間	6時間以上	1	水道水	0～5	0～5	80	0.215	
外板・デッキ・上構外部・海洋構造物などの防食塗料	30分	1.5時間	2日以上	1～2	ニッペジンキー1500シンナー	0～5	0～5	75	0.310	
〃	〃	16時間	16時間以上	〃	ニッペエポキシシンナー	〃	0～10	〃	0.323	
外航船用船底防汚塗料	40分	1時間	4時間以上	1～3	エコロフレックスシンナー	0～5	0～5	100	0.357	
〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	0.289	
作業船用船底防汚塗料	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	0.381	
一般内航船用船底防汚塗料	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
鋼漁船・近海船用船底防汚塗料	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	0.298	
一般内航船用船底防汚塗料	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
外航船用船底防汚塗料	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	0.338	
〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	0.307	
〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	0.297	
〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	0.312	
一般内航船用船底防汚塗料	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
外航船用船底防汚塗料	〃	〃	〃	〃	ラバーコートシンナー	〃	〃	〃	0.349	
外航船用船底防汚塗料（高速・高稼働船用）	4.5時間	6.5時間	〃	1	—	〃	〃	150	0.217	
エコロシルクシステム用タイコート	2.5時間	6時間	7.5時間以上7日以内	〃	—	〃	〃	100	0.204	
船底防汚塗料	30分	2時間	3時間以上	1～2	ラバーコートシンナー	〃	〃	40	0.136	
外板・デッキ・上構・カーゴホールド・ボイドスペースなど用の防食塗料（新造船用）	1時間	16時間	16時間以上	1	ニッペエポキシシンナー	0～5	0～5	175	0.353	
〃	2時間(10℃)	16時間(10℃)	16時間以上(10℃)	〃	〃	〃	〃	〃	0.350	
外板・デッキ・上構・カーゴホールド・ボイドスペースなど用の防食塗料（修繕船用）	2時間	14時間	3時間以上	〃	〃	〃	〃	〃	0.361	
〃	2時間(10℃)	12時間(10℃)	4時間以上30日以内(10℃)	〃	〃	〃	〃	〃	0.362	
外板・デッキ・上構・カーゴホールド・ボイドスペースなど用の防食塗料（新造船用）	1時間	16時間	16時間以上	〃	〃	〃	〃	75	0.149	
〃	2時間(10℃)	12時間(10℃)	12時間以上(10℃)	〃	〃	〃	〃	〃	0.147	

★(注) 製品安全に関する詳細内容については、製品安全データシート(MSDS)をご参照ください。

★調色品(または多色品)の密度は、原則として白の数値を記載しております。

※SIテクノロジー：塗装者が塗装時に設計規定膜厚に達したことを目視で容易に判定できるテクノロジー。

区分	商品名	品種（規格）	容量	色彩	密度 (g/cm³) (20℃)	特徴
	NOA GF	エポキシ（厚膜型／ガラスフレーク含有／２液型）	20kg	パフ		SIテクノロジー※・高耐食Ａ／Ｃ・耐摩耗性
	NOA 60HS	ピュアエポキシ（厚膜型／ハイソリッド／２液型）	〃	〃		SIテクノロジー※・ハイソリッド型・ライトカラー（PSPC適合）
	NOA 60HS-LT	ピュアエポキシ（厚膜型／ハイソリッド／超速乾型／２液型）	〃	〃		〃
	オルガ 1000 NOA	ピュアエポキシ（２液型）	〃	パフ(SI) ブルー、ホワイト、クリーム		SIテクノロジー※・ライトカラー
	オルガ 1000 NOA NS	無溶剤型ピュアエポキシ（２液型）	〃	パフ		SIテクノロジー※・ライトカラー・無溶剤型
	ニッペエポキシ PC NOA	ピュアエポキシ（２液型）	〃	パフ(SI) ブルー、クリーム		SIテクノロジー※・ライトカラー
12）LF-Sea						
	LF-Sea 150HyB	シリル銅アクリルコポリマー（錫フリー／セルフスムージング／加水分解型／低燃費／ハイソリッド）	20kg	ブラウン ライトブラウン		錫フリー／長期防汚性良好・燃費低減効果・高速高稼動船に適用
	LF-Sea 250HyB	〃	〃	チェリー プラム		錫フリー／長期防汚性良好・燃費低減効果・外航船全般に適用
	LF-Sea 600HyB	〃	〃	チェリーD プラムD		錫フリー／長期防汚性良好・燃費低減効果・内航船及びフェリーに適用
13）その他機能塗料						
	ネオガード10	変性アクリル（低研掃型／１液型）	16kg 4kg	白 赤さび グレー グリーン		低研掃面、旧塗膜上付着性・作業性良好
	ネオガード100	エポキシ（厚膜型／低研掃型／２液型）	20kg 5kg	白、黒 赤さび グレー グリーン		低研掃面、旧塗膜上付着性良好
	ネオガード100 GF	エポキシ（厚膜型／ガラスフレーク含有／２液型）	20kg	赤さび グレー		耐摩耗性・防食性・耐水性・耐薬品性良好
	ブルコン	ピュアエポキシ（超厚膜型／低研掃型／２液型）	5kg	ライトクリーム		超厚膜・超耐久性・防錆性・湿潤性良好
	アイスバン 1600	ピュアエポキシ（ハイソリッド型／耐衝撃型・低摩擦型／２液型）	30L	赤さび		耐摩耗性（アイスクラス適用船に最適）・超厚膜塗装
	ニッポンE-マリンプライマー ガルバ	ピュアエポキシ（２液型）	20kg 4kg	白		非鉄金属面への付着性・耐水性良好
14）漁船・ヨット用塗料						
	FRPマリン	特殊合成樹脂上塗り塗料	4kg 2kg 1kg	白 及び各色		FRP船上塗り／付着性・耐候性良好
	うなぎ塗料一番	自己研磨型（加水分解型）船底防汚塗料	20kg 4kg 2kg	レッド ブルー レトロレッド		錫フリー／船底防汚塗料
	うなぎ塗料一番あざやか	〃	20kg 4kg 2kg 4.5kg(特上のみ)	特上レッド 特上ブルー ホワイト(水線用)		〃
	満帆	〃	20kg 4kg 2kg	レッド ブルー		〃
	順風	船底防汚塗料／特殊合成樹脂	〃	レッド ブルー ブラック		〃
	ぷろぺら一番	自己研磨型（加水分解型）船底防汚塗料	1.5kg	ブルー		〃
	マリアートAF	船底防汚塗料／特殊合成樹脂	4kg 2kg	黒・白 赤・青		錫フリー／船底防汚塗料（プレジャーボート用）
15）漁網用防汚剤						
	ニッペ網太郎350	漁網防汚剤	150kg 15kg	ブルー		クリヤータイプの安確品
	ニッペ網太郎500	〃	170kg 15kg	ダークブラウン		分散タイプの安確品
	ニッペ網太郎550	〃	〃	〃		〃
	ニッペ網太郎30	〃	150kg 15kg	グレー		〃
	ニッペ網太郎35	〃	〃	ブルー		クリヤータイプの安確品

主な用途	乾燥時間(20℃) 指触	硬化	塗り重ね可能時間	塗り回数	適用希釈剤	はけ(%)	スプレー(%)	標準膜厚(μm/回)	理論塗付量(kg/m²/回)	ホルムアルデヒド放散等級
外板・デッキ・上構・カーゴホールドなど用の防食塗料	6時間	18時間	18時間以上7日以内	1	ニッペエポキシシンナー	0～5	0～5	250	0.446	
バラストタンク・原油タンク・ボイドスペースなどの防食塗料	4時間	16時間	18時間以上7日以内	1～2	〃	〃	〃	〃	0.456	
〃	1.5時間(10℃)	10時間(10℃)	10時間以上7日以内(10℃)	〃	〃	〃	〃	〃	0.471	
清水タンク用塗料	1.5時間	16時間	16時間以上7日以内	2	ニッペエポキシPC用シンナー	〃	〃	125	0.239	
〃	18時間	36時間	36時間以上7日以内	1	－	－	－	300	0.429	
カーゴオイルタンク用塗料	1.5時間	16時間	16時間以上7日以内	1～2	ニッペエポキシPC用シンナー	0～5	0～5	125	0.263	
外航船用船底防汚塗料	40分	1時間	4時間以上	1～3	エコロフレックスシンナー	0～5	0～5	100	0.338	
〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	0.312	
内航船、フェリー用船底防汚塗料	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
外舷・デッキ・上構・カーゴホールドなど用の防食塗料	1時間	8時間	8時間以上	1～2	ラバコートシンナー	0～5	0～5	100	0.240	
〃	〃	12時間	12時間以上	〃	ニッペエポキシシンナー	〃	〃	〃	0.202	
〃	6時間	18時間	18時間以上7日以内	1	〃	〃	〃	250	0.446	
バラストタンク・暴露部・没水部・内部・その他全般の局部防食補修用塗料	2時間	16時間	24時間以上5日以内	〃	－	〃	－	1000	1.833	
砕氷船、氷海域航行船	16時間	78時間	6時間以上12時間以内	〃	－	－	－	500	0.758	
非鉄金属面（亜鉛メッキ、アルミ、ステンレス）及び鉄面の下塗り塗料	10分	4時間	4時間以上	〃	ニッペエポキシシンナー	0～10	5～15	30	0.077	
FRP船上塗り塗料	20分	1時間	3時間以上	1～2	うなぎシンナー	0～5	0～5	35	0.120	
FRP船用船底防汚塗料	40分	〃	4時間以上	〃	〃	〃	〃	50	0.190	
FRP船・アルミ船用船底防汚塗料	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
FRP船用船底防汚塗料	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
〃	〃	3時間	〃	〃	〃	〃	〃	〃	0.180	
内航船・鋼漁船のプロペラ・シャフト部専用防汚塗料	〃	1時間	〃	〃	ぷろぺら一番用シンナー	〃	〃	〃	0.170	
非鉄金属面（亜鉛メッキ、アルミ、ステンレス）及び鉄面の下塗り塗料	30分	3時間	6時間以上	〃	MARIART AFシンナー	〃	〃	〃	0.180	
養殖網用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
〃	－	－	－	－	ラバコートシンナー	－	－	－	－	
〃	－	－	－	－	〃	－	－	－	－	
定置網用	－	－	－	－	〃	－	－	－	－	
〃	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

★(注) 製品安全に関する詳細内容については、製品安全データシート(MSDS)をご参照ください。

★調色品(または多色品)の密度は、原則として白の数値を記載しております。

※SIテクノロジー：塗装者が塗装時に設計規定膜厚に達したことを目視で容易に判定できるテクノロジー。

(Ⅸ) 工業用汎用塗料

1) エコシリーズ

区分	商品名	品種（規格）	容量	色彩	密度(23℃)	特徴	主な用途	乾燥時間(23℃) 指触	乾燥時間(23℃) 硬化	乾燥時間(23℃) 塗り重ね可能時間	塗り回数	適用希釈剤	希釈剤 はけ(%)	希釈剤 スプレー(%)	標準膜厚(μm/回)	理論塗付量(g/m²)	ホルムアルデヒド放散等級
下塗り	オルガエコ　プラサフ	エポキシ変性メラミンアルキド樹脂系下塗り塗料	16kg	ホワイト クリーム グレー 赤さび	1.25±0.05	1コートで20~80μmまで自在に塗装でき、厚塗りでのピン、タレは起こりません。研ぎ性が極めて良く、上塗りの吸い込みが少ない。メラミンアルキド系上塗りとウエットオンウエット塗装ができます。	配電盤、医療機器、金属製品	セッティング10分以上 焼付け条件　110～160℃×20分（被塗物温度×キープ時間）			1～2	オルガセレクトシンナーより選択	－	8～18	20～80	66～264	
	ニッペパワーバインド	1液速乾万能形　特殊変性エポキシ樹脂系下塗り塗料	16kg 4kg	ライトグレー(N7.5) ホワイト ブラック	1.32±0.05	鉛・クロムなど有害重金属顔料は含んでいません。各種金属素材に付着します。高耐食性、各種上塗り塗料が使えます。	住宅部品、鉄鋼部品、計器類、土木建設機械、産業機械、各種電機部品など	5～10分	30分	重ね塗り 常乾～170℃×20分	1～2	ニッペパワーバインドシンナーより選択	－	25～35	20～35	80～140	☆☆☆☆
	ニッペパワーバインドネクスト	1液速乾万能形　特殊変性エポキシ樹脂系下塗り塗料	16kg	ライトグレー(N7.5) ホワイト	1.36±0.05	ニッペパワーバインドの特徴に加え、厚膜塗装が可能で、新たにA6063Sに適用し粉体塗料の下塗り(2コート2ベーク)としても塗装が可能です。	住宅部品、鉄鋼部品、計器類、土木建設機械、産業機械、各種電機部品など	5～20分	30～60分	常乾～180℃×20分	1～2	ニッペパワーバインドシンナーより選択	－	15～25	20～50	70～180	☆☆☆☆ 取得予定
	ユニグランド Eスマイル	エポキシ変性樹脂系下塗り塗料	18kg	グレー 赤さび ホワイト	1.31±0.05	速乾性です。ノンサンディングで上塗りが可能。耐上塗り性が良い。低公害性。	産業機械、一般機械など	10分	30分	自然乾燥 1日～3ヶ月	1～2	ユニパックシンナーより選択	0～10	20～25	30～40	73～98	☆☆☆☆
上塗り	オルガエコ	メラミンアルキド樹脂系上塗り塗料	16kg 4kg	各色	1.37±0.05	低温焼付けが可能で焼付け温度幅が広い。静電作業性がよく、鮮鋭性にすぐれ質感のある仕上がりが得られる。光沢、耐食性にすぐれる。	鋼製家具、電機、金属製品	セッティング5～10分 焼付け条件　110℃×10分（被塗物温度×キープ時間）			1～2	オルガセレクトシンナーより選択	－	20～30	20～30	54～81	
	ユニパックエコ 標準	中油性フタル酸樹脂系上塗り塗料（常乾形）	16kg 4kg	各色	1.15±0.05	フタル酸樹脂塗料の標準品です。肉持ちがよく、吸い込みが少なく、各種下地の上に塗装可能です。	建設用仮設機材、プレハブ鉄骨、ドラム缶、ボンベ	30分	5時間	16時間以上	1～2	ユニパックシンナーより選択	0～5	20～25	25～30	60～80	
	ユニパックエコ 速乾	短油性フタル酸樹脂系上塗り塗料（常乾形）	16kg 4kg	各色	1.15±0.05	速乾性のため塗装後2～3時間（20℃）で取り扱い可能です。鉄素地への付着性にすぐれています。湿乾燥性が良好です。（0℃での取り扱い可能時間：2～3時間）	土木建設機械、重電機器、建設内外装	5～10分	3時間	16時間以上	1	ユニパックシンナーより選択	（不適）	28～35	25～30	60～80	
	ユニパックエコ 超速乾	アクリル変性フタル酸樹脂系上塗り塗料（常乾形）	16kg 4kg	各色	1.17±0.05	超速乾性 リコートフリーです。 1日2回塗り分け塗装が可能です。	土木建設機械、変圧器、配電盤	3～5分	1時間	フリー	2	ユニパックシンナーより選択	（不適）	30～35	25～30	60～80	
	ニッペウレトップエコ	ポリエステル変性アクリルウレタン樹脂系上塗り塗料（2液・常乾形）	16kgセット 4kgセット	各色	1.03±0.03	ダストなじみ性、仕上がり外観にすぐれています。塗装作業性にすぐれています。耐久性・耐候性・耐薬品性にすぐれています。肉持ち感のある外観が得られます。	産業機械、一般機械、大型トラック、バス	15～20分	4時間	取り扱い可能 常乾4時間または80℃×30分	1～2	ユニポンシンナーより選択	（不適）	20～35	30～40	62～82	
	スーパーラックエコ	熱硬化形アクリル樹脂系塗料	16kg	各色	1.30±0.05	塗装時不揮発分が高く厚膜が得やすい塗料です。塗膜性能（汚染性、耐食性、硬度など）がすぐれています。	電機、金属製品	セッティング　5～10分 焼付け条件　160℃×20分（被塗物温度×キープ時間）			1～2	ニッペシンナーより選択	－	25～35	25～35	70～98	

2) メラミン樹脂系焼付け塗料

区分	商品名	品種（規格）	容量	色彩	密度(23℃)	特徴	主な用途	乾燥時間(23℃) 指触	乾燥時間(23℃) 硬化	乾燥時間(23℃) 塗り重ね可能時間	塗り回数	適用希釈剤	希釈剤 はけ(%)	希釈剤 スプレー(%)	標準膜厚(μm/回)	理論塗付量(g/m²)	ホルムアルデヒド放散等級
上塗り	オルガネオ	メラミンアルキド樹脂系塗料	16kg 4kg	各色	1.37±0.05	低温焼付けが可能で焼付け温度幅が広い。静電作業性がよく、鮮鋭性にすぐれ質感のある仕上がりが得られる。光沢、耐食性にすぐれる。	鋼製家具、電機、機械、金属製品	セッティング5～10分 焼付け条件　130℃×10分（被塗物温度×キープ時間）			1～2	オルガセレクトシンナーより選択	－	20～30	20～30	54～81	
	オルガネオHB	メラミンアルキド樹脂系塗料	16kg 4kg	各色	1.28±0.05	1コートで80μmまで塗装できます。ピン、タレ、肌荒れの出にくい超高作業性塗料です。低温焼付けが可能です。	配電盤、電機、農業機械（厚膜形）	セッティング5～10分 焼付け条件　110℃×15分（被塗物温度×キープ時間）			1～2	オルガセレクトシンナーより選択	－	20～30	20～80	50～200	
	オルガネオEP	エポキシ変性メラミンアルキド樹脂系塗料	16kg 4kg	各色	1.36±0.05	密着性、耐食性、耐水性、耐薬品性にすぐれた耐久性能を発揮します。各種塗装機(エアスプレー、エアレススプレー、静電塗装など)で塗装できます。	鋼製家具、電機、機械、金属製品	セッティング5～10分 焼付け条件　130℃×15分（被塗物温度×キープ時間）			1～2	オルガセレクトシンナーより選択	－	20～30	20～30	54～81	

3) アクリル樹脂系焼付け塗料

区分	商品名	品種（規格）	容量	色彩	密度(23℃)	特徴	主な用途	乾燥時間(23℃) 指触	乾燥時間(23℃) 硬化	乾燥時間(23℃) 塗り重ね可能時間	塗り回数	適用希釈剤	希釈剤 はけ(%)	希釈剤 スプレー(%)	標準膜厚(μm/回)	理論塗付量(g/m²)	ホルムアルデヒド放散等級
上塗り	スーパーラックネオ	熱硬化形アクリル樹脂系塗料	16kg	各色	1.30±0.05	塗装時不揮発分が高く厚膜が得やすい塗料です。塗膜性能（汚染性、耐食性、硬度など）がすぐれています。	電機、金属製品	セッティング　5～10分 焼付け条件　160℃×20分（被塗物温度×キープ時間）			1～2	ニッペシンナーより選択	－	25～35	25～35	70～98	
	スーパーラックネオLT	熱硬化形アクリル樹脂系塗料	16kg	各色	1.30±0.05	低温焼付け形アクリル樹脂塗料です。（メラミン塗料と同一温度で焼付けが可能です。静電塗装での付き回り性、隠ぺい性など塗装作業性がすぐれています。）	電機、金属製品ほか	セッティング　5～10分 焼付け条件　140℃×20分（被塗物温度×キープ時間）			1～2	ニッペシンナーより選択	－	32～42	25～35	70～98	

4) 焼付け下塗り塗料

区分	商品名	品種（規格）	容量	色彩	密度(23℃)	特徴	主な用途	乾燥時間(23℃) 指触	乾燥時間(23℃) 硬化	乾燥時間(23℃) 塗り重ね可能時間	塗り回数	適用希釈剤	希釈剤 はけ(%)	希釈剤 スプレー(%)	標準膜厚(μm/回)	理論塗付量(g/m²)	ホルムアルデヒド放散等級
下塗り	オルガエコ　プラサフ	エポキシ変性メラミンアルキド樹脂系下塗り塗料	16kg	ホワイト クリーム グレー 赤さび	1.25±0.05	1コートで20~80μmまで自在に塗装でき、厚塗りでのピン、タレは起こりません。研ぎ性が極めて良く、上塗りの吸い込みが少ない。メラミンアルキド系上塗りとウエットオンウエット塗装ができます。	配電盤、医療機器、金属製品	セッティング　10分以上 焼付け条件　110～160℃×20分（被塗物温度×キープ時間）			1～2	オルガセレクトシンナーより選択	－	8～18	20～80	66～264	
	ニッペパワーバインド	1液速乾万能形　特殊変性エポキシ樹脂系下塗り塗料	16kg 4kg	ライトグレー(N7.5) ホワイト ブラック	1.32±0.05	鉛・クロムなど有害重金属顔料は含んでいません。各種金属素材に付着します。高耐食性、各種上塗り塗料が使えます。	住宅部品、鉄鋼部品、計器類、土木建設機械、産業機械、各種電機部品など	5～10分	30分	重ね塗り 常乾～170℃×20分	1～2	ニッペパワーバインドシンナーより選択	－	25～35	20～35	80～140	☆☆☆☆
	ニッペパワーバインドネクスト	1液速乾万能形　特殊変性エポキシ樹脂系下塗り塗料	16kg	ライトグレー(N7.5) ホワイト	1.36±0.05	ニッペパワーバインドの特徴に加え、厚膜塗装が可能で、新たにA6063Sに適用し粉体塗料の下塗り(2コート2ベーク)としても塗装が可能です。	住宅部品、鉄鋼部品、計器類、土木建設機械、産業機械、各種電機部品など	5～20分	30～60分	常乾～180℃×20分	1～2	ニッペパワーバインドシンナーより選択	－	15～25	20～50	70～180	☆☆☆☆ 取得予定
	オルガセレクト30ＮＣ プライマーP-2	ウレタン変性エポキシ樹脂系下塗り塗料	16kg	ホワイト ブラック グレー	1.20±0.05	素地との密着性および防食性にすぐれる。焼付け形アクリル樹脂系塗料の下塗りとして最適で2コート1ベーク塗装が可能です。	金属製品、家電、アルミ建材など	セッティング　3～10分 焼付け条件　150～160℃×20分（被塗物温度×キープ時間）			1	オルガ1000Pシンナーより選択	－	35～40	10～20	44～88	

5) フタル酸樹脂系塗料

区分	商品名	品種（規格）	容量	色彩	密度(23℃)	特徴	主な用途	乾燥時間(23℃) 指触	乾燥時間(23℃) 硬化	乾燥時間(23℃) 塗り重ね可能時間	塗り回数	適用希釈剤	希釈剤 はけ(%)	希釈剤 スプレー(%)	標準膜厚(μm/回)	理論塗付量(g/m²)	ホルムアルデヒド放散等級
上塗り	ユニパックネオ 標準	中油性フタル酸樹脂系上塗り塗料（常乾形）	16kg 4kg	各色	1.15±0.05	フタル酸樹脂塗料の標準品です。肉持ちがよく、吸い込みが少なく、各種下地の上に塗装可能です。	建設用仮設機材、プレハブ鉄骨、ドラム缶、ボンベ	30分	5時間	16時間以上	1～2	ユニパックシンナーより選択	0～5	20～25	25～30	60～80	
	ユニパックネオ 速乾	短油性フタル酸樹脂系上塗り塗料（常乾形）	16kg 4kg	各色	1.15±0.05	速乾性のため塗装後2～3時間（20℃）で取り扱い可能です。鉄素地への付着性にすぐれています。湿乾燥性が良好です。（0℃での取り扱い可能時間：2～3時間）	土木建設機械、重電機器、建設内外装	5～10分	3時間	16時間以上	1	ユニパックシンナーより選択	（不適）	28～35	25～30	60～80	
	ユニパックネオ 超速乾	アクリル変性フタル酸樹脂系上塗り塗料（常乾形）	16kg 4kg	各色	1.17±0.05	超速乾性 リコートフリーです。 1日2回塗り分け塗装が可能です。	土木建設機械、変圧器、配電盤	3～5分	1時間	フリー	2	ユニパックシンナーより選択	（不適）	30～35	25～30	60～80	

（重金属削減塗料／RoHS指令、ELV指令対応）＊有害重金属量分析検査

主な用途	乾燥時間(23℃) 指触	乾燥時間(23℃) 硬化	乾燥時間(23℃) 塗り重ね可能時間	塗り回数	適用希釈剤	希釈剤 はけ(%)	希釈剤 スプレー(%)	標準膜厚(μm/回)	理論塗付量(g/m²)	ホルムアルデヒド放散等級
配電盤、医療機器、金属製品	セッティング10分以上 焼付け条件　110～160℃×20分（被塗物温度×キープ時間）			1～2	オルガセレクトシンナーより選択	－	8～18	20～80	66～264	
住宅部品、鉄鋼部品、計器類、土木建設機械、産業機械、各種電機部品など	5～10分	30分	重ね塗り 常乾～170℃×20分	1～2	ニッペパワーバインドシンナーより選択	－	25～35	20～35	80～140	☆☆☆☆
住宅部品、鉄鋼部品、計器類、土木建設機械、産業機械、各種電機部品など	5～20分	30～60分	常乾～180℃×20分	1～2	ニッペパワーバインドシンナーより選択	－	15～25	20～50	70～180	☆☆☆☆ 取得予定
産業機械、一般機械など	10分	30分	自然乾燥 1日～3ヶ月	1～2	ユニパックシンナーより選択	0～10	20～25	30～40	73～98	☆☆☆☆
鋼製家具、電機、金属製品	セッティング5～10分 焼付け条件　110℃×10分（被塗物温度×キープ時間）			1～2	オルガセレクトシンナーより選択	－	20～30	20～30	54～81	
建設用仮設機材、プレハブ鉄骨、ドラム缶、ボンベ	30分	5時間	16時間以上	1～2	ユニパックシンナーより選択	0～5	20～25	25～30	60～80	
土木建設機械、重電機器、建設内外装	5～10分	3時間	16時間以上	1	ユニパックシンナーより選択	（不適）	28～35	25～30	60～80	
土木建設機械、変圧器、配電盤	3～5分	1時間	フリー	2	ユニパックシンナーより選択	（不適）	30～35	25～30	60～80	
産業機械、一般機械、大型トラック、バス	15～20分	4時間	取り扱い可能 常乾4時間または80℃×30分	1～2	ユニポンシンナーより選択	（不適）	20～35	30～40	62～82	
電機、金属製品	セッティング　5～10分 焼付け条件　160℃×20分（被塗物温度×キープ時間）			1～2	ニッペシンナーより選択	－	25～35	25～35	70～98	
鋼製家具、電機、機械、金属製品	セッティング5～10分 焼付け条件　130℃×10分（被塗物温度×キープ時間）			1～2	オルガセレクトシンナーより選択	－	20～30	20～30	54～81	
配電機器、農業機械（厚膜形）	セッティング5～10分 焼付け条件　110℃×15分（被塗物温度×キープ時間）			1～2	オルガセレクトシンナーより選択	－	20～30	20～80	50～200	
鋼製家具、電機、機械、金属製品	セッティング5～10分 焼付け条件　130℃×15分（被塗物温度×キープ時間）			1～2	オルガセレクトシンナーより選択	－	20～30	20～30	54～81	
電機、金属製品	セッティング　5～10分 焼付け条件　160℃×20分（被塗物温度×キープ時間）			1～2	ニッペシンナーより選択	－	25～35	25～35	70～98	
電機、金属製品ほか	セッティング　5～10分 焼付け条件　140℃×20分（被塗物温度×キープ時間）			1～2	ニッペシンナーより選択	－	32～42	25～35	70～98	
配電盤、医療機器、金属製品	セッティング　10分以上 焼付け条件　110～160℃×20分（被塗物温度×キープ時間）			1～2	オルガセレクトシンナーより選択	－	8～18	20～80	66～264	
住宅部品、鉄鋼部品、計器類、土木建設機械、産業機械、各種電機部品など	5～10分	30分	重ね塗り 常乾～170℃×20分	1～2	ニッペパワーバインドシンナーより選択	－	25～35	20～35	80～140	☆☆☆☆
住宅部品、鉄鋼部品、計器類、土木建設機械、産業機械、各種電機部品など	5～20分	30～60分	常乾～180℃×20分	1～2	ニッペパワーバインドシンナーより選択	－	15～25	20～50	70～180	☆☆☆☆ 取得予定
金属製品、家電、アルミ建材など	セッティング　3～10分 焼付け条件　150～160℃×20分（被塗物温度×キープ時間）			1	オルガ1000Pシンナーより選択	－	35～40	10～20	44～88	
建設用仮設機材、プレハブ鉄骨、ドラム缶、ボンベ	30分	5時間	16時間以上	1～2	ユニパックシンナーより選択	0～5	20～25	25～30	60～80	
土木建設機械、重電機器、建設内外装	5～10分	3時間	16時間以上	1	ユニパックシンナーより選択	（不適）	28～35	25～30	60～80	
土木建設機械、変圧器、配電盤	3～5分	1時間	フリー	2	ユニパックシンナーより選択	（不適）	30～35	25～30	60～80	

★(注) 製品安全に関する詳細内容については、製品安全データシート(MSDS)をご参照ください。

★調色品(または多色品)の密度は、原則として白の数値を記載しております。

6） 常乾下塗り塗料

区分	商品名	品種（規格）	容量	色彩	密度(23℃)	特徴	主な用途	乾燥時間(23℃) 指触	硬化	塗り重ね可能時間	塗り回数	適用希釈剤	はけ(%)	スプレー(%)	標準膜厚(μm/回)	理論塗付量(g/m²)	ホルムアルデヒド放散等級
下塗り	ユニグランド Eスマイル	エポキシ変性樹脂系下塗り塗料	18kg	グレー 赤さび ホワイト	1.31±0.05	速乾性です。ノンサンディングで上塗りが可能。耐上塗り性が良い。低公害性。	産業機械、一般機械など	10分	30分	自然乾燥 1日～3ヶ月	1～2	ユニパック シンナーより選択	0～10	20～25	30～40	73～98	☆☆☆☆
下塗り	ニッペパワーバインド	1液速乾万能形　特殊変性エポキシ樹脂系下塗り塗料	16kg 4kg	ライトグレー(N7.5) ホワイト ブラック	1.32±0.05	鉛・クロムなど有害重金属顔料は含んでいません。各種金属素材に付着します。高耐食性、各種上塗り塗料が使えます。	住宅部品、鉄鋼部品、計器類、土木建設機械、産業機械、各種電機部品など	5～10分	30分	重ね塗り 常乾～170℃×20分	1～2	ニッペパワー バインドシンナーより選択	—	25～35	20～35	80～140	☆☆☆☆
下塗り	ニッペパワーバインドネクスト	1液速乾万能形　特殊変性エポキシ樹脂系下塗り塗料	16kg	ライトグレー(N7.5) ホワイト	1.36±0.05	ニッペパワーバインドの特徴に加え、厚膜塗装が可能で、新たにA6063Sに適用し粉体塗料の下塗り(2コート2ベーク)としても塗装が可能です。	住宅部品、鉄鋼部品、計器類、土木建設機械、産業機械、各種電機部品など	5～20分	30～60分	常乾～180℃×20分	1～2	ニッペパワー バインドシンナーより選択	—	15～25	20～50	70～180	☆☆☆☆ 取得予定
下塗り	ニッペパワーバインド刷毛用	1液速乾万能形　特殊変性エポキシ樹脂系下塗り塗料	16kg 4kg	ライトグレー(N7.5)	1.32±0.05	鉛・クロムなど有害重金属顔料は含んでいません。各種金属素材に付着します。高耐食性、各種上塗り塗料が使えます。	住宅部品、鉄鋼部品、計器類、土木建設機械、産業機械、各種電機部品など	5～10分	30分	重ね塗り 常乾～170℃×20分	1～2	ニッペパワー バインド刷毛塗り用シンナー	0～5	—	20～35	80～140	☆☆☆☆
下塗り	ヘルゴンCP速乾型	変性アルキド樹脂系下塗り塗料	20kg	ホワイト グレー ライトグレー 赤さび	1.57±0.05(グレー)	速乾形で乾燥性にすぐれています。すぐれた防錆力があります。JIS K5629酸カルシウムさび止めペイントの規格に合格した塗料です。ホルムアルデヒド放散区分F☆☆☆☆（日塗工登録No.2220）	鋼製サッシ、鋼製ドア、シャッター	5分	45～40分	気温10℃以上 半日以上 気温10℃以下 1日以上	1	ユニパック シンナーより選択	0～10	15～20(エアレス)	25～40	90～140	☆☆☆☆
下塗り	ヘルゴン無鉛速乾型	1液エポキシ変性樹脂下塗り塗料	20kg	グレー	1.36±0.05	低公害性。ホルムアルデヒド放散区分F☆☆☆☆（日塗工登録No.2200）。速乾性、耐上塗り性が良好。	鋼製サッシ、鋼製ドア、シャッター	10分	45～40分	1日～3ヶ月	1	ユニパック シンナーより選択	0～10	20～25(エアスプレー)	30～40	100～130	☆☆☆☆

7） ポリウレタン塗料

区分	商品名	品種（規格）	容量	色彩	密度(23℃)	特徴	主な用途	乾燥時間(23℃) 指触	硬化	塗り重ね可能時間	塗り回数	適用希釈剤	はけ(%)	スプレー(%)	標準膜厚(μm/回)	理論塗付量(g/m²)	ホルムアルデヒド放散等級
上塗り	ユニポン200	アクリルウレタン樹脂系上塗り塗料（2液・常乾形）	16kgセット 4kgセット	各色	塗料液 1.20±0.05(ホワイト)	耐候性にすぐれています。素地への付着性がよく、1コート仕上げが可能です。耐化学薬品性にすぐれています。	重電機器、一般機械、特装車	5～10分	2時間	フリー	1～2	ユニポン シンナーより選択	0～10	20～35	25～30	65～75	
上塗り	ニッペウレトップRX	アクリルウレタン樹脂系上塗り塗料（2液・常乾形）	16kgセット 4kgセット	各色	塗料液 1.38±0.05(ホワイト)	耐候性・耐薬品性にすぐれています。乾燥性と仕上がり外観の良さがバランスされています。トルエン、キシレンの含有量は1％未満でPRTR法届出対象外です（一部のシンナーを除く）。	産業機械、配電盤、重電機、トラック架装車など	5～10分	2～3時間	フリー	1～2	ニッペウレトップRXシンナーより選択	0～10	10～35	25～35	65～90	
上塗り	ニッペウレトップエコ	ポリエステル変性アクリルウレタン樹脂系上塗り塗料（2液・常乾形）	16kgセット 4kgセット	各色	1.03±0.03	ダストなじみ性、仕上がり外観にすぐれています。塗装作業性にすぐれています。耐久性・耐候性・耐薬品性にすぐれています。肉持ち感のある外観が得られます。	産業機械、一般機械、大型トラック、バス	15～20分	4時間以上	取り扱い可能 常乾4時間または80℃×30分	1～2	ユニポン シンナーより選択	（不適）	20～35	30～40	62～82	

8） エポキシ樹脂系塗料

区分	商品名	品種（規格）	容量	色彩	密度(23℃)	特徴	主な用途	乾燥時間(23℃) 指触	硬化	塗り重ね可能時間	塗り回数	適用希釈剤	はけ(%)	スプレー(%)	標準膜厚(μm/回)	理論塗付量(g/m²)	ホルムアルデヒド放散等級
下塗り	ユニエポック30プライマーNC	変性脂肪族ポリアミン／エポキシ樹脂系下塗り塗料（2液・常乾形）	16kgセット 4kgセット	ホワイト グレー	1.50±0.05(グレー)	素地との密着性および防食性にすぐれる。焼付け形アクリル樹脂系塗料の下塗りとして最適で2コート1ベーク塗装が可能です。	工作機械、重電機器	10分	8時間	16時間以上 7日以内	1～2	ユニエポック シンナーより選択	0～10	15～20(エアスプレー)	30～40	129～172	
下塗り	ニッペパワーバインド	1液速乾万能形　特殊変性エポキシ樹脂系下塗り塗料	16kg 4kg	ライトグレー(N7.5) ホワイト ブラック	1.32±0.05	鉛・クロムなど有害重金属顔料は含んでいません。各種金属素材に付着します。高耐食性、各種上塗り塗料が使えます。	住宅部品、鉄鋼部品、計器類、土木建設機械、産業機械、各種電機部品など	5～10分	30分	重ね塗り 常乾～170℃×20分	1～2	ニッペパワー バインドシンナーより選択	—	25～35	20～35	80～140	☆☆☆☆

9） 焼付け形・水性塗料

区分	商品名	品種（規格）	容量	色彩	密度(23℃)	特徴	主な用途	乾燥時間(23℃)	塗り回数	適用希釈剤	スプレー(%)	標準膜厚(μm/回)	理論塗付量(g/m²)	ホルムアルデヒド放散等級
上塗り	オーデエコラインS-100	水性特殊変性ポリエステルメラミン樹脂系（焼付け形）	16kg	各色	1.35±0.05	焼付け形一般溶剤並みの塗膜性能を保持します。消防法上の非危険物で、グリーン基準対応商品です。塗装作業性が良好で、仕上がり外観にすぐれています。	鋼製家具、ドラム缶、一般金属製品	セッティング　10分 焼付け条件　150℃×20分（被塗物温度×キープ時間）	1～2	イオン交換水 または上水	3～10	20～35	70～120	

10） 粉体塗料

区分	商品名	品種（規格）	容量	色彩	密度(23℃)	特徴	主な用途	乾燥時間(23℃)	塗り回数	適用希釈剤	スプレー(%)	標準膜厚(μm/回)	理論塗付量(g/m²)	ホルムアルデヒド放散等級
上塗り	ビリューシア HB1000	エポキシ/ポリエステル系塗料（微粒子粉体塗料）	15kg	各色		均一薄膜化が可能	スチール家具、屋内金属製品	焼付け条件　180℃×15分（被塗物温度×キープ時間）	1			40～50		
上塗り	ビリューシア HB2000	エポキシ/ポリエステル系塗料（微粒子粉体塗料）	15kg	各色		均一薄膜化が可能（低温硬化タイプ）	スチール家具、屋内金属製品	焼付け条件　160℃×15分（被塗物温度×キープ時間）	1			40～50		
上塗り	ビリューシア PL1000	ポリエステル系塗料（微粒子粉体塗料）	15kg	各色		均一薄膜化が可能（標準タイプ）	家電、屋内外金属製品	焼付け条件　180℃×15分（被塗物温度×キープ時間）	1			40～50		
上塗り	ビリューシア PL5100	ポリエステル系塗料（微粒子粉体塗料）	15kg	各色		均一薄膜化が可能（高耐候性タイプ）	屋内外金属製品	焼付け条件　180℃×15分（被塗物温度×キープ時間）	1			40～50		
上塗り	ビリューシア PL7100	ポリエステル系塗料（微粒子粉体塗料）	15kg	各色		均一薄膜化が可能（ヤニ低減タイプ）	屋内外金属製品	焼付け条件　180℃×15分（被塗物温度×キープ時間）	1			40～50		
上塗り	多彩ビリューシア メタフィール	ポリエステル系塗料（ボンディング粉体塗料）	15kg	メタリック		耐候性と耐食性にすぐれたポリエステル粉体塗料をベースとした光輝感意匠塗料です。	金属製品、鋼製家具、住宅機器	焼付け条件　180℃×15分（被塗物温度×キープ時間）	1			50～70		

11） カチオン電着塗料

区分	商品名	品種（規格）	容量	色彩	密度(23℃)	特徴	主な用途	乾燥時間(23℃)	塗り回数	適用希釈剤	スプレー(%)	標準膜厚(μm/回)	理論塗付量(g/m²)	ホルムアルデヒド放散等級
下塗り・上塗り	パワーフロート1200	エポキシ樹脂系カチオン電着塗料	20kg 16kg 200kg	黒 グレー 淡彩色		省エネタイプ、高耐食性 低温焼付タイプ	プレハブ鉄骨、鋳物部品	焼付　140℃×20分	1	イオン交換水		20～25		
下塗り・上塗り	パワーフロート450	変性エポキシ樹脂系カチオン電着塗料	20kg 16kg 200kg	淡彩色		省エネタイプ 光沢調整可能	スチール家具、配電盤、屋内用部品	焼付　150℃×20分	1	イオン交換水		20～25		
下塗り・上塗り	パワーフロート510	エポキシア/クリル樹脂系カチオン電着塗料	20kg 16kg 200kg	淡彩色		省エネタイプ、高耐食性、高耐候性	鋳物部品	焼付　160℃×20分	1	イオン交換水		20～25		
下塗り・上塗り	パワートップUエクセル500	アクリル樹脂系カチオン電着塗料	20kg 16kg 200kg	黒		高耐候性	電機製品（エアコン、自販機）	焼付　160℃×20分	1	イオン交換水		30～35		
下塗り・上塗り	パワーニックス1100	エポキシ樹脂系カチオン電着塗料	20kg 16kg 200kg	黒 グレー		高耐食性	金属製品、鋳物部品	焼付　160℃×20分	1	イオン交換水		20～25		

★（注）製品安全に関する詳細内容については、製品安全データシート（MSDS）をご参照ください。

★調色品（または多色品）の密度は、原則として白の数値を記載しております。

（X） 道路・床用塗料

1） 道路用塗料

区分	商品名	品種（規格）	容量	色彩	密度(g/cm³)(23℃)	特徴	主な用途	乾燥時間(23℃) 指触	乾燥時間(23℃) 硬化	乾燥時間(23℃) 塗り重ね可能時間	塗り回数	適用希釈剤	希釈剤 はけ・ローラー(%)	希釈剤 スプレー(%)	標準膜厚(μm/回)	使用量(kg/m²/回)	ホルムアルデヒド放散等級
	ニッペロードライン1000	路面標示用塗料（JIS K 5665 1種B）	20kg	白 黄(道路標示色)無鉛	1.50（白）	速乾形 常温用トラフィックペイント	一般道路、市街地道路などの区画線、駐停車禁止標示	−	−	4時間以上		ロードラインシンナー	0～5	20%以下	−	0.21～0.25	
	ニッペロードライン2000	〃（　〃　）	14L	白	1.33（白）	ノンブリード、速乾形で耐摩耗性にすぐれる、常温用トラフィックペイント	新設を含むアスファルト舗装道路の区画線や標示、駐車場、工場内の白線	−	−	30分以上		ロードライン2500シンナー	0～10	〃	−	〃	

2） 床用塗料

区分	商品名	品種（規格）	容量	色彩	密度(g/cm³)(23℃)	特徴	主な用途	乾燥時間(23℃) 指触	乾燥時間(23℃) 硬化	乾燥時間(23℃) 塗り重ね可能時間	塗り回数	適用希釈剤	希釈剤 はけ・ローラー(%)	希釈剤 スプレー(%)	標準膜厚(μm/回)	使用量(kg/m²/回)	ホルムアルデヒド放散等級
	ニッペクリンカラーマークガード	屋内床用防汚性オーバーコートクリヤー塗料（1液湿気硬化形）	8kg	無色	0.92	溶剤タイプのエポキシ系、ウレタン系上塗り塗膜の上に使用することで、汚れ防止効果を発揮します。また、タイヤマークを付き難くします。	屋内床用	60分	−	8時間以上	1	無希釈	−	−	−	0.08～0.12	☆☆☆☆
	ニッペクリンカラーAベストつや有	溶剤形特殊アクリル樹脂防塵床用塗料	15kg	標準色	1.18	速乾性で塗装が容易な一般普及経済タイプ	一般工場・倉庫床の防塵用・駐車場・店舗など	−	−	4時間以上	2	ニッペクリンカラーAシンナー	10～20	−	−	0.13～0.17（平滑）	☆☆☆☆
	ニッペクリンカラーAベストつや消	〃	16kg	〃	1.45	上記のつや消しタイプ	〃	−	−	3時間以上	〃	〃	20～30	−	−	0.20～0.24（平滑）	☆☆☆☆
	ニッペクリンカラーWベストつや有	水性特殊アクリル樹脂防塵床用塗料	15kg	〃	1.10	水性で取り扱いが簡単、軽歩行アスファルト面に塗装可能な防塵塗料	通路・駐車場など	−	−	4時間以上	〃	水道水	0～5	−	−	0.15～0.20（平滑）	☆☆☆☆
	ニッペクリンカラーWベストつや消	〃	16kg	〃	1.20	上記のつや消しタイプ	テニスコート・駐車場・廊下・通路・遊歩道など	−	−	3時間以上	〃	〃	〃	−	−	0.20～0.25（平滑）	☆☆☆☆
	ニッペクリンカラーWハードトップ	水性高硬度反応硬化形樹脂防塵床用塗料	15kg	〃	1.15	水性で取り扱いが簡単、速乾性で高硬度の塗膜を形成	一般工場・通路など	−	−	4時間以上	〃	〃	〃	−	−	0.15～0.19（平滑）	☆☆☆☆
	ニッペクリンカラーUベスト	溶剤2液形ポリウレタン樹脂防塵床用塗料	17kgセット	〃	1.18	耐候性、耐薬品性にすぐれた速乾性の高級防塵塗り床材	一般工場・食品工場・倉庫床・屋外施設など	−	−	3時間以上	〃	ニッペクリンカラーUシンナー	3～10	−	−	0.20～0.25（平滑）	☆☆☆☆
	ニッペクリンカラーUファイン	弱溶剤2液形ポリウレタン樹脂防塵床用塗料	15kgセット	〃	1.13	塗料用シンナーで希釈のため臭気がマイルド。耐候性にすぐれ殆どの旧塗膜にプライマーなしで塗装が可能	〃	−	−	4時間以上	〃	塗料用シンナーA	5～15	−	−	0.13～0.17（平滑）	☆☆☆☆
	ニッペクリンカラーEベスト	溶剤2液形エポキシ樹脂防塵床用塗料	17kgセット	〃	1.31	耐摩耗性に富み、耐薬品性、耐久性にすぐれた防塵塗り床材	化学品工場・食品工場・厨房床など	−	−	9時間以上3日以内	〃	ニッペクリンカラーEシンナー	5～10	−	−	0.20～0.25（平滑）	☆☆☆☆
	ニッペクリンカラーEワン	ハイビルド2液形エポキシ樹脂床用塗料	15kgセット	〃	1.34	短毛ローラーにて厚膜に施工でき耐油性、耐磨耗性にすぐれた高耐久品	各種工場床・倉庫床・厨房床など耐久性が求められるコンクリート・モルタル面	−	−	16時間以上3日以内	1～2	無希釈	−	−	−	0.50～0.70	☆☆☆☆
	ニッペクリンカラーE20	厚膜2液形エポキシ樹脂床用塗料	〃	〃	1.38	金ごてにて厚膜に施工し、耐油性、耐薬品性、耐摩耗性にすぐれ重車両通行場所に最適	〃	−	−	10時間以上3日以内	〃	〃	−	−	−	1回目/0.3～0.5 2回目/0.9～1.1（こて）	☆☆☆☆
	ニッペクリンカラーEレジモル	厚膜2液形エポキシ樹脂モルタル床用塗料	〃	−	1.09	耐久性を重視した厚膜レジンモルタル仕上げで耐薬品性、耐摩耗性、耐衝撃性にすぐれる	コンクリート床の下地調整	−	−	16時間以上3日以内	−	〃	−	−	−	10.0～11.0（骨材含む）	☆☆☆☆
	ニッペクリンカラーパワフルプライマー	溶剤2液形エポキシ樹脂床用下塗り塗料	14kgセット 5kgセット	グレー	1.03（混合液）	新設コンクリートモルタル面及びエポキシ系・ウレタン系既存塗膜の塗り替え（顔料配合目止め機能タイプ）	新設コンクリート・モルタル面およびエポキシ系・ウレタン系下地面の塗り替え	−	−	3時間以上24時間以内	1～2	〃	−	−	−	0.15～0.25	☆☆☆☆
	ニッペクリンカラーE20プライマー	床用2液形エポキシ樹脂プライマー	15kgセット	淡黄色	0.90	新設コンクリートモルタル面及びエポキシ系・ウレタン系既存塗膜の塗り替え（クリヤー含浸タイプ）	〃	−	−	4時間以上3日以内	〃	〃	−	−	−	〃	☆☆☆☆
	ニッペクリンカラーWカチオンプライマー	水性カチオン形コンクリート床用下塗り	〃	乳白色	1.05	新設コンクリートモルタル面及びエポキシ系・ウレタン系・アクリル系・水性系既存塗膜の塗り替え	上塗りが水性の場合のプライマー	−	−	4時間以上	〃	〃	−	−	−	〃	☆☆☆☆
	ニッペクリンカラー油面プライマー	溶剤湿気硬化形ウレタン樹脂	10kg(フィラー別)	茶褐色	1.18	油が付着しているコンクリート・モルタル面用（セメントフィラーと混合して使用）	油が浸透しているコンクリート面	−	−	3時間以上12時間以内	1	〃	−	−	−	0.35～0.45（骨材含む）	☆☆☆☆
	ニッペクリンカラー塗替プライマー	溶剤2液形エポキシ樹脂	夏用15kgセット 冬用16kgセット	〃	1.41（夏用） 1.38（冬用）	アクリル樹脂系下地で各種床塗料に塗り替える場合専用	下地がアクリル樹脂系の時に使用する塗替用プライマー	−	−	16時間以上7日以内	〃	〃	−	−	−	0.08～0.12	☆☆☆☆

★(注) 製品安全に関する詳細内容については、製品安全データシート(MSDS)をご参照ください。

★調色品(または多色品)の密度は、原則として白の数値を記載しております。

(XI) 表面処理剤:用途別主要製品一覧表

用途	脱脂剤	脱錆剤	表面調整剤	皮膜化成剤	後処理剤	その他
自動車ボディーパーツ	サーフクリーナー SD系 EC系	サーフデラスト 171系 371系	サーフファイン 5N系 7系 GL1	サーフダイン DP4000系 SD2000系 SD6000系 SD2500系 SP2500系 SD5000系 SP2600系 サーフテックス 210B系	サーフライト 70A	サーフベスト1000 NPシーラー
カラー鋼板及び亜鉛メッキ建材	サーフクリーナー 75系 155		サーフファイン 5N系 NPコンディショナー 200 700	サーフダイン ZS9100 サーフコート EC2000系 6000系		
アルミニウム	サーフクリーナー 53NF系 EC系 322系 420系	サーフクリーナー 355A		アルサーフ 301系 501系 315 375 320	サーフコート 1000N系	サーフアルコート
飲料缶	サーフクリーナー 124 NHC260 EC370系			アルサーフ 401／45 404 450		サーフベスト X404
塑性加工	サーフクリーナー 53NF系		サーフファイン 5N系	サーフドロウ 10系 NPコート DR系 サーフリューベ C291		NPシーラー
一般金属製品	サーフクリーナー 53NF系 EC系 75系 SE系 CS系 SD系	サーフデラスト 171系 371系 624系	サーフファイン 5N系 7系 GL1	サーフダインEC系 セレクト系 CS系 サーフテックス SE系 6000系 サーフプレップ 301系	サーフライト 70A	
防錆耐摩耗	サーフクリーナー 53NF系			サーフタイト 112		
亜鉛メッキ一次防錆剤 (非Cr系, 水溶性)				サーフコート 6000系		

42

★(注) 製品安全に関する詳細内容については、
製品安全データシート(MSDS)をご参照ください。

(XII) 家庭用塗料 ニッペホームペイント

品名	容量	特徴	用途	溶剤
いつも住環境をフレッシュに 水性フレッシュワイド	14L,7L,3.2L 1.6L,0.7L,0.2L	・内外の多用途に、誰でも安心して使える水性塗料。 ・特殊樹脂の採用により緻密な塗膜を作り、表面についた塗膜の汚れなどを水ぶきでリフレッシュできる。	・屋内、外の壁、木部、鉄部コンクリート・モルタル壁・天井・台所・浴室に	
水性つやあり多用途塗料 水性エコエバー	14L,7L,3.2L 1.6L,0.7L,0.2L	・耐久性・耐候性・密着性にすぐれた水性つやありシリコンアクリル塗料です。 ・環境にやさしい低VOC塗料です。 ・酸性雨・酸性雪・紫外線・排気ガス・塩害に強く、汚れにくい塗膜です。	・屋内外木部・鉄部・コンクリートなどの塗装、塗り替えに。トタン・瓦・プラスチック面・室内の壁など。	
室内環境配慮型塗料 水性エコファミリー	3.2L,1.6L,0.7L	・VOC（揮発性有機化合物）付有量0.1%以下なので、地球環境にやさしい室内塗料。	・室内部のビニールかべ紙、コンクリート・モルタル	
多用途油性塗料 鉄部・建物・トタン用	1/12L,0.2L 0.7L,1.6L 3.2L	・塩害・酸性雨・排気ガス・紫外線からしっかりガード。 ・高性能アクリル樹脂の採用で、さびの発生を抑え、初期のつやを長時間保ちます。	・門扉、フェンス、シャッター、ガレージなどの鉄部	ペイントうすめ液
高い密着性。プロ級の仕上がり 油性ウレタントップ	7L,1.6L 0.7L,0.2L	・耐候性・耐久性・耐水性・すぐれた高性能な塗膜です。 ・密着性にすぐれているので、アルミにも塗れます。	・門扉、手すり、シャッターなど鉄製品。トタン屋根、金属製のひさしなど、サッシ、バルコニーなどのアルミ建材。	ペイントうすめ液
鉄部・木部に 建物用プラス	1.6L,0.7L,0.2L	・タレずに塗れる建物用高級油性塗料。 ・強力さび止め剤入り。	・木部、鉄部用 ・門扉、ベランダ、外板、フェンス、物置など	ペイントうすめ液
さび止め上塗り兼用 カラーさび止め	0.2L,0.7L,16L	・乾燥がきわめて速い上塗り兼用のさび止め塗料です。 ・防錆力にすぐれ、耐候性抜群です。	・門扉、手すり、シャッター、フェンス ・鉄柱、階段などの鉄部、鉄製品	ペイントうすめ液
速乾さび止め	7L,2L,0.7L 0.25L	・さび止め効果の強い合成樹脂顔料を主成分とし、すぐれたさび止め効果を発揮します。	・鉄骨、鋼材、鉄製の門、垣根、手すり	ペイントうすめ液
2時間で上塗りができる 超速乾さび止め	7L,3.2L,1.6L 0.7L,0.2L	・2時間後に上塗りができる超速乾タイプのさび止め塗料です。 ・油性塗料・水性塗料などの上塗りに対して、すぐれた密着性を発揮します。	・門扉・手すり・シャッター・トタン・鉄骨・鉄柵・物置などの鉄部、鉄製品に	ペイントうすめ液
さび止め効果2倍長持ち(当社比) 水性速乾さび止め	1.6L,3.2L 0.7L,0.2L	・特殊エポキシ樹脂により、さび止め効果と密着力を発揮します。	・シャッター・門扉などの鉄部・アルミの下地用	
上塗り塗装をきれいに塗りやすく! ニュー油性速乾さび止め	4kg,2kg 1kg,250g	・さび止め効果がよく、素材や上塗りとの付着性にすぐれています。	・フェンス・門扉などの鉄製品の下地用	ペイントうすめ液
水性エポキシさび止め	0.2L,0.7L 1.6L,7L	・特殊エポキシ樹脂により素地との密着性にすぐれ、強力な防錆力を発揮します。 ・水性で臭いもなく、安全性が高いので大変使い易い塗料です。	・手すり・門扉・フェンス・シャッター・トタン・鉄骨・鉄柵・物置など鉄部、鉄製品	
高級トタン屋根用塗料 油性シリコントタン屋根用	14kg,7kg	・強靭な塗膜が、風雨・積雪・滑雪・塩害など、厳しい自然環境からトタンを守ります。	・屋根・とい・下見板・ひさしなどのカラートタン・トタン板の塗り替えに。	シリコントタン屋根専用うすめ液
ニュートタン屋根用	14L,7L 2L,0.7L	・日光、風雨に強い。 ・つやがよく、色あざやかで仕上がりが美しい。	・カラートタンの塗り替え ・屋内・外の木部、金属	ペイントうすめ液
水性トタン屋根用UV	14L,7L,2L	・塗りやすい水性タイプ。 ・すばやい乾きで、つやのある仕上がり。 ・強力さび止め剤配合で耐久性抜群。	・カラートタンの塗り替え ・屋内外の木部、鉄部	
アクリルトタン屋根用	14L,7L,2L	・さびに強く、色つや長持ち。 ・つやのある美しい仕上がり。	・屋根、とい、下見板、ひさしなどのカラートタンに	ペイントうすめ液
塗りやすく、サビに強い トタンつやありペイント	2kg,7kg,14kg	・耐候性、密着性、さび止め効果にすぐれ、トタン屋根を保護します。 ・初めての方にも塗りやすく、ツヤのある美しい塗膜の仕上がりになります。	・屋根・とい・下見板・ひさしなどのカラートタン・トタン板の塗り替えに最適です。	ペイントうすめ液
防錆力にすぐれ下地をしっかり守る トタン専用さび止め塗料	1.6kg,3.2kg 6.4kg	・さび止め効果がよく、素材や上塗りとの付着性にすぐれています。	・鉄骨、鋼材、フェンス、門扉、手すりなど、錆びやすい鉄部の下塗りに最適です。	ペイントうすめ液
水性シリコントタン・ベスト瓦用	14kg,7kg	・赤外線を反射し、トタン・かわら屋根の表面温度上昇を抑えます。	・カラートタン・トタン板 ・各種ベスト瓦・スレート瓦・セメント瓦	
水性シリコントタン・ベスト瓦用 遮熱バインダーホワイト	5kg,2.5kg	・上塗りと透過した赤外線を反射することにより遮熱性能がUPします。	・カラートタン・トタン板の下塗り ・各種ベスト瓦、スレート瓦、セメント瓦の中塗り	
強い日ざしや風雨から屋根を保護する 水性セメント屋根かわら用	3kg,7kg,14kg	・防かび剤を配合していますので長時間かびの発生を防ぎます。	・セメント瓦・各種スレート瓦・各種新生瓦（コロニアル・ベスト瓦）の塗り替え、リフォームに最適です。	
水性シリコンベスト瓦用	14L,7L	・シリコンと紫外線吸収剤・光安定剤のダブル効果で、塩害・酸性雨・紫外線等の厳しい環境に耐え、長期間屋根を保護します。	・各種ベスト瓦や各種スレート・セメント瓦などの窯業系屋根材	
塩害・紫外線・酸性雨に強い 水性シリコン外かべ用	16kg,8kg,2kg	・耐汚染性・耐久性にすぐれた水性シリコンアクリル系の高級塗料です。 ・強力防藻剤・防かび剤の配合により、屋外かべのコケ、藻、かびの発生を防ぎます。	・各種サイディングボード・コンクリート・スレート・モルタルなど、外まわりの壁や塀に	
弾性ブロック外かべ用S	16kg,8kg	・ソフトタッチの凹凸仕上げでひび割れしにくく、防水効果が高い。 ・塗りやすい水性タイプ。	・ブロック、モルタル、コンクリートなどの外壁に	
水性しっくい風かべ塗料	8kg,4kg	・砂骨ローラーで配り塗りし、コテやヘラ・ブラシなどを用いて模様づけして、塗り壁の風合いを自由に演出できます。	・リシンかべ、コンクリート、モルタル、ブロックなどの外壁に ・ビニールかべ紙・ボード下地などの室内かべに	
太陽熱高反射（遮熱）塗料 水性ベランダ・屋上床用防水塗料	3kg,7kg,14kg	・一液性の反応硬化形水性塗料で、商品の取り扱いが簡単です。 ・乾燥塗膜は弾性に富み伸びがあるので塗膜の割れ・水の浸入を防ぎます。 ・砂骨剤が入っているので塗装塗膜は細かな凹凸状に仕上がり、みばえがよく、歩行時のスリップ事故を軽減します。	・コンクリート陸屋根の簡易防水、防じん、美装	
水性防水塗料専用下塗り剤 遮熱性能下塗りシーラー	1L,2L,4L	・コンクリート、モルタルなどの素地面との付着性にすぐれています。 ・耐水、耐アルカリ性が良く、劣化しにくく、耐久性にすぐれています。	・水性防水塗料の下塗り用	
コンクリートの保護・美化に 水性コンクリートカラー	7L,2L,0.7L	・水性で塗り易く、厚塗りができる。 ・優雅なつや消し仕上げで、しかも防水・防塵効果がある。	・ベランダ、駐車場、路面など、コンクリート床やアスファルト面	

★(注) 製品安全に関する詳細内容については、
製品安全データシート(MSDS)をご参照ください。

43

品名	容量	特徴	用途	溶剤
ラッカーハケ塗り用	1/4L,1/12L	・乾きが速く、色・つやがよい。	・日曜大工工作品 家具、電気、ガス器具、自転車などの小物補修に	ラッカーうすめ液
エナメル	1/12L	・美しいしっとりとした光沢、あざやかな色彩。 ・水・油・熱に強く、耐久性がよい。	・日曜大工工作品 家具、電気、ガス器具、自転車などの小物補修に	ペイントうすめ液
ホビーカラー水性エナメル塗料	35ml	・外箱のプラスチックケースに塗料を移してご使用できます。	・木、紙、紙粘土、鉄、セメント、プラスチックなど（PE・PP除く）	
ウッディガード	14L,4L 1.6L,0.7L,0.2L	・すぐれた防虫、防腐、防かび効果。 ・すぐれた撥水性と通気性。 ・木目くっきり、あざやか。	・ウッドデッキ、ベランダ、ポーチ羽目板 ・テーブル、ベンチなど ・プランコ、スベリ台など屋外木製品	ペイントうすめ液
油性を超える浸透力！ 水性ウッディガード	7L,3.2L 1.6L,0.7L,0.2L	・マイクロ粒子浸透型の新しい水性木部保護塗料です。 ・木材に浸透して内部から木の腐食を防ぎます。	・ログハウス、ウッドデッキ、ラティス（木製フェンス）、ぬれ縁、門扉、板塀など屋外の木部・木製品	
ヒノキチオール配合 水性木部用ステインカラー	7L,3.2L 1.6L,0.7L,0.2L	・水性タイプで塗りやすく屋内外の木部に塗装できます。 ・木目がきれいに見える透明着色ステイン仕上げです。	・ラティス（木製フェンス）、トレリス、ウッドデッキ、プランターなどのガーデン用木製品や屋内の花台、窓枠、ラックなどの屋内外木部	
初心者にも塗りやすい 水性ガーデン用ステイン	3.2L,1.6L,0.7L	・低臭タイプの水性塗料なので、初めての方にも手軽に塗装できる。	・ラティス、ウッドデッキなどガーデン用木製品など、屋内外木部・木製品	
浸透性の高い 油性デッキ＆ラティス用	14L,7L,3.2L 1.6L,0.7L	・木材の防虫・防腐・防かび効果にすぐれ、強力はっ水効果により木材を長期間保護。	・ラティス、ウッドデッキ、ガーデンファニチャーなどガーデン用木製品やぬれ縁・羽目板など屋外の木部	ペイントうすめ液
ガーデン・コスメカラーのススメ ローズガーデンカラーズ	0.8L,0.2L	・ガーデンの花や緑に調和し、コーディネートしやすいカラー。 ・エナメルタイプは、落ち着いたシルク調の微光沢で、ハケ目が目立たず美しく上がります。 ・ステインタイプは、木目が見える着色半透明仕上げです。	・屋内外の木部・木製品・鉄部などに（鉄部は、エナメルタイプのみ）	
木目を活かす浸透タイプ塗料 水性木部保護塗料	3L,1.6L,0.7L	・木目を生かした半透明仕上げができ、紫外線吸収剤（UVカット）により、色アセ、劣化を防止します。	・ラティス・ウッドデッキ・ガーデンファンチャー・ぬれ縁・羽目板	
木目を生かす防虫・防腐塗料 油性木部保護塗料	0.7L,1.6L, 3L,14L	・ウッドデッキ・ガーデン木製家具類、ログハウスの外装部・木製外壁材、屋外木製窓枠・木製フェンス、屋外の木製遊具・ぬれ縁、羽目板、雨戸、門扉など。	・ウッドデッキ・ガーデン木製家具類、ログハウスの外装部・木製外壁材、屋外木製窓枠・木製フェンス、屋外の木製遊具・ぬれ縁、羽目板、雨戸、門扉など	
木部外部用ニス	2L,0.7L 0.25L	・屋外木部に塗って耐水性・耐久性のあるすぐれた膜をつくる。 ・透明でつやのある、肉持ちのすぐれた膜をつくる。	・玄関の扉、ガラス戸、雨戸、窓枠、下見板のつや出し仕上げ	ペイントうすめ液
油性系木材着色剤 オイルステイン	4L,1L,300ml	・木部によくしみこみ、着色性にすぐれている。 ・非常に塗りやすく、ムラができない。	・木材着色用	ペイントうすめ液
着色ニス	300ml	・木目の美しさを失わず、着色とつや出し仕上げが一度にできる。	・日曜大工工作品、家具、扉、板など	ペイントうすめ液
水性ニス	300ml	・木目の美しさを失わず、着色とつや出し仕上げが一度にできる。 ・シンナー不要。		
ニッペ純ペイントマーカー	35g,8g	・耐候性、耐水性抜群の屋外用ペイントマーカー。	・車のちょっとした補修に ・看板、インテリアなどのイラスト、文字書き	不要
木部用マーカー （大型）	30g	・木目を生かす美しい色彩のオイルステインマーカーです。	・木部の補修、工作、ホビー用	不要
ニッペだけのソフトな霧 スプレーラッカー	400ml	・スプレーオン社の特許ノズル使用。 ・乾きが速く、色・つやがよい。 ・霧がこまかくやわらかで美しく塗れる。	・自転車・三輪車等の乗り物、冷蔵庫・扇風機などの電化製品	不要
手軽さいちばん、豊富な塗料 ニューワイドスプレー	300ml	・内外の多用途に初めての方にでも安心して使える。 ・霧がこまかく、流れやたれのない美しい仕上がり。 ・いやなにおいがなく室内でも使える。	・屋内外の木部、鉄部、プラスチック、コンクリート、浴室、かべ、日曜大工、マーキングなど	不要
水性スプレーEXE	300ml	・タレにくく、なめらかな仕上がりです。 ・乾燥後は日光や雨に強い塗膜になります。	・鉄・木・コンクリート・プラスチック（一部を除く）など	不要
（ノンキシレン）純アクリルスプレー	300ml,400ml	・シックハウス症候群の一原因とされるトルエン、キシレン、ホルムアルデヒドや有害な鉛化合物は含まれておりません。	・鉄部、木部、コンクリート、ブロック、モルタル、硬質塩ビ、アクリル、ABS樹脂のプラスチックに	不要
アクリルラッカースプレーTRY	300ml	・高光沢で乾燥が速く、乾くと日光や雨に強い塗膜になります。 ・有害な鉛化合物、トルエンは原料として配合しておりません。	・日曜大工、工作品、シャッター自転車、ガーデニング用品などの鉄部・木部やマーキングに（床はのぞく）	不要
浴室用塗料スプレー	400ml	・使いやすい上向きノズル使用。 ・強力かび止め剤入り。	・浴室・台所の天井やかべに	不要
鉄部・トタン屋根用スプレー	400ml	・耐久性にすぐれ、長期間色あせしません。 ・逆さにしても吹きつけできる特殊ノズル使用。	・手すり・門扉などの鉄部に	不要
アルミカラースプレー	300ml	・アルミ素材への密着力抜群。	・サッシ、手すり、門扉、フェンス、バルコニー、カーペットなどのアルミ素材の塗替	不要
ジンクスプレー	420ml	・スプレータイプのジンクリッチペイントで取り扱いが簡単です。 ・高純度の亜鉛末（ジンク）を高濃度に配合していますので、すぐれた防錆力を発揮します。	・鉄骨、タンク、鉄管、門扉、フェンス、産業機械など。 ・亜鉛メッキ、亜鉛処理鋼板の溶接箇所、キズ、切り口の補修塗装に	不要
透明着色スプレー （ポリウレタン）	300ml	・木目を生かすウレタンの最高級木部用塗料。 ・速乾性で耐水性・耐油性・耐摩耗性が強い。	・机・扉・調度家具・工作品などの木部	不要
水溶性 つや出しニススプレー	200ml	・水彩絵の具やポスターカラーの上に塗っても色がにじまない。 ・乾きが速く、透明な美しいつや。	・工作・ホビー用	不要

★(注) 製品安全に関する詳細内容については、
製品安全データシート(MSDS)をご参照ください。

品名	容量	特徴	用途	溶剤
木目が生きる ガーデン木部用スプレー	300ml	・木材に深く浸透し、はっ水性、耐水性にすぐれているので木材を長期間保護。 ・天然ヒバ油配合で防虫・防腐・防かび効果。	・ラティス、トレリス、プランター、ぬれ縁などの屋外の未塗装木部・木製品	不要
ホームクリーナー	420ml	・ひと吹きスカッと汚れを落すエアゾール式洗剤。	・換気扇、ガスレンジの油汚れ落とし	—
かび止めスプレー	300ml	・かび止め効果が高く無色透明の仕上がり。	・浴室、台所、押し入れなどのかび防止に！	—
住宅用防水スプレー	300ml	・スプレーするだけでコンクリート、モルタル、ブロックなど建物の外壁の防水、防汚効果がある。	・モルタル、コンクリートの雨もり、水のしみこみ	—
さびチェンジ	160ml	・さびに直接塗るだけでさびの再発を防ぐ。 ・さびとり不要のさび変換剤。	・門扉、フェンス、鉄骨、カーポートなどの鉄製品のさびに	—
水性・油性塗料の廃棄処理用 ペイント固化剤	40g	・残った塗料を固めて捨てることができます。	・残った家庭用塗料の廃棄処理用	—
ワイドファミリーシリーズ 水性グロス	3.2L,1.6L 0.8L,0.2L	・水性つやあり多用途塗料。 ・低臭でタレにくく、1回塗り仕上げの扱いやすい塗料です。	・屋内外木部・鉄部・コンクリート、トタン、カラーベストなど幅広い用途に	
ワイドファミリーシリーズ 水性セミグロス	3.2L,1.6L 0.8L,0.2L	・水性半つや多用途塗料。 ・インテリアにもエクステリアにも、いろいろな用途にマッチするカラー。	・屋内外木部・鉄部・コンクリートなど多用途	
ワイドファミリーシリーズ 水性ノングロス	3.2L,1.6L 0.8L	・水性つやなし室内塗料。 ・ビニールかべ紙の上から直接塗れるので、インテリアのリフォームに最適です。	・室内のビニールかべ紙、コンクリートなど壁や天井に	
ワイドファミリーシリーズ 油性グロス	3.2L,1.6L 0.8L,0.2L	・油性つやあり多用途塗料。 ・酸性雨・酸性雪・紫外線・排気ガス・塩害に強く、建物をしっかりガードします。	・エクステリアの鉄部、木部、トタン、アルミ製品に	ペイントうすめ液
ワイドファミリーシリーズ 水性ウッドステイン	3.2L,1.6L 0.8L,0.2L	・水性屋外用木部保護塗料。 ・木目がくっきりとキレイに見える着色（ステイン）半透明仕上げです。	・ログハウス・ウッドデッキ・ラティス・トレリス・パーゴラ・ガーデンファニチャーなど屋外の木部・木製品	
ワイドファミリーシリーズ 油性ウッドステイン	3.2L 1.6L,0.8L	・油性屋外用木部保護塗料。 ・木部に深く浸透して内部から木の腐食を防ぎ、防蟻（アリ）・防虫・防腐・防かび・防藻効果を発揮します。	・ログハウス・ウッドデッキ・ラティス・トレリス・パーゴラ・ガーデンファニチャーなど屋外の木部・木製品	ペイントうすめ液
特殊アクリル樹脂下塗り材 油性密着強化下塗りシーラー	1L,3.2L 7L,14L	・反応硬化形特殊アクリル樹脂を主体としたシーラーです。 ・浸透性にすぐれ、下地に対して「カチオン効果」で強固に密着します。 ・劣化しモロくなったセメント系の素地おさえにすぐれています。	・コンクリート・モルタルの床、外壁、各種ベスト瓦（コロニアル・カラーベストなど）、セメント瓦、スレート瓦、ブロックなどの下地補強に。	ペイントうすめ液
窓ガラス用遮熱コート剤	2㎡用 塗装セット	・熱を発生させる原因となる赤外線を吸着する特殊顔料を配合していますので、室内へ侵入する赤外線量を50%以上カットします。	・住宅の屋外ガラス窓用（透明板ガラス、くもりガラスの平らな面）	—

(Ⅻ)　その他塗装関連商品

商　品　名	特　　徴	備　　考
nax NEW CAREZZA（カレッツァ）	作業性の向上と安全衛生環境に貢献する新しい自動車塗装ブース。（熱風循環方式）	自動車の全塗装及び補修塗装
nax シナジースケール	音叉振動式計量調色機械秤量6000g	
nax アジテーターカバーN	撹拌機付蓋	
nax フォーミュラー	各新車メーカーの塗色配合を収録	
nax パワーミキシングN92・N60	中小缶入り塗料原色のミキシング装置	自動車補修用

その他当社営業品目として下記品目も扱っております。

■ジグストリッパー　　■表面処理関係諸設備

MEMO