

INDEX (項目別)

1.建築用塗料	
(1) 水性	2
(2) 弱溶剤形	4
(3) 溶剤形	6
2.建築用仕上塗材	
(1) 薄付け仕上塗材	10
(2) 単層弾性塗材	12
(3) 複層仕上塗材	14
(4) 厚付け仕上塗材	18
(5) 軽量骨材仕上塗材	18
(6) マスチック塗材	20
(7) 装飾塗材	20
(8) 特殊塗料	24
3.下塗材(シーラー)	28
4.下地調整塗材(フィラー)／モルタル	32
5.塗床材・床用下地調整材	
(1) 塗床材	34
(2) 床用下地調整材	34
6.屋根用塗料・屋根用下地調整材	
(1) 屋根用塗料	36
(2) 屋根用下地調整材	36
7.屋上塗膜防水材	38
8.鉄部用塗料	38

本資料の取扱いについて

本資料は一般的な製品の概要を示すものです。

詳細につきましては、最寄りの営業所までお問い合わせください。

(特に防火認定の仕様、JIS認証製品の公共工事仕様などにつきましては別途、お問い合わせください。)

1. 主要構成成分：展色材(ビヒクル)の種類を示します。
2. 色 目：各 色一任意の色に調色することが可能です。但し、濃色や彩度の高い色など、表現できない色相もありますので、詳しくはご相談ください。複層仕上塗材では上塗材が色相を決定するため、(各色)と()で表現しています。
標準色一特定の標準色を設定しています。それ以外の色は調色できませんので、予めご了承ください。
シ ロ一使用する原材料の違いにより、同じ「シロ」の表現であっても製品により差を生じます。
3. 艶 の 種 類：同じ艶の表現でも、製品の種類によって艶の程度が若干異なります。
4. 塗 回 数：「1～2」は、下地の種類、塗装方法の違いなどにより、異なることを示しています。
5. 設 定 条 件：重ね塗り時間や所要量(塗付け量)、希釈率などは、気温20℃、相対湿度65%の条件下での値です。
6. 所 要 量：塗装時の飛散などのによるロスを含みます。(一缶当たりの平米数は、二種類以上の荷姿がある場合、多い方を基準としています。)
7. 塗 付 け 量：塗装時のロスを含みません。
8. 希 釈 率：塗装工程により異なる場合があります。複層仕上塗材で「基層塗り」は、下地を隠蔽するための工程であり、「模様塗り」はパターン付けの工程になります。
9. 膜 厚：一般的な条件下での参考数値です。被塗物の形状や塗装条件によって増減することがあります。
10. 危険物の区分：表記のあるものは第4類に区分されます。
11. JISその他分類：「F☆☆☆☆」は国土交通省が規定するホルムアルデヒド放散等級を示し、内装に制限なく使用できることを表しています。

INDEX (商品別)

AP フラット	2	エレガンスストーンサガン	20	水性弾性サーフエポ	32	導電型ミラクフロアー	34
CT下塗	28	カケンセメントフィラー	32	水性弾性セラミシリコン	4	ナックベース	4
EXシーラー	30	カケンフィラー	32	水性弾性セラタイトF	4	ニュートップレスクリーン	12
PCクラックシールド	24	クールタイト	36	水性弾性セラタイトSi	4	ニュートップレスクリーンタイル	12
SFアンダー	32	クールタイトプライマー	36	水性ミラクシーラーエコ	28	ノキフレッシュ	10
SK#1000プライマー	30	クールタイトF	36	水性ファインメタリック	2	ハードクイックUT	40
SK#2000プライマー	30	クールタイトSi	36	水性ヤネフレッシュシリコン	36	バイオタイト#10	24
SKアクリルカラー	6	クールタイトHI	38	水性ヤネフレッシュフッソ	36	バイオタイト#20	24
SKウェットフィラー	34	クールタイトUA	38	セラスカケン	10	バイオタイト#30	24
SKカラークリヤー	6	クールテクトプライマー	30	セラスカケンローラー用	10	バイオタイト#31	24
SKクリヤーシーラー	28	クールテクトF	24	セラタイトF	8	バイオファイン	2
SKクロスフレッシュ	26	クールテクトSi	24	セラタイトFクリヤー	24	ビニタイトプライマー	30
SKサーフエポ	32	グラニースタック	20	セラタイトSi	8	フッソロンエナメル	8
SKシリコンクリヤーW	4	グラニテリアEX	20	セラタイトSiクリヤー	24	フッソロンカラークリヤー	26
SK水性ELコート	2	グラニバステル	20	セラタイトU	8	フッソロンクリヤー	26
SK水性サビガード下塗材	38	グラニバステルローラー用	20	セラタイトUクリヤー	24	ブリーズコート	2
SK水性サビガード上塗材A	40	クリーンSDトップ	26	セラミエレガンス	22	ブリーズファイン	2
SK水性サビガード上塗材Si	40	クリーンエレガントップシリコン	6	セラミガード	4	ベルアート	22
SK水性サビガード上塗材U	40	クリーンエレガントップD	6	セラミクリートF	24	ベルアートIN	22
SK水性弾性シーラー	28	クリーンエレガントップS	8	セラミクリートSi	24	ベルアートSi	22
SK水性ホワイトシーラー	28	クリーンマイルドウレタン	6,40	セラミクリーン	12	マイルドサビガード	38
SK水性ヤニ止めシーラー	28	クリーンマイルドシリコン	6,40	セラミクリーンタイル	12	マイルドシーラー-EPO	38
SKスーパーシーラー	30	クリーンマイルドフッソ	6,40	セラミスマイル	20	マルチファンシーDX	22
SKセラミファイントップ	24	サビフィックス	38	セラミソフトスタック	18	ミクロンカラークリヤー	26
SKセラミフロアー	34	サニードクトマイルド	24	セラミソフトリシン	12	ミクロンガード	26
SKタイルフィラー	32	サニードビルドEX	2	セラミタイトソフト	18	ミラクNTエポ	38
SK調湿ウォール	20	サニードビルドIN	2	セラミタイトタイル主材	14	ミラクガードRP	38
SKトップフィラー	36	シコクRP	10	セラミタイトタイルゆず肌主材	14	ミラクシーラー-EPO	30
SK撥水リシン	12	シボカケン#300	10	セラミタイトペイント	2	ミラクシーラー-ES	30
SKバリヤーコート	34	シボカケン#500撥水	10	セラミタイトリシン	10	ミラクファンダKC-1000	32
SKバリヤプライマー	30	シボカケン#700	10	セラミタウンエコ	4	ミラクファンダKC-2000	32
SKファインメタリック	6	シボカケンDO	10	セラミタウンマイルド	4	ミラクファンダKC-3000	32
SKフレックスロール	12	シボカケンベース	10	セラミフレッシュIN	4	ミラクファンダKC-4000	32
SKマイルドボーセイ	38	シボライトA	18	セラミロール主材	14	ミラクプライマー-SR	26
アンダーサーフDS	32	シボライトBクリヤー	18	ソフトスタック	18	ミラクボーセイM	38
アーキタイトエコ	34	シボライトB調色	18	ソフトリシン	12	ミラクマウント主材	14
アーキトップ#2000	34	シボロール	10	ソフトロール	12	ミラノコロッタ	22
アーキフロアー-AS	34	シボロールM	10	タイルセラクリーン	26	ヤネフレッシュ	36
アーキフロアー-AW	34	シボロック	18	タイルトップ	26	ヤネフレッシュF	36
アーキフロアー-AWG	34	水性アーキシルバー	38	タイルフレッシュ	26	ヤネフレッシュSi	36
アーキフロアー-EH	34	水性アーキフロアーU	34	弾性アンティフリオ主材	16	リリカタイトエナメル	8
アーキフロアー-EH無溶剤	34	水性アーキルーフ	38	弾性ウレタンカラー	8	リリカタイトカラークリヤー	26
アーキフロアー-EH無溶剤ローラー用	34	水性エコファイン	2	弾性カラーエナメル	6	リリカタイトクリヤー	26
アーキフロアー-UE	34	水性クールタイトシーラー	36	弾性クリーンマイルドウレタン	6	リリカタイトクリヤー-M	8
アーキフロアー-UT	34	水性エポサビアンダー	38	弾性クリーンマイルドシリコン	6	ルーフスターF	36
アーキルーフUN	38	水性クールタイトシリコン	36	弾性クリーンマイルドフッソ	6	ルーフスター-Si	36
アートフレッシュ	26	水性クールタイトフッソ	36	弾性セラタイトF	8	ルーフスターU	36
一液マイルドウレタン	6,40	水性クールテクトサーフ	32	弾性セラタイトU	8	レナエクセレントA主材	16
一液マイルドシーラー-ES	28	水性クールテクトプライマー	28	弾性トップレスソフト	12	レナエクセレントAローラー用主材	16
一液マイルドシリコン	6,40	水性クールテクトF	24	弾性トップレススタイル	12	レナエクセレント主材	16
一液ルーフスターシリコン	36	水性クールテクトSi	24	弾性フッソロンエナメル	8	レナエクセレントローラー用主材	16
ウッドフレッシュクリヤー	26	水性コンボアクリル	2	弾性ベルアート	22	レナキャスト主材	14
ウッドフレッシュステイン	26	水性コンボウレタン	2	弾性リリカタイトエナメル	8	レナキャストローラー用主材	14
ウレタントップ	6	水性コンボシリコン	4	ダンツークキャスト主材	16	レナクイック	12
ウレタンカラー	6	水性サニードクト	24	ダンツークキャストローラー用主材	16	レナクイックローラー用	12
ウレタンメタリック	8	水性シングルサーフ	36	ダンツークグリーン主材	16	レナコート	14
エコフレッシュ	2	水性セラタイトF	4	ダンツークグリーンローラー用主材	16	レナフレンド主材	18
エコフレッシュクリーン	2	水性セラタイトSi	4	ダンツークコート主材	16	レナフレンドローラー用主材	18
エスケープGPペイント	2	水性セラミシリコン	4	ダンツークコートローラー用主材	16	レナラック主材	14
エスケーマスチックA	20	水性ソフトサーフSG	32	着色バインダー	28	レナラックローラー用主材	14
エスケーマスチックC	20	水性ソフトサーフエポ	32	ツークコートタイル主材	14	ワンツークテックス	10
エポサビマイルド	38	水性速硬化型ミラクフロアー	34	ツークコートリシン	10	ワンツークテックスローラー用	10
エレガンススタイルTS	22	水性弾性コンボウレタン	2	ツークコートローラー用主材	14	ワンツーマイルドSi	40
エレガンスストーン	20	水性弾性コンボシリコン	4	土壁コート	22	ワンツーマイルドU	40

1. 建築用塗料

(1) 水性

分類 (樹脂系別)	商品名	一般名称	主要構成成分	色目	艶の 状況	特 長	用 途
けい酸質系	セラミタイトペイント	水性艶消しペイント	無機高分子	各色	艶消し	●防火性に優れている ●乾燥性、作業性に優れている	内外壁
アクリル樹脂系	SK水性ELコート	水性弾性艶有り ペイント	弾性アクリル樹脂 エマルジョン	各色	艶有り 半艶 3分艶	●長期にわたり光沢を保持 ●耐水性、耐アルカリ性に優れている ●防水形複層塗材の上塗材	内外壁
	エスケープペイント	艶有り合成樹脂 エマルジョンペイント	アクリル樹脂 エマルジョン	各色	艶有り	●従来の合成樹脂エマルジョンに比べて、密着性、耐久性、耐アルカリ性、防かび性に優れている ●刷毛さばき性・ローラー施工性に優れ、塗り継ぎ良好 ●レベリング性、作業性に優れている ●長期にわたり光沢を保持	内外壁
	水性エコファイン	水性反応硬化形 ペイント	特殊アクリル樹脂 エマルジョン	各色	艶有り 半艶 3分艶 艶消し	●優れた隠ぺい性を示す ●TVOC1%未満 ●防かび・防藻性に優れている ●下地との密着性に優れている ●臭気を抑えた設計	内外壁
	水性コンボアクリル	水性反応硬化形 ペイント	アクリル樹脂 エマルジョン	各色	艶有り 半艶 3分艶 艶消し	●耐汚染性に優れている ●溶剤形塗料に匹敵する性能を示す ●防かび・防藻性に優れている ●一液形のため、常に安定した品質を確保できる	内外壁
	バイオファイン	水性反応硬化形 ペイント	アクリル樹脂 エマルジョン	各色	艶有り 艶消し	●低臭性、防かび・防藻性に優れている ●隠ぺい性、作業性に優れている ●汚れのつきにくい緻密な塗膜構造	内外壁
	ブリーズコート	艶有り合成樹脂 エマルジョンペイント	アクリル樹脂 エマルジョン	各色	艶有り	●刷毛さばき、塗り継ぎ良好 ●レベリング性、作業性に優れている ●下地への密着性に優れている ●長期にわたり光沢を保持 ●臭気を抑えた設計	内外壁
	ブリーズファイン	水性速乾性 艶有りペイント	アクリル樹脂 エマルジョン	各色	艶有り 3分艶	●従来の水性塗料に比べて約半分の乾燥時間 ●汚染防止効果がある ●防かび・防藻性に優れている ●低臭で安全 ●耐久性に優れている	内外壁
	水性ファインメタリック	水性メタリック塗料	合 成 樹 脂 エマルジョン	メタリック	艶有り (上塗材塗装時)	●耐候性、低汚染性、耐久性に優れている(外部仕様) ●水性のため安全 ●一液のため、取り扱いが簡単	内外壁
合成樹脂系	APフラット	合成樹脂 エマルジョンペイント	合 成 樹 脂 エマルジョン	各色	艶消し	●隠ぺい性に優れ、塗りむら、透けの問題がない ●作業性に優れている ●塗り継ぎ、タッチアップに優れている	内壁
	エコフレッシュ	ゼロVOC屋内用水 性ペイント	合 成 樹 脂 エマルジョン	各色	艶有り 半艶 3分艶 艶消し	●TVOC 0.01%未満 ●優れた塗膜性能 ●臭気を抑えた設計	内壁
	エコフレッシュクリーン	ゼロVOC低臭型屋内用 高機能水性ペイント	合 成 樹 脂 エマルジョン	各色	艶有り 半艶 3分艶 艶消し	●TVOC 0.01%未満 ●優れた塗膜性能 ●防かび性に優れている ●抗菌性に優れている ●臭気を抑えた設計	内壁
	サニービルドEX	合成樹脂エマルジョン ペイント	合 成 樹 脂 エマルジョン	各色	艶消し	●良好な仕上り適性 ●高い隠ぺい性 ●優れた作業性	内外壁
	サニービルドIN	合成樹脂エマルジョン ペイント	合 成 樹 脂 エマルジョン	各色	艶消し	●TVOC 1%未満 ●良好な仕上り適性 ●高い隠ぺい性 ●作業性に優れている	内壁
ポリウレタン樹脂系	水性コンボウレタン	水性反応硬化形 ペイント	ポリウレタン樹脂 エマルジョン	各色	艶有り 半艶 3分艶 艶消し	●耐候性、耐水性、耐汚染性に優れている ●防かび・防藻性に優れている ●一液のため、取り扱いが簡単	内外壁
	水性弾性コンボウレタン	水性弾性反応硬化形 ペイント	弾性ポリウレタン 樹脂エマルジョン	各色	艶有り 半艶 3分艶	●耐汚染性に優れている ●弾性を示し、防水性を向上 ●防かび・防藻性に優れている ●耐久性、耐候性に優れている ●防水形複層塗材の上塗材	内外壁

荷姿	塗回数	重ね塗り 時間 (hr)	#所要量(塗付け量)		希釈率		希釈剤	塗装方法	危険物の 分 類	JISその他分類	備考
			kg/m ²	m ² /缶	スプレー	刷毛・ローラー					
20kg	2	2以上	0.30~0.35	57~66	10~15	5~10	清水	ローラー 刷毛 エアレススプレー	—	F☆☆☆☆	—
16kg 4kg	2	2以上	0.30~0.35 (複層上塗)	45~53 (複層上塗)	10~20	0~10	清水	ローラー 刷毛 エアレススプレー	—	*耐候形3種相当(艶有り) F☆☆☆☆	—
18kg 4kg	2	5以上	0.20~0.26 (GP塗り・ マスチック凹凸)	69~90 (GP塗り・ マスチック凹凸)	—	0~10	清水	ローラー 刷毛	—	*K 5660 つや有合成樹脂 エマルジョンペイント 独立行政法人都市再生機構適合品 F☆☆☆☆	—
16kg 4kg	2	2以上	0.25~0.30 (0.22~0.24)	53~64	10~15	5~10	清水	ローラー 刷毛 エアレススプレー	—	*K 5660 つや有合成樹脂 エマルジョンペイント(艶有り) *K 5663 合成樹脂 エマルジョンペイント1種(艶消し) ※防火認定材料(艶有り・艶消し) F☆☆☆☆	●AEP-R
16kg 4kg	2	2以上	0.25~0.30 (平滑仕上) 0.30~0.35 (複層上塗)	53~64 (平滑仕上) 45~53 (複層上塗)	10~20	0~10	清水	ローラー 刷毛 エアレススプレー	—	*耐候形2種相当(艶有り) F☆☆☆☆	—
16kg 4kg	2	2以上	0.25~0.30 (0.22~0.24)	53~64	10~15	5~10	清水	ローラー 刷毛 エアレススプレー	—	*K 5660 つや有合成樹脂 エマルジョンペイント(艶有り) *K 5663 合成樹脂 エマルジョンペイント1種(艶消し) ※防火認定材料(艶消し) F☆☆☆☆	—
16kg 4kg	2	3以上	0.25~0.30 (0.22~0.24) (平滑仕上) 0.30~0.35 (0.26~0.28) (複層上塗)	53~64 (平滑仕上) 45~53 (複層上塗)	10~15	0~10	清水	ローラー 刷毛 エアレススプレー	—	*防火認定材料 *耐候形3種相当 F☆☆☆☆	●この他半艶の「ブリーズコート #30半艶」、3分艶の「ブリーズ コート#10、3分艶」があります。
16kg 4kg	2	2以上	0.25~0.30 (0.22~0.24) (平滑仕上) 0.30~0.35 (0.26~0.28) (複層上塗)	53~64 (平滑仕上) 45~53 (複層上塗)	10~20	0~10	清水	ローラー 刷毛 エアレススプレー	—	*防火認定材料(艶有り) *耐候形3種相当(艶有り) F☆☆☆☆	—
15kg	2	2以上 7日以内	0.26~0.30	50~57	5~20	—	清水	スプレー	—	F☆☆☆☆	●専用下塗材(水性ミラクラーエーコ)、 中塗材(水性ファインメタリック中塗材) が必要です。 ●外部仕様には更に、トップコート(SKシ リコンクリヤーW)が必要です。
20kg 4kg	2	2以上	0.25~0.30 (0.22~0.24)	66~80	10~15	5~10	清水	ローラー 刷毛 エアレススプレー	—	*防火認定材料 F☆☆☆☆	—
16kg 4kg	2	2以上	0.25~0.30 (0.22~0.24)	53~64	10~15	0~10	清水	ローラー 刷毛 エアレススプレー	—	*K 5660 つや有合成樹脂 エマルジョンペイント(艶有り) *K 5663 合成樹脂 エマルジョンペイント1種(艶消し) ※防火認定材料 F☆☆☆☆	—
16kg 4kg	2	2以上	0.25~0.30 (0.22~0.24)	53~64	10~15	0~10	清水	ローラー 刷毛 エアレススプレー	—	*防火認定材料 F☆☆☆☆	—
20kg 4kg	2	2以上	0.25~0.30 (0.22~0.24)	66~80	10~15	5~10	清水	ローラー 刷毛 エアレススプレー	—	*K 5663 合成樹脂 エマルジョンペイント1種 ※防火認定材料 F☆☆☆☆	—
20kg 4kg	2	2以上	0.25~0.30 (0.22~0.24)	66~80	10~15	5~10	清水	ローラー 刷毛 エアレススプレー	—	*K 5663 合成樹脂 エマルジョンペイント2種 ※防火認定材料 F☆☆☆☆	—
16kg 4kg	2	2以上	0.25~0.30 (平滑仕上) 0.30~0.35 (0.26~0.28) (複層上塗)	53~64 (平滑仕上) 45~53 (複層上塗)	10~20	0~10	清水	ローラー 刷毛 エアレススプレー	—	*耐候形2種相当(艶有り) F☆☆☆☆	—
16kg 4kg	2	2以上	0.30~0.35 (複層上塗)	45~53	10~20	0~10	清水	ローラー 刷毛 エアレススプレー	—	*耐候形2種相当(艶有り) F☆☆☆☆	—

※防火認定の仕様、JIS認証製品の公共工事仕様につきましては、別途お問い合わせください。
※耐候形につきましては、JIS表示は行っていませんが社内規格に基づき各区分に該当すると判断しているものです。
※防火認定は塗付け量が基準となりますので、防火認定関連製品の該当仕様につき、塗付け量の表示を()で行っています。

(1) 水性

分類 (樹脂系別)	商品名	一般名称	主要構成成分	色目	艶の 状況	特 長	用 途
アクリルシリコン樹脂系	SKシリコンクリヤーW	水性クリアー塗料	アクリルシリコン 樹脂エマルジョン	透明	艶有り 3分艶	●アクリルシリコン樹脂の採用で、超耐久性を示す ●緻密な架橋塗膜は汚れを寄せ付けず、低汚染性を発揮 ●一液のため、取り扱いが簡単	石材調塗材や多彩 模様塗料の上塗り
	水性コンボシリコン	水性反応硬化形 ペイント	アクリルシリコン 樹脂エマルジョン	各色	艶有り 半艶 3分艶 艶消し	●シロキサン結合により、超耐久性を示す ●耐汚染性に優れている ●一液のため、取り扱いが簡単	内外壁
	水性セラタイトSi	超低汚染型水性 ペイント	セラミック複合アクリルシリコン樹脂エマルジョン	各色	艶有り 半艶 3分艶	●セラミック複合技術により超低汚染性を発揮 ●アクリルシリコン樹脂の採用で、超耐久性を示す ●防かび・防藻性に優れている	内外壁
	水性セラミシリコン	超耐久低汚染型一液 水性セラミックシリコン 樹脂系ペイント	セラミックシリコン 樹脂エマルジョン	各色	艶有り 半艶 3分艶 艶消し	●耐久性、耐候性に優れている ●低汚染性に優れている ●防かび・防藻性に優れている	内外壁
	水性弾性コンボシリコン	水性弾性反応 硬化形ペイント	弾性アクリルシリコン 樹脂エマルジョン	各色	艶有り 半艶 3分艶	●防水性の向上に役立つ ●防かび・防藻性に優れている ●耐汚染性に優れている ●防水形複層塗材の上塗材	内外壁
	水性弾性セラタイトSi	超低汚染型水性弾性 ペイント	セラミック複合弾性 アクリルシリコン 樹脂エマルジョン	各色	艶有り	●防水形複層塗材の上塗材 ●セラミック複合技術により超低汚染性を発揮 ●アクリルシリコン樹脂の採用で、超耐久性を示す ●防かび・防藻性に優れている	内外壁
ふっ素樹脂系	水性弾性セラミシリコン	超耐久低汚染型一液水性 弾性セラミックシリコン 樹脂系ペイント	弾性セラミックシリコン 樹脂エマルジョン	各色	艶有り 半艶 3分艶	●防水形複層塗材の上塗材 ●超耐久性を示す ●低汚染性に優れている ●防かび・防藻性に優れている	内外壁
	セラミガード	合成樹脂エマルジョン ペイント	特殊シリコン 変性樹脂エマルジョン	各色	艶消し	●超撥水性による壁面劣化の防止 ●透湿性に優れている ●防かび・防藻性に優れている	内外壁 (外構、基礎立ち上り部)
	セラミフレッシュIN	合成樹脂エマルジョン ペイント	特殊シリコン 樹脂エマルジョン	各色	艶消し	●汚染性液体の塗膜内部への染み込みを防止し、 付着した汚れも簡単に除去できる ●TVOC 1%未満 ●抗菌、防かび性に優れている	内壁
	水性セラタイトF	超低汚染型水性 ペイント	セラミック複合ふっ素 樹脂エマルジョン	各色	艶有り 半艶 3分艶	●セラミック複合技術により、超低汚染性を発揮 ●ふっ素樹脂の採用により、超耐久性を発揮 ●防かび・防藻性に優れている	内外壁
	水性弾性セラタイトF	超低汚染型水性 弾性ペイント	セラミック複合 弾性ふっ素樹脂 エマルジョン	各色	艶有り	●防水形複層塗材の上塗材 ●セラミック複合技術により超低汚染性を発揮 ●ふっ素樹脂の採用で、超耐久性を示す ●防かび・防藻性に優れている	内外壁

(2) 弱溶剤形

分類 (樹脂系別)	商品名	一般名称	主要構成成分	色目	艶の 状況	特 長	用 途
アクリル樹脂系	セラミタウンエコ	低臭型弱溶剤形塗料	セラミック複合ターベン可溶アクリル樹脂	各色	艶消し	●溶剤特有の臭いがほとんどない ●シーラー不要で工期を短縮 ●優れた耐久性に優れている	内壁
	セラミタウンマイルド	低汚染型弱溶剤形 塗料	セラミック複合ターベン可溶NAD型アクリル樹脂	各色	艶有り 5分艶 3分艶 艶消し	●セラミック複合技術により、低汚染性を発揮 ●一液のため、取り扱いが簡単 ●防かび・防藻性に優れている	内外壁
	ナックベース	弱溶剤形塗料	ターベン可溶NAD 型アクリル樹脂	各色	艶有り 半艶 艶消し	●シーラー不要で工期を短縮 ●改裝で下地のタバコのやにの影響を受けにくい ●防かび性、低温造膜性に優れている ●耐水性、耐アルカリ性、耐候性、耐汚染性に優れている	内外壁

荷姿	塗回数	重ね塗り 時間 (hr)	# 所要量 (塗付け量)		希釈率		希釈剤	塗装方法	危険物の 分 類	JISその他分類	備考
			kg/m ²	m ² /缶(セット)	スプレー	刷毛・ローラー					
15kg	2	2以上	0.30~0.35 (石材上塗) 0.20~0.25 (多彩上塗)	42~50 (石材上塗) 60~75 (多彩上塗)	10~20	5~10	清水	エアレススプレー (艶有りはローラー、 刷毛も可)	—	F☆☆☆☆	—
16kg 4kg	2	2以上	0.25~0.30 (平滑仕上) 0.30~0.35 (複層上塗)	53~64 (平滑仕上) 45~53 (複層上塗)	10~20	0~10	清水	ローラー 刷毛 エアレススプレー	—	*耐候形1種相当 (艶有り) F☆☆☆☆	—
15.75kgセット (主剤15kg/ 硬化剤0.75kg) 4.2kgセット	2	2以上	0.25~0.30 (平滑仕上) 0.30~0.35 (0.26~0.28) (複層上塗)	52~63 (平滑仕上) 45~52 (複層上塗)	10~20	0~10	清水	ローラー 刷毛 エアレススプレー	硬化剤: 第二石油類	*耐候形1種相当 (艶有り) F☆☆☆☆	●可使用時間: 5時間 (20℃)
16kg 4kg	2	2以上	0.25~0.30 (平滑仕上) 0.30~0.35 (0.26~0.28) (複層上塗)	53~64 (平滑仕上) 45~53 (複層上塗)	10~20	0~10	清水	ローラー 刷毛 エアレススプレー	—	*耐候形1種相当 (艶有り) F☆☆☆☆	—
16kg 4kg	2	2以上	0.30~0.35 (複層上塗)	45~53	10~20	0~10	清水	ローラー 刷毛 エアレススプレー	—	*耐候形1種相当 (艶有り) F☆☆☆☆	—
15.75kgセット (主剤15kg/ 硬化剤0.75kg) 4.2kgセット	2	2以上	0.30~0.35 (複層上塗)	45~52	10~20	0~10	清水	ローラー 刷毛 エアレススプレー	硬化剤: 第二石油類	*耐候形1種 相当 F☆☆☆☆	●可使用時間: 5時間 (20℃)
16kg 4kg	2	2以上	0.30~0.35 (複層上塗)	45~53	10~20	0~10	清水	ローラー 刷毛 エアレススプレー	—	*耐候形1種相当 (艶有り) F☆☆☆☆	—
20kg 4kg	2	2以上	0.30~0.35	57~66	10~15	5~10	清水	ローラー 刷毛 エアレススプレー	—	F☆☆☆☆	—
16kg 4kg	2	2以上	0.25~0.30 (0.22~0.24)	53~64	10~15	5~10	清水	ローラー 刷毛 エアレススプレー	—	*防火認定材料 F☆☆☆☆	—
15.75kgセット (主剤15kg/ 硬化剤0.75kg) 4.2kgセット	1	—	0.13~0.15 (平滑仕上) 0.15~0.18 (0.13~0.14) (複層上塗)	105~121 (平滑仕上) 87~105 (複層上塗)	10~20	0~10	清水	ローラー 刷毛 エアレススプレー	硬化剤: 第二石油類	*耐候形1種相当 (艶有り) F☆☆☆☆	●専用の中塗材 (水性セラタイトF中塗材) が必要です。 ●可使用時間: 5時間 (20℃)
15.75kgセット (主剤15kg/ 硬化剤0.75kg) 4.2kgセット	1	—	0.15~0.18 (複層上塗)	87~105	10~20	0~10	清水	ローラー 刷毛 エアレススプレー	硬化剤: 第二石油類	*耐候形1種相当 F☆☆☆☆	●専用の中塗材 (水性弾性セラタイトF 中塗材) が必要です。 ●可使用時間: 5時間 (20℃)

荷姿	塗回数	重ね塗り 時間 (hr)	# 所要量 (塗付け量)		希釈率		希釈剤	塗装方法	危険物の 分 類	JISその他分類	備考
			kg/m ²	m ² /缶	スプレー	刷毛・ローラー					
15kg 4kg	2	2以上	0.24~0.30 (0.22~0.24)	50~66	5~15	0~10	セラミタウンエコ低臭 シンナー	ローラー 刷毛 エアレススプレー	第二石油類 (希釈剤)	*防火認定材料 F☆☆☆☆	—
15kg 4kg	2	2以上	0.28~0.32 (0.25~0.26) (平滑仕上) 0.30~0.35 (複層上塗)	46~53 (平滑仕上) 42~50 (複層上塗)	10~15	5~10	塗料用 シンナーA	エアレススプレー (艶有りはローラー、 刷毛も可)	第二石油類	*K 5670 アクリル樹脂系 非水分散形塗料 *防火認定材料 (半艶・艶消し) *耐候形2種相当 (艶有り) F☆☆☆☆	—
16kg 4kg	2	2以上	0.24~0.30 (0.22~0.24)	53~66	20~30 (艶有り・半艶) 10~20 (艶消し)	10~20 (艶有り) 5~10 (艶消し)	塗料用 シンナーA	エアレススプレー (艶有りはローラー、 刷毛も可)	第二石油類	*K 5670 アクリル樹脂系 非水分散形塗料 *防火認定材料 (半艶・艶消し) (フラット仕上) F☆☆☆☆	●リシン仕上げ・しっくい調仕上げ もできます

※防火認定の仕様、JIS認証製品の公共工事仕様につきましては、別途お問い合わせください。
※耐候形につきましては、JIS表示は行っていないですが社内規格に基づき各区分に該当すると判断しているものです。
※防火認定は塗付け量が基準となりますので、防火認定関連製品の該当仕様につき、塗付け量の表示を()で行っています。

(2) 弱溶剤形

分類 (樹脂系別)	商品名	一般名称	主要構成成分	色目	艶の 状況	特 長	用 途
ポリウレタン樹脂系	一液マイルドウレタン	弱溶剤形塗料	特殊ポリウレタン樹脂	各色	艶有り 7分艶 5分艶 3分艶	●一液のため、取り扱いが簡単 ●防かび・防藻性に優れている ●耐久性、耐候性に優れている ●各種下地に対し、幅広い下地適応性がある	内外壁、鉄部、 木部、FRP、 各種サイディングボード、 各種旧塗膜 ★
	クリーンエレガントトップD	超低汚染型 弱溶剤形塗料	セラミック複合NAD 型ポリウレタン樹脂	透明	艶有り 3分艶 艶消し	●セラミック複合技術により超低汚染性を発揮 ●ウレタン架構により、高耐久性を発揮 ●耐薬品性に優れている	石材調塗材や多彩 模様塗料の上塗り
	クリーンマイルドウレタン	超低汚染型 弱溶剤形塗料	セラミック複合NAD 型ポリウレタン樹脂	各色	艶有り 7分艶 5分艶 3分艶	●セラミック複合技術により超低汚染性を発揮 ●防かび・防藻性に優れている ●耐久性、耐候性に優れている	内外壁、鉄部、 木部、FRP、 各種サイディングボード、 各種旧塗膜 ★
	弾性クリーンマイルドウレタン	超低汚染型 弱溶剤形弾性塗料	セラミック複合NAD型 弾性ポリウレタン樹脂	各色	艶有り 7分艶 5分艶 3分艶	●防水形複層塗材の上塗材 ●セラミック複合技術により超低汚染性を発揮 ●防水性に優れている ●防かび・防藻性に優れている ●耐久性、耐候性に優れている	内外壁
アクリルシリコン樹脂系	一液マイルドシリコン	弱溶剤形塗料	特殊 アクリルシリコン樹脂	各色	艶有り 7分艶 5分艶 3分艶	●一液のため、取り扱いが簡単 ●防かび・防藻性に優れている ●超耐久性を示す ●各種下地に対し、幅広い下地適応性がある	内外壁一般、鉄部、 木部、FRP、 各種サイディングボード、 各種旧塗膜 ★
	クリーンマイルドシリコン	超低汚染型 弱溶剤形塗料	セラミック複合NAD型 アクリルシリコン樹脂	各色	艶有り 7分艶 5分艶 3分艶	●セラミック複合技術により超低汚染性を発揮 ●防かび・防藻性に優れている ●超耐久性を示す ●各種下地に対し、幅広い下地適応性がある	内外壁一般、鉄部、 木部、FRP、 各種サイディングボード、 各種旧塗膜 ★
	弾性クリーンマイルドシリコン	超低汚染型 弱溶剤形弾性塗料	セラミック複合NAD型 弾性アクリルシリコン樹脂	各色	艶有り 7分艶 5分艶 3分艶	●防水形複層塗材の上塗材 ●セラミック複合技術により超低汚染性を発揮 ●防かび・防藻性に優れている ●超耐久性を示す ●各種下地に対し、幅広い下地適応性がある ●防水性に優れている	内外壁
	クリーンエレガントトップ シリコン	超低汚染型 弱溶剤形塗料	セラミック複合弱溶剤形 アクリルシリコン樹脂	透明	艶有り 3分艶 艶消し	●セラミック複合技術により超低汚染性を発揮 ●シリコン結合により、高耐久性を発揮 ●耐水、耐アクリル性に優れている ●耐薬品性に優れている	石材調塗材や多彩模様 塗料の上塗り
ふっ素樹脂系	クリーンマイルドフッソ	超低汚染型 弱溶剤形塗料	セラミック複合 弱溶剤形ふっ素樹脂	各色	艶有り 7分艶 5分艶 3分艶	●セラミック複合技術により超低汚染性を発揮 ●防かび・防藻性に優れている ●ふっ素樹脂の採用で、超耐久性を示す ●各種下地に対し、幅広い下地適応性がある	内外壁一般、鉄部、 木部、FRP、 各種サイディングボード、 各種旧塗膜 ★
	弾性クリーンマイルドフッソ	超低汚染型 弱溶剤形弾性塗料	セラミック複合 弱溶剤形弾性ふっ素樹脂	各色	艶有り 7分艶 5分艶 3分艶	●セラミック複合技術により超低汚染性を発揮 ●防かび・防藻性に優れている ●ふっ素樹脂の採用で、超耐久性を示す ●各種下地に対し、幅広い下地適応性がある ●防水性に優れている	内外壁

★鉄部、木部、FRPについて所要量等は別途資料をご参照ください。

(3) 溶剤形

分類 (樹脂系別)	商品名	一般名称	主要構成成分	色目	艶の 状況	特 長	用 途
アクリル樹脂系	SKアクリルカラー	溶剤形塗料	アクリル樹脂	各色	艶有り 半艶	●長期にわたり光沢を保持 ●耐水性、耐アルカリ性に優れている ●作業性に優れている	内外壁
	SKカラークリアー	溶剤形着色透明塗料	アクリル樹脂	標準色	艶有り	●コンクリート・セメントモルタルなどの素地を生かした仕上りを得ることができる ●耐候性、耐アルカリ性、耐汚染性、密着性に優れている ●表面風化・エフロ防止に役立つ	内外壁
	弾性カラーエナメル	弾性溶剤形塗料	弾性アクリル樹脂	各色	艶有り	●弾性を示し、防水性を向上 ●耐水性、耐アルカリ性に優れている ●下地のひび割れに優れた追随性を示す	内外壁
ポリウレタン樹脂系	SKファインメタリック	溶剤形メタリック塗料	ポリウレタン樹脂	標準色 (メタリック)	艶有り	●耐久性、耐候性に優れている ●塗膜が緻密で、耐汚染性に優れている ●下地との密着性に優れている	内外壁
	ウレタンカラー	溶剤形塗料	ポリウレタン樹脂	各色	艶有り 5分艶 3分艶	●耐黄変性に優れている ●密着性良好で、肉厚感に富む塗膜 ●高い硬度を示し、耐摩耗性に優れている ●耐薬品性に優れている	内外壁
	ウレタントップ	溶剤形クリアー塗料	ポリウレタン樹脂	透明	艶有り 5分艶 3分艶 艶消し	●耐黄変性に優れている ●密着性良好で、肉厚感に富む塗膜 ●高い硬度を示し、耐摩耗性に優れている	内外壁

荷姿	塗回数	重ね塗り 時間 (hr)	# 所要量 (塗付量)		希釈率		希釈剤	塗装方法	危険物の 分 類	JISその他分類	備考
			kg/m ²	m ² /缶(セット)	スプレー	刷毛・ローラー					
15kg 4kg	2	3以上 2日以内	0.28~0.32 (平滑仕上) 0.30~0.35 (複層上塗)	46~53 (平滑仕上) 42~50 (複層上塗)	10~20	0~10	塗料用 シンナーA	ローラー 刷毛 エアレススプレー	第二石油類	*耐候形2種相当 (艶有り) F☆☆☆☆	—
15kgセット (主剤:13kg/ 硬化剤:2kg) 3.75kgセット	2	3以上 7日以内	0.30~0.35 (石材上塗) 0.20~0.25 (多彩上塗)	42~50 (石材上塗) 60~75 (多彩上塗)	10~20	0~10	塗料用 シンナーA	エアレススプレー (艶有りはローラー、 刷毛も可)	主剤: 第二石油類 硬化剤: 第二石油類	F☆☆☆☆	●可使時間:5時間 (20℃)
15kgセット (主剤:13.5kg/ 硬化剤:1.5kg) 4kgセット	2	3以上 7日以内	0.28~0.32 (平滑仕上) 0.30~0.35 (複層上塗)	46~53 (平滑仕上) 42~50 (複層上塗)	10~20	0~10	塗料用 シンナーA	ローラー 刷毛 エアレススプレー	主剤: 第二石油類 硬化剤: 第二石油類	*耐候形1種相当 (艶有り) F☆☆☆☆	●可使時間:5時間 (20℃)
16kgセット (主剤:13.5kg/ 弾性硬化剤:2.5kg) 4.27kgセット	2	3以上 7日以内	0.30~0.35 (複層上塗)	45~53	10~20	0~10	塗料用 シンナーA	ローラー 刷毛 エアレススプレー	主剤: 第二石油類 硬化剤: 第二石油類	*耐候形1種相当 (艶有り) F☆☆☆☆	●主剤はクリーンマイルドウレタン と共通 ●可使時間:5時間 (20℃)
15kg 4kg	2	3以上 2日以内	0.28~0.32 (平滑仕上) 0.30~0.35 (複層上塗)	46~53 (平滑仕上) 42~50 (複層上塗)	10~20	0~10	塗料用 シンナーA	ローラー 刷毛 エアレススプレー	第二石油類	*耐候形1種相当 (艶有り)	—
15kgセット (主剤:13.5kg/ 硬化剤:1.5kg) 4kgセット	2	3以上 7日以内	0.28~0.32 (平滑仕上) 0.30~0.35 (複層上塗)	46~53 (平滑仕上) 42~50 (複層上塗)	10~20	0~10	塗料用 シンナーA	ローラー 刷毛 エアレススプレー	主剤: 第二石油類 硬化剤: 第二石油類	*耐候形1種相当 (艶有り) F☆☆☆☆	●可使時間:5時間 (20℃)
16kgセット (主剤:13.5kg/ 硬化剤:2.5kg) 4.27kgセット	2	3以上 7日以内	0.30~0.35 (複層上塗)	45~53	10~20	0~10	塗料用 シンナーA	ローラー 刷毛 エアレススプレー	主剤: 第二石油類 硬化剤: 第二石油類	*耐候形1種相当 (艶有り) F☆☆☆☆	●主剤はクリーンマイルドシリコン と共通 ●可使時間:5時間 (20℃)
15kgセット (主剤:14kg/ 硬化剤:1kg) 3.75kgセット	2	3以上 7日以内	0.30~0.35 (石材上塗) 0.20~0.25 (多彩上塗)	42~50 (石材上塗) 60~75 (多彩上塗)	0~10	—	塗料用 シンナーA	エアレススプレー	主剤: 第二石油類 硬化剤: 第二石油類	F☆☆☆☆	●可使時間:5時間 (20℃)
15kgセット (主剤:13.5kg/ 硬化剤:1.5kg) 4kgセット	2	3以上 7日以内	0.28~0.32 (平滑仕上) 0.30~0.35 (複層上塗)	46~53 (平滑仕上) 42~50 (複層上塗)	10~20	0~10	塗料用 シンナーA	ローラー 刷毛 エアレススプレー	主剤: 第二石油類 硬化剤: 第二石油類	*耐候形1種相当 (艶有り) F☆☆☆☆	●可使時間:5時間 (20℃)
16kgセット (主剤:13.5kg/ 硬化剤:2.5kg) 4.27kgセット	2	3以上 7日以内	0.30~0.35 (複層上塗)	45~53	10~20	0~10	塗料用 シンナーA	ローラー 刷毛 エアレススプレー	主剤: 第二石油類 硬化剤: 第二石油類	*耐候形1種相当 (艶有り) F☆☆☆☆	●主剤はクリーンマイルドフッソ と共通 ●可使時間:5時間 (20℃)

荷姿	塗回数	重ね塗り 時間 (hr)	# 所要量 (塗付量)		希釈率		希釈剤	塗装方法	危険物の 分 類	JISその他分類	備考
			kg/m ²	m ² /缶(セット)	スプレー	刷毛・ローラー					
15kg 4kg	2	3以上	0.25~0.30 (0.22~0.28) (平滑仕上) 0.30~0.35 (複層上塗)	50~60 (平滑仕上) 42~50 (複層上塗)	60~90	30~60	エナメル用 シンナー	ローラー 刷毛 エアレススプレー	第二石油類	*防火認定材料 (艶有り) *耐候形3種相当 (艶有り) F☆☆☆☆	—
15kg 4kg	2	2以上	0.20~0.25 (上塗り)	60~75	50~70	—	エナメル用 シンナー	エアレススプレー	第一石油類	F☆☆☆☆	●カラークリアータイプも下塗り にはクリアーを使用します
15kg 4kg	2	3以上	0.25~0.30 (0.22~0.28) (平滑仕上) 0.30~0.35 (複層上塗)	50~60 (平滑仕上) 42~50 (複層上塗)	60~90	30~60	エナメル用 シンナー	ローラー 刷毛 エアレススプレー	第二石油類	*防火認定材料 *耐候形3種相当 F☆☆☆☆	—
16.5kgセット (主剤:15kg/ 硬化剤:1.5kg) 5.5kgセット	2	1以上 7日以内	0.26~0.30 (平滑仕上)	55~63	60~90	—	SKファイン メタリック シンナー	スプレー (メタリックガン)	主剤: 第一石油類 硬化剤: 第一石油類	F☆☆☆☆	●専用中塗材(SKファインメタリ ック中塗エナメル)及びクリアー 塗りが必要です ●可使時間:5時間 (20℃)
16.5kgセット (主剤:15kg/ 硬化剤:1.5kg) 5.5kgセット	2	1以上 7日以内	0.25~0.30 (平滑仕上) 0.30~0.35 (複層上塗)	55~66 (平滑仕上) 47~55 (複層上塗)	60~90	30~60	ウレタン シンナー	ローラー 刷毛 エアレススプレー	主剤: 第二石油類 硬化剤: 第一石油類	*耐候形2種相当 (艶有り) F☆☆☆☆	●可使時間:5時間 (20℃)
16.5kgセット (主剤:15kg/ 硬化剤:1.5kg) 5.5kgセット	2	1以上 7日以内	0.30~0.35 (エレガンス トーンの上塗り)	47~55	40~60	30~60	ウレタン シンナー	エアレススプレー (艶有りはローラー、 刷毛も可)	主剤: 第一石油類 硬化剤: 第一石油類	F☆☆☆☆	●可使時間:5時間 (20℃)

※防火認定の仕様ににつきましては、別途お問い合わせください。
*耐候形につきましては、JIS表示は行っていないが社内規格に基づき各区分に該当すると判断しているものです。
#防火認定は塗付量が基準となりますので、防火認定関連製品の該当仕様に、塗付量の表示を()で行っています。

(3) 溶剤形

分類 (樹脂系別)	商品名	一般名称	主要構成成分	色目	艶の 状況	特 長	用 途
ポリウレタン樹脂系	ウレタンメタリック	溶剤形メタリック塗料	ポリウレタン樹脂	標準色 (メタリック)	艶有り	●密着性良好で、肉厚感に富む塗膜 ●高い硬度を示し、耐摩耗性に優れている	外壁
	クリーンエレガントップS	超低汚染型溶剤形 クリアー塗料	セラミック複合 ポリウレタン樹脂	透明	艶有り 3分艶	●セラミック複合技術により超低汚染性を発揮 ●ウレタン架構により、高耐久性を発揮 ●耐薬品性に優れている	石材調塗材の上塗り
	セラタイトU	超低汚染型溶剤形 塗料	セラミック複合 ポリウレタン樹脂	各色	艶有り 3分艶	●セラミック複合技術により超低汚染性を発揮 ●ウレタン架構により、高耐久性を発揮 ●耐薬品性に優れている	内外壁
	弾性ウレタンカラー	弾性溶剤形塗料	弾性ポリウレタン樹脂	各色	艶有り	●弾性を示し、防水性を向上 ●耐水性、耐アルカリ性に優れている ●耐汚染性、耐摩耗性に優れている ●防水形複層塗材の上塗材	内外壁
	弾性セラタイトU	超低汚染型弾性 溶剤形エナメル	セラミック複合弾性 ポリウレタン樹脂	各色	艶有り	●セラミック複合技術により超低汚染性を発揮 ●ウレタン架構により、高耐久性を発揮 ●弾性を示し、防水性を向上 ●耐薬品性に優れている	内外壁
アクリルシリコン 樹脂系	セラタイトSi	超低汚染型溶剤形 エナメル	セラミック複合 アクリルシリコン樹脂	各色	艶有り 3分艶	●セラミック複合技術により超低汚染性を発揮 ●シロキサン結合により、超耐久性を示す ●耐薬品性に優れている	内外壁
	弾性リリカタイト エナメル	弾性溶剤形エナメル	弾性アクリル シリコン樹脂	各色	艶有り	●弾性を示し、防水性を向上 ●超耐久性と、耐候性に優れている ●塗膜が緻密で、耐汚染性に優れている ●各種下地に化学的に密着 ●防水形複層塗材の上塗材	内外壁
	リリカタイトエナメル	溶剤形エナメル	アクリルシリコン 樹脂	各色	艶有り 5分艶 3分艶	●超耐久性と、耐候性に優れている ●塗膜が緻密で、耐汚染性に優れている ●各種下地に化学的に密着 ●耐水性、耐アルカリ性、耐塩水性、耐薬品性に優れている	内外壁
	リリカタイトクリアーM	溶剤形クリアー塗料	アクリルシリコン 樹脂	透明	艶有り	●超耐久性と、耐候性に優れている ●塗膜が緻密で、耐汚染性に優れている ●各種下地に化学的に密着	石材調塗材の上塗り
ふっ素樹脂系	セラタイトF	超低汚染型溶剤形 エナメル	セラミック複合 ふっ素樹脂	各色	艶有り 5分艶 3分艶	●セラミック複合技術により超低汚染性を発揮 ●ふっ素樹脂の採用で、超耐久性を示す ●耐酸・耐アルカリ性に優れている	内外壁
	弾性フッソロン エナメル	弾性溶剤形エナメル	弾性ふっ素樹脂	各色	艶有り	●弾性を示し、防水性を向上 ●超耐久性と優れた耐候性、密着性、化学抵抗性を示す ●常温硬化タイプ ●防食性に優れている ●防水形複層塗材の上塗材	内外壁
	弾性セラタイトF	超低汚染型弾性 溶剤形エナメル	セラミック複合 弾性ふっ素樹脂	各色	艶有り 5分艶 3分艶	●セラミック複合技術により超低汚染性を発揮 ●弾性を示し、防水性を向上 ●超耐久性と優れた耐候性、密着性、化学抵抗性を示す ●常温硬化タイプ ●防食性に優れている ●防水形複層塗材の上塗材	内外壁
	フッソロンエナメル	溶剤形エナメル	ふっ素樹脂	各色	艶有り 5分艶 3分艶	●超耐久性と優れた耐候性、密着性、化学抵抗性を示す ●常温硬化タイプ ●防食性に優れている	内外壁

荷姿	塗回数	重ね塗り 時間 (hr)	所要量		希釈率		希釈剤	塗装方法	危険物の 分 類	JISその他分類	備考
			kg/m ²	m ² /セット	スプレー	刷毛・ローラー					
16.5kgセット (主剤:15kg/ 硬化剤:1.5kg) 5.5kgセット	2	1以上 7日以内	0.30~0.40 (平滑仕上)	41~55	60~90	—	ウレタン シンナー	スプレー (メタリックガン)	主剤: 第一石油類 硬化剤: 第二石油類	—	●中塗材、クリアー塗りが必要です ●可使時間:5時間(20℃)
15kgセット (主剤:12kg/ 硬化剤:3kg) 5kgセット	2	1以上 7日以内	0.30~0.35	42~50	10~40	10~20	ウレタン シンナー	エアレススプレー (艶有りはローラー、 刷毛も可)	主剤: 第一石油類 硬化剤: 第二石油類	F☆☆☆☆	●可使時間:5時間(20℃)
15kgセット (主剤:12kg/ 硬化剤:3kg) 5kgセット	1	—	0.13~0.15	100~115	30~60	10~30	セラタイト シンナー	ローラー 刷毛 エアレススプレー	主剤: 第二石油類 硬化剤: 第二石油類	*耐候形1種相当(艶有り) F☆☆☆☆	●専用の中塗材(セラタイトU中塗材) が必要です ●可使時間:5時間(20℃) ●クリアータイプもあります(艶有り、 3分艶、艶消し)
15kgセット (主剤:12kg/ 硬化剤:3kg) 5kgセット	2	1以上 7日以内	0.30~0.35 (複層上塗)	42~50	50~80	30~50	ウレタン シンナー	ローラー 刷毛 エアレススプレー	主剤: 第二石油類 硬化剤: 第一石油類	*耐候形2種相当 F☆☆☆☆	●可使時間:5時間(20℃)
15kgセット (主剤:12kg/ 硬化剤:3kg) 5kgセット	1	—	0.14~0.16 (複層上塗)	93~107	50~80	30~50	セラタイト シンナー	ローラー 刷毛 エアレススプレー	主剤: 第二石油類 硬化剤: 第二石油類	*耐候形1種相当 F☆☆☆☆	●専用の中塗材(弾性セラタイトU 中塗材)が必要です ●可使時間:5時間(20℃)
15kgセット (主剤:14kg/ 硬化剤:1kg) 3.75kgセット	1	—	0.13~0.15	100~115	10~30	0~10	セラタイト シンナー	ローラー 刷毛 エアレススプレー	主剤: 第一石油類 硬化剤: 第一石油類	*耐候形1種相当(艶有り) F☆☆☆☆	●専用の中塗材(セラタイトSi中塗材) が必要です ●可使時間:5時間(20℃) ●クリアータイプもあります(艶有り、 3分艶、艶消し)
15kgセット (主剤:14kg/ 硬化剤:1kg) 3.75kgセット	1	—	0.14~0.16 (複層上塗)	93~107	10~30	0~20	弾性リリカタイト エナメルシン ナー	ローラー 刷毛 エアレススプレー	主剤: 第一石油類 硬化剤: 第一石油類	*耐候形1種相当 F☆☆☆☆	●専用の中塗材(弾性リリカタイト 中塗材)が必要です ●可使時間:5時間(20℃)
15kgセット (主剤:14kg/ 硬化剤:1kg) 3.75kgセット	2	1以上 7日以内	0.25~0.30 (平滑仕上) 0.30~0.35 (複層上塗)	50~60 (平滑仕上) 42~50 (複層上塗)	10~30	0~10	リリカタイト エナメルシン ナー	ローラー 刷毛 エアレススプレー	主剤: 第一石油類 硬化剤: 第一石油類	*耐候形1種相当(艶有り) F☆☆☆☆	●可使時間:5時間(20℃)
15kgセット (主剤:14kg/ 硬化剤:1kg) 3.75kgセット	1~2	1以上 7日以内	0.30~0.35	42~50	10~30	—	リリカタイト エナメルシン ナー	エアレススプレー	主剤: 第二石油類 硬化剤: 第一石油類	F☆☆☆☆	●可使時間:5時間(20℃)
15kgセット (主剤:12kg/ 硬化剤:3kg) 5kgセット	1	—	0.13~0.15	100~115	20~40	0~20	セラタイト シンナー	ローラー 刷毛 エアレススプレー	主剤: 第一石油類 硬化剤: 第二石油類	*耐候形1種相当(艶有り) F☆☆☆☆	●専用の中塗材(セラタイトF中塗材) が必要です ●可使時間:5時間(20℃)
15kgセット (主剤:12kg/ 硬化剤:3kg) 5kgセット	1	—	0.13~0.15 (複層上塗)	100~115	25~40	10~25	弾性フッソロン エナメルシン ナー	ローラー 刷毛 エアレススプレー	主剤: 第一石油類 硬化剤: 第一石油類	*耐候形1種相当 F☆☆☆☆	●専用の中塗材(弾性フッソロン エナメル中塗材)が必要です。 ●可使時間:5時間(20℃)
15kgセット (主剤:12kg/ 硬化剤:3kg) 5kgセット	1	—	0.14~0.16 (複層上塗)	93~107	20~40	0~20	セラタイト シンナー	ローラー 刷毛 エアレススプレー	主剤: 第一石油類 硬化剤: 第二石油類	*耐候形1種相当(艶有り) F☆☆☆☆	●可使時間:5時間(20℃) ●専用の中塗材(弾性セラタイトF中 塗材)が必要です
13.5kgセット (主剤:12kg/ 硬化剤:1.5kg) 4.5kgセット	2	1以上 7日以内	0.26~0.30 (平滑仕上)	45~51	30~50	20~30	フッソロン エナメルシン ナー	ローラー 刷毛 エアレススプレー	主剤: 第一石油類 硬化剤: 第一石油類	*耐候形1種相当(艶有り) F☆☆☆☆	●可使時間:5時間(20℃)

* 耐候形につきましては、JIS表示は行いませんが社内規格に基づき各区分に該当すると判断しているものです。

2. 建築用仕上塗材

(1) 薄付け仕上塗材

分類 (塗膜の硬度別)	商品名	一般名称	主要構成成分	色目	艶の 状況	特 長	用 途
硬質	シコクRP	改装用ローラー 塗材	アクリル樹脂 エマルジョン	各色	艶消し	●水性で安全、厚塗りでもひび割れない ●隠ぺい性に優れ、塗りむら、透けの問題がない ●耐水性、耐アルカリ性、耐候性に優れている ●セメント系下地の中性化を防止 ●ローラー施工のため飛散が少なく、養生を簡略化できる ●上塗り不要	内外壁
	シボカケン#300	じゅらく調 アクリルリシン	アクリル樹脂 エマルジョン	各色	艶消し	●京壁風の優雅な仕上げ ●保水性、密着性に優れている	内壁
	シボカケン#500撥水	撥水アクリルリシン	アクリル樹脂 エマルジョン	各色	艶消し	●耐水性、美観に優れる ●防水効果に優れている ●作業性に優れている ●隠ぺい性に優れ、下地との密着性に優れている	内外壁
	シボカケン#700	粗粒アクリルリシン	アクリル樹脂 エマルジョン	各色	艶消し	●大柄の砂壁状となる豪華な仕上げ ●下地との密着性に優れている	内外壁
	シボカケンDO	アクリルリシン (既調合型)	アクリル樹脂 エマルジョン	各色	艶消し	●好みに応じた任意の調色が可能 ●耐久性、耐候性に優れている ●汎用的な経済タイプ ●作業性に優れている	内外壁
	シボカケンベース	アクリルリシン (使用時混合型)	アクリル樹脂 エマルジョン	各色	艶消し	●好みに応じた任意の調色が可能 ●耐久性、耐候性に優れている ●汎用的な経済タイプ ●作業性に優れている	内外壁
	シボロール	アクリルリシン	アクリル樹脂 エマルジョン	各色	艶消し (エナメル仕 上げは上塗材 の種類による)	●作業性に優れ、高い耐久性を示す ●耐水性、耐アルカリ性に優れている ●色彩が豊富で美しい仕上がり ●ローラー施工のため、塗材の飛散が少ない ●下地との密着性に優れている ●優雅なリシン状で、豪華なエナメル仕上げも可能	内外壁
	シボロールM	アクリルリシン (薄付)	アクリル樹脂 エマルジョン	各色	艶消し	●じゅらく調の細かな仕上がりとなり、高い耐久性を示す ●耐水性、耐アルカリ性に優れている ●色彩が豊富で美しい仕上がり ●ローラー施工のため飛散が少なく、養生を簡略化できる ●下地との密着性に優れている	内外壁
	セラスカケン	アクリルスキン	アクリル樹脂 エマルジョン	標準色	—	●着色骨材を用いて多彩色を表現しているため、顔 料着色タイプに比べて優れた耐候性を示す ●陶石状で天然石の持つ高級感に富む	内外壁
	セラスカケンローラー用	アクリルローラー スキン	アクリル樹脂 エマルジョン	標準色	—	●着色骨材を用いて多彩色を表現しているため、顔 料着色タイプに比べて優れた耐候性を示す ●陶石状で天然色のもつ高級感に富む ●ローラー施工で飛散が少ない	内外壁
	セラミタイトリシン	シリカリシン	無機高分子	各色	艶消し	●塗膜の不燃化、乾燥性良好 ●耐汚染性に優れている	内外壁
	ツークコートリシン	通気性リシン	特殊合成樹脂 エマルジョン	各色	艶消し	●透湿性に優れ、建物内部の結露や塗膜の膨れを防止する ●下地との密着性、耐久性に優れている ●セメント系下地の中性化を防止	内外壁
	ノキフレッシュ	軒天用塗材	反応硬化型アクリル 樹脂エマルジョン	各色	艶消し	●シーラー不要で各種旧塗膜（活膜）と強固に密着 ●微弾性を有し、優れた防水性を発揮 ●防かび・防藻性に優れている ●ローラー施工のため飛散が少なく、養生を簡略化できる	軒天・上げ裏
	ワンツーテックス	通気性ワンコート 仕上材	ターベン可溶 アクリル樹脂	各色	艶消し	●通気性があり、膨れ・はがれや内部結露の防止に役立つ ●乾燥が早く、低温下でも施工可能 ●耐久性、美観性に優れている	内外壁
	ワンツーテックスローラー用	通気性ワンコート 仕上材	ターベン可溶 アクリル樹脂	各色	艶消し	●通気性があり、膨れ・はがれや内部結露の防止に役立つ ●乾燥が早く、低温下でも施工可能 ●耐久性、美観性に優れている	軒天の塗り替えなど

荷姿	塗回数	重ね塗り 時間 (hr)	# 所要量 (塗付け量)		希釈率		希釈剤	塗装方法	危険物の 分 類	JISその他分類	備考
			kg/m ²	m/缶	吹付	刷毛・ローラー					
20kg	1	—	0.5	40	—	—	無希釈	ローラー (W-2ローラー) 刷毛	—	独立行政法人都市再生機構適合品 保全工事指定材料 F☆☆☆☆	—
20kg	1~2	2以上	0.5~0.8 (0.4~0.5)	25~40	0~5	—	清水	吹付 (リシンガン、 HSガン)	—	※A 6909 内装薄塗材E ※防火認定材料 F☆☆☆☆	—
20kg	1~2	2以上	1.3~1.6 (0.9~1.1)	12~15	0~5	—	清水	吹付 (リシンガン)	—	※A 6909 外装薄塗材E ※防火認定材料 F☆☆☆☆	●使用時混合型もあります
20kg	1~2	2以上	1.5~1.8	11~13	0~5	—	清水	吹付 (リシンガン)	—	※A 6909 外装薄塗材E F☆☆☆☆	—
20kg	1~2	2以上	1.3~1.6 (0.9~1.1)	12~15	0~5	—	清水	吹付 (リシンガン)	—	※A 6909 外装薄塗材E ※防火認定材料 F☆☆☆☆	—
20kg	1~2	2以上	*1.3~1.6	*25~30	0~5	—	清水	吹付 (リシンガン)	—	F☆☆☆☆	*専用骨材(シボサンド)を使用した場合の 所要量。専用骨材にシボストンを使用した 場合、28~34m ² /セットとなります
20kg	1~2	2以上	0.8~1.6	12~25	—	0~2	清水	ローラー (M-9ローラー) (SPローラー)	—	※A 6909 外装薄塗材E F☆☆☆☆	●仕上げにはエナメル仕上げ(フリース コート他)とリシン仕上げがありま す
20kg	2	2以上	0.5~0.7	28~40	—	0~2	清水	ローラー (W-2ローラー)	—	※A 6909 外装薄塗材E F☆☆☆☆	●改修専用材料です
20kg	2	2以上	2.5~3.1	6~8	0~4	—	清水	SKKスーパーガン (万能ガン)	—	※A 6909 外装薄塗材E F☆☆☆☆	—
20kg	2	2以上	2.5~3.1	6~8	—	5~10	清水	ローラー (M-9ローラー)	—	F☆☆☆☆	—
20kg	1~2	2以上	1.3~1.6 (0.9~1.1)	12~15	0~5	—	清水	吹付 (リシンガン)	—	※A 6909 外装薄塗材Si ※防火認定材料 F☆☆☆☆	●使用時混合型もあります
20kg	2	3以上	1.4~1.7	11~14	0~3	—	清水	吹付 (リシンガン)	—	F☆☆☆☆	—
20kg	2 1~2	2以上	0.5~0.8 (0.4~0.7) 0.6~1.0 (0.5~0.8)	25~40 20~33	—	0~2	清水	ローラー (ウールローラー) ローラー (SPローラー)	—	※防火認定材料 F☆☆☆☆	●下塗材が必要な場合は水性ミラクシ ーラーエコ(クリヤー・ホワイト)または SK水性弾性シーラー(クリヤー・ ホワイト)をご使用ください
20kg	2	*2以上	1.8~2.2 (吹放し、凸部処理) 1.5~2.0 (ゆず肌状0-5) 1.3~1.5 (スリット0-5)	9~11 (吹放し、凸部処理) 10~13 (ゆず肌状0-5) 13~15 (スリット0-5)	☆0~12	☆0~12	塗料用 シンナーA	吹付 (基層塗り:タイルガン/ リシンガン、模様塗り: タイルガン) ローラー (基層塗り:W-2ローラー、 模様塗り:M-9ローラー)	第二石油類	F☆☆☆☆	*基層塗りと模様塗りの工程間隔時間 ☆仕上げ、工程により適切な希釈率を 選択してください
20kg	2	2以上	0.8~1.0	20~25	—	3~6	塗料用 シンナーA	ローラー (W-2ローラー)	第二石油類	F☆☆☆☆	—

※防火認定の仕様、JIS認証製品の公共工事仕様につきましては、別途お問い合わせください。
#防火認定は塗付け量が基準となりますので、防火認定関連製品の該当仕様につき、塗付け量の表示を（ ）で行っています。

(1) 薄付け仕上塗材

分類 (塗膜の硬度別)	商品名	一般名称	主要構成成分	色目	艶の 状況	特 長	用 途
弾性	SK撥水リシン	高撥水型弾性リシン	セラミック シリコン樹脂	各色	艶消し	●撥水性を示す ●可とう性に優れている ●透湿性に優れている ●防かび・防藻性に優れている ●透湿性があり、内部結露や塗膜の浮き、膨れを防止	内外壁
	SKフレックスロール	防火性可とう形 仕上塗材	特殊変性合成樹脂 エマルジョン	各色	艶消し	●防火性に優れている ●高耐候性に優れている ●防かび・防藻性に優れている ●透湿、防水性に優れている ●ローラー施工性に優れている ●透湿性があり、内部結露や塗膜の浮き、膨れを防止	内外壁
	セラミソフトリシン	高耐久・低汚染型 弾性リシン	弾性セラミック シリコン樹脂	各色	艶消し	●優れた耐久性・低汚染性に優れている ●防かび・防藻性に優れている ●下地の微細なひび割れに追従する	内外壁
	ソフトリシン	弾性アクリルリシン	特殊アクリルゴム エマルジョン	各色	艶消し	●透湿性があり、内部結露や塗膜の浮き、膨れを防止 ●下地との密着性、耐久性に優れている ●セメント系下地の中性化を防止 ●施工性、意匠性に優れている ●下地の微細なひび割れに追従する	内外壁
	ソフトロール	弾性アクリルリシン	特殊アクリルゴム エマルジョン	各色	艶消し	●下地の微細なひび割れに追従する ●特に改装に適している ●耐久性、耐候性に優れている ●耐水性、耐アルカリ性に優れている ●ローラー施工のため飛散が少なく、養生を簡略化できる ●下地との密着性に優れている	内外壁
	レナクイック	水性ワンコート 仕上材	特殊合成樹脂 エマルジョン	各色	艶有り 半艶	●シーラー・上塗材不要のワンコート仕上げ ●工期短縮につながる ●耐久性、耐候性に優れている	内外壁
	レナクイックローラー用	水性ワンコート 仕上材	特殊合成樹脂 エマルジョン	各色	艶有り 半艶	●シーラー・上塗材不要のワンコート仕上げ ●工期短縮につながる ●耐久性、耐候性に優れている	内外壁

(2) 単層弾性塗材

分類	商品名	一般名称	主要構成成分	色目	艶の 状況	特 長	用 途
	セラミクリーン	高耐久・低汚染 型単層弾性塗材	セラミック シリコン樹脂	各色	艶有り 半艶 艶消し	●耐久性、耐候性に優れている ●セラミック複合技術により超低汚染性を発揮 ●防かび・防藻性に優れている ●透湿性があり、内部結露や塗膜の浮き、膨れを防止	内外壁
	セラミクリーンタイル	高耐久・低汚染 型単層弾性塗材	セラミック シリコン樹脂	各色	艶有り	●耐久性、耐候性に優れている ●セラミック複合技術により超低汚染性を発揮 ●防かび・防藻性に優れている ●透湿性があり、内部結露や塗膜の浮き、膨れを防止	内外壁
	弾性トップレスソフト	単層弾性塗材	弾性アクリルゴム エマルジョン	各色	艶有り 半艶 艶消し	●主材と仕上材を一体化することにより、塗装工程を短縮 ●下地の微細なひび割れに追従する ●新築はもちろん、改装に最適 ●ローラー施工のため飛散が少なく、養生を簡略化できる	内外壁
	弾性トップレススタイル	単層弾性塗材	弾性アクリルゴム エマルジョン	各色	艶有り	●主材と仕上材を一体化することにより塗装工程を短縮 ●下地の微細なひび割れに追従する ●新築はもちろん、改装に最適	内外壁
	ニュートップレスクリーン	多機能型単層弾性 塗材	特殊変性合成樹脂 エマルジョン	各色	艶有り 半艶 艶消し	●低汚染性を示す ●主材と上塗材を一体化することにより、塗装工程を短縮 ●下地の微細なひび割れに追従する ●防かび・防藻性を示す ●透湿性があり、内部結露や塗膜の浮き、膨れを防止 ●ローラー施工のため飛散が少なく、養生を簡略化できる	内外壁
	ニュートップレスクリーン タイル	多機能型単層弾性 塗材	特殊変性合成樹脂 エマルジョン	各色	艶有り	●低汚染性を示す ●主材と上塗材を一体化することにより、塗装工程を短縮 ●下地の微細なひび割れに追従する ●防かび・防藻性を示す ●透湿性があり、内部結露や塗膜の浮き、膨れを防止	内外壁

荷姿	塗回数	重ね塗り 時間 (hr)	# 所要量 (塗付け量)		希釈率		希釈剤	塗装方法	危険物の 分 類	JISその他分類	備考
			kg/m ²	m ² /缶	吹付	刷毛・ローラー					
20kg	2	*3以上	1.6~2.0	10~12	0~3	—	清水	吹付 (リシンガン)	—	F☆☆☆☆	*基層塗りと模様塗りの工程間隔時間
16kg	2	*3以上	0.8~1.0 (0.7~0.8)	16~20	—	基層: 0~3 模様: 4~8 (ゆず肌状ローラー) 0~3 (SPタイル)	清水	ローラー (M-9ローラー、 SPローラー、 W-2ローラー)	—	F☆☆☆☆ ※防火認定材料	●ゆず肌状ローラー仕上げ、SPタイル 仕上げがあります。 *基層塗りと模様塗りの工程間隔時間
20kg	2	*3以上	1.6~2.0	10~12	0~3	—	清水	吹付 (リシンガン)	—	*A 6909 可とう形外装薄塗材 E F☆☆☆☆	*基層塗りと模様塗りの工程間隔時間
20kg	2	2以上	1.6~2.0	10~12	0~3	—	清水	吹付 (リシンガン)	—	*A 6909 可とう形外装薄塗材 E F☆☆☆☆	●この他、粗粒・PSタイプもあります ●使用時混合型もあります ●じゅらくSタイプもあります
20kg	2	4以上	1.6~2.0	10~12	—	0~3	清水	ローラー (M-9ローラー)	—	*A 6909 可とう形外装薄塗材 E F☆☆☆☆	—
16kg	2	*2以上	1.2~1.6 (吹放し、凸部 処理仕上)	10~13 (吹放し、凸部 処理仕上)	12~15 (基層塗り) 0~2 (模様塗り)	—	清水	吹付 (基層塗り: リシンガン、 模様塗り: タイルガン)	—	*A 6909 可とう形外装薄塗材 E F☆☆☆☆	*基層塗りと模様塗りの工程間隔時間
16kg	2	*4以上	0.9~1.4 (ゆず肌状 ローラー仕上)	11~17 (ゆず肌状 ローラー仕上)	—	2~4 (基層塗り) 3~5 (模様塗り)	清水	ローラー (基層塗り: M-9ロー ラー/模様塗り: W-2 ローラー)	—	*A 6909 可とう形外装薄塗材 E F☆☆☆☆	*基層塗りと模様塗りの工程間隔時間

荷姿	塗回数	重ね塗り 時間 (hr)	所要量		希釈率		希釈剤	塗装方法	危険物の 分 類	JISその他分類	備考
			kg/m ²	m ² /缶	吹付	刷毛・ローラー					
16kg	2	*3以上	0.6~0.8 (フチツル) 1.0~1.4 (ゆず肌状ローラー) 0.8~1.0 (SPタイル)	20~26 (フチツル) 11~16 (ゆず肌状ローラー) 16~20 (SPタイル)	—	4~6 (フチツル) 基層: 2~4 模様: 5~10 (ゆず肌状ローラー) 3~5 (SPタイル)	清水	ローラー (M-9ローラー、SP ローラー、W-2ローラー)	—	*A 6909 防水形外装薄塗材 E (艶有) F☆☆☆☆	●透湿性を高めるには、下塗材として ツークシーラー-W、Sをご使用ください ●スチップル仕上げ、ゆず肌状ローラー 仕上げ、SPタイル仕上げがあります *基層塗りと模様塗りの工程間隔時間
16kg	2~3	*2以上	1.3~2.2 (吹放し、凸部処理) 1.0~1.7 (小粒)	7~12 (吹放し、凸部処理) 9~16 (小粒)	5~8 (基層塗り) 0~3 (模様塗り)	—	清水	吹付 (基層塗り: リシンガン、 模様塗り: タイルガン)	—	*A 6909 防水形外装薄塗材 E (艶有) F☆☆☆☆	●透湿性を高めるには、下塗材として ツークシーラー-W、Sをご使用ください *基層塗りと模様塗りの工程間隔時間
16kg	2	*3以上	0.6~0.8 (フチツル) 1.0~1.4 (ゆず肌状ローラー) 0.8~1.0 (SPタイル)	20~26 (フチツル) 11~16 (ゆず肌状ローラー) 16~20 (SPタイル)	—	4~6 (フチツル) 基層: 2~4 模様: 5~10 (ゆず肌状ローラー) 3~5 (SPタイル)	清水	ローラー (M-9ローラー、SP ローラー、W-2ローラー)	—	*A 6909 防水形外装薄塗材 E (艶有) F☆☆☆☆	●スチップル仕上げ、ゆず肌状ローラー 仕上げ、SPタイル仕上げがあります *基層塗りと模様塗りの工程間隔時間
16kg	2~3	*2以上	1.3~2.2 (吹放し、凸部処理) 1.0~1.7 (小粒)	7~12 (吹放し、凸部処理) 9~16 (小粒)	5~8 (基層塗り) 0~3 (模様塗り)	—	清水	吹付 (基層塗り: リシンガン、 模様塗り: タイルガン)	—	*A 6909 防水形外装薄塗材 E F☆☆☆☆	*基層塗りと模様塗りの工程間隔時間
16kg	2	*3以上	0.6~0.8 (フチツル) 1.0~1.4 (ゆず肌状ローラー) 0.8~1.0 (SPタイル)	20~26 (フチツル) 11~16 (ゆず肌状ローラー) 16~20 (SPタイル)	—	4~6 (フチツル) 基層: 2~4 模様: 5~10 (ゆず肌状ローラー) 3~5 (SPタイル)	清水	ローラー (M-9ローラー、SP ローラー、W-2ローラー)	—	*A 6909 防水形外装薄塗材 E (艶有) F☆☆☆☆	●透湿性を高めるには、下塗材として ツークシーラー-W、Sをご使用ください ●スチップル仕上げ、ゆず肌状ローラー 仕上げ、SPタイル仕上げがあります *基層塗りと模様塗りの工程間隔時間
16kg	2~3	*2以上	1.3~2.2 (吹放し、凸部処理) 1.0~1.7 (小粒)	7~12 (吹放し、凸部処理) 9~16 (小粒)	5~8 (基層塗り) 0~3 (模様塗り)	—	清水	吹付 (基層塗り: リシンガン、 模様塗り: タイルガン)	—	*A 6909 防水形外装薄塗材 E F☆☆☆☆	●透湿性を高めるには、下塗材として ツークシーラー-W、Sをご使用ください *基層塗りと模様塗りの工程間隔時間

※防火認定の仕様、JIS認証製品の公共工事仕様につきましては、別途お問い合わせください。
※防火認定は塗付け量が基準となりますので、防火認定関連製品の該当仕様につき、塗付け量の表示を（ ）で行っています。

(3) 複層仕上塗材

分類 (塗膜の硬度別)	商品名	一般名称	主要構成成分	色目	艶の 状況	特 長	用 途
硬質	セラミタイトタイル 主材	シリカタイル	無機高分子	(各色)	上塗材 の種類 による	●耐久性に優れている ●塗膜は無機質で不燃 ●下地との密着性に優れている	内外壁
	セラミタイトタイル ゆず肌主材	ゆず肌状 シリカタイル	無機高分子	(各色)	上塗材 の種類 による	●耐久性に優れている ●塗膜は無機質で不燃 ●下地との密着性に優れている	内外壁
	セラミロール主材	シリカタイル	無機高分子	(各色)	上塗材 の種類 による	●ローラー施工のため、塗材の飛散が少ない ●耐久性に優れている ●塗膜は無機質で不燃 ●下地に強固に密着する	内外壁
	ツークコートタイル 主材	通気性タイル	特殊合成樹脂 エマルジョン	(各色)	艶有り 半艶 艶消し	●透湿性があり、内部結露や塗膜の浮き、膨れを防止 ●下地との密着性に優れている ●セメント系下地の中性化を防止	内外壁
	ツークコートローラー用 主材	通気性タイル	特殊合成樹脂 エマルジョン	(各色)	艶有り 半艶 艶消し	●透湿性があり、内部結露や塗膜の浮き、膨れを防止 ●下地との密着性に優れている ●セメント系下地の中性化を防止 ●ローラー施工のため飛散が少なく、養生を簡略化できる	内外壁
	ミラクマウント主材	ポリマーセメント タイル	ポルトランドセメント/ 合成樹脂エマルジョン	(各色)	上塗材 の種類 による	●硬く緻密な不燃性塗膜は、建物を長期間保護する ●耐水性、耐アルカリ性、耐薬品性に優れている	内外壁
	レナキャスト主材	水性エポキシタイル	水性エポキシ樹脂 エマルジョン	(各色)	上塗材 の種類 による	●硬度の高い塗膜は、アルミダイキャスト風の豪華な仕上がり ●下地と強固に密着し、高い耐久性を示す	内外壁
	レナキャストホーロー 主材	水性エポキシタイル	水性エポキシ樹脂 エマルジョン	(各色)	上塗材 の種類 による	●硬度の高い塗膜は、さざ波状の豪華な仕上がり ●下地と強固に密着し、高い耐久性を示す	内外壁
	レナコート	内装用吹付材	合 成 樹 脂 エマルジョン	各色	艶消し(エナ メル仕上げ は上塗材の 種類による)	●汚れにくく、優雅な仕上がりを提供 ●下地と強固に密着し、高い耐久性を示す	内壁
	レナラック主材	アクリルタイル	アクリル樹脂 エマルジョン	(各色)	上塗材 の種類 による	●下地との密着性に優れている ●施工が非常に簡単で、安定した仕上がりを得られる ●山立ちが良く、リズム感のあるパターンを形成	内外壁
	レナラックローラー用 主材	アクリルタイル	アクリル樹脂 エマルジョン	(各色)	上塗材 の種類 による	●下地と強固に密着し、高い耐久性を示す ●施工が非常に簡単で、安定した仕上がりを得られる ●ローラー施工のため飛散が少なく、養生を簡略化できる	内外壁

荷姿	塗回数	重ね塗り 時間 (hr)	# 所要量 (塗付け量)		希釈率		希釈剤	塗装方法	危険物の 分 類	JISその他分類	備考
			kg/m ²	m ² /缶(セット)	吹付	刷毛・ローラー					
24kg	1~2	*2以上	1.3~1.7 (1.1~1.3) (吹放し、凸部処理) 0.6~0.8 (0.5~0.6) (小粒)	14~18 (吹放し、凸部処理) 30~40 (小粒)	0~2 (吹放し、凸部処理) 3~5 (小粒)	—	清水	吹付 (吹放し、凸部処理: タイルガン 小粒: リシンガン、 SKKスーパーガン [万能ガン])	—	*A 6909 複層塗材Si ※防火認定材料 F☆☆☆☆	●基層塗りと模様塗りの工程間隔時間 ●上塗り、下塗りの組み合わせは別途お問い合わせください ●防火認定で使用できる上塗材: フリーズコート、 フリーズコート#30半艶、フリーズコート#10.3 分艶、フリーズファイン、バイオファイン、水性コン ボウレタン、水性セラタイトSi、水性セラタイトF、 水性セラミシリコン、グリーンマイルドクレタン
24kg	1~2	2以上	1.8~2.2	10~13	0~2	—	清水	吹付 (リシンガン)	—	*A 6909 複層塗材Si F☆☆☆☆	●上塗り、下塗りの組み合わせは別途お問い合わせください
24kg	2	2以上	1.4~1.8 (1.3~1.5)	13~17	—	0~3	清水	ローラー (M-9ローラー)	—	*A 6909 複層塗材Si ※防火認定材料 F☆☆☆☆	●上塗り、下塗りの組み合わせは別途お問い合わせください ●防火認定で使用できる上塗材: フリーズコート、 フリーズコート#30半艶、バイオファイン、水性コン ボウレタン、水性セラタイトSi、水性セラタイトF、 水性セラミシリコン、グリーンマイルドクレタン
20kg	1~2	2以上	1.3~1.7	11~15	0~5	—	清水	吹付 (タイルガン)	—	*A 6909 複層塗材E F☆☆☆☆	上塗り: ツークコート上塗材 下塗り: ツークシーラー-W、ツークシーラー-S、 ツークシーラー-EPO
20kg	2	2以上	1.2~1.6	12~16	—	0~5	清水	ローラー (M-9ローラー)	—	*A 6909 複層塗材E F☆☆☆☆	上塗り: ツークコート上塗材 下塗り: ツークシーラー-W、ツークシーラー-S、 ツークシーラー-EPO
20kg	1~2	2以上	1.3~1.7 (1.1~1.3)	11~15	30~40	—	清水	吹付 (タイルガン)	—	*A 6909 複層塗材CE ※防火認定材料 F☆☆☆☆	上塗り: フリーズコート 下塗り: SKクリヤーシーラー、水性ミラクシーラー エポ ●防火認定で使用できる上塗材: フリーズコート、 フリーズコート#30半艶、フリーズコート#10.3分艶
20.6kgセット (主剤: 20kg/ 硬化剤: 0.6kg)	1~2	2以上	1.3~1.7 (吹放し、凸部処理) 0.6~0.8 (小粒)	12~15 (吹放し、凸部処理) 25~34 (小粒)	0~2 (吹放し、凸部処理) 3~5 (小粒)	—	清水	吹付 (吹放し、凸部処理: タイルガン 小粒: リシンガン、 SKKスーパーガン [万能ガン])	—	*A 6909 複層塗材RE F☆☆☆☆	●可使用時間: 3時間(20℃) ●上塗り、下塗りの組み合わせは別途お問い合わせください
20.6kgセット (主剤: 20kg/ 硬化剤: 0.6kg)	1~2	4以上 (ゆず肌状ローラー) 2以上 (ホ-ロ-調)	1.1~2.0 (ゆず肌状ローラー) 1.2~2.0 (ホ-ロ-調)	10~18 (ゆず肌状ローラー) 10~17 (ホ-ロ-調)	0~3 (ゆず肌状ローラー) 0~3 (ホ-ロ-調)	0~3	清水	吹付 (リシンガン) ローラー (M-9ローラー)	—	*A 6909 複層塗材RE F☆☆☆☆	●可使用時間: 3時間(20℃) ●上塗り、下塗りの組み合わせは別途お問い合わせください
22kg	2	*3以上 多彩模様は 重ね塗り時 間異なる	0.6~0.8 (0.5~0.6) (吹放し) 0.9~1.15 (多彩) 1.1~1.4 (ゆず肌)	27~36 (吹放し) 19~24 (多彩) 15~20 (ゆず肌)	10~15 (基層塗り) 0~3 (模様塗り)	—	清水	吹付 (基層塗り: HSガン、リシンガン 模様塗り: HSガン、リシンガン)	—	(上塗材を塗付しない場合、K 5668 合成樹脂エマルジョン/模様塗りに相当) ※防火認定材料 (吹放し、上塗材を 塗付しない場合) F☆☆☆☆	*基層塗りと模様塗りの工程間隔時間
20kg	1~2	2以上	1.3~1.7 (吹放し、凸部処理) 0.6~0.8 (小粒)	11~15 (吹放し、凸部処理) 25~33 (小粒)	0~5 (吹放し、凸部処理) 3~5 (小粒)	—	清水	吹付 (吹放し、凸部処理: タイルガン 小粒: リシンガン、 SKKスーパーガン [万能ガン])	—	*A 6909 複層塗材E F☆☆☆☆	●上塗り、下塗りの組み合わせは別途お問い合わせください
20kg	1~2	2以上	1.1~1.7	11~18	—	0~5	清水	ローラー (M-9ローラー)	—	*A 6909 複層塗材E F☆☆☆☆	●上塗り、下塗りの組み合わせは別途お問い合わせください

※防火認定の仕様、JIS A 6909複層仕上塗材の上塗材・下塗材の組み合わせ、公共工事仕様などにつきましては、別途お問い合わせください。
#防火認定は塗付け量が基準となりますので、防火認定関連製品の該当仕様につき、塗付け量の表示を()で行っていただきます。

(3) 複層仕上塗材

分類 (塗膜の硬度別)	商品名	一般名称	主要構成成分	色目	艶の 状況	特 長	用 途
弾性	弾性アンティフリオ 主材	二液形ウレタン 壁面化粧防水材	ウレタンゴム	(各色)	艶有り	●低温から高温まで、幅広い伸長性を示す ●下地のひび割れに優れた追従性を示す ●低温硬化性に優れている	内外壁
	ダンツーカーキャスト主材	反応硬化形高弾性 透湿壁面防水化粧材	エポキシ樹脂 エマルジョン	(各色)	艶有り	●防水性に優れている ●透湿性があり、内部結露や塗膜の浮き、膨れを防止 ●耐久性、耐候性に優れている ●強靱性 ●防かび・防藻性に優れている ●セメント系下地の中性化を防止	内外壁
	ダンツーカーキャスト ローラー用主材	反応硬化形高弾性 透湿壁面防水化粧材	エポキシ樹脂 エマルジョン	(各色)	艶有り	●防水性に優れている ●透湿性があり、内部結露や塗膜の浮き、膨れを防止 ●耐久性、耐候性に優れている ●強靱性 ●防かび・防藻性に優れている ●セメント系下地の中性化を防止	内外壁
	ダンツークリーン主材	超低汚染型透湿 タイル	特殊変性樹脂 エマルジョン	(各色)	艶有り	●セラミック複合技術により超低汚染性を発揮 ●透湿性があり、内部結露や塗膜の浮き、膨れを防止 ●塗膜は弾性を示し、防水機能を高める ●セメント系下地の中性化を防止 ●防かび・防藻性に優れている ●耐久性、施工性に優れている	内外壁
	ダンツークリーン ローラー用主材	超低汚染型透湿 ローラータイル	特殊変性樹脂 エマルジョン	(各色)	艶有り	●セラミック複合技術により超低汚染性を発揮 ●透湿性があり、内部結露や塗膜の浮き、膨れを防止 ●弾性を示し、防水性を向上 ●セメント系下地の中性化を防止 ●防かび・防藻性に優れている ●耐久性、施工性に優れている ●ローラー施工のため飛散が少なく、養生を簡略化できる	内外壁
	ダンツーカーコート主材	透湿弾性タイル	特殊変性樹脂 エマルジョン	(各色)	艶有り	●透湿性があり、内部結露や塗膜の浮き、膨れを防止 ●弾性を示し、防水性を向上 ●セメント系下地の中性化を防止 ●耐久性、施工性、意匠性に優れている	内外壁
	ダンツーカーコート ローラー用主材	透湿弾性 ローラータイル	特殊変性樹脂 エマルジョン	(各色)	艶有り	●透湿性があり、内部結露や塗膜の浮き、膨れを防止 ●弾性を示し、防水性を向上 ●セメント系下地の中性化を防止 ●耐久性、施工性、意匠性に優れている ●ローラー施工のため飛散が少なく、養生を簡略化できる	内外壁
	レナエクセレントA 主材	高弾性壁面化粧 防水材	アクリルゴム系 エマルジョン	(各色)	上塗材 の種類 による	●防水性に優れている ●下地のひび割れに追従し、雨水の浸入を防ぐ ●耐久性、耐候性に優れている	内外壁
	レナエクセレントA ローラー用主材	高弾性壁面化粧 防水材	アクリルゴム系 エマルジョン	(各色)	上塗材 の種類 による	●防水性に優れている ●下地のひび割れに追従し、雨水の浸入を防ぐ ●耐久性、耐候性に優れている ●ローラー施工のため飛散が少なく、養生を簡略化できる	内外壁
	レナエクセレント主材	高弾性壁面化粧 防水材	アクリルゴム系 エマルジョン	(各色)	艶有り	●防水性に優れている ●下地のひび割れに追従し、雨水の浸入を防ぐ ●耐久性、耐候性に優れている	内外壁
	レナエクセレント ローラー用主材	高弾性壁面化粧 防水材	アクリルゴム系 エマルジョン	(各色)	艶有り	●防水性に優れている ●下地のひび割れに追従し、雨水の浸入を防ぐ ●耐久性、耐候性に優れている ●ローラー施工のため飛散が少なく、養生を簡略化できる	内外壁

荷姿	塗回数	重ね塗り 時間 (hr)	所要量		希釈率		希釈剤	塗装方法	危険物の 分 類	JISその他分類	備考
			kg/m ²	m ² /缶(セット)	吹付	刷毛・ローラー					
16kgセット (主剤12kg/ 硬化剤4kg)	2~3	*4以上 7日以内	1.5~2.2 (吹放し、凸部処理) 1.3~1.9 (小粒)	7~10 (吹放し、凸部処理) 8~12 (小粒)	5~8 (基層塗り) 0~3 (吹放し、凸部処理) 0~4 (小粒)	—	ウレタン シンナー	吹付 (基層塗り)リシンガン 模様塗りタイルガン	主剤： 引火性固体 硬化剤： 第二石油類 (特化則第二類 物質)	F☆☆☆☆	●可使時間：2時間(20℃) *基層塗りと模様塗りの工程間隔時間
18.18kgセット (主剤18kg/ 硬化剤0.18kg)	2~3	*4以上	2.0~2.6 (吹放し、凸部処理) 1.7~2.3 (小粒)	6~9 (吹放し、凸部処理) 7~10 (小粒)	3~5 (基層塗り) 0~2 (模様塗り)	—	清水	吹付 (基層塗り)リシンガン 模様塗りタイルガン	硬化剤： 第三石油類	*A 6909 防水形複層塗材RE F☆☆☆☆	*基層塗りと模様塗りの工程間隔時間 ●可使時間：3時間(20℃) 上塗り：ダンツーカーキャスト上塗材、ダンツーカー キャスト上塗材Si 下塗り：ダンツーカーシーラー、ツーカーシーラー-S、 ツーカーシーラー-EPO
18.18kgセット (主剤18kg/ 硬化剤0.18kg)	2	18以上	2.0~2.4	7~9	—	2~3	清水	ローラー (M-9ローラー)	硬化剤： 第三石油類	*A 6909 防水形複層塗材RE F☆☆☆☆	●可使時間：3時間(20℃) 上塗り：ダンツーカーキャスト上塗材、ダンツーカー キャスト上塗材Si 下塗り：ダンツーカーシーラー、ツーカーシーラー-S、 ツーカーシーラー-EPO
20kg	2	*2以上	1.8~2.4 (吹放し、凸部処理) 1.4~2.0 (小粒)	8~11 (吹放し、凸部処理) 10~14 (小粒)	3~6 (基層塗り) 0~3 (模様塗り)	—	清水	吹付 (基層塗り)リシンガン 模様塗りタイルガン	—	*A 6909 防水形複層塗材E F☆☆☆☆	*基層塗りと模様塗りの工程間隔時間 上塗り：ダンツークリーン上塗材 下塗り：ダンツーカーシーラー、ツーカーシーラー EPO、ダンツークリーン下塗材
20kg	2	8以上	1.5~1.8	11~13	—	0~4	清水	ローラー (M-9ローラー)	—	*A 6909 防水形複層塗材E F☆☆☆☆	上塗り：ダンツークリーン上塗材 下塗り：ダンツーカーシーラー、ツーカーシーラー EPO、ダンツークリーン下塗材
20kg	2	*2以上	1.8~2.4 (吹放し、凸部処理) 1.4~2.0 (小粒)	8~11 (吹放し、凸部処理) 10~14 (小粒)	3~6 (基層塗り) 0~3 (模様塗り)	—	清水	吹付 (基層塗り)リシンガン 模様塗りタイルガン	—	*A 6909 防水形複層塗材E F☆☆☆☆	*基層塗りと模様塗りの工程間隔時間 上塗り：水性ダンツーカーコート上塗材、水性ダン ツーカーコート上塗材Si 下塗り：ダンツーカーシーラー、ツーカーシーラー EPO、ダンツーカーコート下塗材
20kg	2	8以上	1.5~1.8	11~13	—	0~4	清水	ローラー (M-9ローラー)	—	*A 6909 防水形複層塗材E F☆☆☆☆	上塗り：水性ダンツーカーコート上塗材、水性ダン ツーカーコート上塗材Si 下塗り：ダンツーカーシーラー、ツーカーシーラー EPO、ダンツーカーコート下塗材
18kg	2	*3以上	2.2~2.7 (吹放し、凸部処理) 1.9~2.4 (小粒)	6~8 (吹放し、凸部処理) 7~9 (小粒)	3~5 (基層塗り) 0~2 (模様塗り)	—	清水	吹付 (基層塗り)リシンガン 模様塗りタイルガン	—	A 6021 建築用塗膜防水材 (外壁用アクリルゴム系1成分形) F☆☆☆☆	*基層塗りと模様塗りの工程間隔時間
18kg	2	*16以上	2.0~2.4	7~9	—	2~3	清水	ローラー (M-9ローラー)	—	A 6021 建築用塗膜防水材 (外壁用アクリルゴム系1成分形) F☆☆☆☆	*基層塗りと模様塗りの工程間隔時間
18kg	2	*3以上	2.2~2.7 (吹放し、凸部処理) 1.9~2.4 (小粒)	6~8 (吹放し、凸部処理) 7~9 (小粒)	3~5 (基層塗り) 0~2 (模様塗り)	—	清水	吹付 (基層塗り)リシンガン 模様塗りタイルガン	—	*A 6909 防水形複層塗材E F☆☆☆☆	*基層塗りと模様塗りの工程間隔時間 ●上塗り、下塗りの組み合わせは別途お問い合わせ ください
18kg	2	*16以上	2.0~2.4	7~9	—	2~3	清水	ローラー (M-9ローラー)	—	*A 6909 防水形複層塗材E F☆☆☆☆	*基層塗りと模様塗りの工程間隔時間 ●上塗り、下塗りの組み合わせは別途お問い合わせ ください

*JIS A 6909複層仕上塗材の上塗材・下塗材の組み合わせ、公共工事仕様などにつきましては、別途お問い合わせください。

(3) 複層仕上塗材

分類 (塗膜の硬度別)	商品名	一般名称	主要構成成分	色目	艶の 状況	特 長	用 途
弾性	レナフレンド主材	弾性タイル	アクリルゴム系 エマルジョン	(各色)	上塗材 の種類 による	●柔軟性が高いため、下地のひび割れに追従性を示す、 防水タイプ ●耐汚染性、耐候性に優れている	内外壁
	レナフレンド ローラー用主材	弾性ローラータイル	アクリルゴム系 エマルジョン	(各色)	上塗材 の種類 による	●柔軟性が高いため、下地のひび割れに追従性を示す、 防水タイプ ●耐汚染性、耐候性に優れている ●ローラー施工のため飛散が少なく、養生を簡略化できる	内外壁

(4)厚付け仕上塗材

分類 (塗膜の硬度別)	商品名	一般名称	主要構成成分	色目	艶の 状況	特 長	用 途
硬質	シボロック	アクリルスタッコ	アクリル樹脂 エマルジョン	各色	艶消し (上塗無) 上塗材の 種類による (上塗有)	●作業性に優れている ●立体感のある重厚な壁面を形成する	内外壁
弾性	セラミソフトスタッコ	高耐久・低汚染型 弾性スタッコ	弾性セラミック シリコン樹脂	各色	艶消し	●下地の微細なひび割れに追従する ●耐久性、低汚染性に優れている ●防かび・防藻性に優れている ●防水性に優れている	内外壁
	ソフトスタッコ	弾性アクリル スタッコ	弾性アクリル樹脂 エマルジョン	各色	艶消し	●下地の微細なひび割れに追従する ●立体感のある重厚な壁面を形成する	内外壁

(5) 軽量骨材仕上塗材

分類 (塗膜の硬度別)	商品名	一般名称	主要構成成分	色目	艶の 状況	特 長	用 途
	シボライトA	パーライト系 天井用吹付材	パーライト／合成 樹脂エマルジョン	標準色	艶消し	●落ち着いた優雅な色調、ソフトな感触 ●吸音効果を高め、結露を防止する ●塗膜に呼吸性があり、室内の調湿、美装に役立つ ●下地との密着性に優れている	内部天井
	シボライトBクリアー	ひる石系天井用 吹付材	ひる石／合成樹脂 エマルジョン	黄金色	艶消し	●落ち着いた素材感のある色調で室内の美装に役立つ ●結露を防止する ●塗膜に呼吸性があり、室内の調湿に役立つ	内部天井
	シボライトB調色	ひる石系天井用 吹付材	ひる石／合成樹脂 エマルジョン	標準色	艶消し	●落ち着いた色調、ソフトな感触 ●結露を防止する ●塗膜に呼吸性があり、室内の調湿に役立つ	内部天井
	セラミタイトソフト	パーライト系無機 高分子形天井用 吹付材	パーライト／ 無機高分子	標準色	艶消し	●落ち着いた色調、ソフトな感触 ●結露を防止する ●塗膜に呼吸性があり、室内の調湿に役立つ	内部天井

荷姿	塗回数	重ね塗り 時間 (hr)	所要量		希釈率		希釈剤	塗装方法	危険物の 分 類	JISその他分類	備考
			kg/m ²	m ² /缶	吹付	刷毛・ローラー					
20kg	2	*3以上	2.2~2.7 (吹放し、凸部処理) 1.9~2.4 (小粒)	7~9 (吹放し、凸部処理) 8~10 (小粒)	3~5 (基層塗り) 0~2 (模様塗り)	—	清水	吹付 (基層塗り/リシンガン 模様塗り/タイルガン)	—	*A 6909 防水形複層塗材E F☆☆☆☆	*基層塗りと模様塗りの工程間隔時間 ●上塗り、下塗りの組み合わせは別途お問い合わせください
20kg	2	16以上	2.0~2.4	8~10	—	2~3	清水	ローラー (M-9ローラー)	—	*A 6909 防水形複層塗材E F☆☆☆☆	●上塗り、下塗りの組み合わせは別途お問い合わせください

※JIS A 6909複層仕上塗材の上塗材・下塗材の組み合わせ、公共工事仕様などにつきましては、別途お問い合わせください。

荷姿	塗回数	重ね塗り 時間 (hr)	所要量		希釈率		希釈剤	塗装方法	危険物の 分 類	JISその他分類	備考
			kg/m ²	m ² /缶	吹付	刷毛・ローラー					
25kg	2	*2以上	5~6	4~5	0~5 (基層塗り) 0~1 (模様塗り)	—	清水	吹付 (基層塗り/リシンガン/ ノスキングガン模様塗 りスタッコガン)	—	*A 6909 外装厚塗材E F☆☆☆☆	●使用時混合型もあります *基層塗りと模様塗りの工程間隔時間
20kg	2	*4以上	3.3~4.5 (吹放し、凸部処理) 2.3~3.2 (小粒)	4~6 (吹放し、凸部処理) 6~8 (小粒)	5.0~6.5 (基層塗り) 0~1 (模様塗り)	—	清水	吹付 (基層塗り/タイルガン/ リシンガン模様塗 りスタッコガン)	—	*A 6909 外装厚塗材E F☆☆☆☆	*基層塗りと模様塗りの工程間隔時間
20kg	2	*4以上	3.3~4.5 (吹放し、凸部処理) 2.3~3.2 (小粒)	4~6 (吹放し、凸部処理) 6~8 (小粒)	5.0~6.5 (基層塗り) 0~1 (模様塗り)	—	清水	吹付 (基層塗り/タイルガン/ リシンガン模様塗 りスタッコガン)	—	*A 6909 外装厚塗材E F☆☆☆☆	*基層塗りと模様塗りの工程間隔時間

荷姿	塗回数	重ね塗り 時間 (hr)	# 所要量(塗付量)		希釈		希釈剤	塗装方法	危険物の 分 類	JISその他分類	備考
			kg/m ²	m ² /セット	希釈	刷毛・ローラー					
ベース： 10kg 骨材： 50ℓ	1~2	16以上	1.9~2.3 (1.4~1.5) (3mm厚) 2.7~3.5 (2.0~2.3) (5mm厚)	9~10 (3mm厚) 6~7 (5mm厚)	* 3~4kg	—	清水	吹付 (SKKスーパーガン [万能ガン])	—	*A 6909 吹付用軽量塗材 ※防火認定材料 (5mm厚、3mm厚) F☆☆☆☆	*荷姿 (ベース10kg/骨材50ℓ) に対する希釈量を示します
ベース： 18kg 骨材： 66ℓ	1~2	16以上	1.5~2.0 (1.1~1.3) (3mm厚)	12~15 (3mm厚)	* 7~9kg	—	清水	吹付 (SKKスーパーガン [万能ガン])	—	*A 6909 吹付用軽量塗材 ※防火認定材料 (3mm厚) F☆☆☆☆	*荷姿 (ベース18kg/骨材66ℓ) に対する希釈量を示します
ベース： 20kg 骨材： 66ℓ	1~2	16以上	1.5~1.9 (1.1~1.2) (2mm厚)	14~16 (2mm厚)	* 7~9kg	—	清水	吹付 (SKKスーパーガン [万能ガン])	—	*A 6909 吹付用軽量塗材 ※防火認定材料 (2mm厚) F☆☆☆☆	*荷姿 (ベース20kg/骨材66ℓ) に対する希釈量を示します
ベース： 20kg 骨材： 33ℓ	1~2	16以上	1.6~2.5 (1.2~1.6) (3mm厚)	10~15 (3mm厚)	* 1~2kg	—	清水	吹付 (SKKスーパーガン [万能ガン])	—	*A 6909 吹付用軽量塗材 ※防火認定材料 (3mm厚) F☆☆☆☆	*荷姿 (ベース20kg/骨材33ℓ) に対する希釈量を示します

※防火認定の仕様、JIS認証製品の公共工事仕様につきましては、別途お問い合わせください。
※防火認定は塗付量が基準となりますので、防火認定関連製品の該当仕様につき、塗付量の表示を（ ）で行っています。

(6) マスチック塗材

分類	商品名	一般名称	主要構成成分	色目	艶の状況	特長	用途
	エスケーマスチックA	マスチック塗材A	合 成 樹 脂 エマルジョン	各色	艶消し	●鋭い感じの山立ち状の「さざ波模様」 ●一度の塗装で厚塗りができる ●ローラー施工のため飛散が少なく、養生を簡略化できる ●下地との密着性に優れている ●耐水性、耐アルカリ性、耐洗浄性に優れている	内外壁
	エスケーマスチックC	マスチック塗材C	ポリマーセメント	各色	艶有り	●丸みのある山立ち状の「さざ波模様」で、模様はやや大きい ●一度の塗装で厚塗りができる ●ローラー施工のため飛散が少なく、養生を簡略化できる ●下地との密着性に優れている ●耐水性、耐アルカリ性、耐洗浄性に優れている	内外壁

(7) 装飾塗材

分類	商品名	一般名称	主要構成成分	色目	艶の状況	特長	用途
自然石調	SK調湿ウォール	内装用天然素材セラミック系高調湿塗材	アクリル樹脂エマルジョン	標準色	—	●TVOC1%未満 ●調湿機能を示す ●ホルムアルデヒド・吸着・分解効果 ●防かび性に優れている ●防火性に優れている	内壁
	エレガンストーン	自然石調仕上塗材	アクリル樹脂エマルジョン	標準色	上塗材の種類による	●豪華な自然石調の仕上がりが得られる ●コーナー部・アール部など、細部処理が簡単 ●耐久性に優れている ●カラーバリエーションが豊富	内外壁
	エレガンストーンサガン	砂岩石調仕上塗材	アクリル樹脂エマルジョン	標準色	上塗材の種類による	●豪華な砂岩石調の仕上がりが得られる ●曲面に対しても簡単に施工できる ●耐久性に優れている ●カラーバリエーションが豊富	内外壁
	グラニースタッコ	自然石調多彩仕上塗材	アクリル樹脂エマルジョン	標準色	上塗材の種類による	●自然石調の凹凸模様が得られる ●耐久性、耐候性に優れている ●カラーセラミックで構成されているため、変退色がほとんどない	内外壁
	グラニテリアEX	御影石・砂岩調仕上塗材	アクリル樹脂エマルジョン	標準色	艶消し	●御影石と砂岩調の優しさや温もりの感触を調和させた仕上げ ●上塗材にアクリルシリコン樹脂系の塗料を採用することにより、超耐久性を示す ●防水性に優れ、水の浸入を防ぐ ●防かび・防藻性に優れている	内外壁
	グラニバステル	陶石状多彩仕上塗材	アクリル樹脂エマルジョン	標準色	上塗材の種類による	●多彩で高級な壁面を創造 ●下地との密着性に優れている ●コーナー部・アール部など、細部処理が簡単 ●カラーバリエーションが豊富 ●変退色しにくく、優れた耐久性を示す	内外壁
	グラニバステルローラー用	陶石状多彩仕上塗材	アクリル樹脂エマルジョン	標準色	上塗材の種類による	●多彩で高級な壁面を創造 ●下地との密着性に優れている ●コーナー部・アール部など、細部処理が簡単 ●カラーバリエーションが豊富 ●変退色しにくく、優れた耐久性を示す	内外壁
	セラミスマイル	セラミックタイル調ローラー塗材	アクリル樹脂エマルジョン	標準色	艶有り3分艶	●カラーセラミック骨材の使用で、高級感がある豪華な仕上げ ●下塗りから上塗りまで全て水性塗材で構成 ●防かび・防藻性に優れている ●水蒸気透過性がある ●ローラー施工のため飛散が少なく、養生を簡略化できる	内外壁

荷姿	塗回数	重ね塗り時間 (hr)	# 所要量 (塗付け量)		希釈率		希釈剤	塗装方法	危険物の分類	JISその他分類	備考
			kg/m ²	m ² /缶(セット)	吹付	刷毛・ローラー					
20kg	1	—	1.2~1.4 (1.2) (凹凸模様)	14~16	—	0~5	清水	ローラー (M-9ローラー)	—	独立行政法人都市再生機構適合品 ※防火認定材料 (上塗りなし/A) F☆☆☆☆	●上塗りに溶剤形エナメルを塗付する工法 (AS) と、水性エナメルを塗付する工法 (AE) もあります。この場合は艶有り仕様になります
28kgセット (主材 20kg / 混和液 8kg)	1	—	1.8~2.0 (1.8) (凹凸模様)	14~15	—	—	無希釈	ローラー (M-9ローラー)	—	独立行政法人都市再生機構適合品 ※防火認定材料 (水性上塗材/CE) F☆☆☆☆	●可使用時間: 3時間 ●上塗りに溶剤形エナメルを塗付する工法 (CS) と水性エナメルを塗付する工法 (CE) があります ●防火認定で使用できる上塗材: エスケーGPベイント

※防火認定の仕様につきましては、別途お問い合わせください。

荷姿	塗回数	重ね塗り時間 (hr)	# 所要量 (塗付け量)		希釈率		希釈剤	塗装方法	危険物の分類	JISその他分類	備考
			kg/m ²	m ² /缶(セット)	吹付	刷毛・ローラー					
20kg	1~2	4以上	1.5~2.0 (1.5~1.9) (ウェーブ)	10~13	3~5	0~2 (こて)	清水	吹付 (SKKスーパーガン [万能ガン]) こて	—	※A 6909 内装薄塗材E ※防火認定材料 F☆☆☆☆	●塗装方法は仕上により異なります ●所要量、希釈率は「パターン」の種類によって異なります ●石膏ボードには別途SKヤニ止めシーラーが必要です
20kg	2	15分以内	4.6~5.5 (単色一段目地仕上) 7.6~10.0 (単色二段目地仕上)	3~4 (単色一段目地仕上) 2 (単色二段目地仕上)	0~2	0~2 (こて)	清水	吹付 (SKKスーパーガン [万能ガン]) こて	—	F☆☆☆☆	●二色吹きもあります
20kg	3	24以上	4.5~6.0	3~4	—	—	清水	金こて ダスター刷毛	—	F☆☆☆☆	●希釈率: 0~3% (金こて) 20~25% (ダスター刷毛)
20kg	2	4以上	3.5~4.5 (タイル調) 5.5~6.5 (スタック調) 6.5~7.5 (トラバーチン)	4~5 (タイル調) 3 (スタック調) 2~3 (トラバーチン)	3~5 (基層塗り) 0~3 (模様塗り)	—	清水	吹付 (基層塗りリシンガン、模様塗りタイルガン、スタックガン)	—	F☆☆☆☆	—
20kg	1	—	4.0~4.5	4~5	0~2	—	清水	吹付 (スタックガン)	—	F☆☆☆☆	●基層塗りとしてグラニテリアEXベースが必要です
20kg	2	2以上	2.0~2.4	8~10	3~5	0~2 (こて)	清水	吹付 (SKKスーパーガン [万能ガン]) こて	—	F☆☆☆☆	—
20kg	2	2以上	2.0~2.4	8~10	—	3~5	清水	ローラー (M-9ローラー)	—	F☆☆☆☆	—
20kg	2	2以上	2.0~2.4 (新築) 2.6~3.0 (改装)	8~10 (新築) 6~7 (改装)	—	3~5	清水	ローラー (M-9ローラー)	—	F☆☆☆☆	●改装の際にはSKカラーサーフをご使用ください

※防火認定の仕様、JIS認証製品の公共工事仕様につきましては、別途お問い合わせください。
防火認定は塗付け量が基準となりますので、防火認定関連製品の該当仕様につき、塗付け量の表示を () で行っています。

(7) 装飾塗材

分類	商品名	一般名称	主要構成成分	色目	艶の状況	特長	用途
陶磁器タイル調	エレガンススタイルTS	陶磁器タイル調塗材	アクリル樹脂エマルジョン	標準色	上塗材の種類による	●型紙使用によるさまざまな陶石状のバリエーション ●下地に負担をかけない ●工期短縮につながる	内外壁
陶石状	セラミエレガンス	陶石状多彩装飾仕上塗材	アクリルシリコン樹脂エマルジョン	標準色	—	●耐久性、耐候性に優れている ●塗膜は可とう性があり、雨水の浸入を防ぐ ●透湿性があり、建物内部の結露や塗膜の膨れを防止する ●トップコート不要で工期の短縮につながる ●防かび・防藻性に優れている	内外壁
多彩模様塗料	マルチファンシーDX	内装用多彩模様塗料	アクリル樹脂エマルジョン(水中水滴型)	標準色	艶消し	●オリジナルな多彩模様が落ち着きのある空間を演出 ●水性架橋技術により、完全水系化を実現 ●TVOC1%未満 ●防火性を有する ●緻密な塗膜構造により、汚れを簡単に除去 ●防かび・防藻性に優れている	内壁
多意匠	弾性ベルアート	多意匠仕上塗材	弾性アクリル樹脂エマルジョン	各色	艶消し	●特殊ローラーやこてにより、48種類以上の各種パターンを現出 ●塗膜は弾性があり、防水性を高める ●防かび・防藻性に優れている	内外壁
	ミラノコロッタ	意匠仕上塗材	アクリル樹脂エマルジョン	各色	艶消し	●立体感のある重厚な壁面を形成する ●耐久性、耐候性に優れている ●落ち着きのある優雅なテクスチャーと、個性的な色調が居住性を向上させる	内外壁
	ベルアート	多意匠仕上塗材	アクリル樹脂エマルジョン	各色	艶消し	●特殊ローラーやこてにより、48種類以上の各種パターンを現出 ●塗膜は微弾性がある ●防かび・防藻性に優れている ●各種下地と強固に密着する	内外壁
	ベルアートIN	多意匠仕上塗材	アクリル樹脂エマルジョン	各色	艶消し	●特殊ローラーやこてにより、14種類の各種パターンを現出 ●TVOC1%未満 ●ホルムアルデヒドを吸着・固定化 ●調湿機能を示す ●防かび性を有する ●防火性を有する	内壁
	ベルアートSi	高耐久・低汚染セラミックシリコン樹脂系多意匠型装飾仕上塗材	弾性セラミックシリコン系樹脂	各色	艶消し	●優れた耐久性・低汚染性を示す ●独創的な意匠性を示す ●防かび・防藻性に優れている ●下地の微細なひび割れに追従する	内外壁
土塗り壁風	土壁コート	土塗り壁風仕上塗材	アクリル樹脂エマルジョン	各色	艶消し	●暖かい湿もりを感じさせる土塗り風の壁面を創造 ●特殊合成樹脂エマルジョンの採用によって、耐候性、耐久性に優れた塗膜を提供 ●防かび・防藻性に優れ、微生物汚染を防止 ●塗膜に透湿性があり、建物内部の結露防止に効果を発揮 ●接触による塗膜の剥落がない ●下地の微細なひび割れに追従する	外壁

荷姿	塗回数	重ね塗り時間(hr)	#所要量(塗付け量)		希釈率		希釈剤	塗装方法	危険物の分類	JISその他分類	備考
			kg/m ²	m ² /缶(セット)	吹付	刷毛・ローラー					
20kg	1	—	3.5~4.5	4~5	0~2	—	清水	吹付 (タイルガン)	—	F☆☆☆☆	—
20kg	2	4以上	2.2~2.4	8.4~9.0	3~5	3~5	清水	ローラー (M-9ローラー) 吹付 (SKKスーパーガン [万能ガン])	—	F☆☆☆☆	●下塗材:SKサンドカラーベース ●目地工法を選択できます。
16kg 4kg	2	2以上 (吹付) 4以上 (ローラー)	0.4~0.5 (吹付) 0.6~0.7 (ローラー)	32~40 (吹付) 23~26 (ローラー)	0~5	無希釈	清水	ローラー 吹付 (HSガン/SKKスー パーガン[万能ガン])	—	F☆☆☆☆	●下塗材:マルチファンシーDX下塗材 ●攪拌の際はへら木状のものでゆるやかに 行い、電動ミキサーのような高速回転の攪拌機は避けてください。
20kg	パターンにより所要量、希釈率などが異なります。 詳細は施工要領書にてご確認ください。								—	F☆☆☆☆	●下塗材:SK水性弾性シーラー(クリアー・ホワイト)、水性ミラクシーラーエコ(クリアー・ホワイト)
50kgセット (ベース: 20kg、専用 骨材:30kg)	パターンにより所要量、希釈率などが異なります。 詳細は施工要領書にてご確認ください。 (内装仕様の塗付け量は2.1~2.8kg/m ² です。)								—	※防火認定材料 F☆☆☆☆	●防火認定で使用できる 仕上材:テールS、プレスS、ランダムS、 キャニオンS、トラパーチンS ●基層塗りの荷姿は35kgセット(ベース 20kg、骨材15kgとなります。)
20kg	パターンにより所要量、希釈率などが異なります。 詳細は施工要領書にてご確認ください。								—	F☆☆☆☆	—
20kg	パターンにより所要量(塗付け量)、希釈率などが異なります。 詳細は施工要領書にてご確認ください。								—	※防火認定材料 F☆☆☆☆	—
20kg	パターンにより所要量、希釈率などが異なります。 詳細は施工要領書にてご確認ください。								—	F☆☆☆☆	—
20kg	2	2以上	2.0~3.0	6~10	1~5	0~2 (こて)	清水	こて 吹付	—	—	●所要量、希釈率はパターンの種類によ って異なります

※防火認定の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
#防火認定は塗付け量が基準となりますので、防火認定関連製品の該当仕様につき、塗付け量の表示を()で行っています。

(8) 特殊塗料

分類 (機能・用途別)	商品名	一般名称	主要構成成分	色目	艶の 状況	特 長	用 途
汚染防止	SKセラミファイントップ	超低汚染型 水性クリアー塗料	特殊合成樹脂 エマルジョン	透明	—	●超親水性のナノセラミック粒子により、超低汚染性を発揮 ●自然な質感を生かす仕上げ ●ランニングコストの低減で経済的	ベルアート、ソフトスタッ コ、ソフトリシン（エス ケー化研製）などの汚染 防止
抗菌	サニートクトマイルド	弱溶剤形抗菌塗料	ターペン可溶 NAD型ポリ ウレタン樹脂	各色	艶有り 3分艶	●O-157、MRSAなどによる感染症の防止 ●耐久性、耐薬品性に優れている ●一般内壁をはじめ、鉄扉・木部など幅広い下地適応性 ●低臭性	内壁
	水性サニートクト	水性抗菌塗料	反応硬化形 アクリル樹脂 エマルジョン	各色	艶有り 艶消し	●O-157、MRSAなどによる感染症の防止 ●耐久性、耐薬品性に優れている ●防かび・防藻性に優れている	内壁
防かび・防藻	バイオタイト#10	防かび・防藻型 水性ペイント	アクリル樹脂 エマルジョン	各色	艶有り 艶消し	●防かび・防藻性に優れている ●刷毛さばき、塗り継ぎ良好 ●レベリング性、作業性に優れている	内外壁
	バイオタイト#20	防かび・防藻型 単層弾性塗材	弾性アクリル樹脂 エマルジョン	各色	艶有り	●防かび・防藻性に優れている ●主材と上塗材を一体化することにより、塗装工程を短縮 ●下地の微細なひび割れに追随する ●新築はもちろん、改装に最適 ●ローラー施工のため飛散が少なく、養生を簡略化できる	内外壁
	バイオタイト#30	防かび・防藻型 溶剤形エナメル	ポリウレタン樹脂	各色	艶有り	●防かび・防藻性に優れている ●耐黄変性に優れている ●密着性良好で、肉厚感に富む塗膜 ●高い硬度を示し、耐摩耗性に優れている	内外壁
	バイオタイト#31	防かび・防藻型 弱溶剤系塗料	一液弱溶剤形 アクリル樹脂	各色	半艶 艶消し	●防かび・防藻性に優れている ●下地への浸透性に優れ、シーラー工程を省略できる ●改装で下地のタココやにの影響を受けにくい ●低温造膜性に優れている	内外壁
遮熱	クールテクトF	外壁用遮熱塗料	ふっ素樹脂	標準色	艶有り 3分艶	●幅広い色相で優れた遮熱性を発揮 ●ふっ素樹脂の採用で、超耐久性を示す ●防かび・防藻性に優れている ●低汚染性により遮熱効果を維持	外壁
	クールテクトSi	外壁用遮熱塗料	アクリルシリコン樹脂	標準色	艶有り 3分艶	●幅広い色相で優れた遮熱性を発揮 ●シロキサン結合により、超耐久性を示す ●防かび・防藻性に優れている ●低汚染性により遮熱効果を維持	外壁
	水性クールテクトF	外壁用遮熱塗料	ふっ素樹脂 エマルジョン	標準色	艶有り 3分艶	●幅広い色相で優れた遮熱性を発揮 ●ふっ素樹脂の採用で、超耐久性を示す ●防かび・防藻性に優れている ●低汚染性により遮熱効果を維持 ●水性のため安全	外壁
	水性クールテクトSi	外壁用遮熱塗料	アクリルシリコン樹 脂エマルジョン	標準色	艶有り 3分艶	●幅広い色相で優れた遮熱性を発揮 ●アクリルシリコン樹脂の採用により、超耐久性を発揮 ●防かび・防藻性に優れている ●低汚染性により遮熱効果を維持 ●水性のため安全	外壁
PCパネル	PCクラックシールド	二液微弾性 サーフェーサー	特殊変性 エポキシ樹脂	シロ	—	●表面に発生するヘアークラックに追随し、防水性を高める ●PCパネル表面と強固に密着 ●作業性に優れている	PCパネルの サーフェーサー
コンクリート生地 仕上	セラミクリートF	透明仕上塗材	水性 ふっ 素 樹脂エマルジョン	透明	艶有り 3分艶	●ふっ素樹脂の採用で、超耐久性を示す ●コンクリートの中性化防止に役立つ ●オール水性工法により、環境対応型仕様を提供し、安全 ●一液のため、取り扱いが簡単	コンクリート打放し面
	セラミクリートSi	透明仕上塗材	水性アクリル シリコン樹脂 エマルジョン	透明	艶有り 3分艶	●シロキサン結合により、超耐久性を示す ●コンクリートの中性化防止に役立つ ●オール水性工法により、環境対応型仕様を提供し、安全 ●一液のため、取り扱いが簡単	コンクリート打放し面
	セラタイトFクリアー	透明仕上塗材	セラミック複 合ふっ素樹脂	透明	艶有り 3分艶 艶消し	●超低汚染、超耐久性を示し、メンテナンスフリー	コンクリート打放し面
	セラタイトSiクリアー	透明仕上塗材	セラミック複 合 アクリルシリコン樹脂	透明	艶有り 3分艶 艶消し	●超低汚染、超耐久性を示し、メンテナンスフリー	コンクリート打放し面
建築用塗料	セラタイトUクリアー	透明仕上塗材	ポリウレタン 樹脂	透明	艶有り 3分艶 艶消し	●超低汚染性に優れている ●超耐久性、耐候性に優れている ●化学抵抗性に優れている ●常温硬化タイプ ●防かび・防藻性に優れている	石材調塗材の上塗り

荷姿	塗回数	重ね塗り 時間 (hr)	# 所要量(塗付け量)		希釈率		希釈剤	塗装方法	危険物の 分 類	JISその他分類	備考
			kg/m ²	m ² /缶(セット)	吹付	刷毛・ローラー					
14kg 3.5kg	2	2以上 7日以内	0.14~0.18	78~100	—	—	無希釈	エアレスブレー	—	F☆☆☆☆	—
16kgセット (主剤14kg/ 硬化剤2kg) 4kgセット	2	3以上 7日以内	0.28~0.32	50~57	10~20	0~10	塗料用 シンナーA	ローラー 刷毛 エアレスブレー	主剤： 第二石油類 硬化剤： 第二石油類	F☆☆☆☆	●可使時間：5時間（20℃）
16kg 4kg	2	3以上	0.24~0.28 (0.22~0.23)	57~66	10~20	5~10	清水	ローラー 刷毛 エアレスブレー	—	※防火認定材料 F☆☆☆☆	—
16kg 4kg	2	3以上	0.24~0.30 (0.22~0.24)	53~66	10~15	0~10	清水	ローラー 刷毛 エアレスブレー	—	※防火認定材料（艶有り） F☆☆☆☆	—
16kg 4kg	2	*4以上	0.8~1.0 (スチール) 0.9~1.7 (ゆず肌状0.2~ 1.0~1.4 (SP74))	16~20 (スチール) 9~17 (ゆず肌状0.2~ 11~16 (SP74))	—	0~5	清水	ローラー (M-9ローラー、 W-2ローラー)	—	F☆☆☆☆	*基層塗りと模様塗りの工程間隔時間
16.5kgセット (主剤15kg/ 硬化剤1.5kg) 5.5kgセット	2	1以上 7日以内	0.24~0.30	55~68	60~90	30~60	バイオタイト #30 シンナー	ローラー 刷毛 エアレスブレー	主剤： 第二石油類 硬化剤： 第一石油類	—	●可使時間：5時間（20℃）
16kg 4kg	2	2以上	0.24~0.30 (0.22~0.24)	53~66	10~20 (艶消し) 20~30 (半艶)	5~10 (艶消し)	バイオタイト #31 シンナー	エアレスブレー (艶有りはローラー、 刷毛も可)	第二石油類	※防火認定材料 F☆☆☆☆	—
15kgセット (主剤13.5kg/ 硬化剤1.5kg) 4kgセット	2	3以上 7日以内	0.26~0.30	50~57	10~20	0~10	塗料用 シンナーA	ローラー 刷毛 エアレスブレー	主剤： 第二石油類 硬化剤： 第二石油類	—	●可使時間：5時間（20℃）
15kgセット (主剤13.5kg/ 硬化剤1.5kg) 4kgセット	2	3以上 7日以内	0.26~0.30	50~57	10~20	0~10	塗料用 シンナーA	ローラー 刷毛 エアレスブレー	主剤： 第二石油類 硬化剤： 第二石油類	—	●可使時間：5時間（20℃）
16kg 4kg	2	2以上	0.30~0.35	45~53	10~20	0~10	清水	ローラー 刷毛 エアレスブレー	—	—	—
16kg 4kg	2	2以上	0.30~0.35	45~53	10~20	0~10	清水	ローラー 刷毛 エアレスブレー	—	—	—
20kgセット (主剤18kg/ 硬化剤2kg)	1	—	0.25~0.35	57~80	20~40	—	EHシンナー	エアレスブレー	主剤： 第二石油類 硬化剤： 第二石油類	—	●可使時間：5時間（20℃）
15.2kgセット (主剤15kg/ 硬化剤0.2kg) 4.06kgセット	1	—	0.10~0.13	116~150	5~15	0~5	清水	ローラー 刷毛 エアレスブレー	—	F☆☆☆☆	●専用中塗材（セラミクリートF中塗材） が必要です ●カラークリヤー仕上げも利用でき ます（セラミクリートFカラークリヤー 中塗材） ●可使時間：5時間（20℃）
15kg 4kg	1	—	0.13~0.15	100~115	10~20	5~10	清水	ローラー 刷毛 エアレスブレー	—	F☆☆☆☆	●カラークリヤー仕上げも利用でき ます（セラミクリートSiカラークリヤー）
15kgセット (主剤12kg/ 硬化剤3kg) 5kgセット	1	—	0.10~0.13	115~150	20~40	—	セラタイト シンナー	エアレスブレー	主剤： 第一石油類 硬化剤： 第二石油類	F☆☆☆☆	●可使時間：5時間（20℃）
15kgセット (主剤14kg/ 硬化剤1kg) 3.75kgセット	1	—	0.10~0.13	115~150	20~40	—	セラタイト シンナー	エアレスブレー	主剤： 第二石油類（艶有り） 第一石油類（3分艶、 艶消し） 硬化剤： 第一石油類	F☆☆☆☆	●可使時間：5時間（20℃）
15kgセット (主剤12kg/ 硬化剤3kg) 5kgセット	2	1以上 7日以内	0.30~0.35	43~50	20~40	10~30	セラタイト シンナー	エアレスブレー	主剤： 第二石油類 硬化剤： 第二石油類	F☆☆☆☆	●可使時間：5時間（20℃）

※防火認定の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
※防火認定は塗付け量が基準となりますので、防火認定関連製品の該当仕様につき、塗付け量の表示を（ ）で行っています。

(8) 特殊塗料

分類 (機能・用途別)	商品名	一般名称	主要構成成分	色目	艶の 状況	特 長	用 途
コンクリート生地 仕上	フッソロンカラー クリヤー	着色透明仕上塗材	ふっ素樹脂	標準色	艶有り 5分艶 3分艶 艶消し	●超耐久性を示し、メンテナンスフリー	コンクリート打放し面
	フッソロンクリヤー	透明仕上塗材	ふっ素樹脂	透明	艶有り 5分艶 3分艶 艶消し	●超耐久性と優れた耐候性、密着性、化学抵抗性を示す ●常温硬化タイプ	コンクリート打放し面、石材調塗材(エリガンストーン など)の高級仕上げ、 メタリック塗料(SKファ インメタリック)の高級 仕上げ
	ミクロンカラー クリヤー	透明仕上塗材	特殊変性樹脂	透明	—	●透明塗材にありがちな濡れ色を防ぐ	濡れ色防止工法用 中塗り
	ミクロンガード	浸透性吸水防止材	シリコン 系化合物	透明	—	●優れた吸水防止効果を発揮 ●コンクリート下地のエフロを防止 ●防水性を高めながら、通気性を維持 ●塩害防止に役立つ	コンクリート打放し面
	リリカタイトカラー クリヤー	着色透明仕上塗材	アクリル シリコン樹脂	標準色	艶有り 5分艶 3分艶 艶消し	●超耐久性を示し、メンテナンスフリー	コンクリート打放し面
	リリカタイトクリヤー	透明仕上塗材	アクリル シリコン樹脂	透明	5分艶 3分艶 艶消し	●超耐久性を示し、メンテナンスフリー	コンクリート打放し面
受水槽(FRP製)用	ミラクプライマーSR	弱溶剤形プライマー	特殊変性樹脂	クロ	—	●光を遮蔽することで、藻類の光合成を抑制 ●FRPに対して優れた密着性を示す ●ローラー、刷毛作業性に優れている	FRP製受水槽
陶磁器タイル用	タイルセラクリーン	浸透性吸水防止材	特殊シラン 化合物	透明	—	●セメント下地に深く浸透し、三次元的に防水層を形成 ●水の浸入を防ぎ、躯体を保護 ●水蒸気透過性に優れている ●超耐久性を示す ●架橋セラミック層が超低汚染性を示す ●目地部のエフロを防止	一般タイル内外壁 (ラスタータイルは不可)
	タイルトップ	溶剤形塗料	アクリル シリコン樹脂	透明	艶有り 3分艶 艶消し	●シーラー無しで下地と強固に密着 ●耐水、耐酸、耐アルカリ性に優れている ●低帯電性、親水性により、超低汚染性を発揮	一般タイル内外壁
	タイルフレッシュ	弱溶剤形塗料	ターベン可溶 アクリルシリコン樹脂	透明	艶有り 艶消し	●シーラー無しで下地と強固に密着 ●耐水、耐酸、耐アルカリ性に優れている ●低帯電性、親水性により、超低汚染性を発揮	一般タイル内外壁
意匠性塗材の 塗り替え	アートフレッシュ	意匠性塗材の塗り 替え専用塗材	セラミックシリコン 樹脂エマルジョン	各色	艶消し	●超耐久性、低汚染性を示す ●透湿性があり、内部結露や塗膜の浮き、膨れを防止 ●防かび・防藻性に優れている ●下地の微細なひび割れに追従する	砂壁状、土壁調、 スタッコ調、砂岩調 など各種既存塗膜の 塗り替え
サイディング の塗り替え	クリーンSDトップ	超低汚染型弱溶剤形 クリヤー塗料	アクリル シリコン樹脂	透明	艶有り 3分艶	●超耐久、超耐候性を示す ●セラミック複合技術により超低汚染性を発揮 ●下地との密着性に優れている	高意匠性デザイン サイディングの塗替え
塩ビクロスの 塗り替え	SKクロスフレッシュ	塩ビクロス塗り替え 専用塗材	アクリル樹脂 エマルジョン	各色	艶消し	●ビニルクロスに含まれる可塑剤の移行を防止 ●防かび性に優れている ●ホルムアルデヒドを吸着・固定化によりシックハウス症候群に対応 ●耐汚染性に優れている ●低臭性 ●難燃一級表面試験に合格する性能を保持	内部塩ビクロス の塗り替え
木部用	ウッドフレッシュクリヤー	木部用クリヤー塗料	ポリウレタン樹 脂エマルジョン	透明	艶有り 3分艶	●一液のため、取り扱いが簡単 ●木の質感や風合いを生かす ●防かび・防藻性に優れている	木部
	ウッドフレッシュステイン	木部用着色塗料	特殊エマルジョン	標準色	—	●一液のため、取り扱いが簡単 ●木の質感や風合いを生かす ●防かび・防藻性に優れている	木部

荷姿	塗回数	重ね塗り 時間 (hr)	所要量		希釈率		希釈剤	塗装方法	危険物の 分 類	JISその他分類	備考
			kg/m	m/缶(セット)	スプレー	刷毛・ローラー					
13.5kgセット (主剤12kg/ 硬化剤1.5kg)	1	—	0.12~0.14	96~112	20~40	—	フッソロン エナメル シンナー	エアレススプレー	主剤： 第一石油類 硬化剤： 第一石油類	—	●可使時間：5時間(20℃) ●この他、姉妹品として「フッソロン クリヤー(5分艶、3分艶、艶消し)」 があります
13.5kgセット (主剤12kg/ 硬化剤1.5kg) 4.5kg	1	—	0.12~0.14	96~112	20~40	0~20	フッソロン シンナー	エアレススプレー	主剤： 第一石油類 硬化剤： 第一石油類	—	●可使時間：5時間(20℃) ●この他、姉妹品として「フッソロン カラークリヤー(5分艶、3分艶、艶 消し)」があります
16.5kgセット (主剤15kg/ 硬化剤1.5kg) 5.5kgセット	1	—	0.12~0.15	110~137	20~40	—	ウレタン シンナー	エアレススプレー	主剤： 第一石油類 硬化剤： 第二石油類	F☆☆☆☆	●可使時間：5時間(20℃)
16ℓ 4ℓ ₂ ℓ	2 (RC工法) 3 (単品仕様)	0.25以内	0.2 (RC工法) 0.3 (単品仕様)	62 (RC工法) 41 (単品仕様)	—	—	無希釈	ローラー 刷毛 エアレススプレー	第二石油類	F☆☆☆☆	—
15kgセット (主剤14kg/ 硬化剤1kg) 3.75kgセット	1	—	0.12~0.14	107~125	20~40	—	リリカタイト エナメルシ ンナー	エアレススプレー	主剤： 第一石油類、 第二石油類 硬化剤： (艶有り) 第一石油類	F☆☆☆☆	●可使時間：5時間(20℃) ●この他、姉妹品として「リリカタイト クリヤー(5分艶、3分艶、艶消し)」 があります
15kgセット (主剤14kg/ 硬化剤1kg) 3.75kgセット	1	—	0.12~0.14	107~125	10~30	—	リリカタイト エナメル シンナー	エアレススプレー	主剤： 第一石油類、 第二石油類 (艶有り) 硬化剤： 第一石油類	F☆☆☆☆	●可使時間：5時間(20℃)
15kgセット (主剤13.5kg/ 硬化剤1.5kg) 4kgセット	1	—	0.11~0.13	115~136	10~20	0~10	塗料用 シンナーA	ローラー 刷毛 エアレススプレー	主剤： 第二石油類 硬化剤： 第二石油類	—	●光透過率0.001% 一般に光透過率が0.1%以下であれ ば藻類の繁殖防止が可能 ●可使時間：5時間(20℃)
12kg 3kg	2	2以内	0.12~0.20	60~100	—	—	無希釈	ローラー 刷毛 エアレススプレー	第二石油類	F☆☆☆☆	●陶磁器タイルの洗浄には、タイルクリーン NEOをご利用ください
15kgセット (主剤14kg/ 硬化剤1kg) 3.75kgセット	2	1以上 7日以内	0.15~0.20	75~100	10~20	0~10	タイルトップ シンナー	ローラー エアレススプレー	主剤： 第二石油類 硬化剤： 第一石油類	F☆☆☆☆	●陶磁器タイルの洗浄には、タイルクリーン NEOをご利用ください ●可使時間：5時間(20℃)
15kgセット (主剤14kg/ 硬化剤1kg) 3.75kgセット	2	3以上 7日以内	0.16~0.20	75~93	5~10	0~5	塗料用 シンナーA	ローラー 刷毛 エアレススプレー	主剤： 第二石油類 硬化剤： 第一石油類	F☆☆☆☆	●陶磁器タイルの洗浄には、タイルクリーン NEOをご利用ください ●可使時間：5時間(20℃)
20kg	2	2以上	0.6~1.0	20~33	—	5~10	清水	ローラー (ウールローラー)	—	F☆☆☆☆	●下塗り：水性ミラクシーラーエコ ホワイト
15kgセット (主剤14kg/ 硬化剤1kg) 3.75kgセット	2	3以上 7日以内	0.20~0.24	62~75	5~10	0~5	塗料用 シンナーA	ローラー (ウールローラー) 刷毛 エアレススプレー	主剤： 第二石油類 硬化剤： 第一石油類	—	●可使時間：5時間(20℃)
20kg	1	—	0.4~0.5	40~50	—	3~6	清水	ローラー (SPローラー)	—	F☆☆☆☆	●下地の状態により下塗材としてSK ヤニ止めシーラーをご使用ください
16kg 4kg	3	3以上	0.24~0.30 (クリヤー仕上)	53~66 (クリヤー仕上)	—	—	無希釈	刷毛	—	F☆☆☆☆	—
16ℓ 4ℓ 1ℓ	2	2以上	0.16~0.20	80~100	—	—	無希釈	刷毛	—	F☆☆☆☆	—

3. 下塗材（シーラー）

分類 (機能・用途別)	商品名	一般名称	主要構成成分	色目	艶の 状況	特 長	用 途
水性	CT下塗	下塗材	無機高分子	標準色 (ライトグレー、 ミッドブルー、 シロクロ)	—	●下地との密着性に優れている ●目地として優れた耐久性を示す	エレガンストーン、エレガン スタイルなど目地を必要とす る塗材の下塗り
	SKクリアーシーラー	水性シーラー	アクリル樹脂 エマルジョン	透明	—	●各種下地、上塗材と良好な密着性を示す ●屋内外で、火気の心配なく安全に使用できる	コンクリートセメントモルタルの 吸い込み防止
	SK水性弾性シーラー	水性シーラー	特殊合成樹脂 エマルジョン	透明/シロ	—	●弾性塗材の下塗りとして良好な密着性を示す ●下地への浸透性、固着性、アルカリシール性に優れている	各種弾性塗材の下塗り
	SK水性ホワイト シーラー	水性シーラー	合 成 樹 脂 エマルジョン	シロ	—	●各種下地、上塗材と良好な密着性を示す ●屋内外で、火気の心配なく安全に使用できる	コンクリートセメントモルタルの 吸い込み防止
	SK水性ヤニ止め シーラー	水性シーラー	特殊アクリル シリコン樹脂 エマルジョン	透明	—	●緻密な塗膜を形成し、ヤニ・アクのシミ出しを防止 ●浸透性、固着性に優れるため作業性に優れる ●一液のため、取り扱いが簡単 ●屋内外で、火気の心配なく安全に使用できる	建物内部の壁面、天井
	水性クールテクト プライマー	水性シーラー	アクリル樹脂 エマルジョン	シロ	—	●下地との密着性に優れている ●各種旧塗膜を含む各種下地と強固に密着し、幅広く対応 ●耐久性、耐アルカリ性に優れている	外壁（窯業系サイディング、 モルタル、RC）
	水性ミラクシーラー-Eコ	水性シーラー	エポキシ変性特殊 カチオン樹脂 エマルジョン	透明/シロ	—	●各種旧塗膜を含む各種下地と強固に密着し、幅広く対応 ●TVOC 1%未満 ●耐久性、耐アルカリ性に優れている ●浸透性に優れ、高いシール効果を示す ●防かび・防藻性に優れている	各種水性仕上塗材の新築、改 装用の下塗り
	着色バインダー	水性シーラー	アクリル樹脂 エマルジョン	各色	—	●着色タイプですので、希望する色調を自由に選定 することができる ●屋内外で、火気の心配なく安全に使用できる	スキン(骨材着色系塗材)、天 井用塗材の下塗り 下地の隠ぺい性を必要とする 施工における下塗り
弱溶剤形	一液マイルドシーラー-ES	弱溶剤形シーラー	特殊変性 エポキシ樹脂	透明/白	—	●新築、塗り替えを問わず幅広い適用性 ●下地への浸透性、固着性が高く、優れた浸透性 ●水分や炭酸ガスの浸入を防ぐ高いシール性 ●優れた耐水性、耐アルカリ性を発揮 ●即調合タイプのため、優れた塗装作業性	各種仕上塗材の下塗り
	マイルドシーラー-EPO	弱溶剤形シーラー	特殊変性 エポキシ樹脂	透明	—	●浸透性、固着性が高く、下地の補強効果に優れている ●下地との密着性に優れている ●臭気が低く、環境に優しい設計 ●セメント系下地の中性化を防止	内外壁：セメントモルタル、PC 板などの下塗り／屋根：薄型 塗装瓦、モニエル瓦などの下塗 り

荷姿	塗回数	重ね塗り 時間 (hr)	# 所要量 (塗付け量)		希釈率		希釈剤	塗装方法	危険物の 分 類	JISその他分類	備考
			kg/m ²	m ² /缶(セット)	スプレー	刷毛・ローラー					
25kgセット (主剤23.5kg/ 硬化剤1.5kg)	1	—	0.8~1.2	20~31	0~5	—	清水	吹付 (シリンガン/タイルガン)	—	F☆☆☆☆	●エレガンススタイルTS、エレガン ストーンなどの目地部となります
18kg	1	—	0.10~0.13	138~180	50~100	50~100	清水	ローラー 刷毛 エアレススプレー	—	F☆☆☆☆	●弾性系・無機高分子系仕上塗材の下 塗材としては使用できません
15kg	1 (新築時) 1~2 (改装時)	1以上	0.10~0.13 (新築時) 0.10~0.30 (改装時)	115~150 (新築時) 50~150 (改装時)	0~5 (クリアー) 0~20 (ホワイト)	0~5 (クリアー) 0~20 (ホワイト)	清水	ローラー 刷毛 エアレススプレー	—	F☆☆☆☆	●強溶剤形上塗材の下塗材としては使用 できません ●SK水性弾性シーラー・クリアー (透明) SK水性弾性シーラー・ホワイト (シロ) の二種類があります
18kg	1	—	0.10~0.13 (0.08~0.10)	138~180	10~20	0~10	清水	ローラー 刷毛 エアレススプレー	—	※K 5663 合成樹脂 エマルジョンシーラー F☆☆☆☆	●弾性系・無機高分子系仕上塗材の下 塗材としては使用できません
15kg	1	—	0.10~0.13 (0.08~0.10)	115~150	—	—	無希釈	ローラー 刷毛 エアレススプレー	—	F☆☆☆☆	●塗装に使用した器具は必ず水洗いし て下さい。水洗いせずに、他の水性塗 料の塗装に使用しないで下さい ●小分けする時は、プラスチック容器を 使用してください
15kg	1~2	2以上	0.10~0.13 (新築時) 0.10~0.30 (改装時)	115~150 (新築時) 50~150 (改装時)	—	—	無希釈	ローラー 刷毛 エアレススプレー	—	—	—
15kg	1 (新築時) 1~2 (改装時)	—	0.10~0.13 (0.08~0.10) (新築時) 0.10~0.30 (改装時)	115~150 (新築時) 50~150 (改装時)	—	—	無希釈	ローラー 刷毛 エアレススプレー	—	※K 5663 合成樹脂 エマルジョンシーラー (ホワイト) F☆☆☆☆	●強溶剤形上塗材の下塗材としては使用 できません ●水性ミラクシーラー-Eコ・クリアー (透明) と水性ミラクシーラー-Eコ ホワイト (シロ) の二種類があります
20kg	1	—	0.20~0.25 (0.18~0.20)	80~100	0~20	0~20	清水	ローラー 刷毛 エアレススプレー	—	F☆☆☆☆	●反応硬化形・弾性系・無機高分子系仕上 塗材の下塗材としては使用できません
14kgセット	1~2	3以上	0.10~0.20 (新築時) 0.15~0.20 (改装時)	70~140 (新築時) 93~140 (改装時)	—	—	無希釈	ローラー 刷毛 エアレススプレー	第二石油類	F☆☆☆☆	●一液マイルドシーラー-ES・クリアー (透明) と一液マイルドシーラー-ES・ホワイト (シロ) の二種類があります
14kgセット (主剤10.5kg/ 硬化剤3.5kg)	1~2	3以上	0.10~0.40	35~140	—	—	無希釈	ローラー 刷毛 エアレススプレー	主剤： 第二石油類 硬化剤： 第二石油類	F☆☆☆☆	●可使用時間：5時間(20℃) ●下地の種類により所要量が変わります

※JIS認証製品の公共工事仕様につきましては、別途お問い合わせください。
#防火認定は塗付け量が基準となりますので、防火認定関連製品の該当仕様につき、塗付け量の表示を（ ）で行っています。

3. 下塗材（シーラー）

分類 (機能・用途別)	商品名	一般名称	主要構成成分	色目	艶の 状況	特 長	用 途
溶剤形	EXシーラー	溶剤形シーラー	塩化ゴム系樹脂	透明	—	●下地への浸透性に優れ、脆弱な下地の補強効果を促す ●弾性系塗料の下塗りに最適 ●既調合で作業の簡略化が図れる	弾性塗材の下塗り、コンクリート・セメントモルタルの脆弱層の強化
	SK#1000プライマー	溶剤形シーラー	変性エポキシ樹脂	シロ	—	●無機系下地に良好な密着性を示す ●アルカリシール性に優れている ●強固な塗膜を作り、リフティングの心配がない	アルミニウム・ステンレスなどの非鉄金属の下塗り、セメントモルタル・コンクリート・スレート板などの下塗り、反応硬化形状上材などの下塗り
	SK#2000プライマー	溶剤形シーラー	特殊変性樹脂	シロ	—	●ホーロー鋼板、陶磁器タイルへの優れた密着性	ホーロー鋼板、陶磁器タイルなどへの改裝用下塗り
	SKスーパーシーラー	溶剤形シーラー	特殊変性樹脂	透明/シロ	—	●下地への浸透性、固着性に優れている ●既調合で作業の簡略化が図れる ●幅広い下地適応性がある	セメントモルタル・スレート板などの下塗り
	SKバリアプライマー	溶剤形シーラー	ウレタン樹脂	透明	—	●シーリング材のブリージングを防止 ●使いやすい一液タイプ ●耐溶剤性に優れている	シーリング材のブリード汚染防止（ポリウレタン系・変性シリコン系に適用）
	クールテクトプライマー	溶剤形シーラー	特殊変性エポキシ樹脂	シロ	—	●下地との密着性に優れている ●防食性に優れている ●幅広い塗り替え適性 ●クロム、鉛フリーの環境に配慮した安全設計	外壁（鋼板、金属系サイディング）
	ピニタイトプライマー	溶剤形シーラー	特殊変性ウレタン樹脂	シロ/グレー	—	●サイディング下地と強固に密着 ●塩ビ鋼板への密着性に優れる ●塩ビフィルム中のブリージングを防止	塩ビ鋼板、塩ビソル鋼板屋根の塗り替え
	ミラクシーラーEPO	溶剤形シーラー	特殊変性エポキシ樹脂	透明	—	●下地への浸透性に優れ、下地を強固に補強 ●セメント下地の中性化を防止 ●旧塗膜と良好な密着性を示す	脆弱下地用、押出成型板用、PC部材
	ミラクシーラーES	溶剤形シーラー	特殊変性エポキシ樹脂	透明	—	●弾性系を含め、各種旧塗膜との密着性に優れている ●下地への浸透性に優れ、水分・炭酸ガスをシャットアウト ●セメント下地の中性化を防止	各種仕上塗材の下塗り、改裝時の下塗り

荷姿	塗回数	重ね塗り 時間 (hr)	所要量		希釈率		希釈剤	塗装方法	危険物の 分 類	JISその他分類	備考
			kg/m ²	m ² /缶(セット)	吹付	刷毛・ローラー					
15kg	1~2	1以上	0.15~0.20	75~100	—	—	無希釈	ローラー 刷毛 エアレススプレー	第二石油類	F☆☆☆☆	●EXシーラー施工後、溶剤形二液反応硬化 タイプの上塗材や、アクリル樹脂エナメル などの溶剤形上塗材を直接施工しない でください ●器具の洗浄にはラッカーシンナーを使用 してください
20kgセット (主剤:16kg/ 硬化剤:4kg) 5kgセット	1	—	0.14~0.17	117~142	20~40	0~20	SK#1000 プライマー シンナー	ローラー 刷毛 エアレススプレー	主剤： 第二石油類 硬化剤： 第二石油類	F☆☆☆☆	●セメント系・弾性系・無機高分子系仕上塗 材の下塗材としては使用できません ●可使用時間:5時間(20℃)
16.5kgセット (主剤:15kg/ 硬化剤:1.5kg) 5.5kgセット	1	—	0.14~0.17	97~116	20~40	10~20	SK#2000 プライマー シンナー	ローラー 刷毛 エアレススプレー	主剤： 第一石油類 硬化剤： 第二石油類	F☆☆☆☆	●可使用時間:5時間(20℃)
15kg	1~2	1以上	0.15~0.20	75~100	—	—	無希釈	ローラー 刷毛 エアレススプレー	第一石油類	F☆☆☆☆	●SKスーパーシーラー施工後、溶剤形二 液反応硬化タイプの上塗材を直接施 工しないでください ●器具の洗浄にはエナメル用シンナーを 使用してください ●SKスーパーシーラー クリヤー(透明) SKスーパーシーラー ホワイト(シロ)の 二種類があります
1kg/10 缶入り	1	—	0.3	300m ² /缶 (目地幅10mm)	—	—	無希釈	刷毛	第一石油類	—	—
16kgセット (主剤:12.8kg/ 硬化剤:3.2kg) 4kgセット	1	—	0.14~0.17	94~114	5~10	0~5	塗料用 シンナーA	ローラー 刷毛	主剤： 第二石油類 硬化剤： 第二石油類	—	●可使用時間:5時間(20℃)
16.5kgセット (主剤:15kg/ 硬化剤:1.5kg) 5.5kgセット	1	—	0.12~0.16	104~137	0~10	無希釈	ウレタン シンナー	ローラー 刷毛 エアレススプレー	主剤： 第二石油類 硬化剤： 第一石油類	—	●可使用時間:5時間(20℃)
15kgセット (主剤:10kg/ 硬化剤:5kg) 6kgセット	1~2	3以内	0.10~0.40	37~150	—	—	無希釈	ローラー 刷毛 エアレススプレー	主剤： 第二石油類 硬化剤： 第二石油類	F☆☆☆☆	●可使用時間:5時間(20℃) ●下地の種類により所要量が変わります
15kg 4kg	1~2	1	0.15~0.20 (新築時) 0.20~0.35 (改裝時)	75~100 (新築時) 42~75 (改裝時)	—	—	無希釈	ローラー 刷毛 エアレススプレー	第一石油類	F☆☆☆☆	●器具の洗浄にはESシンナーを使用し てください

4. 下地調整塗材（フィラー） / モルタル

分類 (用途別)	商品名	一般名称	主要構成成分	色目	艶の 状況	特 長	用 途
新規下地用	SFアンダー	有機系フィラー	アクリル樹脂 エマルジョン	シロ/ クリーム	—	●セメント系下地調整塗材の問題点であった乾燥性、 耐エフロ性、作業性、仕上塗材との密着性を向上 ●安定した性能を発揮 ●シーラー不要で工期を短縮	下地の不陸補修、段差の 修正、下地の吸い込み防 止と脆弱下地の補強 特にALCパネルの下地調 整に適している
	SKタイルフィラー	セメント系フィラー	セメント/アクリル カチオン系エマルジョン	グレー	—	●下地に強固に密着し、特に従来の材料に比べて、耐ひ び割れ性、耐衝撃性に優れている ●脆弱な下地を強化し、仕上塗材のむら・密着不良・造膜 不良をあらかじめ防止 ●耐溶剤性、耐薬品性に優れている	老朽化した吹付タイル・陶 磁器タイルなどの改装、コ ンクリートの中性化防止、 露出鉄筋部の補修・防錆 処理、壁紙、ビニールクロ スの防湿下地処理
	カケンセメントフィラー	セメント系フィラー	セメント/合成樹 脂エマルジョン	グレー	—	●防水性、耐ひび割れ性、耐衝撃性に優れている ●比較的表面の粗い場合の補修調整に適し、厚塗りがで きる ●脆弱な下地を強化し、仕上塗材の色むら・密着不良・造 膜不良をあらかじめ防止	コンクリート打放し面、不 陸・目違い・ピンホールの 下地調整、コンクリート・セ メントモルタル・コンクリ ートブロック・木毛セメント板
	カケンフィラー	セメント系フィラー	セメント/合成樹 脂エマルジョン	グレー /シロ	—	●下地の防水性を高める ●脆弱な下地を強化し、仕上塗材の色むら・密着不良・造 膜不良をあらかじめ防止 ●塗膜の耐候性、耐久性、耐アルカリ性の向上に役立つ	ALCパネル、粗面下地、コ ンクリート・セメントモル タル・コンクリートブロック・ 木毛セメント板
改装下地用	ミラクファンド KC-1000	セメント系フィラー	セメント/アクリル カチオン系エマルジョン	グレー /シロ	—	●下地に強固に密着し、特に従来の材料に比べて、耐 ひび割れ性、耐衝撃性に優れている ●脆弱な下地を強化し、仕上塗材のむら・密着不良・造 膜不良をあらかじめ防止 ●耐溶剤性、耐薬品性に優れている ●下地調整のみならず、仲介接着としての機能を発揮	コンクリートの中性化防 止、露出鉄筋部の補修・防錆 処理、陶磁器タイル・旧塗 膜面の改装下地調整
	ミラクファンド KC-2000	セメント系フィラー	セメント/アクリル カチオン系エマルジョン	グレー	—	●下地に強固に密着し、特に従来の材料に比べて、耐 ひび割れ性、耐衝撃性に優れている ●脆弱な下地を強化し、仕上塗材のむら・密着不良・造 膜不良をあらかじめ防止 ●耐溶剤性、耐薬品性に優れている ●下地調整のみならず、仲介接着としての機能を発揮	コンクリートの中性化防 止、露出鉄筋部の補修・ 各種建材の改装下地調整
	ミラクファンド KC-3000	セメント系フィラー	セメント/アクリル カチオン系エマルジョン	グレー	—	●下地に強固に密着 ●下地の防水性を高める ●高い充填性、低吸縮性を示す ●緻密な塗膜構造により、高い防さび、防食性を示す	コンクリート、PC部材な どセメント系下地の欠損部 の補修、不陸調整
	ミラクファンド KC-4000	セメント系フィラー	セメント/アクリル カチオン系エマルジョン	グレー	—	●セメント系下地の中世化を防止 ●内部鉄筋の防さび、防食性を示す ●高密充填性があり、下地との密着性に優れている ●厚塗りができ作業効率が良い	コンクリート、PC部材な どセメント系下地の欠損部 の補修
塗り替え専用 (プライマーサーフェーサー)	SKサーフエボ	二液エポキシ サーフェーサー	反 応 硬 化 形 エポキシ樹脂	シロ	—	●微細なひび割れに追従して、防水性を高める ●各種旧塗膜と良好な密着性を示す ●下地調整・下塗り・中塗りの機能を一つの材料で行う ●反応硬化タイプの樹脂の採用で、既存塗膜を強固に 補強する	旧塗膜が活膜の下地調整
	アンダーサーフDS	一液水性架橋型 サーフェーサー	反応硬化形アクリル 樹脂エマルジョン	シロ	—	●既存パターンを活かす ●旧塗膜表面のひび割れやピンホールを補強 ●高い水蒸気透過性を示す ●架橋塗膜は旧塗膜と強固に密着 ●作業性に優れている	厚膜型弾性塗材の塗り替え
	水性クールテクトサーフ	一液水性微弾性 サーフェーサー	水性微弾性アクリル シリコン樹脂エマルジョン	シロ	—	●下地調整、下塗り、中塗りの機能を一つの材料で行う ●各種旧塗膜と強固に密着 ●アクリルシリコン樹脂の採用で、耐久性を向上	外壁（モルタル、RC、 PCなど）
	水性ソフトサーフSG	一液水性微弾性 サーフェーサー	水性微弾性 ポリマー樹脂 エマルジョン	シロ	—	●下地調整・下塗り・中塗りの機能を一つの材料で行う ●下地の微細なひび割れに追従する ●各種旧塗膜と良好な密着性を示す ●作業性に優れている	旧塗膜が活膜の下地調整
	水性ソフトサーフエボ	一液水性弾性 サーフェーサー	反応硬化形 エポキシ樹脂 エマルジョン	シロ	—	●下地調整・下塗り・中塗りの機能を一つの材料で行う ●下地の微細なひび割れに追従する ●各種旧塗膜と良好な密着性を示す ●作業性に優れている	旧塗膜が活膜の下地調整
	水性弾性サーフエボ	一液水性弾性 サーフェーサー	反 応 硬 化 形 水 性 弾性エポキシ樹脂 エマルジョン	シロ	—	●下地調整・下塗り・中塗りの機能を一つの材料で行う ●優れた弾性機能により、ひび割れに追従し、防水性を高める ●各種旧塗膜と良好な密着性を示す ●一液のため、取り扱いが簡単	旧塗膜が活膜の下地調整

荷姿	塗回数	重ね塗り 時間 (hr)	所要量		希釈率		希釈剤	塗装方法	危険物の 分 類	JISその他分類	備考
			kg/m ²	m ² /缶(セット)	吹付	刷毛・ローラー					
20kg	1~2	2以上	0.8~1.5	13~25	10~15	8~15	清水	こて へら 左官刷毛 ローラー 吹付 (リシンガン)	—	※A 6916 下地調整塗材E F☆☆☆☆	●こて、へらの希釈率:0~5% ●エアレスタイプのSFアンダー エアレスもご利用いただけます ※上塗りに弾性系仕上塗材を用いる 場合、専用のシーラーが必要です。 また上塗りには溶剤形塗料は使用 できません。
22.5kgセット (粉体20kg/ 混和液2.5kg)	1~2	6以上	1.5~3.0	7~15	—	10~15 (こて)	清水	こて	—	※A 6916 下地調整塗材C-2 F☆☆☆☆	●可使用時間:1.5時間(20℃)
22.3kgセット (粉体20kg/ 混和液2.3kg)	1~2	1以上	1.5~2.5	8~14	—	20~30 (こて、へら)	清水	こて へら	—	※A 6916 下地調整塗材C-2 独立行政法人都市再生機構適合品 F☆☆☆☆	●可使用時間:1.5時間(20℃)
30kgセット (粉体20kg/ 混和液10kg)	1~2	2以上	0.75~1.0	30~40	40~50	20~40	清水	左官刷毛 ローラー (ウールローラー) 吹付 (リシンガン)	—	※A 6916 下地調整塗材C-1 F☆☆☆☆	●可使用時間:1.5時間(20℃)
25kgセット (粉体20kg/ 混和液5kg)	1~2	6以上	0.8~1.5	16~31	30~35	25~35	清水	左官刷毛 ローラー (ウールローラー) 吹付 (リシンガン)	—	※A 6916 下地調整塗材C-1 F☆☆☆☆	●可使用時間:1.5時間(20℃)
25kgセット (粉体20kg/ 混和液5kg)	2	6以上	1.5~2.5	10~16	—	20~30 (こて)	清水	こて	—	※A 6916 下地調整塗材C-2 F☆☆☆☆	●可使用時間:1.5時間(20℃)
22.8kgセット (粉体20kg/ 混和液2.8kg)	1~2	16以上	9.0 (5mm厚) 18.0 (10mm厚)	2.5 (5mm厚) 1.3 (10mm厚)	—	15~20 (こて)	清水	金こて ゴムへら	—	—	●可使用時間:1.5時間(20℃)
24kgセット (粉体20kg/ 混和液4kg)	1~2	16以上	33 (30mm厚)	1.3 (30mm厚)	—	10~15 (こて)	清水	金こて	—	—	●可使用時間:1.5時間(20℃)
20kgセット (主剤17kg/ 硬化剤3kg)	1	—	0.3~0.5	40~66	5~15	0~5	EH シンナー	ローラー 刷毛 エアレススプレーガン	主剤: 第二石油類 硬化剤: 第二石油類	—	●可使用時間:5時間(20℃)
20kg	1~2	3以上	0.5~0.7	28~40	—	10~15	清水	ローラー (ウールローラー) 刷毛	—	—	—
16kg	1~2	注) 一	0.3~1.0 (薄付け) 0.8~1.5 (厚付け)	16~53 (薄付け) 10~22 (厚付け)	注) 一	注) 一	清水	ローラー 刷毛 吹付 (エアレススプレー、 リシンガン)	—	—	—
16kg	1~2	注) 一	0.3~1.0 (薄付け) 0.8~1.5 (厚付け)	16~53 (薄付け) 10~20 (厚付け)	注) 一	注) 一	清水	ローラー 刷毛 吹付 (エアレススプレー、 リシンガン)	—	※A 6909 可とう形改修塗材E F☆☆☆☆	●溶剤形上塗材を使用する場合は、 所要量は0.5/以上となります。
16kg	1~2	3以上	0.3~1.0 (薄付け) 0.8~1.5 (厚付け)	16~53 (薄付け) 10~22 (厚付け)	注) 一	注) 一	清水	ローラー 刷毛 吹付 (エアレススプレー、 リシンガン)	—	※A 6909 可とう形改修塗材RE F☆☆☆☆	●上塗りは水性または弱溶剤形の弾 性仕上材とし、強溶剤形の材料は使 用しないでください。
16kg	1~2	注) 一	0.3~1.0 (薄付け) 0.8~1.5 (厚付け) 2.2~2.6 (複層塗材E中塗り)	16~53 (薄付け) 11~20 (厚付け) 6~7 (複層塗材E中塗り)	注) 一	注) 一	清水	ローラー 刷毛 エアレススプレーガン	—	※A 6909 可とう形改修塗材RE F☆☆☆☆	●上塗りは水性または弱溶剤形の弾 性仕上材とし、強溶剤形の材料は使 用しないでください。

※JIS認証製品の公共工事仕様につきましては、別途お問い合わせください。
注) 工法により異なります。詳細は製品カタログ等でご確認ください。

5. 塗床材・床用下地調整材

(1) 塗床材

分類 (樹脂系別)	商品名	一般名称	主要構成成分	色目	艶の 状況	特 長	用 途
アクリル樹脂系	アーキフロアーAS	アクリル塗床材	特殊アクリル樹脂	標準色	艶有り	●乾燥が早く、経済的に美しい塗床が得られる ●光沢があり、耐久性に優れている ●防塵性とリコート性に優れている	一般床、遊歩道の簡易塗装
	アーキフロアーAW	水性アクリル塗床材	特殊アクリル樹脂 エマルジョン	標準色	艶消し	●引火性や爆発の心配もなく、安全で手軽に施工できる ●防塵性とリコート性に優れている ●臭気も柔らかく、カラフル	一般床、テニスコート、 遊歩道の簡易塗装
	アーキフロアーAWG	水性反応硬化形 アクリル塗床材	特殊アクリル樹脂 エマルジョン	標準色	艶有り	●速硬化性に優れ、16時間(23℃)で歩行可 ●各種下地や旧塗膜に対し、優れた密着性を示す ●耐久性に優れている	一般工場、倉庫、機械室、 電機室、廊下、階段、 店舗、事務所などの床
エポキシ樹脂系	アーキフロアーEH	エポキシ塗床材	エポキシ樹脂	標準色	艶有り	●硬度の高い塗膜が得られ、高い耐摩耗性、機械強度を示す ●耐薬品性、耐油性に優れ、過酷な条件に抵抗性がある ●レベリング性に優れ、こて目が出にくい	一般床、厨房、実験室、 一般工場の床など
	アーキフロアーEH 無溶剤	無溶剤形エポキシ 塗床材	無 溶 剤 形 エポキシ樹脂	標準色	艶有り	●厚塗りができる ●硬度の高い塗膜が得られ、高い耐摩耗性、機械強度を示す ●耐薬品性に優れ、過酷な条件に抵抗性がある ●レベリング性に優れ、こて目が出にくい	一般床、化学工場、機械 工場、駐車場(内部のみ) など
	アーキフロアーEH 無溶剤ローラー用	無溶剤形エポキシ 塗床材	無 溶 剤 形 エポキシ樹脂	標準色	艶有り	●厚塗りができる ●硬度の高い塗膜が得られ、高い耐摩耗性、機械強度を示す ●耐薬品性に優れ、過酷な条件に抵抗性がある ●レベリング性に優れたローラー施工専用の塗床材	一般床、化学工場、機械 工場、駐車場(内部のみ) など
	水性速硬型 ミラクフロアー	水性エポキシ塗床材	エポキシ樹脂 エマルジョン	標準色	艶有り	●幅広い下地と強固な密着性を示す ●速乾で高光沢性を示す。16時間で歩行可。 ●溶剤性に匹敵する性能を示す	一般床、実験室、一般工 場などの床
	導電型ミラクフロアー	導電型 エポキシ塗床材	エポキシ樹脂	標準色	艶有り	●床や人体の帯電を速やかに解消する ●高強度の床面を提供 ●耐摩耗性、耐衝撃性に優れている	実験室、病院、電算室、 化粧室などの床
ウレタン樹脂系	アーキフロアーUE	厚塗ウレタン塗床材	特殊ウレタン樹脂	標準色	艶有り	●ソフトな感触と高度の耐久性を示す ●2mm厚と厚塗りが可能 ●耐摩耗性、耐薬品性に優れている ●レベリング性が極めて良好であり、複雑な形状の床に 施工可能	一般床、教室、階段、 事務所などの床
	アーキフロアーUT	薄塗ウレタン塗床材	アクリルウレタン樹脂	標準色	艶有り	●無黄変型のウレタン樹脂の採用で色目が安定し、耐候性に優れる ●防塵性、耐久性に優れている ●光沢のあるカラフルな床面を形成 ●薄膜タイプ ●防汚性、耐油性に優れている	一般床、防塵を必要と する一般工場の床、 ペランダなど
	水性アーキフロアーU	水性ウレタン塗床材	水性ウレタン樹脂	標準色	艶有り	●耐候性に優れている ●耐摩耗性、耐薬品性を発揮 ●優れた付着性示す ●速乾性に優れている ●水性タイプのため人にやさしい環境対応	一般工場、倉庫、廊下、事務所、 学校施設、医療施設、商業施 設、展示場、太陽光が当たる渡 り廊下、遊歩道、駐輪場、そ 他溶剤形塗床材を使用でき ない部位
セラミック系	SKセラミフロアー	セラミック変性 塗床材	特殊セラミック 変 性 樹 脂	標準色	艶有り	●強靱な化学構造で優れた耐久性、耐候性を示す ●耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性に優れている ●透湿性があり、浮き、膨れを防止 ●乾燥が早く、工期の短縮につながる	一般床、防塵を必要と する一般工場、倉庫、 廊下、階段などの床、 ペランダなど
表面強化材	アーキタイトエコ	浸 透 硬 化 型 コンクリート表面強化材	特殊けい酸塩 (ハイソリッド)	透明	—	●コンクリート内部に浸透し、緻密で強固な表面に改質 ●摩耗、劣化による粉塵の発生を抑制 ●耐汚染性に優れている ●中性化防止大きく貢献 ●有害物質を含まない安全設計 ●簡便な施工方法	コンクリート、セメント、 カラコン、フェロコンなど
	SKバリヤーコート	浸 透 硬 化 型 コンクリート表面強化材	特殊けい酸塩	透明	—	●コンクリート内部に浸透し、緻密で強固な表面に改質 ●摩耗、劣化による粉塵の発生を抑制 ●簡便な施工方法	コンクリート、セメント、 カラコン、フェロコンなど
専用トップコート	アーキトップ#2000	ポリウレタン系 上塗材	特殊ウレタン樹脂	標準色	艶有り	●無黄変型のウレタン樹脂の採用で色目が安定し、 耐候性に優れる ●防塵性と耐久性に優れている ●光沢のあるカラフルな床面を形成	アーキフロアーUE、 アーキフルUAの上塗材

(2) 床用下地調整材

分類 (樹脂系別)	商品名	一般名称	主要構成成分	色目	艶の 状況	特 長	用 途
エポキシ樹脂系	SKウェットフィラー	エポキシセメン トモルタル	特 殊 変 性 エポキシ樹脂	グレー	—	●下地コンクリートに浸透して固着性を高める ●大幅な工期の短縮につながる ●耐水性、耐アルカリ性、耐薬品性に優れている ●高い強度を示し、重歩行用下地調整に最適	若齢コンクリートモル タルの下地調整、素穴、 ピンホールの目止め、 脆弱下地の補強、欠損 部の補修

荷姿	塗回数	重ね塗り 時間 (hr)	塗付け量		希釈率		希釈剤	塗装方法	危険物の 分 類	JISその他分類	備考
			kg/m ²	m ² /缶(セット)	吹付	刷毛・ローラー					
15kg 4kg	2	2以上	0.35 (平滑工法)	43	30~60	30~60	エナメル用 シンナー	ローラー 刷毛 吹付	第二石油類	F☆☆☆☆	—
20kg 4kg	2	3以上	0.3 (平滑工法)	66	0~20	0~20	清水	ローラー 刷毛 吹付 こて(NS工法) レーキ(NS工法)	—	F☆☆☆☆	●平滑工法、NS工法(けい砂7号使用) があります
15kg 4kg	2	3以上	0.3	50	—	0~10	清水	ローラー 刷毛	—	F☆☆☆☆	●平滑工法、NS工法(けい砂6号使用) があります
15kgセット (主剤:12kg/ 硬化剤:3kg) 5kgセット	2	8以上	0.35 (平滑工法)	43	—	5~10	EH シンナー	ローラー 刷毛	主剤: 第二石油類 硬化剤: 第一石油類	F☆☆☆☆	●平滑工法、NS工法(けい砂6号使用) があります ●可使用時間:2時間(20℃)
18kgセット (主剤:15kg/ 硬化剤:3kg) 6kgセット	1	—	1.1 (0.8mm厚) (平滑工法)	13	—	—	無希釈	金こて 刷毛	主剤: 第三石油類 硬化剤: 第三石油類	F☆☆☆☆	●平滑工法、ベスト工法、樹脂モルタル 工法、NS工法(けい砂5号)があります ●可使用時間:30分(20℃)
18kgセット (主剤:15kg/ 硬化剤:3kg)	1	—	1.3 (1.0mm厚) (平滑工法)	13	—	—	無希釈	ローラー (EHローラー)	主剤: 第三石油類 硬化剤: 第三石油類	F☆☆☆☆	●平滑工法(0.8mm厚、1.0mm厚)、N S工法(けい砂5号使用)があります ●可使用時間:30分(20℃)
15kgセット (主剤:12kg/ 硬化剤:3kg)	2	4以上 24以内	0.3 (平滑工法)	50	—	0~10	清水	ローラー 刷毛	—	F☆☆☆☆	●平滑工法、NS工法(けい砂6号使用) があります ●可使用時間:4時間(20℃)、2時間(35℃)
15kgセット (主剤:12kg/ 硬化剤:3kg)	2	8以上	0.35	43	8~14	3~8	EH シンナー	ローラー 刷毛 吹付	主剤: 第二石油類 硬化剤: 第二石油類	—	●平滑工法のみです ●可使用時間:3時間(20℃)
18kgセット (主剤:10kg/ 硬化剤:8kg)	2	8~16	2.0 (1.7mm厚平滑工法)	9	—	—	無希釈	こて へら	主剤:指定可燃物 硬化剤:第二石油類 (特化剤第二石油類)	F☆☆☆☆	●平滑工法、NS工法(エストップ#40 使用)があります ●可使用時間:30分(20℃)
15kgセット (主剤:12kg/ 硬化剤:3kg) 5kgセット	2	4~16	0.35 (平滑工法)	43	20~40	20~40	床用 シンナー	ローラー 刷毛 吹付 (ハndsプレー/ エアレスプレー)	主剤: 第二石油類 硬化剤: 第一石油類	F☆☆☆☆	●平滑工法、NS工法(けい砂6号)が あります ●可使用時間:3時間(20℃)
16.5kgセット (主剤:15kg/ 硬化剤:1.5kg) 4.4kgセット	2	4以上 48以内	0.3 (平滑工法)	55	—	0~10	清水	ローラー 刷毛	—	F☆☆☆☆	●可使用時間:3時間(20℃)
15kgセット (主剤:14kg/ 硬化剤:1kg) 3.75kgセット	2	1以上 7日以内	0.28 (平滑工法)	54	—	0~10	SKセラミフ アシンナー	ローラー 刷毛 吹付 (ハndsプレー/ エアレスプレー)	主剤: 第一石油類 硬化剤: 第一石油類	F☆☆☆☆	●平滑工法、NS工法(けい砂6号)が あります ●可使用時間:5時間(20℃)
18kg	1	—	0.15~0.25	72~120	—	—	無希釈	ジョーロ 低圧噴霧器	—	F☆☆☆☆	—
18kg	1	—	0.15~0.25	72~120	—	—	無希釈	ジョーロ 低圧噴霧器	—	F☆☆☆☆	—
15kgセット (主剤:12kg/ 硬化剤:3kg) 5kgセット	2	4~24	0.30	50	30~70	30~70	床用 シンナー	ローラー 刷毛 吹付 (ハndsプレー/ エアレスプレー)	主剤: 第二石油類 硬化剤: 第一石油類	F☆☆☆☆	●可使用時間:5時間(20℃)

荷姿	塗回数	重ね塗り 時間 (hr)	塗付け量		希釈率		希釈剤	塗装方法	危険物の 分 類	JISその他分類	備考
			kg/m ²	m ² /セット	吹付	刷毛・ローラー					
16kgセット (主剤:2kg/ 硬化剤:4kg) 粉体:10kg	1	—	0.6~1.0 (ローラー、吹付)	16~26 (ローラー、吹付)	20~30	20~30	清水	ローラー 吹付 (リシガン)	主剤: 第三石油類 硬化剤: 指定可燃物	F☆☆☆☆	●この他、しごき塗り、流し延べ塗りがあ ります ●この他、欠損部補修ではけい砂7号を 使用してください ●可使用時間:20分(20℃)

6. 屋根用塗料・屋根用下地調整材

(1) 屋根用塗料

分類 (機能・用途別)	商品名	一般名称	主要構成成分	色目	艶の 状況	特 長	用 途
水性	水性クールタイト シリコン	水性遮熱塗料	特殊アクリル シリコン樹脂 エマルジョン	標準色	艶有り	●放射熱エネルギーの強い近赤外領域を、効率良く反射 ●アクリルシリコン樹脂を採用しているため、耐久性を発揮 ●防かび・防藻性に優れている ●一液のため、取り扱いが簡単	薄型塗装瓦(カラーベスト、 コロニアルなど)、 スレート屋根他の塗り替え
	水性クールタイト フッソ	水性遮熱塗料	ふっ素樹脂 エマルジョン	標準色	艶有り	●放射熱エネルギーの強い近赤外領域を、効率良く反射 ●ふっ素樹脂を採用しているため、超耐久性を発揮 ●防かび・防藻性に優れている ●一液のため、取り扱いが簡単	薄型塗装瓦(カラーベスト、 コロニアルなど)、 スレート屋根他の塗り替え
	水性ヤネフレッシュ シリコン	水性屋根用塗料	アクリルシリコン 樹脂エマルジョン	標準色	艶有り 艶消し (15kgのみ)	●シロキサン結合を持つため、超耐久性を示す ●耐湿潤冷熱繰返性、耐凍結融解性に優れている ●防かび・防藻性に優れている ●下地と強固に密着 ●一液のため、取り扱いが簡単	薄型塗装瓦(カラーベスト、 コロニアルなど)の塗り 替え
	水性ヤネフレッシュ フッソ	水性屋根用塗料	ふっ素樹脂 エマルジョン	標準色	艶有り	●ふっ素樹脂を採用しているため、超耐久性を示す ●防かび・防藻性に優れている ●一液のため、取り扱いが簡単	薄型塗装瓦(カラーベスト、 コロニアルなど)の塗り 替え
弱溶剤形	一液ルーフスター シリコン	金属屋根用塗料	弱溶剤系形 一液特殊アクリ ルシリコン樹脂	標準色	艶有り	●アクリルシリコン樹脂により耐久性を発揮 ●旧塗膜、金属下地への優れた付着性 ●高光沢で仕上りに優れる ●一液のため、取り扱いが簡単	トタン屋根の塗り替え
	クールタイト	遮熱塗料	ポリウレタン 樹脂塗料	標準色	艶有り 3分艶	●放射熱エネルギーの強い近赤外領域を、効率良く反射 ●架橋構造を持つことにより、強靱で優れた耐久性を示す ●防かび・防藻性に優れている ●低汚染機能があり、長年に亘って遮熱性能を維持	薄型塗装瓦(カラーベスト、 コロニアルなど)、トタン屋 根、スレート屋根他の塗り 替え
	クールタイトF	遮熱塗料	弱溶剤形 ふっ素樹脂	標準色	艶有り 3分艶 艶消し	●放射熱エネルギーの強い近赤外領域を、効率良く反射 ●ふっ素樹脂の採用で、強靱で優れた耐久性を示す ●防かび・防藻性に優れている ●低汚染機能があり、長年に亘って遮熱性能を維持	薄型塗装瓦(カラーベスト、 コロニアルなど)、トタン屋 根、スレート屋根他の塗り 替え
	クールタイトSi	遮熱塗料	弱溶剤形 NAD型アクリル シリコン樹脂	標準色	艶有り 3分艶	●放射熱エネルギーの強い近赤外領域を、効率良く反射 ●架橋構造を持つことにより、強靱で優れた耐久性を示す ●防かび・防藻性に優れている ●低汚染機能があり、長年に亘って遮熱性能を維持	薄型塗装瓦(カラーベスト、 コロニアルなど)、トタン屋 根、スレート屋根他の塗り 替え
	ルーフスターF	金属屋根用塗料	弱溶剤形特殊 ふっ素樹脂	標準色	艶有り 艶消し	●ふっ素樹脂を使用しているため、超耐候性、超耐久性 を示す ●高光沢で仕上りに優れる	トタン屋根の塗り替え
	ルーフスターSi	金属屋根用塗料	弱溶剤形特殊 シリコン樹脂	標準色	艶有り 艶消し	●強靱で可とう性のある塗膜は、風雨や降雪、滑雪などに 優れた耐久性を示す ●温冷繰り返しに対する耐ひび割れ性に優れている ●低温硬化性に優れ、幅広い温度領域で施工可能	トタン屋根の塗り替え
	ルーフスターU	金属屋根用塗料	弱溶剤形 NAD型アクリル ウレタン樹脂	標準色	艶有り 艶消し	●架橋構造を持つことにより、強靱で優れた耐久性を示す ●旧塗膜、金属下地への優れた付着性 ●高光沢で仕上りに優れる	トタン屋根の塗り替え
	ヤネフレッシュ	屋根用塗料	NAD型 ポリウレタン樹脂	標準色	艶有り 3分艶 艶消し	●隠ぺい力が高く、美しい仕上がりが得られる ●耐久性が高く、美しい仕上がり ●防かび・防藻性に優れている	薄型塗装瓦(カラーベスト、 コロニアルなど)トタン屋 根の塗り替え
	ヤネフレッシュ F	屋根用塗料	弱溶剤形特殊 ふっ素樹脂	標準色	艶有り 3分艶 艶消し	●ふっ素樹脂の採用により、超耐久性で美しい仕上り ●隠ぺい力が高い ●各種旧塗膜と良好な密着性を示す ●防かび・防藻性に優れている	薄型塗装瓦(カラーベスト、 コロニアルなど)トタン屋 根の塗り替え
	ヤネフレッシュSi	屋根用塗料	NAD型特殊 シリコン樹脂	標準色	艶有り 3分艶 艶消し	●超耐久性で、美しい仕上がり ●隠ぺい力が高い ●防かび・防藻性に優れている	薄型塗装瓦(カラーベスト、 コロニアルなど)トタン屋 根の塗り替え

(2) 屋根用下地調整材・下塗材

分類 (機能・用途別)	商品名	一般名称	主要構成成分	色目	艶の 状況	特 長	用 途
下地調整材	水性シングルサーフ	一液 微弾性 サーフェーサー	特殊弾性 アクリルシリコン 樹脂エマルジョン	標準色	—	●アクリルシリコン樹脂を採用しているため、耐久性を発揮 ●アスファルトシングル屋根への追従性に優れている ●下地との密着性に優れている	アスファルトシングル屋根 塗り替え時の下地調整
	SKトップフィラー	セメント系フィラー	セメント/合成樹 脂エマルジョン	グレー	—	●耐久性、耐候性に優れている ●強固な塗膜を形成し、防水性の向上に役立つ ●作業性に優れている	セメント瓦、スレート屋根 の補修、下地調整
下塗材	水性クールタイト シーラー	水性シーラー	アクリル樹脂 エマルジョン	シロ	—	●高い密着性があり、下地との密着性と補強効果に優れ ている ●即調合タイプの為、作業の簡略化を図ることが出来る ●白色タイプであり、上塗材の隠ぺい性を高める ●水性であり、環境に優しく安全に使用できる	水性クールタイトシリーズ (水性クールタイトシリコン、 水性クールタイトフッソ) の専用下塗材
	クールタイト プライマー	溶剤形シーラー	特殊変性エポキシ 樹脂	シロ	—	●各種金属下地、旧塗膜との密着性に優れている ●特殊防錆顔料の相乗効果により、優れた防食性を示す ●白色タイプであり、上塗材の隠ぺい性を高める ●弱溶剤形塗料のため、臭気が少ない、環境に優しい	クールタイトシリーズ(クール タイトF/Si、クールタイト)の 専用下塗材

荷姿	塗回数	重ね塗り 時間 (hr)	塗付量		希釈率		希釈剤	塗装方法	危険物の 分 類	JISその他分類	備考
			kg/m ²	m ² /缶(セット)	吹付	刷毛・ローラー					
15kg	2	2以上	0.28~0.32	46~53	10~15	5~10	清水	ローラー 刷毛 エアレススプレー	—	—	—
15kg	2	2以上	0.28~0.32	46~53	10~20	0~10	清水	ローラー 刷毛 エアレススプレー	—	—	—
15kg 4kg	2	2以上	0.28~0.32	46~53	10~15	5~10	清水	ローラー 刷毛 エアレススプレー	—	—	—
15kg 4kg	2	2以上	0.28~0.32	46~53	10~15	5~10	清水	ローラー 刷毛 エアレススプレー	—	—	—
15kg	2	3以上 7日以内	0.22~0.28	54~68	10~20	5~10	塗料用 シンナーA	ローラー 刷毛 エアレススプレー	第二石油類	—	—
16kgセット (主剤14kg/ 硬化剤2kg)	2	3以上 7日以内	0.26~0.30	53~61	10~20	0~10	塗料用 シンナーA	ローラー 刷毛 エアレススプレー	主剤： 第二石油類 硬化剤： 第二石油類	—	●可使時間：5時間（20℃）
16kgセット (主剤14kg/ 硬化剤2kg)	2	3以上 7日以内	0.26~0.30	53~61	10~20	0~10	塗料用 シンナーA	ローラー 刷毛 エアレススプレー	主剤： 第二石油類 硬化剤： 第二石油類	—	●可使時間：5時間（20℃）
16kgセット (主剤14kg/ 硬化剤2kg)	2	3以上 7日以内	0.26~0.30	53~61	10~20	0~10	塗料用 シンナーA	ローラー 刷毛 エアレススプレー	主剤： 第二石油類 硬化剤： 第二石油類	—	●可使時間：5時間（20℃）
16kgセット (主剤14kg/ 硬化剤1kg×2)	2	3以上 7日以内	0.22~0.28	57~72	10~20	0~10	塗料用 シンナーA	ローラー 刷毛 エアレススプレー	主剤： 第二石油類 硬化剤： 第二石油類	—	●可使時間：5時間（20℃）
16kgセット (主剤14kg/ 硬化剤1kg×2)	2	3以上 7日以内	0.22~0.28	57~72	10~20	0~10	塗料用 シンナーA	ローラー 刷毛 エアレススプレー	主剤： 第二石油類 硬化剤： 第二石油類	—	●可使時間：5時間（20℃）
16kgセット (主剤14kg/ 硬化剤1kg×2)	2	3以上 7日以内	0.22~0.28	57~72	10~20	0~10	塗料用 シンナーA	ローラー 刷毛 エアレススプレー	主剤： 第二石油類 硬化剤： 第二石油類	—	●可使時間：5時間（20℃）
16kgセット (主剤14kg/ 硬化剤2kg) 4kgセット	2	3以上 7日以内	0.28~0.32	50~57	10~20	0~10	塗料用 シンナーA	ローラー 刷毛 エアレススプレー	主剤： 第二石油類 硬化剤： 第二石油類	—	●可使時間：5時間（20℃）
16kgセット (主剤14kg/ 硬化剤2kg) 4kgセット	2	3以上 7日以内	0.28~0.32	50~57	10~20	0~10	塗料用 シンナーA	ローラー 刷毛 エアレススプレー	主剤： 第二石油類 硬化剤： 第二石油類	—	●可使時間：5時間（20℃）
16kgセット (主剤14kg/ 硬化剤2kg) 4kgセット	2	3以上 7日以内	0.28~0.32	50~57	10~20	0~10	塗料用 シンナーA	ローラー 刷毛 エアレススプレー	主剤： 第二石油類 硬化剤： 第二石油類	—	●可使時間：5時間（20℃）

荷姿	塗回数	重ね塗り 時間 (hr)	所要量		希釈率		希釈剤	塗装方法	危険物の 分 類	JISその他分類	備考
			kg/m ²	m ² /缶(セット)	吹付	刷毛・ローラー					
15kg	1	—	0.50~0.90	16~30	5~15	3~5	清水	ローラー 刷毛 エアレススプレー	—	—	—
30kgセット (粉体20kg/ 湿和液10kg)	1~2	6以上	1.5~2.5	12~20	0~5	—	清水	吹付 (リジガン)	—	—	●可使時間：1.5時間（20℃） 夏期1.5時間 冬期3時間
15kg	1	—	0.10~0.15	100~150	—	—	無希釈	ローラー 刷毛 エアレススプレー	—	—	—
16kgセット (主剤12kg/ 硬化剤3.2g) 4kgセット	1	—	0.14~0.17	94~142	5~10	0~10	塗料用 シンナーA	ローラー 刷毛 エアレススプレー	第二石油類	—	—

7. 屋上塗膜防水材

分類 (機能・用途別)	商品名	一般名称	主要構成成分	色目	艶の 状況	特 長	用 途
水性	水性アーキシルバー	アクリル系 シルバー塗料	アクリル樹脂 エマルジョン	シルバー	艶有り	●光と熱を反射・遮断し、断熱効果を高め、冷房効率の向上を図る	アーキルーフUN の上塗材
	水性アーキルーフ	水和凝固型 塗膜防水材	ポルトランドセメント	標準色	艶消し	●防水性に優れている ●多少の湿潤下地でも施工が可能 ●耐酸性、耐塩害性に優れている ●セメント系下地の中性化を防止	屋上、ベランダ、 バルコニー、開放廊下 など軽歩行用
溶剤形	アーキルーフUA	カラーウレタン 塗膜防水材	ウレタンゴム	標準色	艶有り	●造膜性に優れている ●耐久性、耐候性に優れている ●ソフトな歩行感 ●防水性に優れている	ビルの屋上、ベランダ、 バルコニーなど
	クールタイトHI	超低汚染遮熱塗料	セラミック複合 ポリウレタン樹脂	標準色	艶有り	●遮熱性に優れている ●超低汚染性を示す ●超耐久性を示す	クールタイトUA の上塗材
	クールタイトUA	カラーウレタン 塗膜防水材	ウレタンゴム	標準色	艶有り	●造膜性に優れている ●耐久性、耐候性に優れている ●ソフトな歩行感 ●防水性に優れている	ビルの屋上

8. 鉄部用塗料

分類 (機能・用途別)	商品名	一般名称	主要構成成分	色目	艶の 状況	特 長	用 途
水性さび止め	SK水性サビガード 下塗材	水性さび止め塗料	特 殊 変 性 アクリル樹脂 エマルジョン	標準色 (グレー、 アカサビ、 クリームシロ)	—	●オール水性仕様可能で、環境に優しい ●防食性に優れている ●下地の旧塗膜を侵すことなく使用できる ●平滑で滑らかな塗膜を形成	建築物の鉄部(建屋 鉄骨、鉄扉、門扉、手 すり、架台、軽量鉄骨) など、主として屋内
	水性エボサビアンダー	水性さび止め塗料	特 殊 変 性 エポキシ樹脂	標 準 色 (グレー、 赤 サ ビ、 クリームシロ)	—	●オール水性仕様可能で、環境に優しい ●環境に配慮した低臭の1液タイプ ●防食性に優れている ●乾燥性に優れている ●優れた付着性を示す ●有害な鉛、クロムを一切含まない安全設計	建築物の鉄部(建屋 鉄骨、鉄扉、門扉、手 すり、架台、軽量鉄骨) など、主として屋内
弱溶剤形さび止め	SKマイルドボーセイ	弱溶剤形 さび止め塗料	特 殊 変 性 エポキシ樹脂	標準色 (グレー、 アカサビ、 クリームシロ)	—	●下地との密着性に優れている ●卓越した防食性を示す ●幅広い塗り替え適性 ●強靱な塗膜を形成 ●平滑性、仕上がり感に優れている	建築物の鉄部(建屋 鉄骨、鉄扉、門扉、手 すり、架台、軽量鉄骨) など
	エボサビマイルド	弱溶剤形 さび止め塗料	特 殊 変 性 エポキシ樹脂	標準色 (グレー、 アカサビ、 クリームシロ)	艶消し	●一液のため、取り扱いが簡単 ●シアナミド鉛さび止め塗料以上の性能を発揮 ●下地との密着性に優れている ●乾燥が早く、工期の短縮につながる ●クロム、鉛フリーの環境に配慮した安全設計	建築物の鉄部(建屋 鉄骨、鉄扉、門扉、手 すり、架台、軽量鉄骨) など
	サビフィックス	さび面浸透 型プライマー	特 殊 変 性 エポキシ樹脂	クリーム	艶消し	●キレート剤と湿気反応性硬化剤がさび面に深く浸 透し、さびの進行を防ぐ ●各種金属下地と優れた密着性を示す ●クロム、鉛フリーの環境に配慮した安全設計	鉄、亜鉛メッキ銅板など 金属形下地における残 存さびの安定化
	マイルドサビガード	さび止め塗料	ターベン可溶 特殊変性 エポキシ樹脂	標準色 (グレー、アカサビ、 クリームシロ、 クロ)	艶消し	●下地との密着性に優れている ●一液で二液に匹敵する防錆性能 ●わずか3時間で上塗りができる速乾タイプ ●一液のため、取り扱いが簡単 ●クロム、鉛フリーの環境に配慮した安全設計	建築物の鉄部(建屋 鉄骨、鉄扉、門扉、手 すり、架台、軽量鉄骨) など
溶剤形さび止め	ミラクNTエボ	ドレン用 ノンタールエボ	ノンタール エポキシ樹脂	クロ	—	●防食性、耐水性に優れている ●クロム、鉛フリーの環境に配慮した安全設計	屋上、バルコニー等 のドレン金物
	ミラクガードRP	さび止め塗料	エポキシ樹脂	標準色 (グレー、 アカサビ、 クリームシロ)	艶消し	●塗装膜厚が厚く、高い防食性を発揮する ●クロム、鉛フリーの環境に配慮した安全設計	機械式駐車場の床面、 架台、支柱
	ミラクボーセイM	さび止め塗料	特 殊 変 性 エポキシ樹脂	標準色 (グレー、 アカサビ、 クリームシロ)	—	●重防食に最適な塗膜を提供	海洋鉄鋼構造物・港湾鉄鋼 物、ジंकクリッチペイント処 理後の下塗り、ボンデ鋼板・ 亜鉛引鋼板の下塗り

荷姿	塗回数	重ね塗り 時間 (hr)	塗付量		希釈率			希釈剤	塗装方法	危険物の 分 類	JISその他分類	備考
			kg/m ²	m ² /缶(セット)	スプレー	刷毛・ローラー	こてへら					
15kg	2	4以上	0.35	42	0~5	0~5	—	清水	ローラー 刷毛 吹付	—	—	—
32kgセット (主剤:18kg/ 粉体:14kg)	3	*4以上	1.8 (密着工法)	17	—	22.2 (1層目) 11.1 (2,3層目)	—	清水	こて へら ローラー	—	—	●メッシュ工法も利用できます ●可使用時間:45分(20℃) *主材塗りの工程内間隔時間
18kgセット (主剤:6kg/ 硬化剤:12kg)	2	8~24	2.8 (平滑工法)	6	—	—	0~3	床用シンナー	こて へら	主剤: 第四石油類 (特化剤第二類物質) 硬化剤: 指定可燃物 (特化剤第二類物質)	*A 6021 建築用塗膜防水材 (屋根用ウレタンゴム系高伸長形 (旧1類)一般用2成分形)	●平滑工法、NS工法(エストップ#40使 用)があります ●使用器具の洗浄にはUシンナーを使用 してください ●可使用時間:30分(20℃)
15kgセット (主剤:12kg/ 硬化剤:3kg)	2	4~24	0.30	50	30~70	30~70	—	クールタイト HIシンナー	ローラー 刷毛 吹付	主剤: 第二石油類 硬化剤: 第二石油類	—	●可使用時間:5時間(20℃)
18kgセット (主剤:6kg/ 硬化剤:12kg)	2	8~24	2.8 (平滑工法)	6	—	—	—	無希釈	こて へら	主剤: 第四石油類 (特化剤第二類物質) 硬化剤: 指定可燃物 (特化剤第二類物質)	*A 6021 建築用塗膜防水材 (屋根用ウレタンゴム系高伸長形 (旧1類)一般用2成分形)	●平滑工法、NS工法(エストップ#40使 用)があります ●使用器具の洗浄にはUシンナーを使用 してください ●可使用時間:30分(20℃)

※JIS認証製品の公共工事仕様につきましては、別途お問い合わせください。

荷姿	塗回数	重ね塗り 時間 (hr)	所要量		希釈率		希釈剤	塗装方法	※ 膜厚 (μm)	危険物の 分 類	JISその他分類	備考
			kg/m ²	m ² /缶(セット)	スプレー	刷毛・ローラー						
16kg 4kg	1	—	0.12~0.15	106~133	5~10	0~5	清水	ローラー 刷毛 吹付 (エアレススプレー)	35	—	F☆☆☆☆	●標準色はシロ、アカサビ、グレー、 クリームの4色 ●専用の上塗材(SK水性サビガード 上塗材A・U・S)が必要です
16kg 4kg	1	—	0.12~0.16	100~133	5~10	0~5	清水	ローラー 刷毛 エアレススプレー	35	—	F☆☆☆☆	—
16kgセット (主剤:12.5kg/ 硬化剤:3.2kg) 4kgセット	1	—	0.14~0.17	94~114	5~10	0~10	塗料用 シンナーA	ローラー 刷毛 エアレススプレー	35	主剤: 第二石油類 硬化剤: 第二石油類	F☆☆☆☆	●可使用時間:5時間(20℃)
16kg 4kg	1	—	0.13~0.16	100~123	10~15	5~10	塗料用 シンナーA	ローラー 刷毛 エアレススプレー	35	第二石油類	F☆☆☆☆	—
18kgセット (主剤:16kg/ 硬化剤:2kg) 4.5kgセット	1	—	0.10~0.15	120~180	—	0~15	塗料用 シンナーA	ローラー 刷毛	25	主剤: 第二石油類 硬化剤: 第二石油類	F☆☆☆☆	●可使用時間:5時間(20℃)
16kg 4kg	1	—	0.13~0.16	100~123	10~15	5~10	塗料用 シンナーA	ローラー 刷毛 エアレススプレー	35	第二石油類	F☆☆☆☆	—
5kgセット (主剤:4kg/ 硬化剤:1kg)	2	4以上 7日以内	0.24~0.28	17~20	—	無希釈 (0~5 (冬期低温時))	(EH シンナー)	刷毛	60	主剤: 第二石油類 硬化剤: 第二石油類	—	●可使用時間:5時間(20℃)
18kgセット (主剤:14.4kg/ 硬化剤:3.6kg) 4kgセット	1	—	0.18~0.22	81~100	—	0~20	EH シンナー	ローラー 刷毛	50	主剤: 第二石油類 硬化剤: 第二石油類	F☆☆☆☆	●上塗:ハードクイックUT (SKロングガード工法) ●可使用時間:5時間(20℃)
18kgセット (主剤:14.4kg/ 硬化剤:3.6kg) 4kgセット	1	—	0.14~0.17	105~128	10~30	0~20	EH シンナー	ローラー 刷毛 エアレススプレー	35	主剤: 第二石油類 硬化剤: 第二石油類	F☆☆☆☆	●可使用時間:5時間(20℃)

※膜厚は標準所要量で塗装した際の乾燥時の平均理論値です。

8. 鉄部用塗料

分類 (機能・用途別)	商品名	一般名称	主要構成成分	色目	艶の 状況	特 長	用 途
鉄部用上塗材	SK水性サビガード 上塗材A	水性反応硬化形塗料	アクリル樹脂 エマルジョン	各色	艶有り 3分艶	●溶剤形塗料に匹敵する耐久性を示す ●防かび・防藻性に優れている ●臭気を抑制した設計 ●一液形のため、常に安定した品質を確保できる	建築物の鉄部 (主として屋内)
	SK水性サビガード 上塗材Si	水性反応硬化形塗料	アクリルシリコン樹脂 エマルジョン	各色	艶有り 3分艶	●シロキサン結合により、超耐久性を実現 ●優れた低汚染性を発揮 ●一液形のため、常に安定した品質を確保できる	建築物の鉄部 (主として屋内)
	SK水性サビガード 上塗材U	水性反応硬化形塗料	ポリウレタン樹脂 エマルジョン	各色	艶有り 3分艶	●耐候性、耐水性、汚染防止効果に優れている ●防かび・防藻性に優れている ●一液形のため、常に安定した品質を確保できる	建築物の鉄部 (主として屋内)
	一液マイルドウレタン	弱溶剤形塗料	特殊ポリウレタン樹脂	各色	艶有り 7分艶 5分艶 3分艶	●一液のため、取り扱いが簡単 ●防かび・防藻性に優れている ●耐久性、耐候性に優れている	建築物の鉄部 (内外部)
	一液マイルドシリコン	弱溶剤形塗料	特殊 アクリルシリコン樹脂	各色	艶有り 7分艶 5分艶 3分艶	●一液のため、取り扱いが簡単 ●防かび・防藻性に優れている ●超耐久性を示す	建築物の鉄部 (内外部)
	クリーンマイルドウレタン	超低汚染型 弱溶剤形塗料	セラミック複合 NAD型 ポリウレタン樹脂	各色	艶有り 7分艶 5分艶 3分艶	●セラミック複合技術により超低汚染性を発揮 ●防かび・防藻性に優れている ●耐久性、耐候性に優れている	建築物の鉄部 (内外部)
	クリーンマイルドシリコン	超低汚染型 弱溶剤形塗料	セラミック複合NAD型 アクリルシリコン樹脂	各色	艶有り 7分艶 5分艶 3分艶	●セラミック複合技術により超低汚染性を発揮 ●防かび・防藻性に優れている ●超耐久性を示す	建築物の鉄部 (内外部)
	クリーンマイルドフッソ	超低汚染型 弱溶剤形塗料	セラミック複合 弱溶剤形フッ素樹脂	各色	艶有り 7分艶 5分艶 3分艶	●セラミック複合技術により超低汚染性を発揮 ●防かび・防藻性に優れている ●フッ素樹脂の採用で、超耐久性を示す	建築物の鉄部 (内外部)
塗床用	ワンツーマイルドSi	弱溶剤形反応 硬化型塗料	NAD型 アクリルシリコン樹脂	各色	艶有り	●アクリルシリコン樹脂の採用により、超耐久性を発揮 ●耐久性及び防食性を一つの材料で実現 ●下地との密着性に優れている ●従来のさび止め工程を省略 ●クロム、鉛フリーの環境に配慮した安全設計	建築物の鉄部 (内外部)
	ワンツーマイルドU	弱溶剤形反応 硬化型塗料	NAD型 ポリウレタン樹脂	各色	艶有り	●ウレタン樹脂の採用により、高耐久性を発揮 ●耐久性及び防食性を一つの材料で実現 ●下地との密着性に優れている ●従来のさび止め工程を省略 ●クロム、鉛フリーの環境に配慮した安全設計	建築物の鉄部 (内外部)
	ハードクイックUT	機械式駐車場用 上塗材	ポリウレタン樹脂	標準色	艶有り	●架橋構造により、速乾、速硬化性に優れ、高硬度塗膜を 形成する ●耐摩耗性に優れている ●耐候性に優れている	機械式駐車場の 床面、架台、支柱

荷姿	塗回数	重ね塗り 時間 (hr)	所要量		希釈率		希釈剤	塗装方法	※ 膜厚 (μm)	危険物の 分 類	JISその他分類	備考
			kg/m ²	m ² /缶(セット)	スプレー	刷毛・ローラー						
16kg 4kg	2	2以上	0.24~0.30	53~66	10~20	0~10	清水	ローラー 刷毛 吹付	60	—	F☆☆☆☆	●水性サビガード工法の上塗材
16kg 4kg	2	2以上	0.24~0.30	53~66	10~20	0~10	清水	ローラー 刷毛 吹付	60	—	F☆☆☆☆	●水性サビガード工法の上塗材
16kg 4kg	2	2以上	0.24~0.30	53~66	10~20	0~10	清水	ローラー 刷毛 吹付	60	—	F☆☆☆☆	●水性サビガード工法の上塗材
15kg 4kg	2	3以上 2日以内	0.22~0.26	57~66	10~20	0~10	塗料用 シンナーA	ローラー 刷毛 エアレススプレー	50	第二石油類	F☆☆☆☆	—
15kg 4kg	2	3以上 2日以内	0.22~0.26	57~66	10~20	0~10	塗料用 シンナーA	ローラー 刷毛 エアレススプレー	50	第二石油類	—	—
15kgセット (主剤:13.5kg /硬化剤:1.5kg) 4kgセット	2	3以上 7日以内	0.22~0.26	57~66	10~20	0~10	塗料用 シンナーA	ローラー 刷毛 エアレススプレー	50	主剤: 第二石油類 硬化剤: 第二石油類	F☆☆☆☆	●可使用時間:5時間(20℃)
15kgセット (主剤:13.5kg /硬化剤:1.5kg) 4kgセット	2	3以上 7日以内	0.22~0.26	57~66	10~20	0~10	塗料用 シンナーA	ローラー 刷毛 エアレススプレー	50	主剤: 第二石油類 硬化剤: 第二石油類	F☆☆☆☆	●可使用時間:5時間(20℃)
15kgセット (主剤:13.5kg /硬化剤:1.5kg) 4kgセット	2	3以上 7日以内	0.22~0.26	57~66	10~20	0~10	塗料用 シンナーA	ローラー 刷毛 エアレススプレー	50	主剤: 第二石油類 硬化剤: 第二石油類	F☆☆☆☆	●可使用時間:5時間(20℃)
15kgセット (主剤:13.5kg /硬化剤:1.5kg) 4kgセット	2	3以上	0.28~0.32	57~66	10~20	0~10	塗料用 シンナーA	ローラー 刷毛 エアレススプレー	60	主剤: 第二石油類 硬化剤: 第二石油類	F☆☆☆☆	●可使用時間:5時間(20℃)
15kgセット (主剤:13.5kg /硬化剤:1.5kg) 4kgセット	2	3以上	0.28~0.32	46~53	10~20	0~10	塗料用 シンナーA	ローラー 刷毛 エアレススプレー	60	主剤: 第二石油類 硬化剤: 第二石油類	F☆☆☆☆	●可使用時間:5時間(20℃)
15kgセット (主剤:12kg/ 硬化剤:3kg) 5kgセット	2	2以上 7日以内	0.24~0.30	50~62	—	10~60	ウレタン シンナー	ローラー 刷毛	50	主剤: 第二石油類 硬化剤: 第二石油類	F☆☆☆☆	●下塗:ミラクガードRP (SKロングガード工法) ●可使用時間:5時間(20℃)

※膜厚は標準所要量で塗装した際の乾燥時の平均理論値です。