

【アクレックス】環境対応型
Aqurex 水系

屋内木部用

Washin
WASHIN CHEMICAL INDUSTRY CO.,LTD.

AQRX No.3000

F☆☆☆☆登録番号：W01079

PORE STAIN

ポアーステイン
水系顔料着色剤



F☆☆☆☆適合！トルエン含まず！キシレン含まず！無鉛！低臭！



【全14色】【荷姿：0.9L/16L】

- 耐候性抜群の超微粒子顔料を使用！
- 水での希釈や各色との混ぜ合せにより、自由な色調を表現できる濃色タイプ！
- 上塗り塗料を選ばない強い密着性！

子供が利用する施設・住宅等の屋内居室に於いても安全安心！



■国土交通省『改正建築基準法(平成15年7月施行)』に適合

シックハウス症候群の原因物質の1つとされるホルムアルデヒドの放散量に応じて、使用不可～制限なしまで4段階の等級に厳しく分類・使用制限されます。

アクレックスNo.3000ポアーステインは[F☆☆☆☆]を取得しているので、屋内居室に於いて安心して制限なくご使用頂けます。

■厚生労働省『屋内空気汚染に係るガイドライン』に適合

屋内空気汚染に係るガイドラインで指定された、13種類の有害化学物質を含有しません。また、鉛を含まないので、東京都環境局の策定する子どもガイドラインにも適合しています。

■文部科学省『学校環境衛生の基準』に適合

文部科学省の学校環境衛生の基準で指定された、トルエン・キシレン等の6種類の有害化学物質を含まないので、保育園・学校等の子供が多く利用する施設や、人が長時間いる住宅の屋内居室に於いても安全安心です。また、水系なのでイヤな溶剤臭や火災の心配がありません。

用途

床、階段、手摺り、内壁、内装ドア、ドア枠、廻り縁、巾木、カウンター、収納扉などのあらゆるインテリア木部の着色に最適です。

特長

- アクレックスNo.3000ポアーステインはインテリア木部全般に適した、上塗り塗料を選ばない密着性抜群の水系顔料着色剤です。
- 顔料には透明性の高い超微粒子顔料を使用しているので、鮮明で耐候性抜群の仕上がりが得られます。
- 色数は全14色と豊富。さらに濃色タイプなので水での希釈や各色との混ぜ合わせにより、自由な色調を表現することができます。
- 導管の深い木材や吸い込みムラのでやすい木材には、専用着色ベースの「ポアーステインメークアップベース」を混入することで美しく仕上がります。
- 水系なのでイヤな溶剤臭や火災の心配もなく、安心してお使いいただけます。

お取り扱いアドバイス

- 使用前に容器をよく振って中身を均一にして下さい。
- 塗装用具にはハケまたはウエスをお使い下さい。使用後の用具はセッケン水でよく洗い、水でゆすいで下さい。
- 取り扱い中は塗料ができるだけ皮膚に触れないようにし、保護手袋・保護メガネ等を着用して下さい。
- 塗料が皮膚についた時は、セッケン水で洗って下さい。
- 目に入った場合は多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。誤って飲み込んだや、気分が悪くなった場合も、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。

本カタログに記載している、製品の塗布量・乾燥時間または印刷による色見本は目安です。木材塗装は素材の状態や気温・湿度により、塗布量・乾燥時間・吸い込み・艶・発色などが異なります。本塗装を行う前に、必ず試し塗りをして下さい。/本カタログに記載している商品の詳細なデータは、弊社お客様相談室もしくは最寄りの事業所までご連絡のうえ、お求め下さる様お願い致します。/本カタログに記載している内容は、2006.7月時点のデータに基づいています。また、製品の仕様につきましては予告なく変更する場合がありますので、あらかじめ了承下さい。

アクレックスのコンセプト

年々深刻化するオゾン層の破壊・酸性雨・光化学スモッグなどの地球環境汚染問題。

また、揮発性有機化合物(VOC)による室内空気汚染が原因の

シックハウス症候群、化学物質過敏症などの増加も社会問題となっています。

アクレックスはこれらの問題に対する改善策のひとつとして、
和信が提案する[環境対応型水系塗料]のファミリーネームです。



塗装工程例 (試し塗りして下さい)

- 素地調整 P150サンドペーパーで研磨
- 素地着色 AQRX No.3000 ポアーステイン各色を塗布
塗布量目安60ml/m² 乾燥1時間以上/20°C
- 下塗り AQRX 木部用ウレタンを塗布
- 研磨 P320サンドペーパーでケバ取り研磨
- 上塗り AQRX 木部用ウレタンを塗布

*ご使用前に必ず「お取り扱いアドバイス」と「塗装アドバイス」をお読み下さい。

塗装アドバイス

- きれいな仕上がりには素地調整と研磨工程が必要です。
- 木材は種類によって発色が変わります。同じ種類でも、吸い込み方で発色が変わりますので、必ず試し塗りをして下さい。また、木材の状態によって塗布量が変わります。
- 塗装工程例の乾燥時間は目安であり、気温・湿度により大幅に変化する場合があります。また、5°C以下や多湿時の塗装は、硬化不良や、仕上がり・塗膜性能を損なう場合がありますのでご注意下さい。
- 着色塗装仕上げの場合は着色後AQRX 木部用ウレタンなどで仕上げて下さい。
- ハケで着色後にウエスで拭き取ることで、より一層、木質感が強調された美しい仕上がりとなります。
- メーカーは着色ベースは目的の色調に調合された着色剤100%に対して20%割合(重量比)で混入・攪拌してお使い下さい。

アクレックスは環境対応型の高性能水系塗料です。より安全・快適にお使いいただくために、下記の内容をよく読んでからお使い下さい。

- 取り扱い後は、手洗い及びうがいを充分に行って下さい。
- 容器からこぼれた場合には、砂などを散布した後に処理して下さい。
- 密栓し、子供の手の届かない一定の場所を定めて保管して下さい。
- 気温0°C以下では凍結の恐れがあります。
- 残塗料・廃液は下水・河川などに捨てず、中身を使いきってから廃棄して下さい。また、空容器は他の用途に使用しないで下さい。

※さらに詳細な内容が必要な場合には、製品安全データシート(MSDS)をご参照下さい。



〒529-1608
滋賀県蒲生郡日野町大字大谷341-7
TEL 0748-53-1936 FAX 0748-53-1941
木工塗料事業部
日野工場 ISO-14001認定工場 JQA-EM1148

和信 和信化学工業株式会社

ホームページ <http://www.washin-chemical.co.jp/>

お問合せ info @ washin-chemical.co.jp

販売促進部 / 0748-53-1936
北海道事業所 / 011-372-3010
東日本事業所 / 0294-70-3211
静岡営業所 / 0543-65-3157
名古屋事業所 / 052-651-0166
西日本事業所 / 0748-53-1929
九州事業所 / 0942-89-5580

●お客様相談室
Tel: 0748-53-1966
ご利用時間
9:00 ~ 17:00
(祝祭日を除く月~金曜日)

2006.7.0000



※この色見本は印刷により、実際の色と多少異なります。