

カチオン系シーラーレスフィラー

ベスコロフィラーHG

1 素地への付着性が良好

特殊カチオン系樹脂配合の
付着性に優れた
シーラーレスフィラーです。

2 素地の目止め効果

厚膜のため、
肉痩せしたスレートを
甦らせます。

3 上塗りの光沢が良好

滑らかな肌を形成するため、
上塗りの艶のりが
良好です。

5

優れた塗装作業性 仕上がり性

ハケ塗り、ローラー塗り、
エアレス塗りができる、
ハケ目やローラー目が
目立ちません。

4 優れた安全性

水系のため、
引火や中毒の危険性がなく、
臭いの少ない塗装環境に
優しい塗料です。



塗装前



下塗り塗装



上塗り塗装



おどろきの艶に!

【用 途】

■化粧スレート瓦(カラーベスト・コロニアル)・セメント瓦

【塗装仕様】

■0.20~1.00kg/m²/1回
■水希釈率: 0~10%
■塗り重ね可能時間: 16時間以上

【容 量】

■20kg

【色 相】

■白
■グレー



スズカケイ

工 程		塗 料	調合(重量比)	標準塗付量(kg/m ² /回)	塗回数	塗装間隔(23°C)	塗装方法
1	素地調整	<ul style="list-style-type: none"> ●素地表面の脆弱層、劣化旧塗膜、ごみ、汚れ等を高圧水洗で除去する。 (特にスレート瓦の板と板の隙間は入念に清掃する。) ●素地は十分に乾燥させる。(1日以上放置する。) 					
2	下塗り	ベスコロフィラーHG 清水	100 0~10	0.20~1.00	1	16時間以上	はけ塗り ローラー塗り エアレス塗り
3	1液弱溶剤系の場合	1液ワイドシリコン 塗料用シンナー	100 5~15	0.12~0.16	2	4時間以上 最終養生 24時間以上	はけ塗り ローラー塗り エアレス塗り
		1液ワイドシリコン遮熱 塗料用シンナー	100 5~15	0.12~0.16	2	4時間以上 最終養生 24時間以上	はけ塗り ローラー塗り エアレス塗り
3 上塗り	2液弱溶剤系の場合	ラフトンワイドフッソ 塗料用シンナー	100 0~20	0.12~0.16	2	3時間以上 最終養生 24時間以上	はけ塗り ローラー塗り エアレス塗り
		ワイドエポーレSi 塗料用シンナー	100 0~20	0.12~0.16	2	16時間以上 最終養生 24時間以上	はけ塗り ローラー塗り エアレス塗り
		ワイドシリコン遮熱 塗料用シンナー	100 0~20	0.12~0.16	2	3時間以上 最終養生 24時間以上	はけ塗り ローラー塗り エアレス塗り
		ワイドルーフ 塗料用シンナー	100 5~20	0.12~0.16	2	3時間以上 最終養生 24時間以上	はけ塗り ローラー塗り エアレス塗り
	1液水系の場合	水性ベスコロ 清水	100 3~10	0.12~0.15	2	2時間以上 最終養生 24時間以上	はけ塗り ローラー塗り エアレス塗り

塗装上の注意事項

- 5°C以下、湿度85%以上または結露が懸念される場合は、塗装を避けてください。
- 施工面は、十分に乾燥している(含水率10%以下、pH10以下)ことを確認してください。
- 降雨・降雪・結露が予想される時、強風の時などは施工を避けてください。
- 塗料は十分にかくはんしてから使用してください。
- 他の塗料や所定以外のシンナーの混合は避けてください。
- 仕様の数値は標準のものです。下地の状態、施工条件などにより、多少異なることがあります。
- 各工程の塗装間隔は、所定の時間を厳守してください。また、冬場や山間部などで、夜露が早く降りる地域では、塗装を早めに終え乾燥時間を確保してください。
- 塗料の取扱い時、塗装時は換気を行ってください。また、塗装後も乾燥のために、換気を十分に行ってください。
- エアレス塗りの場合、特に塗装ミストの飛散には留意してください。汚染・臭いのトラブルの出ないように、十分な養生を行い、また風向きなどを考慮して塗装してください。
- 溶剤系塗料の場合、開口部などから溶剤蒸気が室内に入らないように目張りなどをしてください。
- 旧塗膜の種類や劣化状態によっては、溶剤などの影響で旧塗膜を侵し、ちぢみや再溶解を生じることがありますので、試し塗りで確認後、本塗装に入ってください。また旧塗膜の劣化が著しい場合は、ガムテープによるテープング試験で付着性をチェックしてください。
- 洗净機などによる水洗いの屋根は滑りやすいので、足元にご注意ください。
- スレート瓦の場合、水切り部で上下の板が塗料で付着している箇所は、皮スキなどで縁切りしてください。
- 塗膜上に鳥の糞、砂、泥、有機物(木の葉)、金属(くぎ)などを放置すると、塗膜の変色、剥離などの悪影響を及ぼします。その都度清掃してください。
- ベスコロフィラードHGはカチオン系ですので、一般塗料と絶対に混ぜないでください。また、一般水系塗料に用いたはけ・ローラーなどの塗装器具を共用されますと固まることがありますので避けてください。

取扱い上の注意事項

- 製品の容器には、取扱い上の注意事項などを記載しておりますので、必ずお読みいただき、正しく安全にご使用ください。特に引火性及び有害の危険がある製品は、十分に注意し、安全対策を行ってください。
- 取扱い中は、皮膚に触れないようにし、必要に応じて下記の保護具を使用してください。
(防塵マスク、頭巾、保護めがね、長そでの作業衣、えり巻タオル、保護手袋、前掛けなど)
- 容器から出し入れする時には、こぼれないようにしてください。もしこぼれた場合には、布で拭き取って、水の入った容器に保管してください。
- 皮膚に付着した場合には、直ちに多量の石けん水で洗い落とし、痛みまたは外観に変化がある時は、医師の診察を受けてください。
- 蒸氣、臭いなどを吸い込んで気分が悪くなった時には、空気の清浄な場所で安静にし、医師の診察を受けてください。
- 目にに入った場合には、直ちに多量の流水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けてください。
- 誤って飲み込んだ時には、直ちに医師の診察を受けてください。
- 取扱い後は手洗い、うがい、鼻孔洗浄を十分に行ってください。
- 容器は密栓し、40°C以下で子供の手のとどかない一定の場所を定めて保管してください。特に下記場所の保管は避けてください。
(雨水や直射日光の当たる場所・高温多湿の場所・潮風の当たる場所・凍結の恐れのある場所など)
- 詳細な内容が必要な時には、製品安全データシート(MSDS)をご参照ください。
- カタログに記載されていない下地や仕様で塗装される場合は、塗膜欠陥を起こすことがありますので、使用前に最寄りの事務所へお問合せください。



営業本部 〒510-0101 三重県四日市市楠町小倉1058-4 TEL.059-397-2187 FAX.059-397-6191
東京支店 〒132-0025 東京都江戸川区松江4-25-13 TEL.03-5661-2211 FAX.03-5661-2020

取扱店